

## تحقيق معايير جودة سطح المنتج المعدني من خلال عمليات الترسيب بالتبخير الفيزيائي (PVD) والترسيب بالهجرة الكهربية (EPD)

Employing the physical evaporation deposition (PVD) and electrophoretic deposition (EPD) processes in enhancing the durability and sturdiness of product surfaces.

د/ محمد شهدي أحمد

أستاذ مساعد بقسم المنتجات المعدنية والحلي - كلية الفنون التطبيقية- جامعة حلوان

د/ أحمد محمد صبري

أستاذ مساعد بقسم التعليم الفني والصناعي، كلية التربية، جامعة حلوان

د/ مأمون عبد الحميد مأمون

أستاذ مساعد بمركز بحوث وتطوير الفلزات

م/ أمل عبد الرازق عبد الرحمن

معيدة بقسم التعليم الفني والصناعي- شعبة الصناعات المعدنية- كلية التربية- جامعة حلوان

### كلمات دالة Keywords :

جودة سطح المنتج المعدني  
Product Surface  
Quality  
الترسيب بالتبخير الفيزيائي  
Evaporation Deposition  
(PVD)  
الترسيب بالهجرة الكهربية  
Electrophoretic  
Deposition (EPD)

### ملخص البحث Abstract :

إن أسطح المنتجات المعدنية المتداول استخدامها بين الأشخاص من أكثر الأسطح عرضة للتلف وذلك لما تواجهه من مشكلات أثناء الاستخدام فتداول لمس هذه الأسطح من المستخدمين الآف المرات يوميا يجعلها أكثر عرضة للتآكل بفعل الاحتكاك، كما يعمل على زيادة تراكم الملوثات على الأسطح وبالتالي تكرار عمليات التنظيف مما يؤدي أيضا لجعلها أكثر عرضة للتآكل، بالإضافة إلى تواجدها من المنتجات المعدنية في بيئة رطبة معرضة للهواء الجوي مما يتسبب أيضا في تعرضها للتآكل، لذا أصبح حتما على المصمم البحث عن طرق التغطية الحديثة والمتطورة لتحقيق معايير جودة سطح المنتج المعدني وإكسابه أحد الخصائص المستحدثة وهي ذاتية التنظيف. **تساؤل البحث الرئيسي:** هل تحقق عمليات الترسيب بالتبخير الفيزيائي والترسيب بالهجرة الكهربية معايير جودة سطح المنتج المعدني؟ **وإستهدف البحث:** دراسة عمليات الترسيب بالتبخير الفيزيائي وعمليات الترسيب بالهجرة الكهربية، وإمكانية تحقيق معايير جودة سطح المنتج المعدني من خلالهما والمقارنة بينهما؛ بالإضافة إلى توظيفهما لإكساب أسطح المنتجات المعدنية القدرة على ذاتية التنظيف. **ضمت فروض البحث:** يمكن تحقيق معايير جودة سطح المنتج المعدني من خلال عمليات الترسيب بالتبخير الفيزيائي والترسيب بالهجرة الكهربية. يمكن توظيف عمليات الترسيب بالتبخير الفيزيائي والترسيب بالهجرة الكهربية لإكساب أسطح المنتجات المعدنية القدرة على ذاتية التنظيف. **منهج البحث:** المنهج الوصفي التحليلي والمنهج التجريبي.

Paper received 19<sup>th</sup> January 2020, Accepted 20<sup>th</sup> March 2021, Published 1<sup>st</sup> of May 2021

لذا أصبح حتما على مصمم المنتجات المعدنية البحث عن طرق تغطية حديثة ومتطورة لتحقيق معايير جودة سطح المنتج المعدني وتكسيه الخصائص المستحدثة اللازمة لتحقيق ذلك الهدف. **وهذا ما يضعنا بصدد بعض التساؤلات التي تمثل مشكلة البحث وهي:**

1. هل تحقق عمليات الترسيب بالتبخير الفيزيائي والترسيب بالهجرة الكهربية معايير جودة سطح المنتج المعدني؟
2. هل يمكن توظيف عمليات الترسيب بالتبخير الفيزيائي والترسيب بالهجرة الكهربية لإكساب أسطح المنتجات المعدنية القدرة على ذاتية التنظيف؟

### أهداف البحث Objectives :

1. دراسة عمليات الترسيب بالتبخير الفيزيائي .
2. دراسة عمليات الترسيب بالهجرة الكهربية.
3. دراسة إمكانية تحقيق معايير جودة سطح المنتج المعدني من خلال عمليات الترسيب بالتبخير الفيزيائي والترسيب بالهجرة الكهربية.
3. توظيف عمليات الترسيب بالتبخير الفيزيائي وعمليات الترسيب بالهجرة الكهربية لإكساب أسطح المنتجات المعدنية القدرة على ذاتية التنظيف؟
4. المقارنة بين عمليات الترسيب بالتبخير الفيزيائي وعمليات الترسيب بالهجرة الكهربية.

### أهمية البحث Significance :

تكمن أهمية البحث في محاولة الاستفادة من عمليات الترسيب بالتبخير الفيزيائي (PVD) والترسيب بالهجرة الكهربية (EPD) لتحقيق معايير جودة سطح المنتجات المعدنية من خلال إكسابها القدرة على ذاتية التنظيف مما يزيد من قدرة المنتج المعدني

### مقدمة Introduction :

إن سطح المنتج المعدني هو عامل الجذب الأول للمستخدم فهو أول ما يراه ويتفاعل معه بحواسه ، مما يعني أن زيادة جودة السطح تعمل على زيادة قدرة المنتج التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية، والعمل على جودة سطح المنتج المعدني يتطلب من المصمم التعرف على معايير جودة سطح المنتج المعدني وإمكانية تحقيقها من خلال تعزيز عناصر شكل وأداء مظهر سطح المنتج المعدني.

تعد عمليات إنهاء سطح المنتج المعدني من أصعب عمليات تصنيع المنتج لما تتطلبه من مهارة ودقة، لذلك يجب على المصمم دراستها والإطلاع على مستحدثاتها ليكون قادرا على تحديد عمليات النهو الملائمة لطبيعة كل منتج من المنتجات المعدنية المختلفة، ولقد جذبت عمليات الترسيب بالتبخير الفيزيائي والترسيب بالهجرة الكهربية الأنظار في السنوات الأخيرة نظرا لما تقدمه من خصائص يمكنها تحسين شكل وأداء مظهر سطح المنتج المعدني بالإضافة إلى إمكانية تطويرها للحصول على خصائص مستحدثة مثل ذاتية التنظيف.

### مشكلة البحث Statement of the problem :

إن أسطح المنتجات المعدنية المتداول استخدامها بين الأشخاص من أكثر الأسطح عرضة للتلف وذلك لما تواجهه من مشكلات أثناء الاستخدام، فتداول هذه الأسطح بين المستخدمين لمئات المرات يوميا يجعلها عرضة للتآكل بفعل الاحتكاك، ويعمل على زيادة تراكم الملوثات على الأسطح وبالتالي تكرار عمليات التنظيف وهو ما يؤدي أيضا للتآكل، هذا بالإضافة إلى تواجدها من المنتجات المعدنية في بيئة رطبة معرضة للهواء الجوي مما يتسبب أيضا في تعرضها للتآكل بشكل سريع .

- صحة المستخدم.
- قدرة السطح على مقاومة التأثير السلبي للعوامل الطبيعية وذلك من خلال مقاومته لفقدان اللمعة وللتآكل الكيميائي.
  - صلادة سطح المنتج بحيث يكون قادرا على مقاومة الخدش والبري والتآكل بفعل الاحتكاك.
- 2- تقنية الترسيب بالتبخير الفيزيائي (PVD) :  
تستخدم في ترسيب طبقات ملونة من مركبات بعض المعادن مثل التيتانيوم والألومنيوم والكروم.



صورة (1) توضح مقابض تم تغطيتها بطبقات متعددة الألوان من خلال عمليات الترسيب بالتبخير الفيزيائي



صورة (2) توضح أدوات تناول تم تغطيتها بطبقات متعددة الألوان من خلال عمليات الترسيب بالتبخير الفيزيائي  
القاعدة الأساسية لعملية الترسيب بالتبخير الفيزيائي (PVD) تعتمد على تحويل خام الطلاء (Target) من حالته الصلبة أو السائلة إلى الحالة الغازية، حيث ينتشر على هيئة بخار في وسط مفرغ من الهواء، ثم يتم تكثيف هذا البخار على السطح المراد طلاؤه (substrate) مكونا طبقة يتراوح سمكها من بضعة نانومترات إلى آلاف النانومترات، وهي طبقة قابلة لتكرار البناء (Donald M. Mattox -2010) مما يتيح استخدام هذه التقنية لتشكيل طلاءات متعددة الطبقات يتراوح سمكها الإجمالي من 2 : 5 ميكرون (richterprecision website).

عمليات الترسيب بالتبخير الفيزيائي (PVD) تنقسم بشكل رئيسي لنوعين وهما عمليات الترسيب بالتبخير (evaporation) والترسيب بالترنيد (sputtering). R. Prabu. 2013

التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية.

## فروض البحث Hypothesis :

1. يمكن تحقيق معايير جودة سطح المنتج لمعدني من خلال عمليات الترسيب بالتبخير الفيزيائي والترسيب بالهجرة الكهربية.
2. يمكن توظيف عمليات الترسيب بالتبخير الفيزيائي والترسيب بالهجرة الكهربية لإكساب أسطح المنتجات المعدنية القدرة على ذاتية التنظيف.

## منهج البحث Methodology :

المنهج الوصفي التحليلي .  
لوصف وتحليل موضوع ومشكلة وأهداف ونتائج البحث.  
المنهج التجريبي .  
لإجراء بعض التجارب والتطبيقات العملية التي تخدم أهداف البحث.

## مصطلحات البحث Terminology :

### مفهوم الجودة :

يرجع مفهوم الجودة (Quality) إلى الكلمة اللاتينية الأصل (Qualitas)، والتي تعني درجة صلاح الشئ (جميل شيخ عثمان-2016 ص 13)، ويشير مصطلح الجودة في اللغة العربية إلى "سلامة التكوين وإتقان الصنعة" (معجم اللغة العربية المعاصر). ومفهوم الجودة كما عرفته الجمعية الأمريكية للجودة (ASQ) هو مجموعة المميزات التي تتمتع بها المنتجات والخدمات والتي لها القدرة على تلبية احتياجات المستخدم ( محمد العوامي-2007 ص 67).

### تعريف سطح المنتج :

يشير مصطلح سطح المنتج إلى "أعلاه" (معجم المعاني الجامع)؛ بمعنى أنه الوجه الخارجي للمنتج.


### مفهوم جودة سطح المنتج :

استنادا على ما سبق يمكن تعريف جودة سطح المنتج على أنها (مطابقة السطح للمواصفات القياسية المعتمدة التي تلبية احتياجات المستخدم من الناحية الجمالية والوظيفية وأقل تكلفة ممكنة).

## الإطار النظري Theoretical Framework

### 1- معايير جودة سطح المنتج المعدني :


- تصميم مظهر سطح المنتج المعدني بحيث يتلائم مع وظيفته ويحقق الجانب الجمالي للمنتج ويلبي احتياجات المستخدم .
- تحقيق مظهر السطح المطلوب بأقل التكاليف الممكنة.
  - تحقيق مظهر السطح المطلوب دون الإضرار بالبيئة .
  - إمكانية إعادة معالجة سطح المنتج في حالة تعرضه للتلف.
  - تحقيق مظهر السطح المطلوب بواسطة خامات آمنة على



مخطط (1) يوضح عمليات الترسيب بالتبخير الفيزيائي (PVD)

## (Evaporation by Electronic Beam)

**3 الترسيب بالليزر النبضي (Pulsed Laser Deposition):** تتم فيه عملية التبخير باستخدام نبضات ليزر عالية الطاقة وهو ما يطلق عليه (الاستئصال الليزري)، ويتم ذلك في وسط مفرغ أثناء دوران خام الطلاء مع تسخين الأسطح المراد طلائها



شكل (4) يوضح عملية الترسيب بالليزر النبضي (استئصال ليزري)

**2 الترسيب بالتريز (النشر) (Sputtering Deposition):**


يتم فيها قذف سطح خام الطلاء بجسيمات تحمل طاقة كافية لفصل ذرات من سطح المادة فيتآكل سطح خام الطلاء، وتعود هذه الذرات للارتباط مرة أخرى على السطح المراد طلائه مكونة طبقة الطلاء، وتختلف عمليات الترسيب بالتريز باختلاف الطاقة المستخدمة لنزع ذرات خام الطلاء. ( R.Prabu , S.Ramesh , M.Savitha ) (and M.Balachandar –2013- P 428, 430)

**1-2 التريز بالجهد المستمر (DC sputtering):**

يتم فيها استخدام مصدر جهد ثابت بحيث يتصل به خام الطلاء ككاتود وتتصل به الأسطح المراد طلائها كأنود، ويتم ضبط فرق جهد مرتفع يتراوح بين (0,5 : 5) كيلو فولت وذلك في وسط مفرغ يحتوي فقط على غاز الأرجون الخامل – شكل (23) - الذي يتأين بفعل تسارع الإلكترونات الحرة الموجودة بالغرفة، ومع تزايد عدد الإلكترونات وتكرار عملية إثارة وتأين غاز الأرجون يتوهج محدثا شرارة كهربية تعمل على تقطير ذرات خام الطلاء ونشرها في الوسط ثم ترسيبها على السطح المراد طلائه. شكل (5)

**2-2 التريز بالقوى المغناطيسية (Magnetron Sputtering):**

بعد تطوير لطريقة الترسيب بالجهد المباشر بإضافة المجال المغناطيسي، حيث تعمل القوتان الكهربائية والمغناطيسية على توليد بلازما عالية الكثافة محصورة في المنطقة المجاورة للكاثود المتصل بخام الطلاء، ويتم إنتاج المجال المغناطيسي بواسطة مغناطيس دائم مثبت خلف خام الطلاء فتنتقل الإلكترونات الموجودة في البلازما على طول خطوط المجال المغناطيسي لتتصادم مع ذرات الأرجون الخامل مولدة طاقة أكبر بكثير من تلك التي يتم توليدها في طريقة التريز بالجهد المستمر. شكل (6)



شكل (6) يوضح عملية التريز بالقوى المغناطيسية (Magnetron Sputtering)


**الترسيب بالتبخير (Evaporation):**

يعتمد على تبخير وتكثيف خام الطلاء في وسط مفرغ وتختلف باختلاف الطاقة المستخدمة في عملية التبخير. (Khin Yoke) (Yap and Dongyan Zhang-2015- P 1)


**1 التبخير الحراري (Thermal Evaporation):**

يتم فيه وضع خام الطلاء داخل بوتقة ملفوفة بسلك مقاومة يتصل طرفيه بمصدر تيار كهربائي يصل إلى 80 أمبير مما يولد الحرارة اللازمة لصهر. شكل (1)

وتبخير خام الطلاء الذي يتم تكثيفه على الأسطح المراد طلائها، وذلك في وسط مفرغ وضغط مرتفع. شكل (2)




شكل (1) يوضح شكل البوتقة داخل غرفة الترسيب بالتبخير الحراري




شكل (2) يوضح عملية التبخير الحراري (Thermal Evaporation)

**2 التبخير بالشعاع الإلكتروني (Electronic Beam Evaporation by):**

تتشابه مع عملية التبخير الحراري في جميع الظروف ماعدا طريقة التبخير؛ حيث يتم بتسليط حزمة من الإلكترونات نحو خام الطلاء فيخترقه مباشرة مؤديا إلى انصهاره ثم تبخيره نتيجة رفع درجة حرارته مباشرة دون الحاجة لتسخين البوتقة أولا. شكل (3)



شكل (3) يوضح عملية التبخير بالشعاع الإلكتروني




شكل (5) يوضح عملية التريز بالجهد المستمر (DC sputtering)

شكل (7) يوضح عملية التريزيد التفاعلي Reactive Sputtering (3-3) الألوان الناتجة عن الترسيب بالتبخير الفيزيائي (PVD) : يمكن إنتاج طلاء (PVD) بمجموعة متنوعة من الألوان مثل الذهبي الداكن والذهبي الفاتح والبنّي والبرونزي والرمادي والأسود وألوان الطيف والأرجواني والأحمر والأخضر والأزرق وغيرها، ويختلف لون الطلاء باختلاف خامّة الطلاء والغاز المار وزمن العملية؛ فالألوان الذهبي والأزرق والأرجواني يتم الحصول عليهم باستخدام نيتريد التيتانيوم ومركب التيتانيوم والسيليكات، وتستخدم سبائك القصدير والإنديوم للحصول على اللون الأزرق ولون الفضة الساطعة، ويستخدم التنغستن للحصول على اللون الأسود، ويستخدم القصدير والنيكل والكروم للحصول على اللون الرمادي، وفيما يلي بعض تركيبات الألوان الشائعة (Danko website)

### 3-2 التريزيد التفاعلي (Reactive Sputtering) :

يتم فيها إضافة غازات نشطة مثل (الأكسجين والنيتروجين) إلى غرفة الطلاء بجانب الغاز الخامل؛ بحيث يكون تأين الغاز الخامل هو المسؤول عن نزع ذرات خام الطلاء بينما تدخل الغازات النشطة في تفاعلات كيميائية مع هذه الذرات بما يسمح بترسيب المركبات مثل (النيتريدات، الأكاسيد، الكرييدات). شكل (7)



الغاز المار + خامّة الطلاء	اللون
Ti + N <sub>2</sub>	Titanium gold
Zr + N <sub>2</sub>	Zirconium gold
Ti/Zr/Cr + Ar	Silver
Ti + O <sub>2</sub>	Transparent Blue/rainbow/
Ti/Cr + C <sub>2</sub> H <sub>2</sub>	Dark black
Ti + N <sub>2</sub> + C <sub>2</sub> H <sub>2</sub> or Ti & Al alloy + N <sub>2</sub>	Rose gold
Cr + N <sub>2</sub>	Silvery grey

### (3-3) مميزات وعيوب الترسيب بالتبخير الفيزيائي (PVD) :

المميزات	العيوب
<ul style="list-style-type: none"> <li>الصلادة العالية.</li> <li>قوة الالتصاق بالسطح.</li> <li>إمكانية الحصول على العديد من الألوان للأغراض الجمالية والزخرفية.</li> <li>إمكانية طلاء الأشكال الهندسية الصغيرة والمعقدة.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ارتفاع التكلفة.</li> <li>نظام التشغيل معقد يحتاج إلى دقة ومهارة.</li> <li>معدل الطلاء بطيء نسبياً.</li> <li>صعوبة إعادة تدوير المنتجات التالفة.</li> <li>ضار بالبيئة.</li> </ul>


حماية لمظهر السطح (Protective Coat) وتستخدم الطبقات الملونة الأغراض الجمالية (Coat Decorative).

### 3- الترسيب بالهجرة الكهربائية (EPD) :

يستخدم في ترسيب طبقات شفافة وملونة من البوليمرات العضوية على أسطح المنتجات المعدنية، حيث تعمل الطبقات الشفافة كطبقات



صورة (3) توضح مقابض تم تغطيتها بطبقات متعددة الألوان من خلال عمليات الترسيب بالهجرة الكهربائية



شكل (8) يوضح القاعدة الأساسية لعملية الترسيب بالهجرة الكهربائية



### (1-9-3) مفهوم الترسيب بالهجرة الكهربائية :

تقنية تستخدم في ترسيب طبقات رقيقة السمك من المواد العضوية على الأسطح الموصلة للكهرباء. (Laxmidhar Besra, Meilin Liu-2007-p3)

### (2-9-3) القاعدة الأساسية لعملية الترسيب بالهجرة الكهربائية :

تعتمد على ترسيب جزيئات مشحونة مشتتة في وسط سائل على قطب كهربائي معاكس لها في الشحنة تحت تأثير مجال كهربائي مستمر (DC). شكل (8) من الجدير بالذكر أن الأسطح المطلوبة بتقنية الترسيب بالهجرة الكهربائية يتم معالجتها حرارياً عقب عملية الترسيب.

**(3-9-3) عمليات الترسيب بالهجرة الكهربية :**  
تنقسم إلى نوعين وفقا للقطب الكهربائي الذي يحدث عليه الترسيب وهما : (Laxmidhar Besra , Meilin Liu-2007-)  
(p3)



**(10) مميزات وعيوب الترسيب بالهجرة الكهربية (4-9-3)**

العيوب	المميزات
<ul style="list-style-type: none"> <li>صعوبة تطبيق التعدد اللوني على السطح الواحد.</li> <li>إنشاء نظام طلاء خاص بكل لون.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>التحكم في سمك طبقة الطلاء من خلال التحكم في الزمن وفرق الجهد.</li> <li>الحصول على طبقة متجانسة ذات سمك موحد على السطح بالكامل.</li> <li>سهولة طلاء الأشكال الهندسية المعقدة.</li> <li>لا ينتج عنها ملوثات بيئية.</li> <li>حماية مظهر السطح من التلوث بفعل العوامل الخارجية.</li> </ul>

**6- استخدام عمليات الترسيب بالتبخير الفيزيائي (PVD) للحصول على أسطح ذاتية التنظيف :**  
يمكن الحصول على طبقة شفافة نانوية البنية من ثاني أكسيد التيتانيوم الذي يتميز بخاصية ذاتية التنظيف، ويتم ذلك باستخدام النوع الثاني من عمليات الترسيب بالتبخير الفيزيائي وهو الترسيب بالترنيد (النشر) (sputtering) حيث يتم استخدام هدف (Target) من التيتانيوم ويتم تمرير غاز الأكسجين أثناء العملية.  
**7- توظيف عمليات الترسيب بالهجرة الكهربية (EPD) للحصول على أسطح ذاتية التنظيف :**

يمكن باستخدام عمليات الترسيب بالهجرة الكهربية الحصول على أسطح كارهة للمياه لها القدرة على التنظيف الذاتي من خلال ترسيب طبقة من بوليمر مركب نانو ثاني أكسيد التيتانيوم، ويتم ذلك بإضافة جسيمات ثاني أكسيد التيتانيوم النانوية لمحلول الطلاء، كما يمكن أيضا إضافة جسيمات نانو الفضة النانوية لتعزيز خاصية التنظيف الذاتي والتخلص من البكتيريا والفيروسات إلى جانب التخلص من الملوثات.

**الدراسة التجريبية:**

**تجربة (1)**

**الأجهزة المستخدمة :**

- Multi-arc Ion PVD Coating Machine / Model : HCCA-1818

**العينة المستخدمة :**

- عينة من الحديد المطاوع (الصاج) المطلي بالنيكل أبعادها 4 سم، 6 سم وسمكها 0,7 مم (عينة 1).

**المواد المستخدمة :**

- معدن التيتانيوم (Target).
- غاز النيتروجين.
- غاز الأكسجين.

**تجهيز العينة :**

- غسل العينة بالماء الجاري.
- التطهير القلوي للعينة في محلول مخفف من هيدروكسيد الصوديوم.
- التطهير الحمضي للعينة في محلول مخفف من حمض الهيدروكلوريك.


**(2-3-9-3) الترسيب الكهربي الأنودي :**  
يتم في حالة ترسيب جسيمات سالبة الشحنة؛ حيث يتم توصيل السطح المراد طلاؤه بالقطب الموجب (الأنود). شكل

**4- خاصية ذاتية التنظيف (Self-Cleaning)**

يعتمد مبدأ التنظيف الذاتي على خفض الطاقة الإستاتيكية للمادة مما يؤدي إلى انخفاض معامل الارتباط بالسطح فتنتج أسطح مضادة للأتربة والسوائل (المياه، الزيوت، المنتجات النفطية)، (د/منى صبح- 2018- ص703) وتتمتع بهذه الخاصية بعض المواد النانوية مثل نانو ثاني أكسيد التيتانيوم ( $TiO_2$ ).

**5- نشاط جسيمات ثاني أكسيد التيتانيوم النانوية ضد ملوثات الأسطح :**

تتميز جسيمات ثاني أكسيد التيتانيوم النانوية باستجابتها للضوء الذي يعمل على تحفيزها لتحليل الملوثات العضوية وتسمى هذه العملية بالتحفيز الضوئي - شكل (11) بالإضافة إلى قدرتها على طرد المياه مما يزيد من فرصة التخلص من الملوثات الأخرى حيث ترتبط الملوثات بفطرات المياه أثناء انسيابها على السطح وهو ما يسمى بخاصية التنظيف الذاتي. (F. Pacheco-Torgal, M.V.)  
(Diamanti, C-G. Granqvist-2013-p27) شكل (12)



شكل (11) يوضح آلية نشاط جسيمات ثاني أكسيد التيتانيوم النانوية ضد الملوثات العضوية من خلال عملية التحفيز الضوئي

شكل (12) يوضح آلية عمل خاصية التنظيف الذاتي لجسيمات ثاني أكسيد التيتانيوم النانوية

- البولي أميد ومعلق نانو الفضة بنسبة 0,08:10
  - تقليب المحلول باستخدام جهاز المحرك المغناطيسي لمدة ربع ساعة.
  - وضع المحلول في جهاز Ultrasonic لمدة نصف ساعة.
- تجهيز العينة :**
- غسل العينة بالماء الجاري.
  - التطهير القلوي للعينة في محلول مخفف من هيدروكسيد الصوديوم.
  - التطهير الحمضي للعينة في محلول مخفف من حمض الهيدروكلوريك.
  - غسل العينة بالماء المقطر.
  - تجفيف العينة بالهواء البارد.

**طلاء العينة :**

- توصيل أنود من الاستانليس بالقطب الموجب.
- توصيل العينة بالقطب السالب (الكاثود).
- ضبط فرق الجهد مساويا 10 فولت.
- ملاحظة انخفاض شدة التيار الكهربائي حتى يثبت أو يتضاءل معدل الإنخفاض بشدة.
- رفع فرق الجهد إلى 15 فولت.
- ملاحظة انخفاض شدة التيار الكهربائي حتى يثبت أو يتضاءل معدل الإنخفاض بشدة.
- سحب العينة من المحلول.
- غمس العينة في ماء مقطر.
- تجفيف العينة لمدة دقيقة باستخدام الهواء الساخن.
- وضع العينة في الفرن الحراري عند درجة حرارة 50 درجة مئوية لمدة 10 دقائق.
- رفع درجة حرارة الفرن الحراري إلى 140 درجة مئوية مع إبقاء العينة داخله لمدة 20 دقيقة.

**نتيجة التجربة**

- تحول سطح عينة (2) لسطح غير لامع مغطى بطبقة من بولي أميد مركب نانو الفضة و نانو ثاني أكسيد التيتانيوم.
- (Nano titanium dioxide & Nano Silver Composite Polymer)



صورة (5) توضح تحول سطح عينة (2) لسطح غير لامع مغطى بطبقة من بولي أميد مركب نانو الفضة و نانو ثاني أكسيد التيتانيوم

(Nano Silver & Nano titanium dioxide Composite Polymer)


**ملحوظة**

- طبقة الطلاء المتكونة على سطح عينة (2) طبقة غير لامعة ذات ملمس خشن يشبه ملمس السطح المعالج بعملية السفع الرملي، ويرجع ذلك إلى تجمع جسيمات نانو ثاني أكسيد التيتانيوم المتعلقة بطبقة البوليمر على هيئة حبيبات صغيرة تظهر على السطح.
- القياسات المستخدمة :**

- غسل العينة بالماء المقطر.
  - تجفيف العينة بالهواء البارد.
- طلاء العينة :**
- تعليق العينة داخل غرفة الطلاء.
  - ضبط درجة حرارة غرفة الطلاء بدرجة حرارة 350 درجة مئوية.
  - ضخ غاز النيتروجين.
  - استمرار العملية لمدة 45 دقيقة فيتكون فيلم ذهبي اللون من نيتريد التيتانيوم.
  - وقف ضخ غاز النيتروجين.
  - ضخ غاز الأكسجين.
  - استمرار العملية لمدة 10 دقائق فيتكون فيلم شفاف من ثاني أكسيد التيتانيوم.

**نتيجة التجربة :**

- تكون فيلم ذهبي اللون من نيتريد التيتانيوم وفيلم شفاف من ثاني أكسيد التيتانيوم على سطح عينة (1).



صورة (4) توضح تكون فيلم ذهبي اللون من نيتريد التيتانيوم وفيلم شفاف من ثاني أكسيد التيتانيوم على سطح عينة (1)

**تجربة (2)**

- الترسيب بالهجرة الكهربية لطبقة من بولي أميد مركب نانو الفضة و نانو ثاني أكسيد التيتانيوم ( Nano Composite Polymer Nano Silver & titanium dioxide)

**الهدف**

- توظيف عملية الترسيب بالهجرة الكهربية (EPD) في الحصول على سطح ذاتي التنظيف

**المواد المستخدمة:**

- بوليمر بولي أميد كاثيوني.
- ماء مقطر.
- محلول معلق نانو الفضة المحضر كهربيا ( Electro Nano Silver).
- مسحوق نانو ثاني أكسيد التيتانيوم.
- أنود من الاستانليس.

**العينة المستخدمة :**

- عينة من النحاس المطلي نيكل أبعادها 4 سم ، 6 سم وسمكها 1 مم. (عينة 2)


**الأجهزة المستخدمة :**

- مولد التيار المستمر (موحد التيار).
- جهاز المحرك المغناطيسي.
- الفرن الحراري.
- جهاز الموجات فوق الصوتية (Ultrasonic).

**تحضير المحلول :**

- إضافة البولي أميد والماء المقطر بنسبة 1 : 25
- إضافة محلول معلق نانو الفضة المحضر كهربيا إلى محلول البولي أميد بنسبة 1 : 52
- إضافة مسحوق نانو ثاني أكسيد التيتانيوم إلى محلول

**آلية القياس :**  
يتم تصوير قطرة الماء على السطح باستخدام عدسة مكبرة ثم تحليل الصورة الناتجة وقياس زاوية اتصال قطرة الماء بالسطح.



صورة (6) توضح زاوية اتصال الماء بسطح عينة (1)



صورة (7) توضح زاوية اتصال الماء بسطح عينة (2)

مقارنة بين عمليات الترسيب بالتبخير الفيزيائي (PVD) | والترسيب بالهجرة الكهربية (EPD):

عمليات الترسيب بالهجرة الكهربية (EPD)	عمليات الترسيب بالتبخير الفيزيائي (PVD)	إمكانية إعادة معالجة سطح المنتج في حالة تعرضه للتلف
يسهل إعادة تدوير المنتجات التالفة وذلك لسهولة إزالة طبقات الطلاء كيميائياً باستخدام المذيبات العضوية	يصعب إعادة تدوير المنتجات التالفة وذلك لصعوبة إزالة طبقات الطلاء	
تتمتع طبقات الطلاء الناتجة عنها بمقاومة عالية لآثار العوامل الطبيعية	تتمتع طبقات الطلاء الناتجة عنها بمقاومة عالية لآثار العوامل الطبيعية	مقاومة آثار العوامل الطبيعية
تتأثر طبقات الطلاء الناتجة عنها بالكيمائيات	لا تتأثر طبقات الطلاء الناتجة عنها بالكيمائيات	مقاومة التآكل الكيميائي
منخفضة	مرتفعة	التكلفة
لا بد من تجهيز وحدة طلاء خاصة لكل لون حيث يتغير لون طبقة الطلاء بتغيير الصبغة المضافة لمحلول الطلاء، كما يصعب فيه تحقق التعدد اللوني على السطح الواحد	يمكن الحصول على طبقات متعددة الألوان باستخدام غرفة طلاء واحدة وذلك من خلال تغير الغاز المار ودرجة الحرارة وزمن العملية	متطلبات الحصول منتجات متعددة الألوان
نظام تشغيل بسيط	نظام تشغيل معقد يتطلب مهارة ودقة عالية	متطلبات نظام التشغيل
سريع	بطيء	معدل عملية الطلاء
تستخدم خامات عضوية صديقة للبيئة	ملوثة للبيئة	التأثير البيئي
يمكن الحصول على طبقات ذاتية التنظيف بمعالجة الأسطح الغير لامعة فقط	يمكن الحصول على طبقات ذاتية التنظيف بمعالجة الأسطح اللامعة والغير لامعة	إمكانية الحصول على خاصية ذاتية التنظيف
94,6°	110,1°	زاوية اتصال الماء بالسطح

- تستخدم عمليات الترسيب بالهجرة الكهربية (EPD) مواد عضوية صديقة للبيئة بينما تؤثر عمليات الترسيب بالتبخير الفيزيائي (PVD) بالسلب على البيئة.
- استخدام نانو ثاني أكسيد التيتانيوم في معالجة أسطح المنتجات المعدنية يقلل من تراكم الملوثات على الأسطح.
- يمكن الحصول على أفلام ذات بنية نانوية باستخدام إحدى عمليات الترسيب بالتبخير الفيزيائي (PVD) وهي عملية الترديد (Sputtering).

#### التوصيات Recommendations:

- التوسع في استخدام عمليات الترسيب بالهجرة الكهربية (EPD) في تطبيق طبقات حماية على أسطح المنتجات المعدنية لما تتمتع به من مقاومة عالية لآثار العوامل البيئية.
- التوسع في استخدام الترسيب بالتبخير الفيزيائي لطبقات ثاني أكسيد التيتانيوم ذات البنية النانوية على أسطح المنتجات المعدنية، لما تتمتع به من خواص ذاتية التنظيف تحافظ على مظهر سطح المنتج وتزيد عمره الافتراضي.
- إجراء المزيد من البحوث حول كيفية تلافي عيوب كل من عمليات الترسيب بالتبخير الفيزيائي (PVD) وعمليات الترسيب بالهجرة الكهربية (EPD).
- إجراء المزيد من البحوث حول مستحدثات تكنولوجيا تغطية

#### نتائج البحث Results:

- يحكم جودة سطح المنتج المعدني معايير محددة يجب مراعاتها.
- تتميز تقنية الترسيب بالتبخير الفيزيائي بالقدرة على إنتاج مجموعة متنوعة من الألوان ولكن يصعب إعادة تدوير المنتجات التالفة الناتجة عنها.
- يتميز الترسيب بالهجرة الكهربية بقدرته على طلاء الأشكال الهندسية المعقدة ولكن يصعب استخدامه في تحقيق التعدد اللوني على السطح الواحد.
- تتمتع جسيمات ثاني أكسيد التيتانيوم النانوية بخاصية التنظيف الذاتي.
- يمكن توظيف عمليات الترسيب بالهجرة الكهربية (EPD) في الحصول على طبقات ذاتية التنظيف بمعالجة الأسطح الغير لامعة فقط.
- يتميز فيلم ثاني أكسيد التيتانيوم ذو البنية النانوية بخاصية ذاتية التنظيف كما أنه يلائم معالجة مظهر أسطح المنتجات المعدنية اللامعة والغير لامعة.
- نظام تشغيل عمليات الترسيب بالتبخير الفيزيائي (PVD) نظام معقد يتطلب مهارة ودقة عالية بينما يتميز نظام تشغيل عمليات الترسيب بالهجرة الكهربية (EPD) بالبساطة.

8. F. Pacheco-Torgal, M.V. Diamanti, C-G. Granqvist - Nanotechnology in Eco-Efficient Construction - Cyprus University of Technology, Cyprus – 2013 – p 27
9. <http://www.richterprecision.com/coating-data/frequently-asked-questions/#whatispvdcoating>
10. [https://uomustansiriyah.edu.iq/media/lectures/6/6\\_2019\\_05\\_23!10\\_13\\_57\\_AM.pdf](https://uomustansiriyah.edu.iq/media/lectures/6/6_2019_05_23!10_13_57_AM.pdf)
11. <https://tr.pinterest.com/pin/755830749935983177/>
12. <https://www.mdpi.com/2504-4494/3/1/28/html>
13. <http://www.kfupm.edu.sa/Sites/tsf/SitePages/en/ContentDetailsPage.aspx?CUSTOMID=8>
14. <https://www.intechopen.com/online-first/introductory-chapter-basic-theory-of-magnetron-sputtering>
15. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1386947718306507>
16. [https://www.researchgate.net/figure/Deposition-of-TaN-by-reactive-sputtering-of-Ta-in-a-nitrogen-ambient-The-blue-atoms\\_fig1\\_28360949](https://www.researchgate.net/figure/Deposition-of-TaN-by-reactive-sputtering-of-Ta-in-a-nitrogen-ambient-The-blue-atoms_fig1_28360949)
17. <https://www.pvd-coatingmachine.com/technology/what-are-the-colors-of-the-pvd-coating.html>
18. <https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsif.2010.0156.focus>
19. [mchnanosolutions.com](http://mchnanosolutions.com)

الأسطح المعدنية.

#### المراجع References :

1. جميل شيخ عثمان - "ادارة الجودة الشاملة" - كلية الإقتصاد - جامعة حماة - سوريا - 2016 م - ص 13
2. محمد العوامي محمد - "تصميم مظهر السطح في المنتجات المعدنية بترسيب السبائك كهربيا" - رسالة دكتوراة - كلية الفنون التطبيقية - جامعة حلوان - عام 2007 م - ص 67
3. منى صبح - بحث عنوان " التأثير التقني والجمالي لتطبيقات النانو تكنولوجي على تصميم الواجهات المعمارية " - مجلة العمارة و الفنون العدد الحادي عشر الجزء الثاني - عام ٢٠١٨ م - ص ٧٠٣
4. Donald M. Mattox - "Physical Vapor Deposition (PVD) Processing" – Published by Elsevier – second edition 2010
5. R.Prabu , S.Ramesh , M.Savitha and M.Balachandar – "REVIEW OF PHYSICAL VAPOUR DEPOSITION (PVD) TECHNIQUES" - Namakkal India - Proceedings of the International Conference on "Sustainable Manufacturing" ICSM 2013 – P 428
6. Yoke Khin Yap and Dongyan Zhang" Physical Vapor Deposition, Department of Physics, Michigan Technological - University, Houghton, MI, USA, Springer Science, Encyclopedia of Nanotechnology, 2015, P 1
7. Laxmidhar Besra , Meilin Liu – "A review on fundamentals and applications of electrophoretic deposition (EPD)" – Science Direct – 2007 – p 3