

فاعلية استخدام إنزيم A-AMYLASE وفطر عيش الغراب في عملية البوش لخيوط السداء مقارنة بالمعاملات التقليدية

The use of A-AMYLASE enzyme and polysaccharides from mushrooms of warp sizing compared to conventional treatment

د. على عثمان محمد عثمان

أستاذ مساعد الكيمياء الحيوية - كلية الزراعة - جامعة الزقازيق

د. وسام أسامة عبد الرؤوف

أستاذ الملابس والنسيج المساعد، شعبة الاقتصاد المنزلى الريفي، كلية الزراعة، جامعة الزقازيق، dr.wesamosama2005@gmail.com

كلمات دالة: Keywords

ترقيم الخيوط
Yarns Counting
زوى الخيط
Yarn Twist
خيوط السداء
Warp Threads
البوش
Sizing
فطر عيش الغراب
Mushroom
إنزيم الأميليز
Amylase Enzyme

ملخص البحث: Abstract

اهتمت الدراسة بتكنولوجيا استخدام المعاملات الطبيعية الأمانة بيئياً وذلك باستخدام إنزيم الأميليز والسكريات العديدة المستخلصة من فطر عيش الغراب المتوفرة في البيئة والأمانة لإستخدامها في عملية البوش لخيوط السداء لتحسين الخواص الوظيفية لخيوط السداء وتناول البحث تأثير الطرق المختلفة فتى عملية البوش لخيوط السداء المعدة للنسج حيث وجد أن تنوع طرق معالجة خيوط السداء لها تأثير على كل من الخواص الطبيعية والميكانيكية للخيوط المنتجة ، ووجود إختلاف بين استخدام الأنواع والطرق المستخدمة في عملية البوش لخيوط السداء المنتجة و تحديد نسبة التباين على خواص الخيوط وأجريت هذه الدراسة والتي توضح تأثير الطرق المختلفة لعملية البوش لخيوط السداء المستخدمة على خواص الخيوط المنتجة وذلك لدراسة خصائص إنتاج الخيوط القطنية الأفضل والتي تعكس أدائها على الأداء الوظيفي للأقمشة المنتجة باستخدام طرق معالجة مختلفة في عملية البوش لخيوط السداء وقد تم استخدام تسعة خلطات مختلفة في عملية البوش لخيوط السداء متمثلة في (كنترول ، 75جم نشا / 5جم PVA50/ 5جم مادة تطرية)، (20 جم A-AMYLASE/10جم سكريات عديده من فطر عيش الغراب/ 5جم مادة تطرية)، (75جم نشا / 15جم إنزيم 5 / A-AMYLASE- 5جم مادة تطرية) ، (35جم نشا / 20جم سكريات عديده فطر عيش الغراب/ 5جم مادة تطرية) ، (75جم نشا / 5جم سكريات عديده من فطر عيش الغراب/ 5جم مادة تطرية) ، (30جم إنزيم 5 / A-AMYLASE- 5جم مادة تطرية) ، (10جم إنزيم 5 / A-AMYLASE- 5جم مادة تطرية) ، (75جم نشا / 10جم سكريات عديده من فطر عيش الغراب/ 5جم مادة تطرية) لمعالجة خيوط السداء ونوع الخيط المستخدمة للمعالجة متمثلة في : 50% قطن : 50% بولى إستر ونمرة الخيط 20 حيث تم زوجه 4 مرات لمعالجته بالخلطات المختلفة وتم استخدام جهاز السيمازون وظروف مماثلة للظروف التصنيعية للخيوط المعاملة للتوصل لأفضل خلطة مماثلة للخلطات التصنيعية بأقل تكلفة والتوصل لأعلى كفاءة للخيوط المستخدمة في البوش وأجريت العديد من الاختبارات على الخيوط المعالجة لتوضيح تأثير الاختلاف الناتج عن تغير المعاملات المختلفة المستخدمة في بوش خيوط السداء وأظهرت النتائج وجود إختلافات بين المعاملات المختلفة لبوش خيوط السداء وبين الإختبارات المستخدمة لخيوط السداء حيث أظهرت النتائج فاعلية إستخدام إنزيم الأميليز والسكريات العديدة من فطر عيش الغراب في عملية البوش لخيوط السداء وذلك بالمقارنة بالمعاملات التقليدية المستخدمة في عملية البوش لخيوط السداء .

Paper received 24th November 2021, Accepted 17th January 2022, Published 1st of March 2022

النشا على تغيير معامل الإختلاف للقماش والوزن لكل وحدة مساحة وأكدت الدراسة أن حالات النسج الأربعة باستخدام بخاخ النشا يزيد من الصلابة ومعامل الإختلاف وتناولت دراسة (1) تأثير عملية المرسة على كل من الخواص الفيزيائية والكيميائية والميكانيكية للخيوط القطنية وتم استخدام قطن جيزة 86 وهو من القطن المصرى طويل التيلة في إنتاج ثلاثة خيوط بأسلوب الغزل المدمج المسرح وإجراء عملية المرسة والتجفيف على مدى استجابة التركيب البنائي لخيوط الغزل المدمج بنوعها لعملية المرسة بمحلول هيدروكسيد الصوديوم كذلك مدى الإختلاف الحادث على كلا من الخواص الفيزيائية والكيميائية والميكانيكية لكلا من الخيوط المرسة والممشطة المحروقة والمنتجة بأسلوب الغزل المدمج بعد إجراء عملية المرسة وقد توصل بالبحث بالتحليل والتقييم والمقارنة إلى وجود تأثيرات إيجابية واضحة تماماً لعملية المرسة على كلا من الخواص الفيزيائية والكيميائية والميكانيكية للخيوط القطنية المنتجة بأسلوب الغزل المدمج بنوعها والتي أجري عليها عملية الحريق باللهب المباشر وتناولت دراسة (12) المعاملة الحيوية لصباغة الأقمشة القطنية بالصباغة المباشرة حيث تمت معالجة الأقمشة القطنية باستخدام إنزيم السلبولاز وصبغت في حمام واحد باستخدام الأصباغ التفاعلية والأصباغ المباشرة وتم دراسة تأثير

مقدمة Introduction

تناول البحث (19) تأثير الطرق المختلفة لغزل القطن على الخيوط والأقمشة المنتجة حيث وجد أن تنوع طرق غزل القطن تأثير على كل من الخواص الطبيعية والميكانيكية للأقمشة المنتجة ومع عدم وجود إختلاف بين استخدام الأنواع والطرق تختلف خصائص الغزل للخيوط المنتجة و تحديد نسبة التباين على خواص الأقمشة التي يتم غزلها بطرق غزل مختلفة وأجريت هذه الدراسة والتي توضح تأثير الطرق المختلفة للخيوط المستخدمة على خواص القطن والأقمشة المنتجة وذلك لدراسة خصائص إنتاج الخيوط القطنية الأفضل والتي تعكس أدائها على الأداء الوظيفي للأقمشة المنتجة باستخدام طرق غزل مختلفة وقد تم استخدام أربع طرق غزل مختلفة لإنتاج خيوط قطنية نمرة 40 واستخدام ثلاث كثافات مختلفة من اللحم (90 ، 110 ، 130) لإنتاج الأقمشة قيد الدراسة وأجريت العديد من الاختبارات على الخيوط والأقمشة المنتجة لتوضيح تأثير الإختلاف الناتج عن تغير متغيرات البحث المختلفة وأظهرت النتائج إختلافاً واضحاً في بعض اختبارات الخيوط والأقمشة المنتجة وتناولت دراسة تأثير عوامل التقوية لرذاذ النشا على خصائص المظهرية للملابس الخارجية وأكدت النتائج التأثير المعنوي لرذاذ

الإنزيمات والسكريات العديدة المستخلصة من فطر عيش الغراب والتي اشتملت على (إنزيم A-AMYLASE والسكريات العديدة من فطر عيش الغراب) في بوش خيوط السداء لتحسين خواصها الوظيفية وذلك بالمقارنة بالطرق التقليدية لبوش خيوط السداء.

- استخدام خيوط القطن 50% : بولى إستر 50% لإجراء عليها عملية البوش باستخدام (إنزيم A-AMYLASE والسكريات العديدة من فطر عيش الغراب).
- إجراء الاختبارات الوظيفية على خيوط السداء المعاملة بإنزيم A-AMYLASE والسكريات العديدة من فطر عيش الغراب وعلاقتها بنمرة خيوط السداء وقوة الشد ،% الإستطالة ،% الإنتظامية للخيوط ، معامل الإحتكاك للخيوط ، معامل الإختلاف للخيوط للتوصل الى المعاملة الأكثر فاعلية لتحسين الخواص الوظيفية لبوش خيوط السداء .

أهمية البحث Significance

- مواكبة التقنيات العالمية لإستحداث طرق جديدة لبوش خيوط السداء وتطبيقها في مجال بوش خيوط السداء.
- استخدام إنزيم A-AMYLASE والسكريات العديدة المستخلصة من فطر عيش الغراب بتركيزات ونسب مختلفة لبوش خيوط السداء.
- تحسين خواص الأداء الوظيفي للخيوط المستخدمة في بوش خيوط السداء باستخدام تكنولوجيا الإنزيمات والسكريات العديدة المستخلصة من فطر عيش الغراب.

أدوات البحث Tools

تتمثل أدوات البحث في الآتى:

- 1- الخيوط المستخدمة: نوع الخيط 50% قطن :50% بولى إستر ، نمرة الخيط: 20
- 2- استخدام إنزيم A-AMYLASE والسكريات العديدة المستخلصة من فطر عيش الغراب بتركيزات ونسب مختلفة لبوش خيوط السداء. وتم تحضير الإنزيم والسكريات العديدة بمعمل الكيمياء بكلية الزراعة – جامعة الزقازيق وتم تنشئة خيوط السداء والاختبارات بشركة المحلة للغزل والنسيج .

منهج البحث Research Methodology:

يستخدم البحث المنهج التجريبي لتوضيح العلاقات بين المتغيرات التي تناولها البحث وذلك لتحقيق أهدافه.

الاطار النظري Theoretical Framework :

مصطلحات البحث Terminology:

ترقيم الخيوط: من خلالها يمكن التفرقة بين الخيوط بعضها البعض ويوجد طريقتين لترقيم الخيوط وهما طريقة الوزن الثابت وطريقة الطول الثابت. (7)

البوش: هى عملية تتم على خيوط السداء لإكسابه القدرة على تحمل الإجهادات التي تقع عليه نتيجة الشد والإحتكاك مع الأجزاء المعدنية مما ينتج عنه ضعف الخيوط وتشعرها ولذا ينبغى تشبيح الخيوط أو إضافة مادة لاصقة للشعيرات لتلصق الشعيرات بعضها ببعض دون أى تأثير على مرونة ومطاطية الخيوط اللازمين لإجراء عملية النسيج (7).

الإنزيمات: توجد الإنزيمات بصورة طبيعية فى معظم المواد الخام ولهذه الإنزيمات تأثير كبير فى عمليات التصنيع الغذائى كما أن وجودها فى المواد الخام تأثيرات غير مرغوب فيها فى أغلب الأحيان وجميع الإنزيمات عبارة عن مواد بروتينية يقتصر إنتاجها على الكائنات الحية فقط وأن الإنزيمات عبارة عن مواد مساعدة فى التفاعلات البيولوجية وعلى درجة عالية من التخصص وتقدير

تركيز الإنزيم على درجة قابلية الأقمشة القطنية المعالجة بالإنزيم والأصباغ المباشرة ويهتم دراسة (13) تأثير العلاج الأنزيمي على امتصاص الصبغة الطبيعية بواسطة الأقمشة السليلوزية حيث تمت دراسة مدى المعالجة الأنزيمية وامتصاص الصبغة بواسطة أقمشة السليلوز دون التأثير على خواصها الميكانيكية وقد بذلت محاولات لتعديل العلاج الأنزيمي التقليدي لأقمشة السليلوز والمعالجة الأنزيمية والصبغة اللاحقة في حمامين منفصلين وبعد العلاج الأنزيمي باستخدام ثلاثة أصباغ طبيعية هي الكركم والحناء والشاي عززت المعالجة بالإنزيم امتصاص الصبغة الطبيعية وأعطت أعلى النتائج من حيث ثبات الصبغة باستخدام الأقمشة السليلوزية مع استخدام تراكيب نسجية مختلفة اكتسبت الخصائص الميكانيكية والحرارية للألياف الطبيعية المستخدمة في المركبات المقواة بالألياف أهمية في السنوات الأخيرة واهتمت دراسة (10) تأثير المعالجة السطحية وطلاء السيليكا على خواص الشد والوزن الحراري لخيوط الجوت وتتم معالجة ألياف الجوت بالقلويات لتحسين خصائص سطحها ومقاومتها للماء ويظهر خيط الجوت المعالج القلوي والمغطى بالسيليكا خاصية أفضل مقارنة بخيوط الجوت المعالجة وغير المعالجة وتناولت دراسة (15) تحسين سطح خيوط الكتان بواسطة أكسيد الزنك الحرارية المائية أدى ذلك إلى الإتصاق أفضل بين خيوط الكتان المعدلة بأكسيد الزنك واهتمت دراسة (16) تأثير المعالجات الكيميائية على الخواص الميكانيكية لخيوط الجوت / البولي برويلين وجد أن الخواص الميكانيكية للمركبات المحضرة من خيوط الجوت المعالجة كيميائياً تزداد بشكل كبير مقارنة بالخيوط الغير معالجة. ويهدف (17) البحث إلى استخدام المعالجة الإنزيمية لألياف الكتان لإنتاج خيوط مغزولة مبللة وذلك لتحسين إنتظام الخيوط حيث وجد أن إستخدام إنزيم اللاكتيز يحسن من إنتظام الخيوط المنتجة وتهدف دراسة (18) الخيوط القطنية المقاومة للماء باستخدام مادة البوليفينول النباتية لفصل الزيت والماء في مياه البحر حيث تم تحضير غزل القطن المعدل بحمض التانيك / الحديد بطريقة تحضير بسيطة وصديقة للبيئة مقاومة فائقة للماء بزواوية ملامسة للماء أكبر من 150 درجة مئوية ويوفر هذا البحث طريقة تحضير بسيطة بمواد منخفضة التكلفة لفصل الزيت / الماء بكفاءة ويتناول دراسة (14) إستخدام المنسوجات المقاومة للحرارة والقابلة للتحلل البيولوجي من بروتين الصويا المعزز ببلورات السليلوز النانوية المستخدمة بالغزل حيث أن بروتين فول الصويا لها خصائص التصاق أعلى بنسبة 51.4% و 5.09% ومعامل احتكاك أقل بنسبة 43.1% و 38.3% لكل من خيوط الغزل القطنية والفكوز / البوليستر (35/65) . بالإضافة إلى ذلك ، فإن فول الصويا لها قابليتها للتحلل البيولوجي ، مما يشير إلى الإمكانيات الكبيرة كبديل وسيؤدي الاستخدام الناجح لبروتين فول الصويا باستخدام الحاسب الآلي إلى تطبيقها بكميات كبيرة . تتناول ودراسة (11) تهتم بتحضير صمغ السيبانبا المؤكسد وتقييم أداء تحجيم خيوط السداء القطنية الدقيقة حيث تم أكسدة صمغ سيبانبا بواسطة هيبوكلوريت الصوديوم وتم تمييز صمغ السيبانبا المؤكسد الناتج عن طريق قياس الطيف بالأشعة تحت الحمراء والفحص المجهرى الإلكتروني والفحص المجهرى الإلكتروني عالي الدقة تم تحليل الثبات الحراري عن طريق التحليل الحراري كما تم قياس اللزوجة الظاهرية علاوة على ذلك ، تم دراسة تأثيره كعامل تحجيم للسدى على الخواص الفيزيائية الميكانيكية لخيوط القطن الدقيقة ووجد أن الخيوط القطنية الدقيقة زادت قوة الشد وقللت الاستطالة مقارنة بالخيوط غير المعالجة إلى جانب ذلك فإن الخيوط القطنية الدقيقة المعالجة قد قللت بشكل واضح من مؤشر التشعير وزيادة مقاومة التآكل بشكل طفيف.

أهداف البحث Objectives

- دراسة إمكانية إستحداث طرق جديدة لتطبيق تكنولوجيا

TENSILE STRENGTH AND TESTER 1985
99- ELOGATION USTER TENSOMAT2
(4) 1960T

- النمرة ED5235-PCE MEZDAN 2013 طبقا للمواصفة القياسية 1059(5)

- تمت المعالجات المختلفة لبزخ خيوط السداء وإجراء اختبارات الأداء الوظيفي بمعامل شركة مصر المحلة للغزل والنسيج.
أولاً: خطوات فصل السكريات العديدة الخام من فطر عيش الغراب تتمثل في الآتي:

1- تجفيف فطر عيش الغراب على 40 درجة مئوية وتم طحنه إلى مسحوق بمطحنة كهربائية.

2- إزالة الدهن باستخدام الأسيتون ثم تجفيفه بالهواء من مسحوق الفطر الجاف (100جم).

3- إستخلاص الفطر منزوع الدهن بالماء الساخن ، متبوعاً بإكسالات الأمونيوم المائية ثم هيدروكسيد الصوديوم.

4- الإستخلاص بالماء الساخن مع 2 لتر من الماء المقطر عند 100 درجة مئوية لمدة ساعتين وتكرر ثلاث مرات ثم فصل المستخلص السائل من المخلفات الصلبة بالطرد المركزي (10000 دورة في الدقيقة / 15 دقيقة) وتركيزه تحت التفريغ على 50 درجة مئوية.

5- إستخلاص المتبقي الصلب من المستخلص المائي باستخدام أكسالات الأمونيوم المائية عند 100 درجة مئوية لمدة 3 ساعات ، متبوعاً بالإستخلاص بالقلوي بهيدروكسيد الصوديوم 0.05 مولار عند 100 درجة مئوية لمدة 6 ساعات.

6- تجميع المستخلص السائل من الخطوات السابقة ومعادلة الحموضة ثم إزالة الرواسب وتركيزه تحت تفريغ على 50 درجة مئوية.

7- ترسيب السكريات العديدة من المستخلص السائل بواسطة الإيثانول 95% على 4 درجة مئوية وتجميعه عن طريق الطرد المركزي ثم الفصل الغشائي والتجفيد.

- وتم فصل السكريات العديدة الخام من فطر عيش الغراب بمعمل الكيمياء - كلية الزراعة - جامعة الزقازيق

ثانياً إنزيم: A-AMYLASE(Fungal Diastase)(Diastate)

مكوناته:

CAS.NO.:9000-92-4

Amylase activity:1:2000

Appearance:Haife white powder

E.coli: Absent

Salmonella: Absent

Diluent:Lactose

(Store in Refrigerator)(sales@oxfordlabchem.com)

النتائج والمناقشة Results and Discussion

تم استخدام تحليل التباين في إتجاه واحد one way ANOVA لدراسة العلاقة بين المتغيرات محل الدراسة

فروض البحث Research Hypotheses:

- 1- يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوى (0.05) بين المعالجات المختلفة لبوش خيوط السداء (قطن 50% : بولي إستر باستخدام إنزيم : A-AMYLASE والسكريات العديدة المستخلصة من فطر عيش الغراب علي الخواص المقاسة: نمرة خيوط السداء ، قوة الشد ، % الإستطالة ، % الإنتظامية للخيوط ، معامل الإحتكاك للخيوط ، معامل الإختلاف للخيوط.
- 2- يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوى (0.05) بين المعالجات المختلفة المستخدمة لبوش خيوط السداء المتمثلة في (كنترول ، 75 جم نشا / 50PVA جم / 5 جم مادة تطرية ، 20 جم A-AMYLASE 10 جم سكريات عديده فطر عيش الغراب /

تركيز الإنزيم يعتمد على الطرق النوعية التي تدل على فاعلية الإنزيم وملاحظة التغيرات التي يحدثها في المادة الخاضعة أو الطرق الكمية بواسطة قياس سرعة التفاعل الذي يساعد فيه الإنزيم حيث أن هناك علاقة طردية بين سرعة التفاعل وتركيز الإنزيم.(6).

الخيوط: الخيوط هي عبارة عن مجاميع من الألياف على هيئة سلسلة لا نهائية ومرتبطة بطريقة معينة وذات وزن ووحدة طولية ثابتة ، هذه الألياف تكون متماسكة فيما بينها نتيجة لعملية البرم وذلك لتكوين الخيط المستمر والمتجانس في السمك وتتأثر متانة الخيط بعدد البرمات المعطاه للخيوط والتي يمكن تحديدها طبقاً لاستخدامها النهائي ، وتنقسم الخيوط الى خيوط مسرحة أو خيوط ممشطه حيث تنتج على هيئة خيط مفرد ، ويمكن زوى هذه الخيوط على اثنين أو أكثر طبقاً لاستخدامها النهائي (9).

زوى الخيط: هو عدد البرمات في وحدة الطولوي يتوقف تحقيق إتجاه البرمات سواء في إتجاه اليمين أو الشمال تبعاً لإتجاه دوران مردي الغزل في إتجاه عقرب الساعة أو عكسه وتزداد مقاومة الخيط للشد بزيادة عدد البرمات (7)

A-AMYLASE : عبارة عن الإنزيمات المحللة للنشويات (6).

فطر عيش الغراب: معظم الفطريات التي تنتج عيش الغراب رمية تحصل على غذائها من الأوراق والمواد الأخرى العضوية المتحللة ويمكن تربية وتكاثر هذه الفطريات بتوفير البيئة الغذائية المناسبة سواء في المعمل أو المنزل (8).

الدراسة العملية Experimental Work:

أولاً: تحديد خيط السداء مزوى 50% قطن : 50% بولي إستر ، نمرة الخيط: 20 المستخدمة محل الدراسة

ثانياً: طريقة معاملة الخيوط: تم ثني الخيط 4 مرات حتى يتحمل المعاملة بجهاز السيمازون وتم استخدام جهاز السيمازون وظروف مماثلة للظروف التصنيعية للخيوط المعاملة للتوصل لأفضل خلطة مماثلة للخلطات التصنيعية بأقل تكلفة والتوصل لأعلى كفاءة لفي عملية البوش لخيوط السداء .

ثالثاً: إستخدام إنزيم A-AMYLASE والسكريات العديدة المستخلصة من فطر عيش الغراب بتركيزات ونسب مختلفة كالتالي (كنترول ، 75 جم نشا / 50PVA جم / 5 جم مادة تطرية ، 20 جم A-AMYLASE / 10 جم سكريات عديده فطر عيش الغراب / 5 جم مادة تطرية ، 75 جم نشا / 15 جم إنزيم / 5 جم A-AMYLASE / 5 جم مادة تطرية ، 35 جم نشا / 20 جم سكريات عديده فطر عيش الغراب / 5 جم مادة تطرية ، 75 جم نشا / 5 جم سكريات عديده فطر عيش الغراب / 5 جم مادة تطرية ، 30 جم إنزيم / 5 جم A-AMYLASE / 5 جم مادة تطرية ، 10 جم إنزيم / 5 جم A-AMYLASE / 5 جم مادة تطرية ، 75 جم نشا أميدال / 10 جم سكريات عديده فطر عيش الغراب / 5 جم مادة تطرية).


رابعاً: تم تشغيل الخلطات المختلفة في جهاز البليندر على درجة حرارة الغليان ثم تشغيلها على ماكينة السيمازون بعد لف الخيوط على بكر وتجفف على 110 درجة مئوية ثم تحصص على 110 درجة مئوية تحت ضغط صفر وسرعة 1,5/دقيقة.

خامساً: إجراء الاختبارات الأداء الوظيفي والمتمثلة في (نمرة خيوط السداء ، قوة الشد ، % الإستطالة ، % الإنتظامية للخيوط ، معامل الإحتكاك للخيوط ، معامل الإختلاف للخيوط).

- اختبار الإحتكاك للخيوط: Abrasion resistance of fabrics Accelerotor Method 93- 2005 RA2G (2)

- جهاز الإنتظام للخيوط : جهاز سويسرى USTER TESTER 1985 طبقا للمواصفة القياسية 1425 USTER (3).

- قوة الشد والإستطالة للخيوط : طبقا للمواصفة القياسية ASTM D 2256 واستخدام جهاز سويسرى USTER



شكل(1): تأثير المعاملات المختلفة لبوش خيوط السداء على نمره الخيط
جدول(2): تأثير المعالجات المختلفة لبوش خيوط السداء على قوة الشد

رقم المعالجة	نوع المعاملة	قوة الشد
1	الكنترول	i1862
2	75 جم نشا 50PVA جم 5 جم مادة تطرية	b2870
3	20 جم A-AMYLASE 10 جم سكريات عديده فطر عيش الغراب 5 جم مادة تطرية	d2670
4	75 جم نشا 15 جم إنزيم A-AMYLASE 5 جم مادة تطرية	f2450
5	35 جم نشا 20 جم سكريات عديده فطر عيش الغراب 5 جم مادة تطرية	g2425
6	75 جم نشا 5 جم سكريات عديده فطر عيش الغراب 5 جم مادة تطرية	h2400
7	30 جم إنزيم A-AMYLASE 5 جم مادة تطرية	c2770
8	10 جم إنزيم A-AMYLASE 5 جم مادة تطرية	a2900
9	75 جم نشا أميدال 10 جم سكريات عديده فطر عيش الغراب 5 جم مادة تطرية	e2483
	Pr > F	0.00
	Significant	Yes

يتضح من جدول (2) أن هناك فروق معنوية ذات دلالة إحصائية بين الكنترول وبين المعالجات المختلفة لبوش خيوط السداء بالنسبة لقوة الشد حيث كانت أكبر قيمة لقوة الشد للخيوط المعاملة (10 جم إنزيم الأميليز، 5 جم مادة تطرية) وأقل قيمة لخيوط السداء الغير


5 جم مادة تطرية، 75 جم نشا / 15 جم إنزيم-A-AMYLASE / 5 جم مادة تطرية، 35 جم نشا / 20 جم سكريات عديده فطر عيش الغراب / 5 جم مادة تطرية، 75 جم نشا / 5 جم سكريات عديده فطر عيش الغراب / 5 جم مادة تطرية، 30 جم إنزيم A-AMYLASE / 5 جم مادة تطرية، 10 جم إنزيم A-AMYLASE / 5 جم مادة تطرية، 75 جم نشا أميدال / 10 جم سكريات عديده فطر عيش الغراب / 5 جم مادة تطرية). علي الخواص المقاسة: نمره خيوط السداء، قوة الشد، % الإستطالة، % الإنتظامية، معامل الإحتكاك، معامل الإختلاف.

جدول (1): تأثير المعالجات المختلفة لبوش خيوط السداء على نمره الخيط

رقم المعاملة	نوع المعاملة	النمره
1	الكنترول (بدون معاملات)	a62.1
2	75 جم نشا 50PVA جم 5 جم مادة تطرية	g26.6
3	20 جم A-AMYLASE 10 جم سكريات عديده فطر عيش الغراب 5 جم مادة تطرية	d34.5
4	75 جم نشا 15 جم إنزيم A-AMYLASE 5 جم مادة تطرية	b52.1
5	35 جم نشا 20 جم سكريات عديده فطر عيش الغراب 5 جم مادة تطرية	g26.6
6	75 جم نشا 5 جم سكريات عديده فطر عيش الغراب 5 جم مادة تطرية	e34
7	30 جم إنزيم A-AMYLASE 5 جم مادة تطرية	c44.1
8	10 جم إنزيم A-AMYLASE 5 جم مادة تطرية	f32.6
9	75 جم نشا أميدال 10 جم سكريات عديده فطر عيش الغراب 5 جم مادة تطرية	h26
	Pr > F	0.00
	Significant	Yes

يتضح من جدول (1) أن هناك فروق معنوية ذات دلالة إحصائية بين الكنترول وبين المعالجات الأخرى لبوش خيوط السداء ونمره الخيط المستخدم حيث أن القيمة أقل من 0.05 ويمكن ترتيب المعالجات المختلفة على النحو التالي حيث بلغت أكبر قيمة للمعاملة (75 جم نشا، 15 جم إنزيم الأميليز، 5 جم مادة تطرية) وأقل قيمة للمعاملة (75 جم نشا أميدال، 10 جم سكريات عديده، 5 جم مادة تطرية) وذلك يدل على كفاءة استخدام إنزيم الأميليز في معالجة خيوط السداء وذلك بالمقارنة لباقي المعالجات التقليدية الأخرى المستخدمة في عملية البوش لخيوط السداء.

(75 جم نشا أميدال ، 10جم سكريات عديدة من فطر عيش الغراب ، 5جم مادة تطرية) يليها قيمة (30 جم إنزيم الأميليز، 5جم مادة تطرية) وأقل قيمة لنسبة الإستطالة للخيوط الغير معاملة وذلك يدل على كفاءة استخدام إنزيم الأميليز فى تنشية خيوط السداء وزيادة % لإستطالة الخيوط وذلك بالمقارنة لباقي المعاملات التقليدية الأخرى المستخدمة فى عملية البوش خيوط السداء.




شكل(3): تأثير المعاملات المختلفة لبوش خيوط السداء على % الإستطالة

جدول (4): تأثير المعالجات المختلفة لبوش خيوط السداء على معامل الإختلاف

رقم المعالجة	نوع المعالجة	معامل الإختلاف VAR4 (c.v)
1	الكنترول	b10
2	75جم نشا 50جم PVA 5جم مادة تطرية	c9
3	20 جم A-AMYLASE 10جم سكريات عديده فطر عيش الغراب 5جم مادة تطرية	h1.3
4	75جم نشا 15جم إنزيم A-AMYLASE 5جم مادة تطرية	g5.9
5	35جم نشا 20جم سكريات عديده فطر عيش الغراب 5جم مادة تطرية	e7.8
6	75جم نشا 5جم سكريات عديده فطر عيش الغراب 5جم مادة تطرية	f6.5
7	30جم إنزيم A-AMYLASE 5جم مادة تطرية	a11.2

معاملة ولك يدل على كفاءة استخدام إنزيم الأميليز فى عملية البوش لخيوط السداء بالنسبة لقوة الشد وذلك بالمقارنة لباقي المعاملات التقليدية الأخرى المستخدمة فى عملية البوش لخيوط السداء.



شكل(2): تأثير المعاملات المختلفة لبوش خيوط السداء على قوة الشد


جدول (3): تأثير المعالجات المختلفة لبوش خيوط السداء على % الإستطالة

رقم المعالجة	نوع المعالجة	% للإستطالة
1	الكنترول	e4
2	75جم نشا 50جم PVA 5جم مادة تطرية	d4.6
3	20 جم A-AMYLASE 10جم سكريات عديده فطر عيش الغراب 5جم مادة تطرية	b5.7
4	75جم نشا 15جم إنزيم A-AMYLASE 5جم مادة تطرية	c5.1
5	35جم نشا 20جم سكريات عديده فطر عيش الغراب 5جم مادة تطرية	ab5.8
6	75جم نشا 5جم سكريات عديده فطر عيش الغراب 5جم مادة تطرية	d5.4
7	30جم إنزيم A-AMYLASE 5جم مادة تطرية	ab5.8
8	10جم إنزيم A-AMYLASE 5جم مادة تطرية	ab5.8
9	75جم نشا أميدال 10جم سكريات عديده فطر عيش الغراب 5جم مادة تطرية	a6
	Pr > F	0.00
	Significant	Yes

يتضح من النتائج جدول (3) أن هناك فروق معنوية ذات دلالة إحصائية بين الكنترول وبين المعالجات المختلفة لبوش خيوط السداء بالنسبة % الإستطالة حيث أن القيمة أقل من 0.05 ويمكن ترتيب المعاملات المختلفة على النحو التالي حيث بلغت أكبر قيمة للمعاملة

6	5جم مادة تطرية 75جم نشا 5جم سكريات عديدة فطر عيش الغراب 5جم مادة تطرية	d11411.77
7	30جم إنزيم A-AMYLASE 5جم مادة تطرية	bc3545.50
8	10جم إنزيم A-AMYLASE 5جم مادة تطرية	b4635.20
9	75جم نشا أميدال 10جم سكريات عديدة فطر عيش الغراب 5جم مادة تطرية	bcd2628.60
	Pr > F	0.00
	Significant	Yes

يتضح من جدول (5) أن هناك فروق معنوية ذات دلالة إحصائية بين الكنترول وبين المعاملات الأخرى لبوش خيوط السداء وبين معاميل الإحتكاك للخيوط المستخدم حيث أن القيمة بلغت أقل من 0.05 ويمكن ترتيب المعاملات المختلفة على النحو التالي حيث بلغت أكبر قيمة لمعاميل الإحتكاك للخيوط للمعاملة (75 جم نشا 50جم بولي فينيل ، 5 جم مادة تطرية) يليه المعاملة (30 جم إنزيم الأميليز ، 5جم مادة تطرية) يليه المعاملة (20جم إنزيم الأميليز ، 10 جم سكريات عديدة من فطر عيش الغراب ، 5جم مادة تطرية) وأقل قيمة للمعاملة (75 جم نشا، 15جم إنزيم الأميليز ، 5جم مادة تطرية) ولك يدل على كفاءة استخدام إنزيم الأميليز في عملية البوش لخيوط السداء.




شكل (5): تأثير المعاملات المختلفة لبوش خيوط السداء على معاميل الإحتكاك للخيوط

جدول (6): تأثير المعالجات المختلفة لبوش خيوط السداء على % الإنتظامية للخيوط المعاملة

رقم المعالجة	نوع المعالجة	% الإنتظامية للخيوط
1	الكنترول (بدون معاملات)	i12
2	75جم نشا 50جم PVA 5جم مادة تطرية	g20
3	20 جم A-AMYLASE 10جم سكريات عديده فطر عيش الغراب 5جم مادة تطرية	e21.9
4	75جم نشا 15جم إنزيم A-AMYLASE	d28

8	10جم إنزيم A-AMYLASE 5جم مادة تطرية	d8.7
9	75جم نشا أميدال 10جم سكريات عديدة فطر عيش الغراب 5جم مادة تطرية	b9.9
	Pr > F	0.00
	Significant	Yes

تضح من جدول (4) أن هناك فروق معنوية ذات دلالة إحصائية بين الكنترول وبين المعاملات الأخرى بالنسبة لمعاميل الإختلاف حيث أن القيمة أقل من 0.05 ويمكن ترتيب المعاملات المختلفة على النحو التالي حيث بلغت أكبر قيمة للمعاملة (30جم إنزيم الأميليز ، 5جم مادة تطرية) يليه المعاملة (75 جم نشا أميدال ، 10جم سكريات عديدة من فطر عيش الغراب ، 5جم مادة تطرية) وأقل قيمة لمعاميل الإختلاف كانت للخيوط الغير معاملة ولك يدل على كفاءة استخدام إنزيم الأميليز في عملية البوش لخيوط السداء وذلك بالمقارنة بالخيوط الغير معاملة .



شكل (4): تأثير المعاملات المختلفة لبوش خيوط السداء على معاميل الإختلاف


جدول (5): تأثير المعاملات المختلفة لبوش خيوط السداء على معاميل الإحتكاك

رقم المعالجة	نوع المعالجة	معاميل الإحتكاك للخيوط
1	الكنترول (بدون معاملات)	cd2473.40
2	75جم نشا 50جم PVA 5جم مادة تطرية	a9167.60
3	20 جم A-AMYLASE 10جم سكريات عديده فطر عيش الغراب 5جم مادة تطرية	bc4488.17
4	75جم نشا 15جم إنزيم A-AMYLASE 5جم مادة تطرية	d1216.00
5	35جم نشا 20جم سكريات عديدة فطر عيش الغراب	4415.20 bc

- TENSILE STRENGTH AND TESTER 1985
99- ELOGATION USTER TENSOMAT2
1960T
- 5- النمرة ED5235-PCE MEZDAN 2013 طبقا للمواصفة القياسية 1059.
- 6- جيرالد ريد - باسل كامل دلالي (1989) "الإنزيمات في التصنيع الغذائي" الجمهورية العراقية - وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - جامعة الموصل.
- 7- إيهاب حيدر شيرازي (2002) "تحليل المنسوجات" كلية الفنون التطبيقية.
- 8- فوزي حنفي مدبولي- محمد أحمد الحسيني (1990) "عيش الغراب غذاء -دواء- إستثمار" مكتبة ابن سينا.
- 9- مجدى عبدالمنعم المسيرى وآخرون (2004) "تكنولوجيا غزل القطن - صندوق دعم صناعة الغزل والنسيج.
- 10- Xiaoyun Xua Kaili Song Bin Xinga Wenfeng Huc Qinfei Kead YiZhaoa (2019) "Thermal-tenacity-enhanced and biodegradable textile sizes from cellulose nanocrystals reinforced soy protein for effective yarn coating" Volume 140, 15 November, Author links open overlay <https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2019.111701G> et rights and content.
- 11- Ding Shenab Man Xuec Lei Zhanga Huijuan Liud Lin Gaod Yuanchen Cuiab Polymer Degradation and Stability (2011) "Preparation and characterization of oxidized sesbania gum and evaluation of its warp sizing performance for fine cotton yarns" Volume 96, Issue 12, December, Pages 2181-2188 Author links open overlay <https://doi.org/10.1016/j.polymdegradstab.09.007> Get rights and content.
- 12- M. M. Marie, 1 H. S. El-Khatib and 1 G. M. Shokry "Single-Bath Bio-Treatment and Dyeing of Cotton Fabrics with Reactive or Direct Dyes" Textile Printing , Dyeing & Finishing Dept., Faculty of Applied Arts, Helwan University, Giza, Egypt.
- 13- Ghada Mostafa El Zaki (2016) "effect of Enzymatic Treatment Sequence on The Dyeability of Cellulosic Fabrics with Natural Dyes" Weaving and Clothing Department, Faculty of Home economic, El Azhar university Paper received 19th July 2016, Accepted 6th September 2016 , Published 15st of October.
- 14- Sunil Manohar Maharana Mihir Kumar Pandit Arun Kumar Pradhan (2019) "Effect of chemical treatment and fumed silica coating on tensile and thermogravimetric properties of jute yarn" <https://doi.org/10.1016/j.matpr.12.184>
- 15- Applied Science and Manufacturing (2021) "Interface tailoring between flax yarns and epoxy matrix by ZnO nanorods Composites" Volume 140, January, 106156ods.
- 16- Novel bio-commingled composites (2012) "based on jute/polypropylene yarns: "Effect of

	5جم مادة نظرية	
5	35جم نشا 20جم سكريات عديدة فطر عيش الغراب 5جم مادة نظرية	b38
6	75جم نشا 5جم سكريات عديدة فطر عيش الغراب 5جم مادة نظرية	a40
7	30جم إنزيم A-AMYLASE 5جم مادة نظرية	f20.9
8	10جم إنزيم A-AMYLASE 5جم مادة نظرية	h19
9	75جم نشا أميدال 10جم سكريات عديدة فطر عيش الغراب 5جم مادة نظرية	c36
	Pr > F	0.00
	Significant	Yes

يتضح من جدول (6) أن هناك فروق معنوية ذات دلالة إحصائية بين الكنترول وبين المعاملات الأخرى لبوش خيوط السداء وبين % الإنتظامية للخيوط المستخدمة حيث أن القيمة أقل من 0.05 ويمكن ترتيب المعاملات المختلفة على النحو التالي حيث بلغت أكبر قيمة لمعامل الإحتكاك للخيوط للمعاملة (75جم نشا، 5جم سكريات عديدة من فطر عيش الغراب، 5جم مادة نظرية) يليها (35جم نشا، 20جم سكريات عديدة من فطر عيش الغراب، 5جم مادة نظرية) يليه المعاملة (75جم نشا أميدال، 10جم سكريات عديدة من فطر عيش الغراب، 5جم مادة نظرية) وأقل قيمة للخيوط الغير معاملة وذلك يدل على كفاءة استخدام السكريات العديدة من فطر عيش الغراب فى بوش خيوط السداء وكفاءة انتظامية المادة لخيوط السداء.



شكل (6): تأثير المعاملات المختلفة لبوش خيوط السداء على % الإنتظامية للخيوط المعاملة

المراجع

1. عمرو حمدى أحمد (2019): "تأثير عملية المرسة على كلا من الخواص الفيزيكية والكيميائية والميكانيكية للخيوط القطنية المحروقة والمنتجة بأسلوب الغزل المدمج" مجلة التصميم الدولية مجلد 9 عدد 2، إبريل.
2. قوة الشد والاستطالة للخيوط : طبقا للمواصفة القياسية USTER 1425.
- 3- اختبار الإحتكاك للخيوط: ASTM D 2256 واستخدام جهاز سويسرى USTER.
- 4- جهاز الإنتظام للخيوط : جهاز سويسرى USTER 1985.
- 5- جهاز الإنتظام للخيوط: طبقا للمواصفة القياسية USTER 1425.

sea water" online 14 October, 101208In Press, <http://doi.org/10.1016/j.eti.2020.101208>Get rights and contents.

- 19-Hossam Mahmoud (2019)," Effect of different methods of spinning cotton on yarns and fabrics produced", International Design Journal, Vol. 9 No. 1, pp 137-145.
- 20-Manal A. Seif (2018) "Effect of the reinforcement agents (starch spray) on the appearance properties of outwear Clothes Paper" received 15th April, Accepted 12th June , Published 1st of July International Design Journal.

chemical treatments on the mechanical properties Composites" Part A: Applied Science and Manufacturing Volume 43, Issue 1, January, Pages 219-230.

- 17-Enzyme and Technology (2005)"Enzymatic treatment of flax fibre at the roving stage for production of wet-spun yarn". Volume 37, Issue 4, 1 September, Pages 386-394Microbial.
- 18-Panel Hao Wen Jiayan Zhang Ping Wang Ziyi Zhu Wei Huang ChangkunL iu Environmental Technology & Innovation Available (2020) "A novel super hydrophobic cotton yarn inspired by plant polyphenol for oil/water separation in