

## تأثير المعالجات الكيميائية والتجهيزات الميكانيكية للحصول على تأثيرات جمالية للأقمشة

### The Effect of Chemical and Mechanical Treatments to Obtain Aesthetic Effects for Fabrics

أ.د/ غادة عبدالله لطفى الخولى

أستاذ بقسم الملابس الجاهزة، كلية الفنون التطبيقية، جامعة حلوان، Ghada\_elkholy@hotmail.com

أ.د/ شرين سيد محمد السبكي

أستاذ بقسم الملابس الجاهزة، كلية الفنون التطبيقية، جامعة حلوان، Shereen.elsobkey@gmail.com

نور الهدى عبدالله زكى بدوى

مصمم حر، Noorbadwy2@gmail.com

#### كلمات دالة: Keywords

تجهيز الأقمشة chemical treatments- معالجات كيميائية  
Fabric-mechanical ميكانيكية Fabrics

#### ملخص البحث: Abstract

يعد استخدام المواد الكيميائية المعالجة والتجهيزات الميكانيكية من أفضل التجهيزات لإعادة تشكيل سطح الخامة واستخدام المعالجة الفنية والتقنية لسطح الخامة بشكل مبتكر مثلما فعلت الباحثة من خلال البحث فهذا ينقل المصمم من التقليدية إلى الابتكار مما يحول القطعة الملبسية إلى نوع جديد من القطع الفنية " Master Piece" وهذا ما قامت به الباحثة من خلال استخدام معالجات كيميائية مختلفة للحصول على نتائج وتأثيرات على الأقمشة محل الدراسة واختيار أفضلها.

هذا البحث يعتبر أحد الأبحاث التجريبية التي تهدف إلى التعرف على أفضل نوع خامة، ومادة المعالجة، التي تحقق أفضل الخواص الوظيفية والجمالية للأقمشة المنتجة. ويتطرق إلى إنتاج أقمشة ذات شكل جمالي من تأثيرات مختلفة وأيضاً ذات خواص وظيفية وجمالية تخدم المنتج النهائي.

بعد إجراء المعالجات الكيميائية والميكانيكية تم الحصول على تأثيرات مختلفة، فتم الحصول على تأثيرات كالحرق الناتج من حمض الكبريتيك فأعطى تأثير مختلف على الأقمشة محل الدراسة وكذلك من خلال استخدام كلوريد الصوديوم تم الحصول على تأثيرات تجعيد وكشكة للأقمشة المستخدمة، ومن المعالجة الميكانيكية اعطى تأثير اللبليسي بمقاسات مختلفة.

والهدف من هذا البحث هو تطبيق المواد الكيميائية والمعالجات الميكانيكية على الأقمشة الصناعية محل الدراسة بهدف الحصول على تأثيرات جمالية مختلفة للأقمشة وتحديد أفضل التجهيزات المستخدمة.

Paper received 9<sup>th</sup> March 2023, Accepted 16<sup>th</sup> May 2023, and should appear online on July 1, 2023.

#### أهداف البحث: Research Objectives

- 1- يهدف هذا البحث إلى التعرف على أفضل مادة كيميائية معالجة، ونوع خامة لتحقيق أفضل خواص الوظيفية والجمالية للأقمشة المنتجة.
- 2- يتطرق إلى إنتاج أقمشة ذات شكل جمالي من تأثيرات مختلفة وأيضاً ذات خواص وظيفية وجمالية تخدم المنتج النهائي.
- 3- الهدف من البحث هو تطبيق المواد الكيميائية على الأقمشة الصناعية محل الدراسة بهدف تحقيق الغرض الأساسي وهي حدوث تأثيرات جمالية على الأقمشة محل الدراسة وتحديد أفضل التجهيزات المستخدمة.

#### أهمية البحث: Research Significance

- 1- تحديد أفضل المواد الكيميائية المعالجة و التجهيزات الميكانيكية المستخدمة لحدوث تأثير مختلفة للأقمشة المستخدمة.
- 2- الاستفادة من تأثير المعالجات الكيميائية والتجهيزات الميكانيكية والحرارية للأقمشة للحصول على تأثيرات جمالية للأقمشة.
- 3- الاستفادة من التأثيرات الجمالية المختلفة على الأقمشة في مجال صناعة الأقمشة.

#### فروض البحث: Research Hypothesis

- يفترض البحث أن:
- وجود فروق دالة إحصائية على خواص الأقمشة المستخدمة باستخدام المعالجات الكيميائية والتجهيزات الميكانيكية.

#### حدود البحث: Research Limits

- 1- الخصائص الفيزيائية والميكانيكية للأقمشة المستخدمة "الوزن- السمك- التركيب النسجي".
- 2- المعالجات الكيميائية والتجهيزات الميكانيكية المستخدمة.

#### أدوات البحث: Research Tools

- 1- الأقمشة الصناعية

#### المقدمة: Introduction

يشهد العالم الآن طفرة تكنولوجية في جميع المجالات والتخصصات المختلفة حيث تحتل الصناعات النسيجية مكانة الصدارة بين الصناعات الاستهلاكية. فقد ظهر حالياً معالجة الأقمشة كيميائياً أو ميكانيكياً أو حرارياً لتحسين خصائصها الوظيفية أو للحصول على خصائص جديدة ومختلفة، والتي عادة ما تكون بعد الانتهاء من مراحل النسيج أو الحياكة استحدثت وتطورت خامات جديدة هبات للمصمم مجالاً خصباً للإبداع والتميز وإدخال مفردات وأبعاد ابتكارية عالية المستوى تتماشى مع اتجاهات الموضة العالمية ومتطلبات العصر الحديث.

ومن هذه التأثيرات الجمالية والتقنيات المتطورة تأثير التجعد من خلال كلوريد الصوديوم والحرق على القماش من خلال حمض الكبريتيك وتأثير اللبليسي من خلال التجهيزات الميكانيكية وهذه التأثيرات تعتبر من الخواص الهامة التي تؤثر على الأقمشة في الاستعمال.

وقد تم الحصول على تأثيرات تموجات على القماش التي يتم إحداثها إما ميكانيكياً أو كيميائياً أثناء معالجة الأقمشة.

والاحتفاظ بالتجعد على القماش هو عبارة عن مدي قابلية النسيج للاحتفاظ بها سواء بالتجهيز الميكانيكي أو الكيميائي أو بالحرارة، الأقمشة التي لها مقاومة عالية للتجعد تكون صعبة الاحتفاظ بها كالأقمشة الطبيعية بينما نجد أن الأقمشة الصناعية تكون سهلة التجعد مما يسهل عمل تأثيرات جمالية عليها من الكشكشة والتجعيد.

#### مشكلة البحث: Statement of the Problem

تتحدد مشكلة البحث من خلال دراسة خواص الأقمشة المستخدمة محل الدراسة وتأثير المواد الكيميائية المعالجة والتجهيزات الميكانيكية عليها للحصول على تأثيرات جمالية مختلفة للأقمشة محل الدراسة واختيار أفضلها.

### 3- التجهيز الحراري للأقمشة الاصطناعية:

- هو عملية تثبيت صناعي تم العمل عليه من قبل المصممين لتكوين أقمشة ذات أبعاد مختلفة من خلال تغيير درجات ضبط الحرارة ولعمل خواص جديد للقماش مثلما فعلت الباحثة لتعطي تأثير كرمشة على القماش من خلال زيادة درجة الحرارة.

الأقمشة المصنوعة من الألياف الاصطناعية مناسبة لضبط الحرارة، بسبب طبيعة اللدائن الحرارية. هذا يدل على أن الروابط التي تربط الجزيئات الخطية للكربون والهيدروجين والأكسجين يمكن تكسيرهما بالحرارة وبالتالي تشكيلهما استجابة للحرارة لتسخين الألياف ذات الشكل الحراري، يتم تسخين القماش بدرجة كافية لتنعيمه وتغيير شكله وهذا ما فعلته الباحثة للحصول على تأثير الكرمشة، مع تجنب ارتفاع درجة الحرارة وحرق الألياف. ويمكن أن يختلف وقت الإعداد من أقل من الدقيقة لأكثر من 60 دقيقة.

- إن تأثير الحرارة على الأقمشة يعطي تأثيرات مختلفة على الأقمشة الصناعية عن الأقمشة الطبيعية، فيزيد من تطبيقات المصمم كميزة جمالية من قبل مصممين المنسوجات والأزياء وهذا تحديداً ما فعلته الباحثة للحصول على تأثير مختلفة كتنقية جمالية أعطت ناحية جمالية مميزة ومبتكرة للأقمشة المستخدمة.

### ثانياً: الجزء التطبيقي:

يهدف هذا البحث إلى التعرف على أفضل مادة كيميائية معالجة، ونوع خامة لتحقق أفضل خواص الوظيفية والجمالية للأقمشة المنتجة. وينتظر إلى إنتاج أقمشة ذات شكل جمالي من تأثيرات مختلفة وأيضاً ذات خواص وظيفية وجمالية تخدم المنتج النهائي.

والهدف من البحث هو تطبيق المواد الكيميائية على الأقمشة الصناعية محل الدراسة بهدف تحقيق الغرض الأساسي وهي حدوث تأثيرات جمالية على الأقمشة محل الدراسة وتحديد أفضل التجهيزات المستخدمة.

### - الأقمشة المستخدمة ومواصفاتها:

وفيما يلي أنواع ومواصفات الأقمشة المستخدمة في الدراسة:

- 1- الساتان قماشة مصنوعة من البولي استر، ولهذا يحتفظ بشكله لفترات طويلة، فلا يتكسر أو يتجعد بل يظل شكله مفرداً أكثر من أقمشة أخرى كثيرة، كما أنه يتميز بشكله ذات الأملس الناعم.
- 2- الشيفون من الأقمشة المرنة المريحة عند الاستخدام وعند الارتداء، فلا ترهق المصممين عند العمل، ولا المستهلكين. يصنع الشيفون من مواد بدء مختلفة من الحرير، القطن، فسكوز، بولي أميد أو البوليستر يمكن أن تكون بمثابة الأساس لصنع مثل هذا النسيج كل من هذه المواد لديها مزايا وعيوب لا جدال فيها.
- 3- اكريليك نسيج الأكريليك مصنوع من بوليمر اصطناعي يسمى أكريلونيتريلو. هو عملية غزل تجمع بين مزايا الألياف مع ثبات اللون العالي وتمنح القماش أداءً أفضل، تعتبر الأقمشة المصنوعة من الأكريليك أقوى من الأقمشة المصنوعة من البوليستر من حيث المظهر ومقاومة التآكل وما شابه ذلك.
- 4- الليكرا (الاسبانديكس) قماش الليكرا أحد أنواع الأقمشة الصناعية، حيث يتم تصنيعه من مادة البولي يوريثان، أو البولييمرات التي تتكون من ذرات الهيدروجين والكربون والأكسجين مكونة جزيئات كبيرة وهو قماش ينسج من خامات صناعية.
- 5- الفيسكوز قماش مصنوع من خليط من المواد الكيميائية ومن مشتقات البترول، ويسمى بالحرير الصناعي، ويتميز بقوته، وقدرته على الامتصاص، وهو ناعم الملمس، ويمتاز بنعومته وخفته، ومرونته، وسهولة غسله خامة الفيسكوز هي الخامة التي تعتمد صناعتها على مادة السليلوز.

### 2- اختبارات معملية

3- تقييم العينات إحصائياً (تقييم تأثير المادة المعالجة على الأقمشة) الاستخدام برنامج SPSS.

### منهج البحث: Research Methodology

يتبع البحث المنهج التحليلي والمنهج التجريبي.

### أولاً: الإطار النظري: Theoretical Framework

والهدف من هذا البحث هو تطبيق المواد الكيميائية المعالجة والتجهيزات الميكانيكية على الأقمشة الصناعية محل الدراسة بهدف تحقيق الغرض الأساسي وهي حدوث تأثيرات جمالية على الأقمشة وتحديد أفضل التجهيزات المستخدمة لحدوث تأثيرات مختلفة للأقمشة المستخدمة.

### - التجهيزات المستخدمة لاعطاء الأقمشة تأثيرات جمالية:

تتداخل وترتبط عمليات تصنيع وانهاء النسيج ببعضها البعض، فيعوض عمليات الإنهاء الميكانيكية تحتاج بإدخال مواد كيميائية لها، وتحتاج عمليات الإنهاء الكيميائية إلى آليات ميكانيكية متعددة مثل أدوات النقل والغمر والتجفيف. وفصل هذه العمليات إلى ميكانيكي وكيميائي يكون تبعاً لظروف العملية، ووفقاً للمعامل الأساسي المعالج للنسيج اما كيميائياً أو ميكانيكياً.

### 1- استخدام التجهيزات الميكانيكية والمواد الكيميائية للحصول على التأثيرات الجمالية للأقمشة:

#### أ- التجهيز الميكانيكي:

نستخدم في هذا التجهيز طرق ميكانيكية وفيزيائية لتغيير من خواص النسيج والألياف وتعديل وتغيير من مظهره. ومن الأمثلة على عمليات الإنهاء الميكانيكي للأقمشة:

- 1- الصقل: هي عملية نقوم فيها بتحضير القماش بالتجفيف ومن ثم الكي بإمراره بين العديد من الأسطوانات أو درافيل ساخنة ملساء أو ذات رسوم بارزة مما يؤثر على مظهره ونعومته ولمس النسيج وكثافته ولمعانه.
- 2- التجفيف: هي عملية أساسية الغرض منها تتبع كل عمليات المعالجات الرطبة، ويمكن التجفيف تبعاً للعديد من الطرق من أهمها الرام، والأسطوانات، والطرود المركزي والأشعة تحت الحمراء والأشعة الراديوية.
- 3- التثبيت الحراري للمنسوجات.

#### ب- التجهيز الكيميائي:

نقوم بإضافة مواد كيميائية معالجة للوصول إلى النتيجة المطلوبة ويؤدي هذا إلى تغيير شكل ومظهر النسيج بعد انتهاء هذه العملية.

#### 2- تأثير نوع الخامة على الخواص الطبيعية والميكانيكية للأقمشة:

خامات النسيج هي الألياف والشعيرات التي يتم تحويلها من خلال عمليات الغزل والنسج إلى خيوط زمن ثم إلى أقمشة، فالقماش يعتبر الأساس في صناعة الملابس الجاهزة، إلا أن شكل وهيئة القماش يختلف طبقاً لنوع الألياف المصنوع منها وطريقة غزل الخيوط والشكل والتركيب النسجي المستخدم وأيضاً عمليات التجهيز والتشطيب التي يمر بها لها تأثير على نوع الملابس.

وحيث أن خواص الألياف تنعكس على خواص الخيوط ومن ثم على خواص الأقمشة وبالتالي على الملابس في النهاية ولهذا كان من الضروري والمهم دراسة أنواع الألياف المختارة في الدراسة التجريبية بالبحث ودراسة أهم الخصائص المميزة لها. وأوضحت الأبحاث أن العوامل التي تؤثر في مقاومة الأقمشة للالتواء من الشعيرات والخيوط والتركيب النسجي وبالتالي تؤثر على صلابة الشعيرة وبالتالي على نوع الخامة وشكل القطاع العرضي ومقدار النوعية والملمس، وكذلك فإن صلابة الخيط تستمد من صلابة الشعيرات، ومن مقدار البرم، وعندما ننسج ونشكل الخيوط إلى أقمشة، فإن مقدراً كبيراً من صلابة القماش يرجع إلى تأثير التركيب النسجي على منع حرية حركة الشعيرات بداخله.

جدول (1) يوضح معايير عينات القماش المستخدمة

م	نوع الأقمشة	التركيب النسجي	وزن المتر المربع جم	سمك القماش بالمللي
1	ستان	أطلس	275	0.63
2	شيفون	3/1 مبرد	265	0.56
3	أكريليك	أطلس 4	272	0.65
4	ليكرا	1/1 سادة	279	0.58
5	فسكوز	2/2 مبرد	269	0.66

- مبادئ أساسية حول الاختبار وتحضير القطع القماشية:

- يتم تطبيق كل اختبار مرتين (قبل استخدام الحرارة وبعد الحرارة) بأخذ العينة من قماش مُستوى وبقياس 15×15 سم، ووضع العينة المراد اختبارها.

- قام الباحث بإجراء الدراسة التطبيقية في معمل كيميائي بكلية العلوم وتم عمل طرق مختلفة من المعالجات الكيميائية على الأقمشة المستخدمة بحيث تم عمل 5 أنواع من المعالجات، تم الاحتفاظ بعينة من كل خامة للمقارنة وتم إجراء عملية التجهيز على كل خامة ومعالجاتها بمعالجة مختلفة.

1- المعالجات الكيميائية المستخدمة:

1-1- استخدام هيدروكسيد الصوديوم (الصودا الكاوية):



صورة (1)

تم إضافة هيدروكسيد الصوديوم تركيز 175 جرام مع 30 ملي من الماء وإضافته على الأقمشة محل الدراسة، توضح الصور أنه لم يحدث أي اختلاف على الأقمشة بعد استخدام هيدروكسيد الصوديوم.

- بعد استخدام الحرارة:



صورة (2)

توضح الصورة تسخين 25 جرام من هيدروكسيد الصوديوم مع 30 ملي من الماء على درجة حرارة 100م لنلاحظ الفرق بعد استخدام الحرارة.



صورة (3)

يوضح جدول (1) معايير ومواصفات الخامات المستخدمة من حيث التركيب النسجي وونها وسمك القماش .

- المواد الكيميائية المستخدمة:

1- هيدروكسيد الصوديوم: Sodium hydroxide

هيدروكسيد الصوديوم مركب كيميائي قوي له الصيغة الكيميائية. يعرف أيضاً بالصودا الكاوية، ويستخدم في العديد من الصناعات درجة ذوبانه في الماء عالية جداً وتصل المحاليل المائية إلى تركيزات كبيرة، ويعتبر هيدروكسيد الصوديوم المصدر الأساسي في صناعة ملح الطعام

2- حمض الكبريتيك: Sulfuric Acid

حمض الكبريتيك أو حمض السلفوريك صيغته الكيميائية  $H_2SO_4$  هو حمض معدني قوي، يذوب في الماء بجميع التراكيز، وهو من أوائل الأحماض التي عرفت في التاريخ القديم

3- حمض النيتريك: Nitric Acid

هو حمض أكال وعامل مؤكسد قوي. الصيغة  $HNO_3$  يتمثل الخطر الرئيسي الذي يمثله في الحروق الكيميائية، حيث إنه حمض النتريك هو حمض معدني أكال جداً. حمض النتريك النقي عديم اللون، ولكن النماذج القديمة منه تميل إلى اكتساب لون أصفر بسبب تفككه إلى أكاسيد النيتروجين والماء.

4- حمض الأسيتيك اسيد: Acetic acid

حمض الخليك أو حمض الأسيتيك (Acetic acid)، المعروف أيضاً باسم حمض الإيثانويك، وصيغته  $CH_3COOH$ ، وهو مركب كيميائي عطي الخل طعمه الحامض ورائحته النفاذة. حمض الخل النقي والخالي من الماء هو سائل عديم اللون.

5- كلوريد الصوديوم: Sodium Chloride

كلوريد الصوديوم هو مركب كيميائي أيوني قاعدي يرمز له بـ NaCl يتكون من الكلور والصوديوم، ويدعى باسمه الشائع ملح الطعام، يوجد المركب على هيئة بلورية مكعبة، تترتب فيها أيونات الصوديوم الصغيرة لتملأ الفراغات الثمانية بين أيونات الكلور الأكبر وهذا "الملح"، ويسمى أيضاً بكلوريد الصوديوم، مكون من الصوديوم والكلور.

- التجهيزات المستخدمة لحدوث تأثير جمالية للأقمشة المستخدمة:

هي تطبيق المواد الكيميائية على الأقمشة الصناعية محل الدراسة بهدف تحقيق الغرض الأساسي وهي حدوث تأثير جمالية ونتائج مختلفة تعطي شكل جمالي للأقمشة، ويكون بإضافة مواد كيميائية بهدف الوصول إلى النتيجة المطلوبة. ومن بعض طرق التجهيز الكيميائي استخدام مواد كيميائية مختلفة لتعطي تأثير جمالي.

سوف نقوم الآن بتطبيق المواد الكيميائية على الأقمشة الصناعية وخلطاتها محل الدراسة وهي:

قدرة القماش على امتصاصها بعد التسخين فلم تتفاعل معها على الإطلاق.

#### 2-1- استخدام حمض أسيتيك اسيد قبل الحرارة وبعد الحرارة:



صورة (4)

عدم حدوث اي تغيير ملحوظ علي العينات بعد استخدام الاسيتيك اسيد مع الحرارة.

توضع الصور العينات على لوح من الزجاج ويوضع عليهما الصودا الكاوية بعد التسخين نلاحظ عدم تفاعل الصودا الكاوية مع الأقمشة المستخدمة وتظهر على شكل تكورات على القماش لعدم

توضح الصورة غمر العينات في حمض الاسيتيك اسيد تركيز 60 ملي مع 30 ملي من الماء وتسخينها عند حرارة 100 م، فنلاحظ

#### 3-1- استخدام حمض الكبريتيك:



صورة (5)

بالتحلل ثم بعد استغراق الوقت تبدأ ألياف القماش بالتفكك ومن ثم تتقطع مثل حدوث حرق على القماش وحدوث تآكل لأنسجة القماش وهذه النتائج أعطت شكل جمالي مختلف وغيرت من خواص القماش.

تم إضافة حمض الكبريتيك تركيز 125ملي على القماش محل الدراسة وتوضح الصورة السابقة وضع الأقمشة المستخدمة محل الدراسة على ألواح زجاج ونلاحظ حدوث تحلل للأقمشة المستخدمة بعد وضع حمض الكبريتيك نلاحظ في البداية أنسجة القماش تبدأ

#### 4-1- استخدام حمض النيتريك :



صورة (6)

في البداية تم وضع كلوريد لصدويوم تركيز 58.44 جرام مع 20 ملي من الماء وتم غمر الأقمشة محل الدراسة في محلول كلوريد صوديوم مع درجة الغليان وتركها 30 دقيقة مع الاستمرار في الغليان.

تم إضافة 10 ملي من حمض النيتريك تركيز 125 ملي على القماش محل الدراسة توضح الصورة (24) الأقمشة المستخدمة في البحث عند استخدام حمض النيتريك فنلاحظ النتيجة أنها لم يحدث تغيير إلا لعينة القماش الليكرا فقد تغيرت لونها توضح الصورة تغيير في لون القماش الليكرا بعد استخدام حمض النيتريك تغير لونها من اللون البيج إلى اللون الوردى فتغير تماماً بعد وضع حمض النيتريك.

#### 5-1- استخدام كلوريد الصوديوم مع استخدام الحرارة:



صورة (8)

في كل مرحلة حيث أول مرحلة تم غمر القماش في محلول به كلوريد الصوديوم وتسخينه لدرجة الغليان لمدة 30 دقيقة ومن ثم قمنا بتعرضه للسخونة العالية ومن ثم بتجفيفه وفي أول مرحلة

توضح الصور المراحل المختلفة التي مرت بها الأقمشة للحصول على تأثيرات مختلفة للقماش من الكشكشة والتجعد وتغير في خواص القماش بعد استخدام كلوريد الصوديوم لنلاحظ الاختلاف الملحوظ

لمدة يومين والمرحلة الثالثة لمدة ثلاثة أيام متواصلة ثم قامت الباحثة بتنظيفه وتجفيفه ولتلاحظ الفرق في كل مرحلة.



صورة (9)

ويهدف البحث إلى الآتي:

- 1- أفضل نوع خامة للأقمشة التي أعطت تأثير الكرمشة
  - 2- أفضل مادة معالجة تحقق تأثير الكرمشة للقماش.
- ومن السابق يمكن استنتاج أن نوع الخامة لها تأثير وأيضاً يمكن استنتاج أن نوع المادة المعالجة لها تأثير على إعطاء تأثير الكرمشة.
- 2- التجهيز الميكانيكي مع استخدام الحرارة:**
- وقامت الباحثة لعمل تأثيرات جمالية مختلفة للأقمشة بطريقة منتظمة ومتساوية لتعطي تأثير البليسيه الناتج من الحرارة، يكون باستخدام وسائل ميكانيكية تغير من خواص الأقمشة وتعديل من مظهرها وتغير به لتعطي مظهر جمالي ووظيفي ومن الأمثلة على عمليات الإنهاء الميكانيكي للأقمشة:
- 2-1- استخدام ماكينة تكسير أو تجعيد القماش (البليسيه):**
- ماكينة تكسير القماش وهي ماكينة مستوردة صناعة تايواني ويوجد منها الماني وكوري الصنع وهي تستخدم في عمل تكسير أو بليسيه للقماش مع استخدام الحرارة المناسبة للقماش فالأقمشة الصناعية تحتاج لحرارة عالية لعمل البليسيه المناسب لهم من 160 لـ 240 درجة مئوية وقد ذهبت الباحثة إلى مصنع أبو قمر لعمل العينات على الماكينة والنتيجة إعطاء كرمشة منتظمة المعروفة بالبليسيه بمقاسات مختلفة وتوضح الصور الماكينة المستخدمة ودرجة الحرارة المستخدمة.

تركناه يوم كامل وبعد ذلك قمنا بتنظيفه لإزالة كلوريد الصوديوم من القماش وتجفيفه والمرحلة الثانية قمنا بتركه في كلوريد الصوديوم

توضح الصور النتيجة عند استمرار عملية الغمر والتسخين بكلوريد الصوديوم نلاحظ امتصاص القماش له بنسبة اعلى.

- مما سبق يتضح أن المعالجة بكلوريد الصوديوم أفضل للمعالجات للحصول على تأثيرات مختلفة من التجعد والكنكة للقماش بينما المعالجة بالكبيريتيك أعطى تأثير تاكل للقماش اتضح أن الكبيريتيك أنه يسبب حرقاً فيعطي تأثير تاكل للقماش. بينما تساوت المعالجة بالاسيتيك اسيد والمعالجة هيدروكسيد الصوديوم فلم يحدث أي تأثير على القماش وأخيراً المعالجة بالنيتريك غيرت من لون القماش الليكرا وهذه من النتائج التي حصلنا عليها يعتبر هذا البحث أحد الأبحاث التجريبية التي تهدف إلى التعرف على أفضل نوع خامة، وتركيب بنائي، والمادة المعالجة، التي تحقق أفضل الخواص الوظيفية والجمالية للأقمشة المنتجة. ويتطرق إلى أقمشة بها تأثيرات جمالية من خلال المعالجة بالمواد الكيميائية وأيضاً ذات خواص وظيفية وجمالية تخدم المنتج بعد إجراء الاختبارات الكيميائية والميكانيكية للأقمشة ومن أهم النتائج:

**نتائج هذه الدراسة:**

- اختلاف نوع الخامة يؤثر على الخواص الوظيفية والجمالية للأقمشة المنتجة
- اختلاف المادة المعالجة تؤثر على الخواص الوظيفية والجمالية للأقمشة المنتجة.



صورة (10) ماكينة تكسير القماش

نسب مختلفة لإعطاء أشكال مختلفة للقماش مقاس 0.5 سم 1.5/3 سم والحرارة فالمستخدمة لإعطاء النتيجة المطلوبة عند استخدام الأقمشة الصناعية فتحتاج لحرارة عالية تصل إلى 227م كما هو موضح في الصورة.

توضح الماكينة المستخدمة في عمل المعالجة الميكانيكية للقماش المراد كرمشته من خلال هذه الماكينة وتستخدم ألواح ورق لعمل الكسرات المناسبة وتضع القماش المراد استخدامه على ألواح الورق ويقوم العامل بتحديد نسبة الكسرة المناسبة وقد اختارت الباحثة ثلاث



صورة (11)

توضح الصورة الأقمشة المستخدمة (الساتان- الليكرا- الشيفون- الاكربليك -الفسكوز) في عمل البليسيه وتوضح كيفية وضعه في الماكينة ومروره على الحرارة المستخدمة القماش المستخدم محل الدراسة أثناء معالجته ميكانيكياً ومروره على الحرارة ليعطي التأثير المطلوب.



صورة (12)

التالية عمل كسرات أو تكسير بنسب ومقاسات مختلفة 0.5 سم  
3/1.5 سم لنلاحظ الفروق في كل منهم: التكسير بمقاس 0.5 سم-  
التكسير بمقاس 1.5 سم- التكسير بمقاس 3 سم:

توضح الصورة كيفية وضع القماش على ورق بالكسرة المطلوبة  
للاحتفاظ بالكسرة المطلوبة بالمقاس المطلوب (3-1.5-0.5) سم  
ليعطي تأثير ثابت لتجعد القماش فيدخل داخل الماكينة من خلال هذا  
الورق ليعطي الكسرة المطلوبة من خلال الورق- توضح الصور



صورة (13)

ثالثاً: تقييم العينات إحصائياً:  
1-تقييم تأثير المادة المعالجات الكيميائية المختلفة علي الأقمشة  
محل الدراسة:

توضح الصور السابقة الأقمشة بعد معالجتها ميكانيكياً بماكينة  
التكسير بمقاس 3- 1.5-0.5 سم فيظهر النتيجة كسرات متساوية  
ومنتظمة بنسبة نص سنتيمتر و1.5 و3 سم فتعطي شكل جمالي  
ومميز لكل الأقمشة المستخدمة.

من الجدول (2) والذي يوضح نتيجة هذه المعالجات على الأقمشة.

جدول (2) يوضح تأثير المادة الكيميائية والتي تمت معالجة الأقمشة محل الدراسة عليها

م	الخامة	المادة المعالجة	النتيجة
1	الساتان	هيدروكسيد الصوديوم	علي البارد لم يحدث تغير اما علي الساخن لم يتفاعل
2	الشيغون	هيدروكسيد الصوديوم	علي البارد لم يحدث تغير اما علي الساخن لم يتفاعل
3	الليكرا	هيدروكسيد الصوديوم	علي البارد لم يحدث تغير اما علي الساخن لم يتفاعل
4	الفسكوز	هيدروكسيد الصوديوم	علي البارد لم يحدث تغير اما علي الساخن لم يتفاعل
5	الاكريليك	هيدروكسيد الصوديوم	علي البارد لم يحدث تغير اما علي الساخن لم يتفاعل
6	الساتان	حمض الكبريتيك	حدث تحلل وتاكل للقماش مثل تأثير الحرق
7	الشيغون	حمض الكبريتيك	حدث تحلل للقماش مثل تأثير الحرق
8	الليكرا	حمض الكبريتيك	حدث تاكل للقماش مثل تأثير الحرق
9	الفسكوز	حمض الكبريتيك	حدث تاكل للقماش مثل تأثير الحرق
10	الاكريليك	حمض الكبريتيك	حدث تاكل للقماش مثل تأثير الحرق
11	الساتان	حمض النيتريك	لم يحدث شيء
12	الشيغون	حمض النيتريك	لم يحدث شيء
13	الليكرا	حمض النيتريك	تغير لونها من البيج الي الروز
14	الفسكوز	حمض النيتريك	لم يحدث شيء
15	الاكريليك	حمض النيتريك	لم يحدث شيء
16	الساتان	حمض أسيتيك اسيد	لم يحدث شيء علي البارد والساخن
17	الشيغون	حمض أسيتيك اسيد	لم يحدث شيء علي البارد والساخن
18	الليكرا	حمض أسيتيك اسيد	لم يحدث شيء علي البارد والساخن
19	الفسكوز	حمض أسيتيك اسيد	لم يحدث شيء علي البارد والساخن
20	الاكريليك	حمض أسيتيك اسيد	لم يحدث شيء علي البارد والساخن
21	الساتان	كلوريد الصوديوم	مع الحرارة حدث له كرمشة
22	الشيغون	كلوريد الصوديوم	مع الحرارة حدث له كرمشة
23	الليكرا	كلوريد الصوديوم	مع الحرارة حدث له كرمشة
24	الفسكوز	كلوريد الصوديوم	مع الحرارة حدث له كرمشة
25	الاكريليك	كلوريد الصوديوم	مع الحرارة حدث له كرمشة

وللتحقق من هذا الفرض تم حساب تحليل التباين لمتوسط الدرجات  
باستخدام التجهيز الميكانيكي- التجهيز الكيميائي- التجهيز بالحرارة  
على خواص الأقمشة الصناعية وخالطاتها والجدول التالي يوضح  
ذلك:

2- التحقيق من الفرض:  
- فالهدف هنا هو التحقق من وجود فروق دالة إحصائياً باستخدام  
المعالجات الكيميائية على خواص الأقمشة الصناعية وخالطاتها  
للحصول على تأثيرات جمالية على الأقمشة.

3- تحليل التباين لمتوسط درجات تأثير الكرمشة:

جدول (3) المتوسط الحسابي والانحراف

الانحراف المعياري	المتوسط الحسابي	العدد	المادة الكيميائية
.000	1.00	5	هيدروكسيد الصوديوم
.894	3.40	5	حمض الكبريتيك
.447	5.20	5	حمض النيتريك
.000	7.00	5	حمض أسيتيك اسيد
.000	8.00	5	كلوريد الصوديوم
2.597	4.92	25	المجموع

يوضح جدول (3) المتوسط الحسابي والانحراف المعياري للمادة الكيميائية المعالجة.  
4- المتوسط الحسابي لترتيب درجات المادة المعالجة:



شكل (1)

يوضح شكل (1) المتوسط الحسابي لترتيب درجات المادة المعالجة كما هو مبين من الجدول والنسب الموضحة وللتحقق من هذا الفرض تم حساب تحليل التباين لمتوسط الدرجات باستخدام التجهيز

المتوسط الحسابي لترتيب درجات المادة المعالجة (1) المتوسط الحسابي لترتيب درجات المادة المعالجة كما هو مبين من الجدول والنسب الموضحة وللتحقق من هذا الفرض تم حساب تحليل التباين لمتوسط الدرجات باستخدام التجهيز

جدول (4) تحليل التباين الأحادي

الدالة	قيمة (ف)	متوسط المربعات	درجات الحرية	مجموع المربعات	مصدر التباين
		39.460	4	157.840	بين المجموعات
.000	197.300	.200	20	4.000	داخل المجموعات
			24	161.840	المجموع

يوضح الجدول تحليل التباين الأحادي (ANOVA) لمتوسط درجات المادة المعالجة ويتضح من جدول (4) أن قيمة (ف) كانت (197.300) وهي قيمة دالة إحصائياً عند مستوى (0.01) مما يدل على وجود فروق بين درجات المادة المعالجة "هيدروكسيد الصوديوم، حمض الكبريتيك، حمض النتريك، حمض أسيتيك أسيد،

يوضح الجدول تحليل التباين الأحادي (ANOVA) لمتوسط درجات المادة المعالجة ويتضح من جدول (4) أن قيمة (ف) كانت (197.300) وهي قيمة دالة إحصائياً عند مستوى (0.01) مما يدل على وجود فروق بين درجات المادة المعالجة "هيدروكسيد الصوديوم، حمض الكبريتيك، حمض النتريك، حمض أسيتيك أسيد،

اختبار LSD للمقارنات المتعددة:

لتوضيح الفروق الدالة إحصائياً بين المادة المعالجة لتبين أفضل المواد الكيميائية للحصول على تأثيرات جمالية على الأقمشة.

جدول (5) اختبار LSD للمقارنات المتعددة

المادة المعالجة	هيدروكسيد الصوديوم	حمض الكبريتيك	حمض النتريك	حمض أسيتيك أسيد	كلوريد الصوديوم
هيدروكسيد الصوديوم					
حمض الكبريتيك	2.400*				
حمض النتريك	4.200*	1.800*			
حمض أسيتيك أسيد	6.000*	3.600*	1.800*		
كلوريد الصوديوم	7.000*	4.600*	2.800*	1.000*	

يتضح من جدول (5) وشكل (1) وجود فروق دالة إحصائياً بين المواد الكيميائية المعالجة.

نوع الخامة يؤثر على الخواص الوظيفية والجمالية للأقمشة المنتجة تم حساب تحليل التباين لمتوسط نوع الخامة والجدول التالي يوضح ذلك.


6- حساب تحليل التباين لمتوسط نوع الخامة (المتوسط الحسابي والانحراف المعياري نوع الخامة):

للتحقق من تأثير اختلاف نوع الخامة على الخواص الوظيفية والجمالية للأقمشة المنتجة وللتحقق من هذا الفرض (هل إختلاف

جدول (6) المتوسط الحسابي لنوع الخامة

نوع الخامة	العدد	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري
الساتان	5	4.60	3.050
الشفيفون	5	4.80	2.864
الليكرا	5	5.20	2.775
الفسكوز	5	5.00	2.739
الاكريليك	5	5.00	2.739
المجموع	25	4.92	2.597

يوضح الجدول المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لنوع الخامة وللتحقق من تأثير اختلاف نوع الخامة.



شكل (2) يوضح المتوسط الحسابي لنوع الخامة

الليكرا، الفسكوز، الاكريليك في المعالجة وظهر أن الليكرا أعلاهم بنسبة بسيطة.

يوضح شكل (2) النسب المئوية للتحقق من تأثير اختلاف نوع الخامة وكما موضح في الشكل أن النسب متقاربة إلى حد، مما يدل على عدم وجود فروق بين درجات نوع الخامة الساتان، الشيفون،

جدول (7) التباين الأحادي (ANOVA)

الدالة	قيمة (ف)	متوسط المربعات	درجات الحرية	مجموع المربعات	بين المجموعات
.998	.032	.260	4	1.040	داخل المجموعات
		8.040	20	160.800	المجموع
			24	161.840	

4- عدم وجود فروق بين درجات نوع الخامة الساتان، الشيفون، الليكرا، الفسكوز، الاكريليك في المعالجة.

#### النتائج الناتجة من المعالجات الكيميائية والميكانيكية:

بعد إجراء المعالجات الكيميائية والميكانيكية تم الحصول على تأثيرات جمالية للأقمشة المستخدمة المطلوبة للبحث من كلوريد الصوديوم ومن المعالجة الميكانيكية أعطى تأثير الكشكشة والتجعيد المنتظمة المعروفة باللبليسيه بمقاسات مختلفة وكذلك تم الحصول على تأثيرات كالحرق الناتج من حمض الكبريتك، وهنا توضيح للنتائج التي حصلنا عليها من المعالجات الكيميائية والميكانيكية للحصول على تأثيرات جمالية للأقمشة محل الدراسة:

يوضح الجدول تحليل التباين الأحادي (ANOVA) لمتوسط درجات لنوع الخامة يتضح من جدول (7) إن قيمة (ف) كانت (.032). وهي قيمة غير دالة إحصائياً مما يدل على عدم وجود فروق بين درجات نوع الخامة "الساتان، الشيفون، الليكرا، الفسكوز، الاكريليك" في المعالجة.

#### رابعاً: نتائج هذه الدراسة:

- 1- اختلاف نوع الخامة يؤثر على الخواص الوظيفية والجمالية للأقمشة المنتجة
- 2- اختلاف مادة المعالجة تؤثر على الخواص الوظيفية والجمالية للأقمشة المنتجة.
- 3- وجود فروق دالة إحصائياً بين المواد الكيميائية المستخدمة.



صورة (14)

- 5- Bauer-Kurz, Ina. "Fiber Crimp and Crimp Stability in Nonwoven Fabric", 2010
- 6- Black, S., ed. "Fashioning fabrics: Contemporary textiles in fashion" London: Black Dog Publishing Limited, 2006 .
- 7- Denton, M.J., and Morris, W.J. "Heat setting and yarn texturing". In: J.W.S. Hearle, 1999.
- 8- Fan, Q., "chemical testing of textiles", woodhead publishing LTD and CRC pres llc, 2005.
- 9- Haar, and Nguyen, "Experimental design with shibori and heat-setting techniques", 2005.
- 10- Maitra, K. "Encyclopaedic dictionary of clothing and textiles", 2007.
- 11- Morton W.E., Hearle J.W.S. "Physical Properties of Textile Fibres; Heineman", 2002
- 12- Tarakcioglu I. "Textile Finishing and Machines -Production and Finishing of Polyester Fibres" Aracilar Publishing Co.Izmir, 1999.
- 13- Usenko V., "Processing of Man-made Fibres", Moscow, 1999.
- 14- Varma, D.S, Varma, M. and Varma, I.K, "Effect of physical and chemical treatments on properties", textile Res. J., 2009

- التأثيرات الجمالية المختلفة التي تم الحصول عليها من خلال المعالجات الكيميائية والتجهيزات الميكانيكية:
- 1- تأثير التجعيد والكشكشة الناتج من كلوريد الصوديوم: توضح الصور السابقة التأثيرات الناتجة من استخدام كلوريد الصوديوم للحصول على تأثير كشكشة للقماش .
  - 2- تأثير الحرق الناتج من استخدام المعالجات الكيميائية من حمض الكبريتيك: توضح الصورة تأثير الحرق الناتج من استخدام حمض الكبريتيك وهو تأثير جمالي للقماش يعطي أشكال مختلفة له.
  - 3- تأثير الكرمشة المنتظمة الناتجة من المعالجة الميكانيكية: فقد حصلنا على تأثير البليسيه المنتظمة بمقاسات مختلفة من استخدام التجهيز الميكانيكي فتوضح الصورة تأثير الكشكشة المنتظمة الناتجة من المعالجة الميكانيكية المعروف بالبليسيه.

#### المراجع: References

- 1- أحمد على محمود سالم، خامات النسيج، كتاب جامعي، مطبعة كلية الفنون التطبيقية، جامعة حلوان، 2005 .
- 2- رانيا حمدان على إمام، تأثير اختلاف بعض التراكيب البنائية للأقمشة القطنية والمخلوطة، دار الكتب، 2009
- 3- عبد المنعم صبرى، رضا صالح، معجم مصطلحات الصناعات النسيجية المعاجم التكنولوجية، المتخصصة، 2001.
- 4- Artzt P., "The Influence of Different Spinning Processes on The Structure and Properties of Yarns", 2004.