

تأثير التغير في التراكيب البنائية وتقنية النانو على الخواص الوظيفية لأقمشة ملابس الحماية لعمال البناء تقاوم الأشعة فوق البنفسجية

The Effect of changes in Structural Compositions and Nanotechnology on the Functional Properties of fabrics for Protective Clothing for Construction Workers that resist U.V

د/ شيماء إسماعيل إسماعيل محمد عامر

أستاذ مساعد فنون تطبيقية - قسم الغزل والنسيج والتريكو - جامعة حلوان، shaimaaismailamer@gmail.com

كلمات دالة: Keywords

ملابس الحماية Protection
الأشعة فوق البنفسجية Clothing
Ultraviolet rays قطن غزل طرف مفتوح Cotton open ended spin
قطن غزل مدمج Cotton Compact spin

ملخص البحث: Abstract

مع التطور والتكنولوجيا تم استحداث تقنيّة النانو حيث تعددت تطبيقاتها، في مجالات عديدة وأهمها في صناعة الغزل والنسيج، مما جذبت انتباه العاملين في البحوث المختلفة، فتعد قفزه في تقنيّة مجالات البحوث المختلفة، لأنها تنفذ بأقل تكلفة ممكنة، وتعتبر تكنولوجيا النانو ثورة علمية صناعية. (1) الأقمشة المستخدمة في ملابس الحماية لعمال البناء، يجب أن تتميز بمواصفات قياسية خاصة لأنهم يتعرضوا لمخاطر عديدة منها أشعة الشمس العالية، وذلك عن طريق استخدام نسب مختلفة من خلطات القطن بمختلف الغزول، مع تجهيزها بإضافة ثاني أكسيد التيتانيوم، لتكون لها القدرة على عكس الأشعة فوق البنفسجية، بالإضافة إلى تحسين الخواص البنائية للأقمشة وهي امتصاص السوائل ومقاومة الفطريات والبكتيريا وامتصاص العرق.

يهدف البحث إلى إيضاح تأثير التغير في التراكيب البنائية وتقنيّة النانو على الخواص الوظيفية لأقمشة ملابس الحماية لعمال البناء تقاوم الأشعة فوق البنفسجية وذلك من خلال الوصول إلى أفضل أسلوب تنفيذي وأفضل نسبة خلط وأفضل أسلوب غزل للقطن، وقد تم إنتاج 16 عينة بأسلوب تنفيذي مزدوج وتركيب زخرفي، بأربع نسب خلط بخامة القطن غزل الطرف الحلق، وأجريت الاختبارات المختلفة على الأقمشة المنتجة وهي قياس اختبار السمك واختبار وزن المتر المربع واختبار نفاذية الهواء وقوة شد والاستطالة واختبار مقاومة الأشعة فوق بنفسجية، ومعظم العينات حققت النتائج المطلوبة.

Paper received March 19 2024, Accepted May 25, 2024, Published on line July 1, 2024

- 2- تجهيز نانو تكنولوجيا والاستفادة منه في مقاومة الأشعة فوق بنفسجية
- 3- التوصل لأفضل (غزل- أسلوب تنفيذي- نسبة خلط اللحامات) يقاوم للأشعة فوق بنفسجية
- 4- تحقيق الخواص الوظيفية المطلوبة لملابس حماية عمال البناء

أهمية البحث: Research Significance

- 1- إيجاد حلول لتأثير التغير في التراكيب البنائية وتقنيّة النانو لملابس الحماية لعمال البناء مقاومة للأشعة فوق البنفسجية
- 2- يقدم البحث دراسة للتعرف على الأمراض المصاحبة للأشعة فوق البنفسجية وأسباب حدوثها وكيفية التعامل معها.

فروض البحث: Research Hypothesis

- 1- يؤثر اختلاف أسلوب التنفيذ على خواص أقمشة ملابس الحماية عمال البناء.
- 2- يؤثر اختلاف نسبة خلط اللحامات على مدى حماية ملابس عمال البناء.
- 3- يؤثر نوع الغزل على مقاومة الأشعة فوق بنفسجية.

منهج البحث: Research Methodology

يعتمد البحث على المنهج التحليلي والمنهج التجريبي.

مصطلحات البحث: Research Terms

المعالجة:

إضافة مادة كيميائية (ثاني أكسيد التيتانيوم) إلى سطح المنسوج لغرض الحماية من الظروف المحيطة القاسية سواء كانت طبيعية أو ظروف يصنعها الإنسان.

المنسوجات الواقية (منسوجات الحماية):

هي منسوجات التقنيّة لها استخدامات واسعة للحماية سواء (بيولوجية- كيميائية - ميكانيكية - إشعاعية - كهربائية)

نانو تكنولوجيا:

هي استخدام تكنولوجيا النانو، وهي وحدة صغيرة جدا يطلق عليها

المقدمة: Introduction

يرى العالم الخارجي طفرة تكنولوجيا في جميع المجالات وخاصة مجال المنسوجات، ليوكب شتى مجالات الحياة ويواكب عصره (2)، وتعتبر تكنولوجيا النانو ثورة علمية صناعية حديثة، تهدف هذه التطبيقات إلى إنتاج أقمشة مجهزة تكسبها خواص كيميائية وميكانيكية، مثل استخدام ثاني أكسيد التيتانيوم ليقاوم الأشعة فوق البنفسجية (3، 4)، وتعد ملابس الحماية لعمال البناء، دورا مهم في حماية العمال لاكتساب الثقة بالنفس (5)

يجب أن تكتسب أقمشة ملابس حماية عمال البناء، مواصفات معينة لكي يجعلها فريدة من نوعها، تكون لها القدرة على مقاومة الأشعة فوق البنفسجية، مع القدرة على امتصاص العرق، ونفاذية الهواء لكي يشعر العمال بالراحة عند ارتداء هذه الملابس ولكي يقوموا بأعمالهم على أكمل وجه، للحفاظ على تلك المعادلة ثم معالجة القماش بتقنيّة النانو بأكسيد التيتانيوم، لكي يتمتع بالنوعية السطح وخفة ومن هنا تم اختيار موضوع البحث (تأثير التغير في التراكيب البنائية وتقنيّة النانو لملابس الحماية لعمال البناء مقاومة للأشعة فوق البنفسجية)

مشكلة البحث: Statement of the Problem

- 1- تعرض عمال البناء أثناء عملهم لإشعاع الشمس، قد يؤدي إلى الإصابة بالعديد من الأمراض
- 2- زيادة مخاطر أشعة الشمس وخاصة الأشعة فوق البنفسجية على صحة عمال البناء
- 3- عدم قدرة مقاومة ملابس عمال البناء على توفير الحماية الكافية لهم

لذا يجب إيجاد حل لتلك هذه المشكلات لحماية عمال البناء للاستفادة من تأثير التغير في التراكيب البنائية وتقنيّة النانو لملابس الحماية لعمال البناء لتقاوم الأشعة فوق البنفسجية.

أهداف البحث: Research Objectives


- 1- حماية عمال البناء من تأثير أشعة الشمس وخاصة الأشعة فوق البنفسجية باستخدام تقنيّة النانو

الإطار النظري: Theoretical Framework


مع التقدم والثورة الصناعية، ازداد اتساع طبقة الأوزون في الغلاف الجوي، مما شكل مشكله ومخاطر كبيره على سطح الارض بسبب وصول الأشعة فوق البنفسجية الى سطح الأرض، بالرغم استخدام البشر الكريماش الشمس، ولكن زاد حدوث سرطان الجلد، وذلك بسبب تعرض العمال للشمس لفترات طويلة لأشعة الشمس وخاصة للأشعة فوق البنفسجية الضارة، مع التقدم والتكنولوجيا، استخدمت تقنية النانو لحل هذه المشاكل، تقدم خصائصها لحل هذه المشكلة الكبيرة للعمال، وتتميز المنسوجات المعالجة بتقنية النانو بخفة الوزن ولها تأثير طويل المدى، وتحتفظ بخصائها بعد الغسيل المتكرر، مما توفر الراحة للمستهلكين وقابلة بالنفوذ العالي للهواء، بالإضافة الى تكلفتها المنخفضة⁽⁷⁾، والانعكاس الكلي للأشعة الساقطة على سطح المنسوجات⁽⁸⁾

أثر الأشعة فوق البنفسجية وتأثيرها السلبي على الانسان: تعتبر الأشعة فوق البنفسجية جزء صغير من الطيف الكهرومغناطيسي، الطول الموجي من 200: 400 نانومتر، وينقسم الطيف الموجي الى ثلاث أماكن⁽⁹⁾، كما هو موضح في جدول (1).

النانو، عبارة عن واحد من مليار جزء من المتر وهي أصغر جسيمات الطبيعة وتعتبر أدق وحدة قياس مترية⁽⁶⁾، كما هو موضح في الشكل (1)
الأشعة فوق البنفسجية : هي أشعة غير مرئية قادمة من الشمس لها طاقة عالية وتسبب أمراض ومخاطر جسيمة للإنسان



شكل (1) : يوضح جزيئات النانو



شكل (2) : يوضح تقسيم الطيف الموجي للأشعة فوق البنفسجية

جدول (1): يوضح قياسات الأشعة فوق البنفسجية

الطيف	طول الموجي	الأثار السلبية
UVA	Nm 400 :320	تتلف الحمض النووي في طبقة جلد الانسان، حروق الجلد، اعتام عدسة العين، تقليل الجهاز المناعي
UVB	Nm 320 :290	حروق الجلد وحروق العين، الشيخوخة المبكرة، تقليل الجهاز المناعي
UVC	Nm 290 :190	حروق العين وحروق الجلد




شكل (3) : الشكل يوضح تأثير الأشعة فوق البنفسجية على مختلف أنواع البشرة

المسام، يعتمد خفض انتقال الأشعة عبر المنسوجات بناء على الخواص المنسوجات يدخل في ذلك نوع الغزل ونوع النسيج ونوع التركيب النسجي ومسامية النسيج (7)

ميكانيكية الغزل لمقاومة الأشعة فوق البنفسجية:

لكي تزيد معدلات المقاومة لملابس الحماية تتوقف على نوع المواد المعالجة مما تعمل على تشتت الأشعة أو انعكاسها مع اختيار الملابس التي تزيد فيها معامل التغطية⁽¹¹⁾، كما هو موضح في شكل (4)



ينصح استخدام واقيات لأشعة الشمس، مثل القبعات مع اختيار الملابس المناسبة الواقية التي تمتاز بالألياف لمالها من قدرة على تشتيت الأشعة الساقطة عليها لكي تمنعها من الوصول لجلد الانسان⁽¹⁰⁾، تتم المعالجة للوقاية من الأشعة فوق البنفسجية، بإضافة المواد الغير العضوية مثل الأكاسيد الشبة الموصلة (ثاني أكسيد التيتانيوم) TiO_2 ، مع تقدم التكنولوجيا زاد الطلب على المعالجة بالنانو⁽¹¹⁾، وتأثر التركيب البنائي للمنسوجات على الحماية من الأشعة فوق البنفسجية، عندما يصطدم ضوء الشمس بالأقمشة فإنها تشتت أو تمتص أو تعكس أو تنتقل جزء من الضوء خلال


شكل (4) : الشكل التخطيطي يوضح دور النسيج كحاجز للأشعة فوق البنفسجية⁽¹⁰⁾

يجب اختيار ملابس الحماية الواقية مع مراعاة التركيب النسجي، ونوع الغزل، وعدد الحدفات، عند تصميم ملابس الحماية الواقية من الأشعة فوق البنفسجية.

خواص أكاسيد المعادن (ثاني أكسيد التيتانيوم)

تتميز هذه المركبات بأن لها القدرة العالية على تشتت الأشعة فوق البنفسجية⁽¹²⁾، وتتميز أيضا أنها أكثر استقرارا مقارنة بالأكاسيد الأخرى.⁽¹³⁾

شكل (5) : الشكل يوضح تجهيز بأكاسيد التيتانيوم للحصول على مقاومة الأشعة فوق البنفسجية الآثار السلبية الناتجة للأشعة فوق البنفسجية على الجلد:⁽¹³⁾



- **النمش:** يظهر بزيادة في مرحلة المراهقة نتيجة تعرض لفترات طويلة لأشعة الشمس
- **حروق الشمس:** نتيجة تعرض لفترات طويلة للأشعة فوق بنفسجية، تحدث عنها التقرحات الجلدية.
- **شيخوخة الجلد:** هي تعجيدات تظهر في الجلد نتيجة لتعرضها المفرط للأشعة فوق البنفسجية، عن طريق تحطيم


- **التلون:** يدوم شهر إلى شهرين
- **الاحمرار:** يظهر الاحمرار وخاصة فترة الظهيرة.
- **الذباب الحمامي:** يعتبر من ضمن الالتهابات الأكثر خطورة
- **البلغر:** هي اضطرابات جلدية
- **الجلأ الشمسي:** ينتج في منطقة الوجه

- تتوافر في ملابس عمال البناء لما يتعرضوا الى عوامل جوية وأتربة متغيرة ويجب أن تكون أكثر مقاومة للإتساح (18)
- زيادة العمر الافتراضي ومقاومة التآكل: يجب أن تتميز ملابس حماية عمال البناء باستمرار في كفاءة الاستعمال مع الحفاظ على شكل القماش بدون حدوث ثقب لتزيد من كفاءتها في الاستعمال (19)
- خفة الوزن: يجب أن تتمتع ملابس الحماية لعمال البناء بخفة الوزن مع الحماية من المخاطر المختلفة للبيئة المحيطة، وخاصة للأشعة فوق البنفسجية. (20)
- السلامة والحماية: يجب أن تتوافر في أقمشة ملابس عمال البناء خصائص الحماية والسلامة لكي يحمي جلد العامل من الأشعة الشمس وخاصة الأشعة فوق البنفسجية وخاصة فترة الظهيرة وهي فترة العمل لتعرضه المباشر للشمس فهي تحمي العمال البناء من عوامل الجو المختلفة. (21)
- امتصاص العرق واكتساب خاصية التبريد: يجب أن تتميز الملابس بامتصاص العرق نتيجة لتعرضها مباشرة لأشعة الشمس ودرجة الحرارة العالية، فهي تمتص العرق وتنقله الى الجو الخارجي ويجب أن يتوفر في أقمشة الملابس خاصية التبريد لكي يشعر جسم العامل بالتبريد، يقوم بضبط حرارة جسم العامل، (22) ولكي يشعر بالراحة ويستمر في العمل الشاق. كما هو موضح في شكل (6)
- الملمس الأقمشة الناعم: يجب أن تتمتع أقمشة الملابس عمال البناء بنعومة السطح لكي يشعروا بالراحة عند أداء العمل. (22)

- فيتامين أ الموجودة في الجلد مما تؤدي لظهور الشيخوخة المبكرة.
 - سرطان الجلد: هو ظهور أورام خبيثة تصيب جلد عمال البناء.
 - ضعف الجهاز المناعي لعمال البناء.
- جدول (2): الجدول التالي يوضح الآثار الناتجة من أشعة الشمس (16)



- الخواص التي يجب توافرها في أقمشة الحماية لملابس عمال البناء:
- تحمل لقوة الشد: هي تحمل ملابس عمال البناء للقوى الميكانيكية وتحمل الاجهادات نتيجة تعرضه للأعمال الشاقة أثناء البناء.
- القدرة على نفاذية الهواء: يجب شعور عامل البناء بالراحة عن طريق نفاذية عالية للهواء. (17)
- مقاومة الإتساح: وهي من الخواص الهامة التي يجب أن



شكل (6) : الشكل التخطيطي يوضح خاصية التبريد بعد التجهيز

مواصفات العينات المنتجة:

تم انتاج العينات من خامة القطن غزل (طرف المفتوح - غزل مدمج)، نسبة خلط مخلقة بخامة القطن غزل حلقي، جميع نمر اللحامات 1/30، نمرة السداء 2/40، كثافة اللحمة 24 لحمة /سم، وكثافة السداء 40 قفلة /سم، كما هو موضح في الجدول (3).

جدول (3): يوضح الجدول مواصفات العينات

رقم العينة	نسبة خلط من اللحمة	حذفات اللحامات	الأسلوب التنفيذي
1	100% غزل مدمج	جميع حذفات غزل مدمج	زخرفي
2	75% قطن مدمج: 25% قطن حلقي	3 حذفة قطن مدمج: 1 حذفة قطن حلقي	
3	50% قطن مدمج: 50% قطن حلقي	1 حذفة قطن مدمج: 1 حذفة قطن حلقي	
4	25% قطن مدمج: 75% قطن حلقي	1 حذفة قطن مدمج: 3 حذفة قطن حلقي	
5	100% غزل مدمج	جميع حذفات غزل مدمج	مزدوج
6	75% قطن مدمج: 25% قطن حلقي	3 حذفة قطن مدمج: 1 حذفة قطن حلقي	

التجارب العملية:


مواصفات النول المستخدم:

تم انتاج العينات في مصنع هاي نوفاتكس، تبعا لمواصفة الماكينة (اسم الماكينة: فاماتكس، سنة الصنع 1996، عرض الماكينة 172سم، سرعة الماكينة 335م/ث)


رقم العينة	نسبة خلط من اللحمة	حدفات اللحمت	الأسلوب التنفيذي
7	50% قطن مدمج: 50% قطن حلقي	1 حدفة قطن مدمج: 1 حدفة قطن حلقي	
8	25% قطن مدمج: 75% قطن حلقي	1 حدفة قطن مدمج: 3 حدفة قطن حلقي	
9	100% غزل طرف مفتوح	جميع حدفات غزل طرف مفتوح	زخرفي
10	75% طرف مفتوح: 25% قطن حلقي	3 حدفة قطن طرف مفتوح: 1 حدفة قطن حلقي	
11	50% طرف مفتوح: 50% قطن حلقي	1 حدفة قطن طرف مفتوح: 1 حدفة قطن حلقي	
12	25% طرف مفتوح: 75% قطن حلقي	1 حدفة قطن طرف مفتوح: 3 حدفة قطن حلقي	
13	100% غزل طرف مفتوح	جميع حدفات غزل طرف مفتوح	مزودج
14	75% طرف مفتوح: 25% قطن حلقي	3 حدفة قطن طرف مفتوح: 1 حدفة قطن حلقي	
15	50% طرف مفتوح: 50% قطن حلقي	1 حدفة قطن طرف مفتوح: 1 حدفة قطن حلقي	
16	25% طرف مفتوح: 75% قطن حلقي	1 حدفة قطن طرف مفتوح: 3 حدفة قطن حلقي	



1% ثاني أكسيد التيتانيوم



0.25% كبريتات البوتاسيوم



2% حمض إيتاكونيك




شكل (9) الشكل التخطيطي يوضح ماكينة التجهيز

اختبار فحص القماش:


تم فحص القماش تحت الميكروسكوب للتأكد من وجود (جسيمات ثاني أكسيد التيتانيوم).

الرسم التنفيذي المستخدم:

- تم إنتاج العينات بأسلوب المزودج، والتركيب الزخرفي، كما هو في الشكل (7، 8)




شكل (7): يوضح تركيب الزخرفي




شكل (8): يوضح المزودج

التجارب المعملية:**التجهيز الكيميائي:**

تم غمر القماش في حمام رطب 100%، مكونات الحمام كما في موضح، ثم تمرير القماش في أحواض على الماكينة، كما هو موضح في الشكل (9)، ثم تمر في وحدة التجفيف بالماكينة التجهيز، عن طريق تتعرض للأشعة تحت الحمراء لكي تجف، عند درجة حرارة 120 م، بسرعة 0.3 م/دقيقة، زمن 120 ثانية.

R = H or CH₂CH₂OH

1% هيدروكسي إيثيل السيلولوز



شكل (10) : الشكل التخطيطي يوضح شكل جزيئات النانو تحت الميكروسكوب

تم اجراء اختبار السمك (24) - وزن متر المربع (25) - نفاذية الهواء (26) - اختبار قوة الشد والاستطالة (27) - اختبار مقاومة

النتائج والمناقشة:


جدول (4): يوضح نتائج الاختبارات المعملية قبل التجهيز

رقم العينة	الأسلوب التنفيذي	نسبة خلط في اللحمت		السمك (ملم)	وزن المتر المربع (جم/م ²)	نفاذية الهواء (سم ³ /سم ² /ث)	قوة شد (كجم/ملم ²) (2)	استطالة %
		س1	س2					
1	1	1	1	0.693	236.4	31.15	62	24.99
2	1	2	2	0.728	233.9	34.7	58.08	22.98
3	1	3	3	0.767	231.6	49.15	54.08	20.63
4	1	4	4	0.833	228.3	54.9	50.85	18.96
5	2	1	1	0.706	242.3	32.86	60.04	25.96
6	2	2	2	0.735	234.9	47.16	56.2	23.85
7	2	3	3	0.783	232	52.81	52.08	21.96
8	2	4	4	0.865	229.3	56.2	48.05	19.85
9	1	1	1	0.700	235.8	31.84	61.08	24.96
10	1	2	2	0.728	233.8	46.81	57.08	22.65
11	1	3	3	0.773	231.3	51.85	53.08	20.62
12	1	4	4	0.847	228.1	55.52	49.05	18.63
13	2	1	1	0.726	241.4	34	59.05	25
14	2	2	2	0.752	234.5	48.54	55.08	23.52
15	2	3	3	0.792	231.6	53.81	51.52	21.52
16	2	4	4	0.868	228.5	57.05	46.02	19.52


جدول (5): يوضح نتائج الاختبارات المعملية بعد التجهيز

رقم العينة	الأسلوب التنفيذي	نسبة خلط في اللحمت		السمك (ملم)	وزن المتر المربع (جم/م ²)	نفاذية الهواء (سم ³ /سم ² /ث)	قوة شد (كجم/ملم ²)	استطالة %	مقاومة الأشعة فوق بنفسجية UPF (نانومتر)
		س1	س2						
1	1	1	1	0.652	216.2	58.15	78.25	16.96	193.4
2	1	2	2	0.656	212.2	62.2	74.05	13.85	170.1
3	1	3	3	0.676	204.2	66	70.05	11.63	148.1
4	1	4	4	0.686	193.9	69.88	66.05	9.96	125.9
5	2	1	1	0.654	224.5	60.84	76.05	17.96	223.9
6	2	2	2	0.666	213.6	64.81	72.05	15.96	177.2
7	2	3	3	0.682	207.3	67.2	68.05	12	163.4
8	2	4	4	0.687	195	71.99	64.08	10.6	145.6
9	1	1	1	0.653	214.4	59.58	77.31	16.85	185.2
10	1	2	2	0.665	210.7	63.87	73.06	12.96	168.1
11	1	3	3	0.681	196.9	67.17	69.05	10.96	146.1
12	1	4	4	0.686	193.5	70.89	65.05	9.63	119.7
13	2	1	1	0.655	221.5	61.86	75.05	17.63	204.5
14	2	2	2	0.676	212.2	65.78	71.08	14.85	174.4
15	2	3	3	0.683	206.7	68.45	67.05	11.96	153.2
16	2	4	4	0.688	194.2	72.8	63.05	10.25	131.6

اختبار السمك:




شكل 11: يوضح تأثير اختلاف نسبة خلط اللحامات بقطن غزل حلقي على اختبار سمك (قبل التجهيز)




شكل 12: يوضح تأثير اختلاف نسبة خلط اللحامات بقطن غزل حلقي على اختبار سمك (بعد التجهيز)

المفتوح أعلى سمكا من الغزل المدمج، لأن خيوط القطن الغزل الطرف المفتوح أكثر تضخما من القطن الغزل المدمج، ونلاحظ أيضا أن التركيب المزدوج أعلى سمك من التركيب الزخرفي، ونلاحظ أيضا تخفيض السمك بعد المعالجة.

من شكل (11، 12) والجدول (4، 5) نلاحظ أن كلما زاد نسبة خلط بقطن غزل حلقي يزيد السمك، وذلك بسبب أسلوب الغزل يرجع الى ترابط الألياف بالبرمات في الغزل الحلقي من الخارج الى الداخل على عكس الغزل طرف المفتوح، ونلاحظ أيضا أن الغزل الطرف اختبار وزن المتر المربع:




شكل 13: يوضح تأثير اختلاف نسبة خلط اللحامات بقطن غزل حلقي على اختبار وزن المتر المربع (قبل التجهيز)




شكل 14: يوضح تأثير اختلاف نسبة خلط اللحامات بقطن غزل حلقي على اختبار وزن المتر المربع (بعد التجهيز)

المفتوح أقل وزن متر مربع من الغزل المدمج، لأن زاوية البرم في الغزل المدمج كبيرة فتحتج عدد كبير من الشعيرات، ونلاحظ أيضا أن التركيب المزدوج أعلى وزن متر مربع من التركيب الزخرفي، ونلاحظ أيضا تخفيض وزن متر مربع بعد المعالجة.

من شكل (14، 13) والجدول (4، 5) نلاحظ أن كلما زاد نسبة خلط بقطن غزل حلقي يقل وزن المتر المربع، وذلك بسبب أسلوب الغزل يرجع الى أسلوب الغزل الطرف المفتوح عبارة عن شريط ملفوف من الألياف يجعل الخيط متضخما، ونلاحظ أيضا أن الغزل الطرف اختبار نفاذية الهواء




شكل 15: يوضح تأثير اختلاف نسبة خلط اللحماة بقطن غزل حلقي على اختبار نفاذية الهواء (قبل التجهيز)




شكل 16: يوضح تأثير اختلاف نسبة خلط اللحماة بقطن غزل حلقي على اختبار نفاذية الهواء (بعد التجهيز)

البينية بين الخيط، ونلاحظ أيضا أن التركيب الزخرفي أقل نفاذية من المزدوج لأن التركيب في طبقة واحدة، ونلاحظ أيضا تزداد نفاذية الهواء بعد المعالجة.


من شكل (16، 17) و جدول (4، 5) نلاحظ أن كلما زاد نسبة خلط بقطن غزل حلقي يزيد النفاذية الهواء، وذلك بسبب خيوط متضخمة فالمسافة البينية كبيره تسمح بمرور الهواء، ونلاحظ أيضا أن القطن الغزل المدمج أقل نفاذية القطن الطرف المفتوح بسبب الفراغات اختبار قوة الشد في اتجاه اللحماة




شكل 17: يوضح تأثير اختلاف نسبة خلط اللحماة بقطن غزل حلقي على اختبار قوة شد في اتجاه اللحماة (قبل التجهيز)




شكل 18: يوضح تأثير اختلاف نسبة خلط اللحمتين بقطن غزل حلقي على اختبار قوة شد في اتجاه اللحمتين (بعد التجهيز) من شكل (17، 18) وجدول (4، 5) نلاحظ أن كلما زاد نسبة خلط بقطن غزل حلقي يقل قوة الشد في اتجاه اللحمتين، وذلك بسبب انخفاض درجة التوازي وانخفاض هذه البرمات، ونلاحظ أيضا أن الغزل المدمج أكثر قوة شد من الطرف المفتوح، لأن زاوية البرم اختبار الاستطالة في اتجاه اللحمتين



شكل 19: يوضح تأثير اختلاف نسبة خلط اللحمتين بقطن غزل حلقي على اختبار الاستطالة في اتجاه اللحمتين (قبل التجهيز)



شكل 20: يوضح تأثير اختلاف نسبة خلط اللحمتين بقطن غزل حلقي على اختبار الاستطالة في اتجاه اللحمتين (بعد التجهيز) من شكل (19، 20) وجدول (4، 5) نلاحظ أن كلما زاد نسبة خلط بقطن غزل حلقي تقل الاستطالة في اتجاه اللحمتين، وذلك بسبب مثلث الغزل في ماكينة الغزل الحلقي مع اختلاف الشد الواقع على الألياف يؤدي إلى انتقال الألياف من طبقة الخيط الداخلية ويعمل اختبار مقاومة الأشعة فوق البنفسجية



شكل 21 يوضح تأثير اختلاف نسبة خلط اللحمتين بقطن غزل حلقي على اختبار مقاومة الأشعة فوق البنفسجية (بعد التجهيز)

من الشعيرات وبالتالي تخلل فيها جزيئات النانو فتقاوم الأشعة فوق البنفسجية، ونلاحظ أيضا أن التركيب الزخرفي أقل مقاومة للأشعة فوق بنفسجية من المزدوج، ونلاحظ أيضا مقاومة الأشعة فوق البنفسجية تحدث بعد المعالجة .

من شكل (7) وجدول (5) نلاحظ أن كلما زاد نسبة خلط بقطن غزل حلقي يقل مقاومة للأشعة فوق البنفسجية، وذلك بسبب انخفاض درجة التوازي وانخفاض هذه البرمات، ونلاحظ أيضا أن الغزل المدمج أكثر مقاومة للأشعة فوق البنفسجية من الطرف المفتوح، لأن زاوية البرم في الغزل المدمج كبيرة فتحجز عدد كبير التحليل الاحصائي :

جدول (6): الجدول يوضح التحليل الاحصائي (قبل التجهيز)

نفاذية الهواء (سم ³ /سم ² /ث)	اتجاه اللحامات		وزن المتر المربع (جم/م ²)	السمك (ملم)	
	استطالة %	قوة الشد (كجم/ ملم ²)			
0.941	0.987	0.989	0.952	0.973	R
0.88	0.97	0.979	0.908	0.947	R2
قيمة					
21.6	53.49	67.84	238.9	0.618	ثابت
3.31	1.99	2.15-	1.912	0.019	س1 الرسم التنفيذي
7.79	3.66	4.007-	3.39-	0.048	س2 نسبة الخلط باللحامات
P- value					
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ثابت
0.05	0.00	0.00	0.02	0.02	س1
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	س2

جدول (7): الجدول يوضح التحليل الاحصائي (بعد التجهيز)


نفاذية الهواء (سم ³ /سم ² /ث)	اتجاه اللحامات		وزن المتر المربع (جم/م ²)	السمك (ملم)	
	استطالة %	قوة الشد (كجم/ ملم ²)			
0.98	0.989	0.994	0.974	0.964	R
0.97	0.962	0.988	0.949	0.929	R2
قيمة					
53.49	17.92	83.74	221.9	0.636	ثابت
1.99	1.05	2.051-	4.12	0.004	س1 أسلوب التنفيذي
3.66	2.44-	4.03-	8.34-	0.011	س2 نسبة الخلط باللحامات
P- value					
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ثابت
0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	س1
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	س2

نلاحظ من جدول (7) شرح لقيم P- value، عندما يكون الانحدار عند 0.01 أو أقل يكون الانحدار معنوي جدا، وعند 0.05 أو أقل يكون الانحدار معنوي، وعند أكبر من 0.05 يكون الانحدار غير معنوي.

تقييم الجودة لتحديد أفضل عينات البحث لإنتاج أقمشة ملابس الحماية لعمال البناء تقاوم الأشعة فوق البنفسجية
جدول (8): الجدول يوضح جودة العينات تحت التجربة بعد التجهيز

ترتيب	المساحة الكلية	مقاومة الأشعة فوق بنفسجية % UPF	نفاذية الهواء %	اتجاه اللحمة		وزن المتر المربع (%)	السمك (%)	رقم العينة
				الاستطالة (%)	قوة شد (%)			
14	2.308143	%86	%80	%57	%100	%90	%100	1
11	2.345599	%76	%85	%70	%95	%91	%99	2
8	2.378135	%66	%91	%83	%90	%95	%96	3
4	2.42705	%56	%96	%97	%84	%100	%95	4
10	2.35248	%100	%84	%54	%97	%86	%100	5
16	2.289601	%79	%89	%60	%92	%91	%98	6
6	2.386475	%73	%92	%80	%87	%93	%96	7
1	2.453838	%65	%99	%91	%82	%99	%95	8

ترتيب	المساحة الكلية	مقاومة الأشعة فوق بنفسجية % UPF	نفاذية الهواء %	اتجاه اللحمة		وزن المتر المربع (%)	السبك (%)	رقم العينة
				الاستطالة (%)	قوة شد (%)			
15	2.297693	%83	%82	%57	%99	%90	%100	9
7	2.379651	%75	%88	%74	%93	%92	%98	10
2	2.433453	%65	%92	%88	%88	%98	%96	11
3	2.42755	%53	%97	%100	%83	%100	%95	12
12	2.312445	%91	%85	%55	%96	%87	%100	13
13	2.310836	%78	%90	%65	%91	%91	%96	14
9	2.35741	%68	%94	%80	%86	%94	%95	15
5	2.424765	%59	%100	%94	%81	%100	%95	16



شكل (22): يوضح الشكل أفضل ثلاث عينات للبحث تصلح لإنتاج ملابس لعمال البناء

- **اختبار قوة الشد في اتجاه اللحمة** أن كلما زاد نسبة خلط بقطن غزل حلقى يقل قوة الشد في اتجاه اللحمة، وذلك بسبب انخفاض درجة التوازي وانخفاض هذه البرمات، وأن الغزل المدمج أكثر قوة شد من الطرف المفتوح، لأن زاوية البرم في الغزل المدمج كبيرة فتحجز عدد كبير من الشعيرات، وأن التركيب الزخرفي أعلى قوة شد من المزدوج، لأن قوة التحمل وجميع الخيوط في طبقة واحدة، وقوة الشد تزيد بعد المعالجة.
- **اختبار الاستطالة في اتجاه اللحمة** أن كلما زاد نسبة خلط بقطن غزل حلقى تقل الاستطالة في اتجاه اللحمة، وذلك بسبب مثلث الغزل في ماكينة الغزل الحلقى مع اختلاف الشدد الواقع على الألياف يؤدي إلى انتقال الألياف من طبقة الخيط الداخلية يعمل تماسك الخيط تقتل الاستطالة، وأن الغزل المدمج أعلى استطالة من الطرف المفتوح، وأن المزدوج أعلى استطالة في اتجاه اللحمة من التركيب الزخرفي، وتقل الاستطالة في اتجاه اللحمة بعد المعالجة.
- **اختبار مقاومة الأشعة فوق بنفسجية** أن كلما زاد نسبة خلط بقطن غزل حلقى يقل مقاومة للأشعة فوق البنفسجية، وذلك بسبب انخفاض درجة التوازي وانخفاض هذه البرمات، وأن الغزل المدمج أكثر مقاومة للأشعة فوق البنفسجية من الطرف المفتوح، لأن زاوية البرم في الغزل المدمج كبيرة فتحجز عدد كبير من الشعيرات وبالتالي تخلل فيها جزيئات النانو فتقاوم الأشعة فوق البنفسجية، وأن التركيب الزخرفي أقل مقاومة للأشعة فوق بنفسجية من المزدوج، ومقاومة الأشعة فوق البنفسجية تحدث بعد المعالجة.
- **أفضل ثلاث عينات تمتاز بجميع الخواص الوظيفية، وخاصة معامل الحماية من الأشعة فوق البنفسجية، لإنتاج أقمشة ملابس لعمال البناء، العينة رقم 1 (3 حدفات قطن حلقى : حدفة قطن مدمج (مزدوج))، والعينة رقم 2 (حدفة قطن حلقى**

شكل (22) يوضح أفضل ثلاث عينات تمتاز بجميع الخواص الوظيفية، وخاصة معامل الحماية من الأشعة فوق البنفسجية، لإنتاج أقمشة ملابس لعمال البناء، العينة رقم 1 (3 حدفات قطن حلقى : حدفة قطن مدمج (مزدوج)) مساحة 2.45384، والعينة رقم 2 (حدفة قطن حلقى : حدفة قطن طرف مفتوح (زخرفي)) مساحة 2.43345، العينة رقم 3 (3 حدفات قطن حلقى : حدفة قطن طرف مفتوح (زخرفي)) مساحة 2.42755

- **اختبار السبك** كلما زاد نسبة خلط بقطن غزل حلقى يزيد السبك، وذلك بسبب أسلوب الغزل يرجع إلى ترابط الألياف بالبرمات في الغزل الحلقى من الخارج إلى الداخل على عكس الغزل طرف المفتوح، وأن الغزل الطرف المفتوح أعلى سمكا من الغزل المدمج، لأن خيوط القطن الغزل الطرف المفتوح أكثر تضخما من القطن الغزل المدمج، وأن التركيب المزدوج أعلى سمك من التركيب الزخرفي، وأيضا تخفيض السبك بعد المعالجة.
- **اختبار وزن المتر المربع** أن كلما زاد نسبة خلط بقطن غزل حلقى يقل وزن المتر المربع، وذلك بسبب أسلوب الغزل يرجع إلى أسلوب الغزل الطرف المفتوح عبارة عن شريط ملفوف من الألياف يجعل الخيط متضخما، وأن الغزل الطرف المفتوح أقل وزن متر مربع من الغزل المدمج، لأن زاوية البرم في الغزل المدمج كبيرة فتحجز عدد كبير من الشعيرات، وأن التركيب المزدوج أعلى وزن متر مربع من التركيب الزخرفي، وتخفيض وزن متر المربع بعد المعالجة.
- **اختبار نفاذية الهواء** أن كلما زاد نسبة خلط بقطن غزل حلقى يزيد نفاذية الهواء، وذلك بسبب خيوط متضخمة فالمسافة البيئية كبيرة تسمح بمرور الهواء، وأن القطن الغزل المدمج أقل نفاذية القطن الطرف المفتوح الفراغات البيئية بين الخيوط، وأن التركيب الزخرفي أقل نفاذية من المزدوج لأن التركيب في طبقة واحدة، وزيادة نفاذية الهواء بعد

and selfcleaning characteristics of cotton fabrics". Journal of Industrial Textiles, (2011), 14- نجلاء بن حمدان " دراسة وصفية لدور الملابس في وقاية الجلد من الأشعة فوق بنفسجية "- مجلة بحوث التربية النوعية - جامعة المنصورة - الجزء الثاني - عدد33 - ص 1254- أكتوبر (2011)

15- Asmaa Mohamed Galal Murad, "Nanotechnology Effect on Internal Architecture for Museums", Art and Architecture Journal, 5, (1), P.P 27 – 59, (2023),

16- WORLD HEATH ORGANIZATION:"SUN PROTECTION A PRIMARY TEACHING RESSOURCE"(2003).

17- سعدية عمر خليل ابراهيم:"تأثير اختلاف نوع الخامة على الخواص الطبيعية والميكانيكية للأقمشة"- مجلة علوم وفنون- كلية الفنون التطبيقية- جامعة حلوان-المجلد الرابع عشر- العدد الثالث- يوليو(2022)

18- غادة محمد الصياد:"تأثير اختلاف التركيب النسجي ونسبة ظهر اللحم الزائدة على بعض خواص الأداء الوظيفي لأقمشة الستائر"- مجلة التصميم الدولية - (2013)

19- مها طلعت السيد خلف الله " تحسين الأداء الوظيفي للأقمشة المستخدمة في المجال الطبي بتجهيزها لمقاومة البكتريا وازالة الإتساخ"- رسالة ماجستير - كلية الاقتصاد المنزلي- جامعة المنوفية- (2009)

20- فائق محمد عبد التواب محمد:"معايير تحقيق خاصية الراحة لأقمشة الملابس الصيفية"-رسالة دكتوراه- كلية الفنون التطبيقية- جامعة حلوان - (2008)

21- منال البكري:"الملابس والصحة في القرن الحادي والعشرين"- القاهرة- عالم الكتب- (2011)

22- Felcher, EM,"The Consumer Product Safety Commission and Nanotechnology" – (2008).

23- شيماء إسماعيل إسماعيل محمد عامر – " تأثير التغير في التراكيب البنائية لأقمشة القمصان على خواص الراحة "- مجلة الفنون والعلوم التطبيقية – المجلد الرابع – العدد الثالث – ص:125-138-(يوليو 2017)

24- ASTM (American Standards on Textile Materials, Designations: D, 1777-96).

25- ASTM (American Standards on Textile Materials, Designations: D, 3776-75).

26- ASTM (American Standards on Textile Materials, Designations: D, 737- 97).

27- ASTM (American Standards on Textile Materials, Designations: D, 1682-75).

28- ASTM (American Standards on Textile Materials, Designations: D, U.V-SHIMADZU 3101-PC-Spectrophotometer)

حلقي : حذفة قطن طرف مفتوح (زخرفي))، العينة رقم3(3حذفات قطن حلقي: حذفة قطن طرف مفتوح (زخرفي))

المراجع: References

- 1- رشا عبد الرحمن محمد النحاس - تكنولوجيا النانو وإنتاج ملابس وقائية لبعض الفئات المعرضة لخطر الأشعة فوق البنفسجية – مجلة التصميم الدولية - المجلد 4، العدد 4، 2014، ص 59- 67
- 2- أميرة محمد وفاء الدين –" دراسة امكانية تحسين خواص بعض الأقمشة الطبية لمقاومة البكتريا للإبقاء الغرض الوظيفي للاستخدام النهائي "- رسالة ماجستير غير منشورة – كلية اقتصاد المنزلي – جامعة المنوفية – (2009)
- 3- Lee HJ, Yeo SY& Jeong SH-"Antibacterial effect of nano sized silver colloidal solution on textile fabrics", J Mater Sci, -P. P 2199-2204 –38 (2003)
- 4- Duran N, Marcato P. D, De Souza GIH, Alves O Land E Esposito:" Antibacterial effect of silver nano particales produced by fungal process on textile fabrics and the effluent treatment", J Biomed Nanotechnol, P.P 203-208- 3(2007)
- 5- ياسمين ابراهيم يازيد :برنامج مقترح لمقرر ملابس الأطفال والاستفادة منها لرفع قيمه الجمالية والوظيفة للمنتج الملبسي، رسالة دكتوراه- غير منشورة، كلية الاقتصاد المنزلي - (٢٠١٦)
- 6- Hebeish A., M.A. Ramadan, M.E. El-Naggar and M.H. El- Rafie: "Rendering cotton fabrics antibacterial properties using silver Nano partial based finishing formulation ", RJTA
- 7- Montazer M, Harifi T. "Nanofinishing of Textile Materials". Elsevier Ltd, (2018).
- 8- Islam S, Butola B." Nanomaterials in the Wet Processing of Textiles". Scrivener Publishing LLC, (2018)
- 9- Diffey B." Sources and measurement of ultraviolet radiation". Academicpress, Methods, P.P 28: 4–13, (2012)
- 10- Scott R, Ed:" Textiles for Protection". Woodhead Publishing Ltd, (2005)
- 11- Paul R. "Functional Finishes for Textiles". Elsevier Ltd, (2015).
- 12- Levy D, Zayat M. "The Sol-Gel Handbook". Wiley-VCH, (2015).
- 13- Sundaresan K, Sivakumar A, Vigneswaran C, Ramachandran T. "Influence of nano titanium dioxide finish, prepared by sol-gel technique, on the ultraviolet protection, antimicrobial,