

دراسة تأثير نسب الخيوط المطاطية وتقنيات غزل القطن باستخدام التراكيب المختلفة على الخواص الوظيفية والميكانيكية للأربطة الضاغطة

Investigating the effect of elastic yarn ratios and cotton spinning techniques using different structures on functional and mechanical properties of compression bandages

د / عادل عبد المنعم أبو خريم

أستاذ مساعد بقسم الغزل والنسيج والتريكو، كلية الفنون التطبيقية جامعة بنها.
adel.abokhozaim@fapa.bu.edu.eg

د / خالد محمد صديق

أستاذ مساعد بقسم بحوث صناعة الملابس والتريكو، معهد بحوث وتكنولوجيا النسيج- المركز القومي للبحوث بالدقي
dr.khaleddik@gmail.com

إيمان عارف عبد الغفار احمد

مهندسة تخطيط ومتابعة، شركة وجدي مؤمن للصناعات النسيجية. eme1918aref@gmail.com

كلمات دالة: Keywords

الغزل القطنية، الأربطة الطبية، الشرائط المنسوجة، الخيوط المطاطية
Cotton yarn, medical bands, woven tapes, rubber threads

ملخص البحث: Abstract

تعتبر الأربطة الطبية من الأجزاء الحيوية في عمليات الإسعافات الأولية المطلوبة في العديد من الحالات الحرجة وقد تطورت الأربطة الطبية في طريقة إنتاجها وتحولت من مجرد أربطة بسيطة إلى أنواع ذات استخدامات محددة، وتميزت هذه الأربطة بالعديد من الخصائص والمميزات التي تكتسبها من الخيوط القطنية ومن العملية النسيجية التي يختلف بها قوة شد السداء واللحمة ومن هنا تكتسب هذه الأربطة خاصيتي المطاطية والرجوعية، كما يمكن استخدام الخيوط المطاطية (المرنة) في إنتاج الأربطة الطبية بحيث تشترك مع الخيوط داخل التركيب البنائي وتعطى الاستطالة والمرونة للقماش وتسبب الأحساس بالراحة. يمثل الهدف من هذه الدراسة في معرفة مدى تأثير طرق غزل القطن المختلفة على بعض الخواص الوظيفية والميكانيكية للأربطة الطبية المنسوجة، وقد اعتمد البحث على إنتاج 18 عينة على ماكينة الشرائط المنسوجة؛ تم عمل تجربتين للسداء التجربة الأولى (100% ليكرا) والتجربة الثانية نسبة خلط بنسبة (2 ليكرا: 1 قطن) وذلك باستخدام تراكيب نسيجية مختلفة (سن ممتد 2/2 في كلا الاتجاهين، مبرد 2/2، أطلس 4) مع استخدام لحمتان من طرق غزل مختلفة (حلقى - مدمج - طرف مفتوح) وذلك مع ثبات نمرة كل من السداء واللحمة وكثافة السداء واللحمة في وحدة القياس، ثم إجراء اختبارات معملية على هذه العينات وعمل التحليل الإحصائي لها.

وقد أشارت نتائج البحث وجود تأثير معنوي بين اختلاف خيوط السداء المستخدمة على معظم الخواص الوظيفية والميكانيكية للعينات المنتجة وكذلك وجود تأثير معنوي لطرق غزل اللحمة المختلفة على كل من خاصية سرعة الامتصاص والصلابة للأربطة النسيجية المنتجة، بينما يتضح التأثير معنوي بين التراكيب النسيجية المستخدمة على خواص (قوة الشد - معدل فقد القوة - سرعة الامتصاص - الصلابة).

Paper received May 19, 2024, Accepted July 02, 2024, Published on line September 1, 2024

إمتصاص الرطوبة، إمكانية الحصول على خيوط ذات قوة شد عالية بزيادة عدد البرمات، كما تمتاز بالمتانة والتي تزداد بالبلل، تحمل القطن عمليات الغسيل المتكرر، كما تمتاز بالمظهرية الجيدة ونعومة الملمس وبالمرونة التي يرجع سببها مادة السليولوز، كما يستخدم أيضا الخيوط المطاطية مع القطن لتعطي المرونة العالية والمطاطية المطلوبة.

مشكلة البحث: Statement of the Problem

- 1- إلى أي مدى يؤثر نوع طريقة غزل القطن على الخواص الوظيفية والميكانيكية للرباط الطبي الضاغطة؟
- 2- عدم وجود مواصفة قياسية مصرية ثابتة لإنتاج الأربطة الضاغطة.

أهداف البحث: Research Objectives

- 1- تحسين نوعية وجودة الأربطة الطبية المنسوجة في السوق المحلي
- 2- دراسة تأثير طرق غزل القطن والتراكيب البنائية للحصول على أفضل أداء وظيفي للأربطة الطبية المنسوجة.

أهمية البحث: Research Significance

- 1- التوصل إلى مواصفات قياسية لإنتاج الأشرطة الطبية المنسوجة.
- 2- إستخدام تقنيات غزل القطن، سيؤدي ذلك إلى الحصول على خواص وظيفية أعلى.

المقدمة: Introduction

نظراً للتطور التكنولوجي السريع في العديد من المجالات خلال الأونة الأخيرة، مما كان له الأثر الكبير في تطور صناعة المنسوجات خاصة في مجال الأقمشة الطبية. وتعتبر الأقمشة الطبية من الأقمشة التي تتطلب خواص معينة لتحقيق الغرض الوظيفي منها.

على سبيل المثال للأشرطة المنسوجة الرباط الطبي الضاغطة الذي تعددت وكثرت استخداماته في الأونة الأخيرة مع تقدم الطب وطرق العلاج للكسور والتهابات المفاصل والألتوانات وعلاج الدوالي وغيرها لذا يجب الأخذ في الاعتبار أن الأربطة الطبية الضاغطة يجب أن تتوافق مع الوظائف الفسيولوجية والتشريحية لجسم الإنسان، حيث من ناحية الفسيولوجية يوجد أسفل الجلد القنوات للمفاوية والتي تساعد على نقل الدم وسريان الدورة الدموية بانتظام حيث يجب ان لا يؤثر الرباط الضاغطة على هذه العمليات الفسيولوجية، أما بالنسبة للناحية التشريحية يجب معرفة كل ما يتعلق بالتركيب البنائي، وأيضا يجب الأخذ في الاعتبار الخامات المستخدمة في إنتاج الرباط الضاغطة حيث يرتبط السمات الواجب توافرها في الرباط مع الخامات المستخدمة من حيث المظهرية إمتصاص الرطوبة، مقاومة التعبد، المرونة والمتانة لذا الخامات المستخدمة في إنتاج الرباط الطبي هي خامات القطن لما تمتاز بقدرة عالية على

الإطار النظري: Theoretical Framework

1- المحور الأول: الدراسات السابقة :

1-1-1 تكنولوجيا إنتاج الشرائط المنسوجة:

1-1-1 الأساليب التنفذية المستخدمة لإنتاج الأشرطة المنسوجة:

تعددت وتنوعت أساليب إنتاج الأشرطة الطبية المنسوجة حيث شملت اللحمة الزائدة الحقيقية والشبيكة والمزدوج والسداء الزائد بالإضافة إلى التراكيب النسجية البسيطة الأساسية كالسادة والأطلس والمبرد حيث يخضع الضغط الناتج تحت أي نظام ضغط للتوتر الموجود في نسيج الضغط اعتماداً على نوع المادة - القطن أو المطاط الصناعي - قد تتفاعل أنظمة الضغط بشكل مختلف تحت نفس الضغط. كما أنه يمكن الاستفادة من إمكانيات الغزل المختلف واستخدام خامات مختلفة مثل القطن، الكتان، بولي إستر والليكرا لأنتاج أشرطة ذات مهام وظيفية محددة، واستخدام أيضاً الخيوط المعدنية لأنتاج أشرطة زخرفية.

فروض البحث:

خيوط السداء:

- اختلاف نسب استخدام خيوط الليكرا (الخيوط المطاطية) سواء بدون خلط أو خلطها مع خيوط القطن بنسبة (1 قطن:2 ليكرا) لها دلالة إحصائية على الخواص الوظيفية والميكانيكية للأشرطة النسيجية المنتجة.

خيوط اللحامات:

- وجود فرق ذات دلالة إحصائية بين اساليب غزل القطن مختلفة على الخواص الوظيفية والميكانيكية للأشرطة النسيجية المنتجة

التركيب البنائي


- اختلاف التراكيب النسيجية المستخدمة ذات دلالة إحصائية على الخواص الوظيفية والميكانيكية للأشرطة النسيجية المنتجة.

منهج البحث: Research Methodology

يتبع هذا البحث المنهج التحليلي والتجريبي.

1-1-2 الأشرطة الطبية:

1-1-2-1 التصنيف العام للأشرطة الطبية:



شكل (1) التصنيف العام للأشرطة الطبية

القرحة وأيضاً في علاج الأكرزما ومن الجدير ذكره أنّ هذا النوع من العلاجات يُلجأ له في الحالات الشديدة من الأكرزما، والحالات التي تكون فيها آفات الأكرزما واسعة الانتشار، فستخدام هذه الأشرطة يعمل على تقليل الحكّة والسيطرة عليها، وتقليل التهاب الجلد؛ بما يتضمّن احمراره وانتفاخه، القضاء على العدوى. تخفيف وإزالة الآفات المتقرّشة وأيضاً منع تشكل آفات جديدة.

1-1-2-1-4 الأشرطة الضاغطة الطويلة والقصيرة الامتداد:

يوجد أجزاء في جسم الإنسان تحتاج إلى ضغط خفيف ومرن أثناء العلاج حيث لا تتحمل هذه الأجزاء قوة ضغط عالية لذا تعطى الأشرطة الطبية المرنة المرنة اللازمة لدعم هذه الأجزاء في جسم الإنسان وتعتبر هذه الأشرطة من أبسط أنواع الأشرطة الطبية، حيث تصنع من خيوط القطن والخيوط المطاطية، حيث تستخدم في الحالات التثبيت والتدعيم مع الضغط الخفيف ويوجد منها (الأشرطة الطويلة والقصيرة الامتداد)، يمكن تعريف الضمادة الطويلة على أنها "ضمادة ضغط مرنة تحتوي على خيوط مرنة (مطاطية، أو ليكرا، أو إيلاستين) تسمح بتمدد الضمادة بأكثر من 120% من طولها الأصلي؛ يمكن أن يطبق بسلاسة ويتوافق مع محيط ساق الإنسان. وفقاً لمستوى الضغط الذي يطبقه، قد يكون من الضروري خلعه ليلاً لأن الضغط الساكن عند النوم مزعج. يمكن تعريف الضمادة قصيرة التمدد المرنة، ومع ذلك، تتكون من خيوط قطنية، ولكنها عادة ما تكون خيوط ملتوية للغاية (1200-2300 لفة/م)، هذه الخيوط متشابكة لتمكين الضمادة الأصلية يتم تمديده بنسبة 60-70% تقريباً أثناء التطبيق.

1-1-2-1-5 الأشرطة الطبية الضاغطة:

تعد الأشرطة الضاغطة أهم الأجزاء الحيوية في الإسعافات الأولية حيث إنها تستخدم لحماية جزء مصاب من أجزاء الجسم أو التحكم في حركة، أو تجنب عدوى أو وقف نزيف لذا يمكن حصر أغراض

تعتبر الضمادات الضاغطة المنسوجة أحد أهم التطبيقات للأقمشة الطبية التي تمارس الضغط على العضلات مع قوة شد محددة وتعتبر من الأجزاء الحيوية في عمليات الإسعافات الأولية المطلوبة في العديد من الحالات الحرجة، وهذه الأشرطة تعددت وكثرت أنواعها كما يوضح شكل (1) كما بدأت المعرفة التجريبية حول علاج الضغط في القرن العشرين وتم العمل على الأقمشة المرنة لفهم أنظمة الضغط، وأفادت هذه الدراسات التجريبية الطبية في علم الأوردة، أثبتت أن الضغط علاج موثوق للاضطرابات الوريدية في القرن الحادي والعشرين. في هذه الدراسات كان الضغط السطحي المقاس أسفل الثوب هاماً جداً لكل من فعالية العلاج ومدى تحمله.

1-1-2-1-1 الأشرطة الطبية المقاومة للأعضاء:

تستخدم الأشرطة الطبية مقومة الأعضاء بديل للجبيرة لمعالجة كسور العظام، لذا زادت أهميتها في مجال علاج العظام حيث تفوقت على الجبائر المصنوعة من الجبس، ويوجد منه ما يتم استخدامه بعد غمره بالماء قبل لفه على الجزء المكسور مباشرة، ويوجد ما يتم معالجته كيميائياً بواسطة مواد كيميائية تتصلب بعد فترة من تعرضها للجو العادي. ولكن هذا النوع من الجبائر كان له بعض العيوب مثل ثقل الوزن مما يعوق الحركة وعدم نفاذية الهواء وبالتالي عدم الشعور بالراحة والماء له تأثير سلبي على هذه الجبيرة بالإضافة إلى أنها هشّة ومثانتها ضعيفة.

1-1-2-1-2 الأشرطة الطبية الأنبوبية:

تعتبر من أسهل الأشرطة استخداماً حيث تستخدم في علاج الأمراض الجلدية، وهي عبارة عن رباط طبي أنبوبي الشكل من خامة القطن مصنوع ليلانم أجزاء معينة في جسم الإنسان كالأطراف والأصابع.

1-1-2-1-3 الأشرطة الطبية اللاصقة:

يستخدم هذا النوع من الأشرطة في حالات علاج القرحة ويتم استخدام هذا النوع من الأشرطة عن طريق لفها بطريقة مباشرة فوق مكان

مجموعة متنوعة من الوظائف المحددة اعتماداً على نوع الجروح. من بين أنواع الضمادات المختلفة، تستخدم الضمادات الضاغطة لعلاج أجزاء الجسم المصابة بالقرح الوريدية أو الوذمة الليمفاوية أو الدوالي يعاني ما يصل إلى 1% من الناس في البلدان الصناعية من قرحة في الساق في وقت ما، وترتبط هذه القرحة بزيادة التكلفة وانخفاض جودة الحياة الصحية للمرضى تسمى تقرحات الساق الناتجة عن مشاكل وريدية (أو دوالي أو ركود). العلاج الرئيسي هو استخدام رباط ضغط ثابت (ضمادة أو جورب) للمساعدة في عودة الأوردة. الضغط المتدرج من الكاحل إلى ربة الساق هو العلاج الأساسي لتقرح الساق الوريدي سيكون الضغط غير الكافي أو غير المستمر أقل فعالية ويمكن أن يؤدي الضغط المفرط إلى تلف الأنسجة وتقرحات الضغط والنخر. قد يؤدي تلف الأطراف أو فشل العلاج إلى بتر الأطراف.

الرباط الضاغظ في ثلاث نقاط وهي:

- الإحتواء: تُستعمل في هذه الحالة لتثبيت جسم معين أو دواء في مكانه.
 - الضغط: تُستعمل في هذه الحالة للضغط على عضو ما بشكل محكم (لوقف نزيف، على سبيل المثال).
 - الإصلاح: تُستعمل في هذه الحالة لتجميد حركة عضو ما حتى يتعافى من إصابة معينة، كإصابة الخلع مثلاً.
- ويجب مراعاة أن عملية سريان الدم وانقباض العضلات والنضبات العصبية كل هذه العمليات الحيوية تمر تحت الرباط الضاغظ لذا يجب ألا يعوق الرباط الضاغظ كل هذه العمليات السابقة، ينقسم مقدار الضغط الذي ينتج عن الرباط الضاغظ إلى (ضغط فوق العالي - ضغط عالي - ضغط متوسط - ضغط خفيف) ويرجع هذا حسب الاستخدام النهائي للرباط الضاغظ.

2-1-1 التصنيف العام لطرق الغزل:



شكل (2) التصنيف العام لطرق الغزل

الإنتاجية، يجمع طريقه غزل الطرف المفتوح بين ثلاث عمليات التصنيع، وهي (إطار السرعة والغزل الدائري واللف). حيث إنتاجها أضعاف إنتاج الغزل الحلقي، كما نجد الخيوط المنتجة متجانسة المتانة وذات انتظام عالي، وتتمتع بخاصية العزل الحراري، كما نجد إستطالة الخيط المنتج بطريقة الغزل الطرف المفتوح تزيد 20% عن الخيط المنتج بطريقة الغزل الحلقي، وأيضاً أكثر تضحماً وأقل تشعييراً عن الخيوط المنتجة بالغزل الحلقي. كما أن خيوط الطرف المفتوح لها خاصية إمتصاص العرق والصبغات أفضل من خيوط الغزل الحلقي. لذلك كان الهدف الأساسي من غزل الطرف المفتوح هو توفير نظام غزل أكثر اقتصادياً من الحلقة التقليدية وذلك من خلال زيادة الإنتاجية وإنتاج خيوط ذات جودة تطابق أو تفوق الخيط الحلقي.

2-1-1-3-1-1 الغزل المدمج:

ظهرت تقنية جديدة للغزل وهي تقنية الغزل المدمج Compact Spinning، ولأول مرة غزل جديد لم تكن العملية تهدف إلى تحقيق سرعات إنتاج أعلى فقط، ولكن في تحسين استخدام قوة الألياف وجودة الغزل لذلك ناقش ستادلر (1995). عدد من الطرق التي يمكن من خلالها تكثيف الألياف وذلك باستخدام مكثف على شكل قمع، يقع بين البنطلون وسلندرات السحب يمكن لمثل هذا العنصر في الواقع إضافة تأثير التكثيف لتدقيق الألياف. العيب الوحيد هو أنه بسبب الاحتكاك الناتج بسبب سحب القمع على الألياف، يعمل على تعطيل عملية السحب، مما يؤدي إلى تدهور في تكافؤ الغزل وزيادة عدد العيوب وكان الاحتمال الآخر هو التكثيف الديناميكي الهوائي بعد منطقة السحب وكل الاحتمالات تعتمد على نفس مبدأ استخدام النظام الهوائي، أو جهاز ديناميكي هوائي، لدفع الألياف الأساسية معاً وإزالتها مثلث الغزل، أو تكثيف الألياف للحصول على حجم أصغر بكثير مثلث الغزل أكثر من الإطارات الحلقي التقليدية، وقد أثبتت هذه التقنية مدى فعاليتها بشكل واضح في المنتجات التي تستخدم في إنتاجها، نجد أن الخيوط المنتجة ذات درجة تشعيير منخفضة بنسبة 80%، كما تتميز بزيادة مقاومة التويير للأقمشة المنسوجة من الخيوط المدمجة، وذات إنتظامية أعلى للغزل واستطالة أفضل تصل نسبتها إلى 25%، وزيادة في قوة الغزل تصل نسبتها إلى 10% وإنتاجية أعلى وجودة أفضل في الصباغة


في مجال إنتاج الخيوط يسعى الباحثون باستمرار لتطوير وتحسين خواص القطن وإكتشاف طرق تكنولوجية جديدة لتصنيعه ويوجد العديد من طرق الغزل المختلفة كما يوضحها شكل (2) ويوضح الشكل (3) الشكل المجهرى للخيط الناتج من طرق الغزل الثلاثة.

2-1-1-2-1-1 الغزل الحلقي:

يساعد الغزل الحلقي Ring Spinning على فرد الشعيرات على استقامتها وعمل توازى لها وتخفيض سمك المبروم الى السمك المراد حسب نمرته، كما يتم إعطاء الخيط البرامات اللازمة، حيث يتم ضغط الشعيرات مع بعضها فتقل المسافات البينية بينها مما يزيد من كثافة الخيط ويجعله ذات متانه عالية. ويتطور طرق الغزل لزيادة الإنتاج، وبسبب ظهور عديد من المشاكل عند زيادة السرعة على آلة الغزل الحلقي، ومنها (زيادة التقطعات)، وعلى الرغم من التحديث والتطور التكنولوجي السريع في مجال الغزل الحلقي، ظلت آلية الدبلة والمغزل كما هي تقريباً حتى وقت قريب. ومع ذلك، يظل الغزل الحلقي هو تكنولوجيا الغزل السائدة. قام منتجوا إطارات الغزل الحديثة بتطوير آلات ذات بنية محسنة لعناصر العمل المختلفة وهندسة الغزل المثالية، بقطر حلقة يبلغ 36 ملم، وطول أنبوب يبلغ 180 ملم وسرعة دوران تصل إلى 25000 دورة في الدقيقة. لقد تم تحقيق مستوى عالٍ من ربط الغزل واللف، باستخدام عناصر الأتمتة والتحكم بمساعدة الكمبيوتر. إلى جانب الوظائف التقليدية (سرعة المغزل، وسرعة التسليم، والإنتاجية، واللف، والسحب، وكفاءة الماكينة)، تتحكم الأنظمة المعتمدة على الكمبيوتر وتمكن من تحسين ظروف الغزل (تشكيل البكرات، وموضع السكة الحلقي، والخلع الآلي وإعداد الأنابيب الفارغة لتنظيف وتزييت أجزاء الآلة الرئيسية). تتيح تحسينات البناء لعناصر العمل المختلفة لإطار الغزل الحلقي وهندسة الغزل المحسنة للشكل المستمر من الألياف (المتجولة أو الشظية) زيادة الإنتاجية وتحسين جودة الغزل، فضلاً عن المرونة والربحية في العملية.

2-1-2-1-1 الغزل الطرف المفتوح:

خلال الأربعين سنة الماضية، أثبت الغزل الطرف المفتوح Open end spinning - وجوده كعملية تصنيع خيوط فعالة ومهمة. حيث يتغلب على جميع مشاكل الغزل الحلقي عن طريق فصل الالتواء واللف في عملية تصنيع الغزل. وهذا ساعد على زيادة كبيرة في



شكل (3) المجهرى للخيوط الناتج عن طرق الغزل
(a) خيط الغزل الحلقي (b) خيط الغزل المدمج (c) خيط الغزل الطرف المفتوح

2-المحور الثاني: تجارب البحث:

تم إجراء عدد 18 عينة اشتملت على 3 تراكيب نسجية مع تثبيت نمرة السداء ونمره اللحمية، ويوضحها جدول (1).
جدول (1) مواصفات عينات البحث المنتجة

التجربة	رقم العينة	ترتيب السداء	التركيب النسجي	نوع غزل اللحمية	نمره السداء	فتل السم	نمرة اللحمية	حذفات السم
الأولى	1	ليكرا (100%)	أطلس 4	مدمج	S-32/240/52 ما يعادل 3 قطن إنجليزي	12	1/20 قطن إنجليزي	24 لحمية
	2			حلقي				
	3			أوبن إند				
	4		سن ممتد 2/2	مدمج				
	5			حلقي				
	6			أوبن إند				
	7		مبرد 2/2	مدمج				
	8			حلقي				
	9			أوبن إند				
الثانية	10	ليكرا : قطن	أطلس 4	مدمج	S-32/240/52 ما يعادل 3 قطن إنجليزي , 2/30 قطن إنجليزي	12	1/20 قطن إنجليزي	24 لحمية
	11			حلقي				
	12			أوبن إند				
	13		سن ممتد 2/2	مدمج				
	14			حلقي				
	15			أوبن إند				
	16		مبرد 2/2	مدمج				
	17			حلقي				
	18			أوبن إند				

1-مواصفات الماكينة التي تم تنفيذ تجارب عليها:

يوضح جدول (2) مواصفة ماكينة الشرائط المنسوجة المستخدمة لتنفيذ تجارب البحث.

جدول (2) مواصفة ماكينة الشرائط المستخدمة في إجراء تجارب البحث

المواصفات	البند	المواصفات	البند
R/Min960	5- سرعة الماكينة	YITAI	1- إسم الماكينة
16 pcs	6- عدد الدرا	YTB-2/110	2- موديل الماكينة
110 MM	7- عرض المشط	CHINA	3- بلد المنشأ
6 باب/سم	8- المشط المستخدم	2017	4- سنة الصنع

2-2 الخامات المستخدمة في موضوع البحث:
تم استخدام خامة الليكرا والليكرا/ القطن في السداء بينما تم استخدام القطن بتقنيات الغزل المختلفة في اللحمية وذلك في جميع عينات البحث المنتجة.

4-2 الاختبارات المعملية التي تم إجرائها على عينات البحث المنتجة:
1-4-2 اختبار تقدير قوة الشد والاستطالة للأقمشة: تم إجراء الاختبار طبقاً للمواصفة ASTM D 5034.

2-4-2 اختبار تقدير فقد القوة والتراخي للأقمشة في اتجاه السداء: تم إجراء الاختبار طبقاً للمواصفة 3- BS EN14703.

3-4-2 اختبار تقدير نفاذية الهواء للأقمشة: تم إجراء الاختبار طبقاً للمواصفة القياسية (ASTM D737).
4-4-2 اختبار تقدير سرعة إمتصاص الماء للأقمشة: تم إجراء الاختبار طبقاً للمواصفة القياسية (AATCC TM79-1992).
5-4-2 اختبار تقدير صلابة الأقمشة: تم إجراء الاختبار طبقاً للمواصفة القياسية (JIS-L1018).
يوضح جدول رقم (3) نتائج إختبارات (قوة الشد والاستطالة - فقد القوة والتراخي - نفاذية الهواء - إمتصاص الماء - الصلابة) لعينات البحث المنفذة.

جدول (3) نتائج جدول (3) نتائج اختبارات قوة الشد على عينات البحث


الصلابة (مجم- طول)	نفاذية الهواء (سم ³ /سم ² ثانية)	الامتصاص (ثانية)	نسبة التراخي	نسبة فقد القوة	نسبة الاستطالة	قوة الشد (كجم قوة/ مللم ²)	طريقة غزل اللحمية	التركيب النسجي	السداء
8010	13.6	12.6	2.0%	28.4%	95.5%	0.632	مدمج	أطلس 4	ليكرا
5340	11.9	17.9	2.5%	29.2%	91.3%	0.625	حلقي		
5340	11.7	3.9	2.5%	31.2%	90.5%	0.453	طرف مفتوح		
12460	10.2	15.3	2.9%	35.5%	87.1%	0.672	مدمج	سن ممتد 2/2	
12460	8.0	16.8	2.9%	36.6%	82.2%	0.664	حلقي		
11570	7.8	3.1	2.9%	38.9%	74.3%	0.598	طرف مفتوح		
10235	11.5	15.7	2.8%	33.5%	89.8%	0.663	مدمج	مبرد 2/2	
9434	11.5	16.5	2.8%	34.3%	87.5%	0.650	حلقي		
8010	11.0	3.9	2.9%	35.2%	87.3%	0.571	طرف مفتوح		
8900	22.5	8.9	2.8%	37.7%	88.5%	0.455	مدمج	أطلس 4	ليكرا: 1 قطن
8010	20.5	13.3	3.0%	38.1%	86.5%	0.449	حلقي		
7120	17.6	2.0	3.0%	38.2%	86.0%	0.415	طرف مفتوح		
13350	13.1	11.9	3.6%	41.7%	80.3%	0.528	مدمج	سن ممتد 2/2	
13350	10.6	14.2	3.8%	43.0%	76.5%	0.507	حلقي		
13350	9.9	2.2	3.9%	43.9%	74.3%	0.472	طرف مفتوح		
11570	17.2	15.5	3.1%	38.4%	85.9%	0.494	مدمج	مبرد 2/2	
11570	15.7	16.3	3.2%	39.8%	83.3%	0.479	حلقي		
9790	14.5	2.7	3.4%	40.9%	81.3%	0.464	طرف مفتوح		

السداء (2 ليكرا : 1 قطن) مع مختلف اللحمات القطن والتركيب النسجية. كما أوضحت النتائج بان استخدام اللحمات القطن (بتقنية الغزل المدمج) يعزز من قدرة الأربطة على مقاومة الشد عن استخدام التقنيات الأخرى للقطن (الغزل الحلقي والطرف المفتوح)، وفي السياق ذاته اوضحت النتائج بان التركيب النسجي سن ممتد 2/2 يساهم بشكل كبير في زيادة قوة الشد للأربطة الضاغطة عن التركيب النسجي أطلس 4 والمبرد 2/2.

3- المحور الثالث : النتائج والمناقشة:

3-1 نتائج اختبار قوة الشد:

الشكل (4) يوضح تأثير اختلاف خامات السداء وطريقة غزل اللحمية مع التركيب النسجية المختلفة على خاصية قوة الشد للعينات المنفذة مع ثبات كثافات كلا من السداء واللحمية. حيث تشير النتائج إلى ارتفاع قوة الشد (مقاومة إجهاد أعلى) للأربطة المنتجة باستخدام خيوط سداء الليكرا (بدون خلط) مقارنة بالأربطة المنتجة من خيوط



شكل (4) يوضح تأثير اختلاف خامات السداء وطريقة غزل اللحمية مع التركيب النسجية المختلفة على قوة الشد.

تأثير معنوي على قوة الشد حيث عن قيمة المستوى المعنوي (p-value) لكل منهما أقل من 0.05.

3-1-1 تركيب أطلس 4 مع إختلاف السداء وإختلاف اللحمية:

يتضح من نتائج تحليل التباين من جدول (4) أن خامة السداء ذات تأثير معنوي على قوة الشد للعينات، وايضا طريقة غزل اللحمية ذات

جدول (4) نتائج تحليل التباين لتأثير خامات السداء وطريقة غزل اللحمية مع التركيب النسجي أطلس 4 على قوة الشد

مصدر التباين	مجموع المربعات	درجات الحرية	متوسط المربعات	قيمة ف المحسوبة	مستوى المعنوية	قيمة ف الجدولية
السداء	0.079773833	5	0.015954767	3.489121312	0.043861402	3.32583453
للحمية	0.04516353	2	0.022581765	4.938368525	0.032231056	4.102821015
الخطأ	0.045727177	10	0.004572718			
المجموع	0.17066454	17				

تأثير معنوي على قوة الشد للعينات، بينما طريقة غزل اللحمية ذات تأثير غير معنوي على قوة الشد.

3-1-2 تركيب سن ممتد 2/2 مع إختلاف السداء وإختلاف اللحمية: يتضح من نتائج تحليل التباين من جدول (4) أن خامة السداء ذات

جدول (5) نتائج تحليل التباين لتأثير خامات السداء وطريقة غزل اللحمة مع التركيب النسجي سن ممتد 2/2 على قوة الشد

مصدر التباين	مجموع المربعات	درجات الحرية	متوسط المربعات	قيمة ف المحسوبة	مستوى المعنوية	قيمة ف الجدولية
السداء	0.094369778	5	0.018873956	6.897519302	0.004934542	3.32583453
اللحمة	0.01391221	2	0.006956105	2.542120441	0.12805092	4.102821015
الخطأ	0.027363397	10	0.00273634			
المجموع	0.135645385	17				

تأثير غير معنوي على قوة الشد، وتعطي خامة السداء الليكرا أعلى قوة شد بينما تعطي خامة السداء الليكرا مع القطن أقل قوة شد.

1-3-3 تركيب ميرد 2/2 مع اختلاف السداء واختلاف اللحمة:
يتضح من نتائج تحليل التباين من جدول (6) أن خامة السداء ذات تأثير معنوي على قوة الشد للعينات، بينما طريقة غزل اللحمة ذات


جدول (6) نتائج تحليل التباين لتأثير خامات السداء وطريقة غزل اللحمة مع التركيب النسجي ميرد 2/2 على قوة الشد

مصدر التباين	مجموع المربعات	درجات الحرية	متوسط المربعات	قيمة ف المحسوبة	مستوى المعنوية	قيمة ف الجدولية
السداء	0.103416713	5	0.020683343	6.762058472	0.00529962	3.32583453
اللحمة	0.01199424	2	0.00599712	1.960653883	0.191249288	4.102821015
الخطأ	0.030587347	10	0.003058735			
المجموع	0.1459983	17				

ارتفاع نسبة الإستطالة (مطاطية القماش) للأربطة المنتجة باستخدام خيوط سداء الليكرا (بدون خيط) مقارنة بالأربطة المنتجة من خيوط السداء (2 ليكرا : 1 قطن) مع مختلف اللحامات القطن والتركيب النسجية. كما أوضحت النتائج بان استخدام اللحامات القطن (بتقنية الغزل المدمج) يعزز من قدرة الأربطة على الإستطالة عن استخدام التقنيات الأخرى للقطن (الغزل الحقلي والطرف المفتوح)، وفي السياق ذاته اوضحت النتائج بان التركيب النسجي أطلس 4 يساهم بشكل كبير في زيادة الإستطالة للأربطة الضاغطة عن تركيب السن الممتد والمبرد 2/2.

اعتمادا على القيم المعنوية السابقة يتضح بانه مع زيادة التعاشقات بين خيوط السداء واللحمة كما هو ممثل في التركيب النسجي المبرد 2/2 وسن ممتد 2/2 يقل التأثير المعنوي للحامات (اختلاف تقنيات غزل القطن)، مشيرا إلى فاعلية الاحتكاك بين الخيوط في توليد قوة مقاومة (force resistance) للاجهادات الواقعة على الأقمشة المنتجة والتي تعتمد بشكل رئيسي على التركيب البنائي.

2-3 نتائج اختبار الإستطالة:
الشكل (5) يوضح تأثير اختلاف خامات السداء وطريقة غزل اللحمة مع التركيب النسجية المختلفة على الإستطالة للعينات المنفذة مع ثبات كثافات كلا من السداء واللحمة. حيث تشير النتائج إلى



شكل (5) يوضح تأثير اختلاف خامات السداء وطريقة غزل اللحمة مع التركيب النسجية المختلفة على الإستطالة

تأثير غير معنوي على الإستطالة للعينات، وأيضا طريقة غزل اللحمة ذات تأثير غير معنوي على الإستطالة.

1-2-3 تركيب أطلس 4 مع اختلاف السداء واختلاف اللحمة:
يتضح من نتائج تحليل التباين من جدول (7) أن خامة السداء ذات

جدول (7) نتائج تحليل التباين لتأثير خامات السداء وطريقة غزل اللحمة مع التركيب النسجي أطلس 4 على الإستطالة

مصدر التباين	مجموع المربعات	درجات الحرية	متوسط المربعات	قيمة ف المحسوبة	مستوى المعنوية	قيمة ف الجدولية
السداء	0.016536458	5	0.003307292	1.214334889	0.369912838	3.32583453
اللحمة	0.00484375	2	0.002421875	0.889237359	0.441117949	4.102821015
الخطأ	0.027235417	10	0.002723542			
المجموع	0.048615625	17				

تأثير غير معنوي على الإستطالة للعينات، بينما طريقة غزل اللحمة ذات تأثير معنوي على الإستطالة.

2-2-3 تركيب سن ممتد 2/2 مع اختلاف السداء واختلاف اللحمة:
يتضح من نتائج تحليل التباين من جدول (8) أن خامة السداء ذات

جدول (8) نتائج تحليل التباين لتأثير خامات السداء وطريقة غزل اللحمة مع التركيب النسجي سن ممتد 2/2 على الإستطالة

مصدر التباين	مجموع المربعات	درجات الحرية	متوسط المربعات	قيمة ف المحسوبة	مستوى المعنوية	قيمة ف الجدولية
السداء	0.011120853	5	0.002224171	0.725315853	0.61992034	3.32583453
اللحمة	0.02664669	2	0.013323345	4.344825461	0.043852469	4.102821015
الخطأ	0.030664857	10	0.003066486			
المجموع	0.0684324	17				


3-2-3 تركيبة مبرد 2/2 مع إختلاف السداء وإختلاف اللحمة:
يتضح من نتائج تحليل التباين من جدول (9) أن خامة السداء ذات جدول (9) نتائج تحليل التباين لتأثير خامات السداء وطريقة غزل اللحمة مع التركيب النسجي مبرد 2/2 على الإستطالة

مصدر التباين	مجموع المربعات	درجات الحرية	متوسط المربعات	قيمة ف المحسوبة	مستوى المعنوية	قيمة ف الجدولية
السداء	0.013245653	5	0.002649131	0.978837245	0.475716343	3.32583453
اللحمة	0.00403389	2	0.002016945	0.745248587	0.499236004	4.102821015
الخطأ	0.027064057	10	0.002706406			
المجموع	0.0443436	17				

إلى إنخفاض معدل فقد القوة (tension decay) للأربطة المنتجة باستخدام خيوط سداء الليكرا (بدون خلط) مقارنة بالأربطة المنتجة من خيوط السداء (2 ليكرا : إقطن) مع مختلف اللحامات القطن والتراكيب النسيجية. كما أوضحت النتائج بان استخدام اللحامات القطن (بتقنية الغزل المدمج) يساهم في إنخفاض معدل فقد القوة للأربطة المنسوجة عن استخدام التقنيات الأخرى للقطن (الحقلي والظرف المفتوح)، وفي السياق ذاته اوضحت النتائج بان التركيب النسجي سن ممتد 2/2 يساهم بشكل كبير في تقليل معدل فقد القوة للأربطة الضاغطة عن تركيب المبرد 2/2 وأطلس 4.

مما سبق يتضح بان لا يوجد تأثير معنوي للخيوط السداء على خاصية الإستطالة للأقمشة المنتجة مع إختلاف التركيب النسيجية إلا ان تأثير اللحامات يتباين من تركيب لآخر حيث بزيادة التعاشات بين الخيوط يزداد معدل الاحتكاك في حين إنخفاض التعاشات بين الخيوط (yarn interlacements) يزداد طول التشييفة (float) بالتالي يقلص معدل التشريب مما يؤثر على إنخفاض الإستطالة.

3-3 نتائج إختبار فقد القوة في إتجاه السداء:
الشكل (6) يوضح تأثير إختلاف خامات السداء وطريقة غزل اللحمة مع التراكيب النسيجية المختلفة على معدل فقد القوة للعينات المنفذة مع ثبات كثافات كلا من السداء واللحمة. حيث تشير النتائج



شكل (6) يوضح تأثير إختلاف خامات السداء وطريقة غزل اللحمة مع التراكيب النسيجية المختلفة على معدل فقد القوة
3-3-1 تركيبة أطلس 4 مع إختلاف السداء وإختلاف اللحمة:
يتضح من نتائج تحليل التباين من جدول (10) أن خامة السداء ذات جدول (10) نتائج تحليل التباين لتأثير خامات السداء وطريقة غزل اللحمة مع التركيب النسجي أطلس 4 على معدل فقد القوة

مصدر التباين	مجموع المربعات	درجات الحرية	متوسط المربعات	قيمة ف المحسوبة	مستوى المعنوية	قيمة ف الجدولية
السداء	0.031650716	5	0.006330143	87.83118651	6.23924E-08	3.32583453
اللحمة	0.000883982	2	0.000441991	6.132656262	0.018274943	4.102821015
الخطأ	0.000720717	10	7.20717E-05			
المجموع	0.033255415	17				

3-3-2 تركيبة سن ممتد 2/2 مع إختلاف السداء وإختلاف اللحمة:
يتضح من نتائج تحليل التباين من جدول (11) أن خامة السداء ذات جدول (11) نتائج تحليل التباين لتأثير خامات السداء وطريقة غزل اللحمة مع التركيب النسجي سن ممتد 2/2 على معدل فقد القوة

مصدر التباين	مجموع المربعات	درجات الحرية	متوسط المربعات	قيمة ف المحسوبة	مستوى المعنوية	قيمة ف الجدولية
السداء	0.015472294	5	0.003094459	68.63928483	2.05912E-07	3.32583453
اللحمة	0.002301928	2	0.001150964	25.52993995	0.00011782	4.102821015
الخطأ	0.000450829	10	4.50829E-05			
المجموع	0.018225051	17				


3-3-3 تركيبة مبرد 2/2 مع إختلاف السداء وإختلاف اللحمة:
يتضح من نتائج تحليل التباين من جدول (12) أن خامة السداء ذات جدول (12) نتائج تحليل التباين لتأثير خامات السداء وطريقة غزل اللحمة مع التركيب النسجي مبرد 2/2 على معدل فقد القوة

مصدر التباين	مجموع المربعات	درجات الحرية	متوسط المربعات	قيمة ف المحسوبة	مستوى المعنوية	قيمة ف الجدولية
السداء	0.012903996	5	0.002580799	79.65947466	1.00231E-07	3.32583453
اللحمة	0.001281373	2	0.000640686	19.77555922	0.000334759	4.102821015
الخطأ	0.000323979	10	3.23979E-05			
المجموع	0.014509348	17				

ومما سبق يتضح ان لكل من خامه السداء (الخيوط المطاطة) وتقنيات غزل اللحمة تأثير معنوي على معدل فقد القوة للأربطة

الليكرا (بدون خلط) مقارنة بالأربطة المنتجة من خيوط السداء (2 ليكرا : 1 قطن) مع مختلف اللحامات القطن والتراكيب النسيجية. كما أوضحت النتائج بان استخدام اللحامات القطن (بتقنية الغزل المدمج) يعزز من قدرة الأربطة على مقاومة التراخي عن استخدام التقنيات الأخرى للقطن (الغزل الحقلي والطرف المفتوح)، كما اوضحت النتائج بان التركيب النسجي أطلس 4 يساهم بشكل كبير في مقاومة التراخي للأربطة الضاغطة عن تركيب السن الممتد والمبرد 2/2.

المنسوجة مع اختلاف التراكيب النسيجية، مما يشير إلى ان طبيعة الخامة المستخدمة وتقنيات الغزل تلعب دور رئيسي للحفاظ على معدل قوة الأربطة المنسوجة مع تكرار استخدامها (reusable) **4-3 نتائج اختبار التراخي:** الشكل (7) يوضح تأثير اختلاف خامات السداء وطريقة غزل اللحمة مع التراكيب النسيجية المختلفة على معدل التراخي للعينات المنفذة مع ثبات كثافات كلا من السداء واللحمة. حيث تشير النتائج إلى إنخفاض معدل التراخي للأربطة المنتجة باستخدام خيوط سداء



شكل (7) يوضح تأثير اختلاف خامات السداء وطريقة غزل اللحمة مع التراكيب النسيجية المختلفة على معدل التراخي. طريقة غزل اللحمة ذات تأثير غير معنوي على معدل التراخي في اتجاه السداء.

1-4-3 تركيب أطلس 4 مع اختلاف السداء و اختلاف اللحمة: يتضح من نتائج تحليل التباين من جدول (13) أن خامة السداء ذات تأثير معنوي على معدل التراخي في اتجاه السداء للعينات، بينما

جدول (13) نتائج تحليل التباين لتأثير خامات السداء وطريقة غزل اللحمة مع التركيب النسجي أطلس 4 على معدل التراخي

مصدر التباين	مجموع المربعات	درجات الحرية	متوسط المربعات	قيمة ف المحسوبة	مستوى المعنوية	قيمة ف الجدولية
السداء	0.001707361	5	0.000341472	6.23047096	0.007083303	3.32583453
اللحمة	0.000152131	2	7.60654E-05	1.387883275	0.293809046	4.102821015
الخطأ	0.000548068	10	5.48068E-05			
المجموع	0.002407559	17				

2-4-3 تركيب سن ممتد 2/2 مع اختلاف السداء و اختلاف اللحمة: يتضح من نتائج تحليل التباين من جدول (14) أن خامة السداء ذات تأثير غير معنوي على معدل التراخي في اتجاه السداء للعينات، بينما

جدول (14) نتائج تحليل التباين لتأثير خامات السداء وطريقة غزل اللحمة مع التركيب النسجي سن ممتد 2/2 على معدل التراخي

مصدر التباين	مجموع المربعات	درجات الحرية	متوسط المربعات	قيمة ف المحسوبة	مستوى المعنوية	قيمة ف الجدولية
السداء	0.000388957	5	7.77915E-05	2.861392761	0.073861157	3.32583453
اللحمة	8.46494E-06	2	4.23247E-06	0.155682337	0.857865629	4.102821015
الخطأ	0.000271866	10	2.71866E-05			
المجموع	0.000669288	17				

3-4-3 تركيب مبرد 2/2 مع اختلاف السداء و اختلاف اللحمة: يتضح من نتائج تحليل التباين من جدول (15) أن خامة السداء ذات تأثير غير معنوي على معدل التراخي في اتجاه السداء للعينات، بينما

جدول (15) نتائج تحليل التباين لتأثير خامات السداء وطريقة غزل اللحمة مع التركيب النسجي مبرد 2/2 على معدل التراخي

مصدر التباين	مجموع المربعات	درجات الحرية	متوسط المربعات	قيمة ف المحسوبة	مستوى المعنوية	قيمة ف الجدولية
السداء	0.000110065	5	2.2013E-05	0.81688972	0.564223159	3.32583453
اللحمة	7.87186E-06	2	3.93593E-06	0.146059822	0.865916209	4.102821015
الخطأ	0.000269474	10	2.69474E-05			
المجموع	0.000387411	17				


ومما سبق يتضح بان معدل التراخي (أي زيادة طول العينات بعد التعرض لعدد من الاستطالات عند قوة شد محددة) للأربطة المنفذة

(hydrophilic materials). كما أوضحت النتائج بان استخدام اللحاتم القطن (بتقنية الغزل الطرف المفتوح) يعزز من قدرة الأربطة على الامتصاص عن استخدام التقنيات الأخرى للقطن (الغزل المدمج والحقلي)، ويعود تفسير ذلك إلى تقنية الغزل باستخدام أسلوب الطرف المفتوح والذي يسمح بتحرر الشعيرات نسبيا مما يتيح قدرة أكبر على الامتصاص (swilling) وذلك على عكس تقنيات الغزل الأخرى والتي تساهم في زيادة التماسك بين الشعيرات. وفي السياق ذاته اوضحت النتائج بان التركيب النسجي أطلس 4 يساهم بشكل كبير في خفض زمن الامتصاص للأربطة الضاغطة عن تركيب السن الممتد والمبرد 2/2 ويرجع ذلك لوجود خيوط التشيفة (float yarns) التي تعمل كعراوي مما يساعد على زيادة قدرة الامتصاص.

تتأثر بشكل كبير بخامة خيوط السداء داخل التراكيب البنائية المستخدمة مقارنة بمقارنتا بخامة اللحم (القطن)، موضحا إلى ان اختلاف طبيعة غزل الخيوط المطاطية تؤثر على مقدار الرجوعية واحتفاظ الخيوط على طولها الأساسي بدون أي تشوه (تغيير).

3-5 نتائج اختبار الإمتصاص في اتجاه السداء:

الشكل (8) يوضح تأثير اختلاف خامات السداء وطريقة غزل اللحم مع التراكيب النسجية المختلفة على زمن الإمتصاص للعينات المنفذة مع ثبات كثافات كلا من السداء واللحم. حيث تشير النتائج إلى انخفاض زمن الامتصاص للأربطة المنتجة باستخدام خيوط سداء (2 ليكرا : 1 قطن) مقارنة بالأربطة المنتجة من خيوط السداء الليكرا (بدون خلط) مع مختلف اللحاتم القطن والتراكيب النسجية، ويمكن ارجاع ذلك لوجود خيوط القطن التي تساعد على تحسين قدرة امتصاص المياه وذلك نظرا لإساسها السليلوزي



شكل (8) يوضح تأثير اختلاف خامات السداء وطريقة غزل اللحم مع التراكيب النسجية المختلفة على زمن الإمتصاص تأثير معنوي على زمن الإمتصاص للعينات، وايضا طريقة غزل اللحم ذات تأثير معنوي على زمن الامتصاص. جدول (16) أن خامة السداء ذات نتائج تحليل التباين لتأثير خامات السداء وطريقة غزل اللحم مع التركيب النسجي أطلس 4 على زمن الإمتصاص

مصدر التباين	مجموع المربعات	درجات الحرية	متوسط المربعات	قيمة ف المحسوبة	مستوى المعنوية	قيمة ف الجدولية
السداء	269.2618333	19	14.17167544	2.049070254	0.029515965	1.867331955
اللحم	1633.326333	2	816.6631667	118.0806186	4.94053E-17	3.244818361
الخطأ	262.8136667	38	6.916149123			
المجموع	2165.401833	59				

3-5-2 تركيب سن ممتد 2/2 مع اختلاف السداء واختلاف اللحم: يتضح من نتائج تحليل التباين من جدول (17) أن خامة السداء ذات نتائج تحليل التباين لتأثير خامات السداء وطريقة غزل اللحم مع التركيب النسجي سن ممتد 2/2 على زمن الإمتصاص

مصدر التباين	مجموع المربعات	درجات الحرية	متوسط المربعات	قيمة ف المحسوبة	مستوى المعنوية	قيمة ف الجدولية
السداء	138.6418333	19	7.296938596	2.031178807	0.031092713	1.867331955
اللحم	1932.026333	2	966.0131667	268.8998196	3.72162E-23	3.244818361
الخطأ	136.5136667	38	3.592464912			
المجموع	2207.181833	59				

3-5-3 تركيب مبرد 2/2 مع اختلاف السداء واختلاف اللحم: يتضح من نتائج تحليل التباين من جدول (18) أن خامة السداء ذات نتائج تحليل التباين لتأثير خامات السداء وطريقة غزل اللحم مع التركيب النسجي مبرد 2/2 على زمن الإمتصاص


مصدر التباين	مجموع المربعات	درجات الحرية	متوسط المربعات	قيمة ف المحسوبة	مستوى المعنوية	قيمة ف الجدولية
السداء	54.344	19	2.860210526	0.625046007	0.862893526	1.867331955
اللحم	2150.165333	2	1075.082667	234.9393939	4.04061E-22	3.244818361
الخطأ	173.888	38	4.576			
المجموع	2378.397333	59				

3-6 نتائج اختبار نفاذية الهواء في اتجاه السداء: الشكل (9) يوضح تأثير اختلاف خامات السداء وطريقة غزل اللحم مع التراكيب النسجية المختلفة على نفاذية الهواء للعينات المنفذة مع ثبات كثافات كلا من السداء واللحم. حيث تشير النتائج

ومما سبق يتضح ان قدره الامتصاص للأربطة المنسوجة تتأثر بشكل كبير بتقنيات الغزل المستخدمة في خامة اللحم، كما يتضح بان التركيب البنائية الغير مدمجة (اقل معدل تعاشقات بين الخيوط وبيعضها) تساهم في تعزيز قدرة الامتصاص نظرا لوجود الخيوط التشيفة (التي تعمل كعراوي).

زيادة حجم المسام (pore size) بين الخيوط نتيجة لزيادة خشونة سطح خيط القطن (roughness surface) باستخدام الغزل المدمج والتي يقلل من حرية حركة الخيوط وبالتالي تقليل الاندماج. وفي السياق ذاته اوضحت النتائج بان التركيب النسجي اطلس 4 يساهم بشكل كبير في ارتفاع معدل نفاذية الهواء للأربطة الضاغطة عن تركيب السن الممتد والمبرد 2/2، ويكمن السبب في ذلك لقلة التعاشقات بين الخيوط مما يساهم في زيادة المسامية وارتفاع معدل نفاذية الهواء.

إلى ارتفاع معدل نفاذية الهواء للأربطة المنتجة باستخدام خيوط سداء (2 ليكرا : 1 قطن) مقارنة بالأربطة المنتجة من خيوط السداء الليكرا (بدون خلط) مع مختلف اللحامات القطن والتراكيب النسيجية، ويمكن ارجاع ذلك لانخفاض الاسترخاء للأربطة بعد التصنيع وبالتالي تقليل الاندماج بين الخيوط (compactness) وبالتالي زيادة المسامية (porosity) التي تحسن من نفاذية الهواء. كما اشارت النتائج بان استخدام اللحامات القطن (بتقنية الغزل المدمج) يعزز من قدرة الأربطة على نفاذية الهواء عن استخدام التقنيات الأخرى للقطن (الغزل الحلقي والطرف المفتوح)، ويعزى ذلك إلى



شكل (9) يوضح تأثير اختلاف خامات السداء وطريقة غزل اللحمة مع التركيب النسجية المختلفة على نفاذية الهواء

1-6-3 تركيب أطلس 4 مع اختلاف السداء واختلاف اللحمة: يتضح من نتائج تحليل التباين من جدول (19) أن خامة السداء ذات

جدول (19) نتائج تحليل التباين لتأثير خامات السداء وطريقة غزل اللحمة مع التركيب النسجي أطلس 4 على نفاذية الهواء

مصدر التباين	مجموع المربعات	درجات الحرية	متوسط المربعات	قيمة ف المحسوبة	مستوى المعنوية	قيمة ف الجدولية
السداء	303.6145833	5	60.72291667	2.210046347	0.133866885	3.32583453
اللحمة	34.8877	2	17.44385	0.634879204	0.550081412	4.102821015
الخطأ	274.7585667	10	27.47585667			
المجموع	613.26085	17				

2-6-3 تركيب سن ممتد 2/2 مع اختلاف السداء واختلاف اللحمة: يتضح من نتائج تحليل التباين من جدول (20) أن خامة السداء ذات

جدول (20) نتائج تحليل التباين لتأثير خامات السداء وطريقة غزل اللحمة مع التركيب النسجي سن ممتد 2/2 على نفاذية الهواء

مصدر التباين	مجموع المربعات	درجات الحرية	متوسط المربعات	قيمة ف المحسوبة	مستوى المعنوية	قيمة ف الجدولية
السداء	62.36553333	5	12.47310667	0.46674540	0.792869918	3.32583453
اللحمة	27.8173	2	13.90865	0.52046364	0.609497955	4.10282101
الخطأ	267.2357667	10	26.72357667			
المجموع	357.4186	17				

3-6-3 تركيب مبرد 2/2 مع اختلاف السداء واختلاف اللحمة: يتضح من نتائج تحليل التباين من جدول (21) أن خامة السداء ذات

جدول (21) نتائج تحليل التباين لتأثير خامات السداء وطريقة غزل اللحمة مع التركيب النسجي مبرد 2/2 على نفاذية الهواء

مصدر التباين	مجموع المربعات	درجات الحرية	متوسط المربعات	قيمة ف المحسوبة	مستوى المعنوية	قيمة ف الجدولية
السداء	122.3111333	5	24.4622266	0.90425893	0.514845535	3.32583453
اللحمة	7.6393	2	3.81965	0.14119534	0.870020512	4.10282101
الخطأ	270.5223667	10	27.0522366			
المجموع	400.4728	17				

ومما سبق يتضح بأنه بالرغم من اختلاف معدل نفاذية الهواء بين عينات الأربطة المنسوجة إلا أن خامات خيوط السداء واللحمة ليست ذات تأثير معنوي واضح على تلك الخاصية مما يشير إلى انخفاض التباين بين العينات المنتجة مع استخدام التركيب البنائية المختلفة.

7-3 نتائج اختبار الصلابة في إتجاه السداء: الشكل (10) يوضح تأثير اختلاف خامات السداء وطريقة غزل اللحمة مع التركيب النسجية المختلفة على الصلابة للعينات المنفذة مع ثبات كثافات كلا من السداء واللحمة. حيث تشير النتائج إلى انخفاض الصلابة للأربطة المنتجة باستخدام خيوط سداء (2 ليكرا : 1 قطن) مقارنة بالأربطة المنتجة من خيوط السداء الليكرا (بدون خلط) مع مختلف اللحامات القطن والتراكيب النسيجية وذلك نتيجة لانخفاض الاندماج بين الخيوط في حالة الاسترخاء مما يساهم في حرية حركة الخيوط نسبياً وبالتالي انخفاض طول الانحناء (bending length) للأربطة. كما أوضحت النتائج بان استخدام اللحامات القطن (بتقنية الغزل الطرف المفتوح) يعزز من قدرة الأربطة على خفض الصلابة عن استخدام التقنيات الأخرى للقطن (الغزل المدمج والحلقي) ويرجع ذلك لانخفاض صلابة الخيط نتيجة لانخفاض البرامات في وحدة القياس والتي تنعكس على صلابة


و مما سبق يتضح بأنه بالرغم من اختلاف معدل نفاذية الهواء بين عينات الأربطة المنسوجة إلا أن خامات خيوط السداء واللحمة ليست ذات تأثير معنوي واضح على تلك الخاصية مما يشير إلى انخفاض التباين بين العينات المنتجة مع استخدام التركيب البنائية المختلفة.

7-3 نتائج اختبار الصلابة في إتجاه السداء:

الشكل (10) يوضح تأثير اختلاف خامات السداء وطريقة غزل اللحمة مع التركيب النسجية المختلفة على الصلابة للعينات المنفذة مع ثبات كثافات كلا من السداء واللحمة. حيث تشير النتائج إلى انخفاض الصلابة للأربطة المنتجة باستخدام خيوط سداء (2 ليكرا : 1 قطن) مقارنة بالأربطة المنتجة من خيوط السداء الليكرا (بدون خلط) مع مختلف اللحامات القطن والتراكيب النسيجية وذلك نتيجة لانخفاض الاندماج بين الخيوط في حالة الاسترخاء مما يساهم في حرية حركة الخيوط نسبياً وبالتالي انخفاض طول الانحناء (bending length) للأربطة. كما أوضحت النتائج بان استخدام اللحامات القطن (بتقنية الغزل الطرف المفتوح) يعزز من قدرة الأربطة على خفض الصلابة عن استخدام التقنيات الأخرى للقطن (الغزل المدمج والحلقي) ويرجع ذلك لانخفاض صلابة الخيط نتيجة لانخفاض البرامات في وحدة القياس والتي تنعكس على صلابة

التعاشقات بين الخيوط مما يساعد على زيادة معامل الانحناء (bending modulus).

القماش ككل. وفي السياق ذاته اوضحت النتائج بان التركيب النسجي اطلس 4 يساهم بشكل كبير في خفض الصلابة للأربطة الضاغطة عن تركيب السن ممتد والمبرد 2/2 ويكمن السبب في ذلك لانخفاض



شكل (10) يوضح تأثير اختلاف خامات السداء وطريقة غزل اللحمة مع التراكيب النسجية المختلفة على صلابة العينات.

3-7-1 تركيب أطلس 4 مع اختلاف السداء واختلاف اللحمة: خامة السداء ذات تأثير معنوي على صلابة العينات، وايضا طريقة غزل اللحمة ذات تأثير معنوي على صلابة العينات. يتضح من الشكل (10) ونتائج تحليل التباين من جدول (22) أن جدول (22) نتائج تحليل التباين لتأثير خامات السداء وطريقة غزل اللحمة مع التركيب النسجي أطلس 4 على صلابة العينات

مصدر التباين	مجموع المربعات	درجات الحرية	متوسط المربعات	قيمة ف المحسوبة	مستوى المعنوية	قيمة ف الجدولية
السداء	121290345.8	5	24258069.17	94.22103505	4.43337E-08	3.32583453
اللحمة	7326925	2	3663462.5	14.22929526	0.001188593	4.102821015
الخطأ	2574591.667	10	257459.1667			
المجموع	131191862.5	17				

3-7-2 تركيب سن ممتد 2/2 مع اختلاف السداء واختلاف اللحمة: تأثير معنوي على صلابة العينات، وايضا طريقة غزل اللحمة ذات تأثير معنوي على صلابة العينات. يتضح من نتائج تحليل التباين من جدول (23) أن خامة السداء ذات جدول (23) نتائج تحليل التباين لتأثير خامات السداء وطريقة غزل اللحمة مع التركيب النسجي سن ممتد 2/2 على صلابة العينات

مصدر التباين	مجموع المربعات	درجات الحرية	متوسط المربعات	قيمة ف المحسوبة	مستوى المعنوية	قيمة ف الجدولية
السداء	71114771.33	5	14222954.27	236.1586572	4.84796E-10	3.32583453
اللحمة	601996	2	300998	4.997786127	0.031284615	4.102821015
الخطأ	602262.6667	10	60226.26667			
المجموع	72319030	17				

3-7-3 تركيب مبرد 2/2 مع اختلاف السداء واختلاف اللحمة: تأثير معنوي على صلابة العينات، وايضا طريقة غزل اللحمة ذات تأثير معنوي على صلابة العينات. يتضح من نتائج تحليل التباين من جدول (24) أن خامة السداء ذات جدول (24) نتائج تحليل التباين لتأثير خامات السداء وطريقة غزل اللحمة مع التركيب النسجي سن ممتد 2/2 على صلابة العينات

مصدر التباين	مجموع المربعات	درجات الحرية	متوسط المربعات	قيمة ف المحسوبة	مستوى المعنوية	قيمة ف الجدولية
السداء	77625833.33	5	15525166.67	195.9341214	1.21998E-09	3.32583453
اللحمة	792100	2	396050	4.998317277	0.031276306	4.102821015
الخطأ	792366.6667	10	79236.66667			
المجموع	79210300	17				

- أطلس 4 . أقل معدل فقد للقوة صاحب العينات ذالت التركيب النسجي أطلس 4 وأعلى معدل فقد للقوة صاحب العينات ذات التركيب النسجي سن ممتد 2/2 .
- أعلى إستطالة صاحب العينات ذات التركيب النسجي أطلس 4 وأقلها صاحب العينات ذات التركيب النسجي سن ممتد 2/2 .
- أقل معدل تراخي صاحب العينات ذالت التركيب النسجي أطلس 4 وأعلى معدل تراخي صاحب العينات ذات التركيب النسجي سن ممتد 2/2 .
- أفضل زمن إمتصاص صاحب العينات ذات اللحامات بطريقة غزل الطرف المفتوح .
- العينات ذات التركيب النسجي أطلس 4 أعطت أعلى نفاذية للهواء بينما أعطت العينات ذات التركيب النسجي سن ممتد

اعتمادا على نتائج اختلاف التباين (ANOVA test with p-value 0.05) يتضح ان خامات السداء واللحمة لها تأثير معنوي على صلابة الأربطة المنتجة حيث تحقق قيم معنوية اقل من 0.05 مع اختلاف التراكيب النسجية.

نتائج البحث: Results

- على الرغم من ثبات خامة السداء في التجربة الأولى إلا أن عينات القماش اختلفت فيما بينها في قوة الشد نتيجة اختلاف التراكيب النسجية .
- تأثرت قوة الشد بعوامل الدراسة المختلفة مثل خامة السداء وكذلك التركيب النسجي وذلك عند مستوى معنوية 0.05 .
- أعلى قوة شد صاحب العينات ذات خامة السداء ليكرا وأقلها صاحب العينات ذات خامة السداء ليكرا/قطن .
- أعلى قوة شد صاحب العينات ذات التركيب النسجي سن ممتد 2/2 وأقلها صاحب العينات ذات التركيب النسجي

- Kolčavová Sirková, Moaaz Eldeeb. (14 Sep 2021). Influence of woven bandage composition on its elasticity and durability. The Journal of The Textile Institute , 113:11, 2299-2309.
<https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00405000.2021.1978191>
- 8- Abdelhamid R. R. Aboalasaad, Brigita Kolčavová Sirková¹, Pavlína Bilá, Amany A. S. Khalil. (October 2020). Comparative Study of Long- and Short-Stretch Woven Compression Bandages ,Autex Research Journal, 21(4).
<https://www.researchgate.net/publication/344899389>
- 9- Abdelhamid R.R. Aboalasaad, Brigita Kolčavová Sirková, Zuhaib Ahmad. (May 2019). INFLUENCE OF TENSILE STRESS ON WOVEN COMPRESSION BANDAGE STRUCTURE AND POROSITY. Autex Research Journal ,DOI 10.2478.
<https://www.degruyter.com/document/doi/10.2478/aut-2019-0027/html>
- 10- Ferdinand Tamoue, Andrea Ehrmann, Tomasz Blachowicz. (2019). Predictability of subbandage pressure in compression therapy based on material properties. Textile Research Journal, Vol. 89(21-22) 4410-4424.
<https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0040517519833969?journalCode=trj>
- 11- C. A. Lawrence. (2010). Advances in yarn spinning technology. The Textile Institute and Woodhead.
- 12- Tasnim N. Shaikh, Someshwar S. Bhattacharya. (2016). Engineering techniques of ring spinning. WOODHEAD PUBLISHING INDIA PVT LTD.
- 13- Peter R. Lord. (2003). Handbook of yarn production: Technology, science and economics. Woodhead Publishing Ltd, CRC Press LLC.
- 14- Tensile strength test according to the standard method ASTM D5034
- 15- Elasticity test according to the standard method BS EN1470-3.
- 16- Air Permeability test according to the standard method ASTM D737
- 17- Absorbency test according to the standard method AATCC TM79-1992
- 18- Stiffness test according to the standard method JIS-L1018.

2/2 أقل نفاذية للهواء.

- العينات ذات التركيب النسجي أطلس 4 أقل صلابة بينما العينات ذات التركيب النسجي سن ممتد 2/2 أعلى صلابة.

التوصيات: Recommendation

- دراسة تأثير تغيير نمر خيوط السداء على قوة الشد للأشرطة الطبية ذات التراكيب المختلفة.
- دراسة تأثير كثافات السداء واللحمة على الخواص الميكانيكية للأشرطة الطبية.
- دراسة أهم خواص ومتطلبات الأشرطة الطبية المختلفة وتحديد أهم عناصر التركيب البنائي النسجي التي تساعد بالارتفاع بهذه الخواص والمتطلبات.
- العمل على وضع مواصفات قياسية مصرية متطورة للأشرطة الطبية.
- مراعات ثبات كل من الشدد واطول اللحمة أثناء إنتاج جميع العينات.
- دراسة استخدام خيوط القطن ذات نواة من خيط ليكرا.
- دراسة مقارنة بين الأربطة المنسوجة والأربطة التريكو.
- دراسة إمكانية استخدام خامات بديلة للقطن.

المراجع: References

- 1- شيماء إسماعيل محمد عامر (2007 م) "تأثير اختلاف بعض التراكيب البنائية للأقمشة على خواص الوظيفية لبعض أقمشة الأربطة الطبية"- رسالة ماجستير - كلية الفنون التطبيقية - جامعه حلوان - ص 6-7-12.
- 2- إبراهيم عبدة الهراوي-صلاح الدين صابر عبدالرحمن (2004 م) "تكنولوجيا غزل القطن" - صندوق دعم صناعة الغزل والمنسوجات -ص 109.
- 3- أمل محمود عبدالسلام (2000م) "استحداث تصميمات مبتكرة للشريط النسجي مستوحاة من الأشرطة الزخرفية الفاطمية"- رسالة ماجستير- كلية الفنون التطبيقية- جامعه حلوان -ص 177.
- 4- يوسف أميرة سعد محمود. (2002). تحديد معايير تصميم الأقمشة الخفيفة لتحقيق الجانب الإبداعي والاقتصادي لمواجهة تحديات العصر - رسالة دكتوراة - كلية الفنون التطبيقية - جامعة حلوان .
- 5- منى على أحمد وجيه (2004 م) - دراسة تحسين المواصفات البنائية للأربطة الطبية مقومة الأعضاء المنتجة محلياً - رساله ماجستير - كلية الفنون التطبيقية - جامعه حلوان -ص 14
- 6- Susan O'Meara, Jayne Tierney, Nicky Cullum, J Martin Bland, Peter J Franks, Trevor Mole, Mark Scriven.(February 2009). Four layer bandage compared with short stretch bandage for venous leg ulcers: Systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials with data from individual patients. BMJ Clinical Research, 338 (apr171):b1344 .
<https://www.researchgate.net/publication/24307807>
- 7- Abdelhamid R. R. Aboalasaad, Brigita