

تأثير تركيز كبريتات الأمونيوم وحمض الستريك في عجينة الطباعة علي درجة الحرق بأقمشة قطن/ بولي إستر

The impact of ammonium sulfate and citric acid concentration in print Paste on burn-out degree with Cotton/Polyester fabrics

أ.د/ شريف حسن عبدالسلام

أستاذ تكنولوجيا طباعة المنسوجات ووكيل كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان لشؤون التعليم والطلاب

أ.د/ جيهان محمد الجمل

أستاذ تصميم طباعة أقمشة السيدات، ورئيس قسم طباعة المنسوجات والصباغة والتجهيز، كلية الفنون التطبيقية – جامعة دمياط

م/ مي جمال محمود أبو المعاطي

مهندسة طباعة المنسوجات والصباغة والتجهيز، كلية الفنون التطبيقية – جامعة دمياط

كلمات دالة :Keywords

الطباعة بالحرق
Burn-Out Printing
الأقمشة المخلوطة
Blend Fibers
كبريتات الأمونيوم
Ammonium sulfate
حمض الستريك
Citric acid

ملخص البحث :Abstract

شهدت السنوات الأخيرة من القرن العشرين تغييرات حقيقية ، وتطورات سريعة في جميع مجالات الحياة ، كما ظهرت تقنيات جديدة في مجال طباعة المنسوجات إحتلت بها المراكز الأولى في المجالات الإستراتيجية. والطباعة بالحرق تعتبر من الأساليب الحديثة في مجال طباعة المنسوجات حيث يتم الطباعة علي الأقمشة المخلوطة قطن/بولي إستر بعجينة تحتوي علي أحماض قوية أو أملاحها مما يؤدي إلي تآكل ألياف القطن في مواضع الطباعة حسب التصميم دون تأثير علي ألياف البولي إستر فتصبح الأقمشة موضع الطباعة شفافة مما يشبه مظهر أقمشة الدانتيل ، ووجد هذا الأسلوب رواجاً كبيراً في الأونة الأخيرة لما له من قيمة فريدة وشكل مختلف ساعد في تغيير مجرى الموضة بأكملها عن طريق تقديم الملمس ، والشكل ، والملائمة التي كان يحلم بها المصممون ، لذلك فإن هذا البحث يهدف إلي دراسة التأثير الناتج من إستخدام تركيزات مختلفة من (كبريتات الأمونيوم وحمض الستريك) في عجينة الطباعة علي معدل الحرق الناتج علي الأقمشة المخلوطة (قطن /بولي إستر) من حيث نسبة الفقد في الوزن وقوة الشد والإستطالة للوصول إلي أفضل التركيزات التي يمكن إستخدامها أثناء عملية الطباعة بالحرق وإستخدامها في طباعة أقمشة ملابس السيدات بإعتبارها من أكثر المجالات إهتماماً لمصمم طباعة المنسوجات. وتتحدد مشكلة البحث في الإجابة علي التساؤل الآتي : ما هي التغييرات التي يمكن أن تنتج من إستخدام تركيزات مختلفة من (كبريتات الأمونيوم وحمض الستريك) في عجينة الطباعة بالحرق وكيفية إستخدامها في إنتاج تأثيرات ملمسية علي الأقمشة المخلوطة لإستخدامها في طباعة ملابس السيدات. وقد تم إجراء التجارب علي أقمشة القطن 100%، بولي إستر 100%، قطن/بولي إستر 65/35، قطن/بولي إستر 50/50، وتمت الطباعة بطريقة الشاشة الحريرية Silk Screen Printing. وقد توصلت الدراسة إلي أن معدل الحرق الناتج علي الأقمشة موضع الإختبار يتغير بتغير تركيز المواد الكيميائية المضافة إلي عجينة الطباعة المستخدمة في الحرق كما تتأثر خواص الأقمشة المطبوعة ومعدل الحرق الناتج تبعاً لتغير نوع المادة الكيميائية المستخدمة وكذلك درجة التركيز. وأنه يوجد علاقة بين درجة تركيز مادة الحرق وقوة الشد والإستطالة للمادة.

Paper received 18th October 2019, Accepted 10th November 2019, Published 1st of January 2020

والطباعة هي فن تطبيق التصميم علي الأقمشة المنسوجة وينفذ هذا بعدة وسائل مثل قوالب الطباعة والشاشة الحريرية والإستنسل والطباعة بالمناعة... الخ وتتم الطباعة إما بطرق يدوية أو ميكانيكية^(1,286). وتعتبر الطباعة بالشاشة الحريرية هي أنسب الطرق التي يمكن من خلالها تنفيذ أسلوب الطباعة بالحرق.

ولقلة الأبحاث التي تناولت طباعة الأقمشة بالحرق فإن البحث الحالي يتناولها كإسلوب من أساليب الطباعة بالإزالة للتصميم المطبوع علي أقمشة القطن/بولي إستر لإنتاج تصميمات مختلفة ومتنوعة لملابس السيدات ويحاول الوصول إلي:

- أفضل تركيز لمادة الحرق المستخدمة في عجينة الطباعة.
- الحصول علي تصميمات مطبوعة لأقمشة السيدات بإسلوب الطباعة بالحرق.

مشكلة البحث : Statement of the problem

يمكن تحديد مشكلة البحث في السؤال التالي:

ما هي التغييرات التأثيرية الناتجة من إستخدام تركيزات مختلفة من كبريتات الأمونيوم وحمض الستريك في عجينة الطباعة بالحرق وكيف يتم إستخدامها في إنتاج تأثيرات ملمسية مختلفة لإنتاج أقمشة السيدات الطباعية؟

فروض البحث : Hypotheses

1. يوجد علاقة بين تركيز المادة الكيميائية المستخدمة في عجينة الحرق ودرجة الشفافية في الأجزاء المطبوعة ومنانة الأقمشة المطبوعة بها.

مقدمة البحث : Introduction

إن عملية طباعة المنسوجات تشمل كل الطرق التي تهدف إلي زخرفة المنسوج بالأصباغ بدءاً من طريقة الرسم المباشر إلي أحدث الطرق الطباعية وطباعة المنسوجات كفن له سمته وطرقه وأساليبه المحددة^(2,51).

فالمنسوجات تلعب دور هام في حياة الأفراد وتؤثر عليهم تأثيراً ينعكس علي شخصياتهم وأفعالهم وعلي علاقاتهم بالآخرين^(3,1)، وذلك لأن الملابس يعتبر وسيلة لتزيين الجسم الي جانب وقابته من المؤثرات البيئية المختلفة^(7,1) ، ويعد تصميم أقمشة السيدات من أكثر المجالات إهتماماً لمصمم طباعة المنسوجات فهي تحوي قيماً فنية من للتصميم المطبوع عليها وكذا طريقة تشكيل القطعة الملابسية ذاتها والتي تتغير تبعاً لتغير الموضة .

ولأن الإنسان دائماً في حاجة للتطور والإبداع ظهرت الحاجة لمحاولة تذوق كل ما هو جديد من قيم جمالية وفنية كذلك إستخدام طرق وأساليب جديدة في الطباعة والعمل علي تطوير ما هو متعارف ومألوف بصفة دائمة للوصول إلي كل ما هو جديد كما هو الحال مع الطباعة بالحرق فالقطن وبعض الألياف السليلوزية تتأثر بالأحماض المعدنية القوية أو أملاحها لذلك عند طباعة الألياف المخلوطة من القطن/بولي إستر بعجينة طباعة تحتوي علي حمض فإنها تسبب تآكل ألياف القطن في أماكن الطباعة تاركة ألياف البولي إستر كما هي معطية بذلك تأثيرات ملمسية ونتائج تصميمية متنوعة تنثري العمل الفني الطباعي.

الجاهزة من ناحية والمستهلك من ناحية أخرى ، الأمر الذي يتطلب التغيير والتنوع (8، 155).

الطباعة بالشاشة الحريرية **Silk Screen Printing**:

يمكن تعريف الطباعة بالشاشة الحريرية بأنها "الطريقة التي يمكن من خلالها إستنساخ التصميم لأي عدد من المرات علي الورق أو المنسوجات أو أي خامة أخرى من خلال إنفاذ الحبر عبر مسام محددة لتصميم مثبت خلال وسيط علي نسج مشدود علي إطار من خامة صلبة" (5، 122).

كما تتميز بإمكانية الطبع بإستخدام نوعيات عديدة من الأحبار والتي لا يمكن إستخدامها مع التقنيات الطباعية الأخرى كالأحبار المعدنية ، ولذلك تم إختيار أسلوب الطباعة بالشاشة الحريرية في تنفيذ الطباعات الخاصة بالبحث بإعتبارها من أبسط الطرق الطباعة اليدوية التي تلائم البحث الحالي من حيث الطباعة بعجانن الحرق وتوافر خاماتها ونتاج معطياتها الفنية.

الطباعة بالحرق **Burn-Out Printing**:

هي تقنية تستخدم لطباعة المنسوجات المخملية ، حيث تخضع مادة الألياف المختلطة لعملية كيميائية لإذابة ألياف السيلولوز وذلك لإنشاء نمط شبه شفاف ضد نسج أكثر صلابة. كما يمكن تطبيق نفس التقنية على المنسوجات الأخرى غير المخملية ، مثل الدانتيل (9، 55).

التراجكانث **Tragacanth**:


هو نوع من الأصماغ الطبيعية التي نحصل عليها من شجرة الدراجون وتوجد في إيران والهند وباكستان وأنواعه تختلف تبعاً لنقاوته والنوع الأبيض منه غالي الثمن والرخيص هو ذو اللون الأصفر أو البني الشفاف ويستخدم كمتخن في عجائن الطباعة بتركيز 7% ويستعمل مع معظم أنواع الصبغات (11).

يتكون من جزئ قابل للزويان في الماء يعرف باسم التراجكانثين وجزئ غير قابل للزويان في الماء ويعرف باسم باسورين ولهما أوزان جزيئية من رتبة (840000) وكلاهما غير قابلين للزويان في الكحول (10).

ويعرف تجارياً بإسم صمغ الكثيراء أو صمغ القتاد ، ولزوجة التراجكانث أعلي من لزوجة النشا والصمغ العربي عند نفس التركيز ونفس درجة الحرارة علي الرغم من أن قدرته علي الإلتصاق أعلي من النشا وأقل من الصمغ العربي ، كما يمكن التخلص منه نهائياً أثناء الغسيل بعد الطباعة والتثبيت .

كبريتات الأمونيوم **Ammonium sulfate**:

الأمونيوم سالفيت Ammonium sulfate أو كبريتات الأمونيوم هي عبارة عن مادة صلبة متبلورة عديمة اللون قابلة للذوبان في الماء بسهولة وغير قابلة للذوبان في المحاليل العضوية وتركيبها الكيميائي $(NH_4)_2SO_4$ والذي يوضحه الشكل التالي:



شكل رقم (1) يوضح التركيب الكيميائي لكبريتات الأمونيوم وكبريتات الأمونيوم عبارة عن ملح مشتق من حمض قوي (الكبريتات) وقاعدة ضعيفة (الأمونيا أو النشادر) لذا عند ذوبانه في محلول متعادل يصبح المحلول حامضي (pH 5.5) ، ويستخدم في صبغات الأحواض والصبغات المعدنية والمركبة وكما حرق لألياف القطن في عجينة الطباعة بالحرق. ، كما يستخدم في مجال التجهيز ضد الحرائق والأسمدة (12).

حمض الستريك **Citric acid**:

إن حمض الستريك أو ملح الليمون هو حمض عضوي ضعيف يوجد في الموالح يمتاز بطعمه الحامضي الشديد وهو عبارة عن بلورات عديمة اللون شفافة ، عند طحنها تتحول إلي حبيبات بلورية بيضاء تركيبها الكيميائي $C_6H_8O_7$ والذي يوضحه الشكل التالي:

- يوجد علاقة بين نوعية الأقمشة المستخدمة ودرجة الحرق الناتج عليها.
- إمكانية الإستفادة من تقنية الطباعة بالحرق لإنتاج تأثيرات ملمسية متنوعة.

أهداف البحث: **Purpose of research**:

- دراسة تأثير التركيزات المختلفة من كبريتات الأمونيوم وحمض الستريك في عجينة الطباعة علي نسبة فقد في الوزن لأقمشة القطن /بولي إستر.
- دراسة تأثير التركيزات المختلفة من كبريتات الأمونيوم وحمض الستريك في عجينة الطباعة علي قوة الشد والإستطالة لأقمشة القطن /بولي إستر.

أهمية البحث: **Significance**:

- التعرف علي أسلوب الطباعة بالحرق كأحد الأساليب الحديثة في طباعة المنسوجات.
- التعرف علي أفضل التركيزات التي يمكن إستخدامها في إحداث تأثيرات الطباعة بالحرق علي أقمشة القطن/بولي إستر.
- الإستفادة من تأثير الطباعة بالحرق في إثراء تصميم أقمشة السيدات الطباعية بفكر تكنولوجي حديث وبناء تصميمي يساير أحدث خطوط الموضة العالمية لتحقيق متطلبات المستهلك .

حدود البحث: **Thesis Scope**:

حدود موضوعية: **Scope of subjects**:

- دراسة تأثير التركيزات المختلفة من كبريتات الأمونيوم وحمض الستريك علي الأقمشة المطبوعة
- الطباعة علي أقمشة مخلوطة قطن/بولي إستر بنسب خلط مختلفة .
- يتم تنفيذ التصميمات مطبوعة بإسلوب الإزالة بالحرق "Burn-out printing" علي أقمشة ملابس السيدات.

حدود زمنية: **Scope of time**:

- يتم تطبيق الدراسة علي ملابس الفتيات في سن من 19سنة 26سنة.

منهجية البحث: **Methodology**:

- يتبع البحث المنهج الوصفي التحليلي والتجريبي من خلال :-
- المنهج الوصفي التحليلي :- في دراسة تأثير درجات تركيز كل من كبريتات الأمونيوم وحمض الستريك في عجينة الطباعة بالحرق علي صفات وخواص الأقمشة المطبوعة بها .
- المنهج التجريبي :- في الجانب التطبيقي للتجربة بإستخدام تركيبات مختلفة من كبريتات الأمونيوم وحمض الستريك في عجينة الطباعة بالحرق.

مصطلحات البحث: **terminology**:

الإطار النظري **Theoretical Framework**

الأقمشة المخلوطة **Blend Fibers**:

هي توليفات من عدة أنواع من الألياف بنسب مختلفة تبعاً لمواصفات المنتج المطلوب والغرض منه مع مراعاة بعض الجوانب الاقتصادية والأسس الفنية في الصناعة، وعلي هذا فإن خواص القماش المخلوط تتأثر تأثيراً كبيراً بنوع الألياف المستخدمة ونسبها في الخلط (6، 149).

أقمشة السيدات **Ladies Fabrics**

هي تلك الأقمشة التي تصمم بغرض حياتتها لإعداد أزياء النساء المختلفة وتؤدي هذه الأقمشة وظيفتها عن طريق تشكيلها لتكون الجزء العلوي أو السفلي أو لتكون رداء كامل (4، 1).

ويعتبر تصميم أقمشة السيدات أكثر الأغراض الوظيفية لطباعة المنسوجات إرتباطاً بالموضة ، فالتغيرات الفصلية في الموضة تستوجب إهتمام صناعة المنسوجات بحيث يجب أن تستجيب تصميمات الطباعة للتغير السريع فيها ولتطلبات صناعة الملابس

جدول رقم (1) يوضح التركيزات المستخدمة

- ✓ متخن التراجكانث (صمغ الكثيراء)
- ✓ الجلوسرين
- طريقة الطباعة:

- ✓ الطباعة بإسلوب الشاشة الحريرية.
- الإختبارات المستخدمة:

- ✓ قياس قوة الشد والإستطالة للعينات بالمعهد العالي للقياس والمعايرة (NIS) بإستخدام جهاز

Tensile properties of fabrics ISO 13934
(Determination of maximum force and elongation at maximum force using the strip method)

مكونات عجينة الطباعة المستخدمة في تجارب البحث:

متخن 7%	500 جم/كجم
ماء	x جم/كجم
مادة الحرق	Y جم/كجم
جلوسرين	40 جم/كجم

1000 جم

نتائج التجربة العملية للبحث:

أولاً : كبريتات الأمونيوم

تأثير كبريتات الأمونيوم علي خامة القطن 100%:

تم عمل مقارنة بين تأثير التركيزات المختلفة لكبريتات الأمونيوم عند تطبيقها علي خامة القطن 100 % والتي يوضحها الجدول التالي:

رقم العينة	1	2	3	4	5
قطن 100%					
التركيز	15 جم/كجم	20 جم/كجم	25 جم/كجم	30 جم/كجم	35 جم/كجم
الفقد في الوزن %	1.8%	5.45%	5.45%	7.27%	12.72%

جدول رقم (2) يوضح تأثير التركيزات المختلفة من كبريتات الأمونيوم علي خامة القطن 100 %


عند تطبيقها علي خامة البولي إستر 100 % والتي يوضحها الجدول التالي:

تأثير كبريتات الأمونيوم علي خامة البولي إستر 100%:

تم عمل مقارنة بين تأثير التركيزات المختلفة لكبريتات الأمونيوم

رقم العينة	1	2	3	4	5
بولي إستر 100%					
التركيز	15 جم/كجم	20 جم/كجم	25 جم/كجم	30 جم/كجم	35 جم/كجم
الفقد في الوزن %	صفر %	صفر %	صفر %	2%	4.1%

جدول رقم (3) يوضح تأثير التركيزات المختلفة من كبريتات الأمونيوم علي خامة البولي إستر 100%



شكل رقم (2) يوضح التركيب الكيميائي لحمض الستريك
يمتاز حمض الستريك بقابليته الشديدة للذوبان في الماء ، كما أن
يذوب بسهولة في الكحول ، ويستخدم كمادة حافظة طبيعية وكمادة
مضادة للأكسدة وفي الكيمياء الحيوية كما يستخدم مع الأصباغ
الحامضية وكمادة حرق لألياف القطن في عجينة الطباعة
بالحرق⁽¹³⁾.


التجارب العملية

الخامات المستخدمة في التجربة العملية :


- ✓ إستخدمت خامات قطن 100% - بولي إستر 100% - قطن/بولي إستر 50/50 - قطن/بولي إستر 65/35.

- ✓ تم إستخدام تركيزات مختلفة من (كبريتات الأمونيوم - حمض الستريك) كما هو موضح في الجدول التالي

تركيز المادة الكيميائية المستخدمة في عجينة الطباعة جم / كجم	المادة الكيميائية المستخدمة في الحرق
15 ، 20 ، 25 ، 30 ، 35	كبريتات الأمونيوم
10 ، 15 ، 20 ، 25 ، 30	حمض الستريك



والرسم البياني التالي يوضح تأثير كبريتات الأمونيوم علي خامتي القطن 100% والبولي إستر 100%



رسم بياني رقم (1) يوضح تأثير كبريتات الأمونيوم علي خامة القطن 100%

رسم بياني رقم (2) يوضح تأثير كبريتات الأمونيوم علي خامة البولي إستر 100%

تأثير كبريتات الأمونيوم علي خامة القطن / البولي إستر 65/35: تم عمل مقارنة بين تأثير التركيزات المختلفة لكبريتات الأمونيوم عند تطبيقها علي خامة القطن / البولي إستر 65/35% والتي يوضحها الجدول التالي:


رقم العينة	1	2	3	4	5
بولي إستر / قطن 35/65					
التركيز	15 جم/كجم	20 جم/كجم	25 جم/كجم	30 جم/كجم	35 جم/كجم
الفقد في الوزن %	صفر %	صفر %	2.9 %	3.2 %	6.4 %

جدول رقم (4) يوضح تأثير التركيزات المختلفة من كبريتات الأمونيوم علي خامة القطن/بولي إستر 65/35 عند تطبيقها علي خامة القطن / البولي إستر 50/50 والتي تم عمل مقارنة بين تأثير التركيزات المختلفة لكبريتات الأمونيوم يوضحها الجدول التالي:

رقم العينة	1	2	3	4	5
بولي إستر / قطن 50/50					
التركيز	15 جم/كجم	20 جم/كجم	25 جم/كجم	30 جم/كجم	35 جم/كجم
الفقد في الوزن %	3.3 %	6.6 %	10 %	11.6 %	13.3 %


جدول رقم (5) يوضح تأثير التركيزات المختلفة من كبريتات الأمونيوم علي خامة القطن/بولي إستر 50/50

تأثير حمض الستريك علي خامة القطن 100%:
تم عمل مقارنة بين تأثير التركيزات المختلفة لحمض الستريك عند تطبيقها علي خامة القطن 100% والتي يوضحها الجدول التالي:



رسم بياني رقم (4) يوضح تأثير كبريتات الأمونيوم علي خامة قطن/بولي إستر 50/50

والرسم البياني التالي يوضح تأثير كبريتات الأمونيوم علي خامتي القطن/ بولي إستر 65/35 والقطن/بولي إستر 50/50 .
ثانياً : حمض الستريك




رسم بياني رقم (3) يوضح تأثير كبريتات الأمونيوم علي خامة القطن/بولي إستر 65/35

رقم العينة	1	2	3	4	5
قطن 100%					
التركيز	10 جم/كجم	15 جم/كجم	20 جم/كجم	25 جم/كجم	30 جم/كجم
الفقد في الوزن %	1.8 %	3.63 %	3.63 %	3.63 %	3.63 %


جدول رقم (6) يوضح تأثير التركيزات المختلفة من حمض الستريك علي خامة القطن 100%
تطبيقها علي خامة البولي إستر 100% والتي يوضحها الجدول التالي:
تأثير حمض الستريك علي خامة البولي إستر 100%:
تم عمل مقارنة بين تأثير التركيزات المختلفة لحمض الستريك عند

رقم العينة	1	2	3	4	5
بولي إستر 100%					
التركيز	10 جم/كجم	15 جم/كجم	20 جم/كجم	25 جم/كجم	30 جم/كجم
الفقد في الوزن %	صفر %	صفر %	صفر %	صفر %	صفر %


جدول رقم (7) يوضح تأثير التركيزات المختلفة من حمض الستريك علي خامة البولي إستر 100%
والرسم البياني التالي يوضح تأثير حمض الستريك علي خامتي القطن 100% والبولي إستر 100%.




رسم بياني رقم (4) يوضح تأثير كبريتات الأمونيوم علي خامة قطن/بولي إستر 50/50



رسم بياني رقم (3) يوضح تأثير كبريتات الأمونيوم علي خامة القطن/بولي إستر 65/35



رسم بياني رقم (6) يوضح تأثير حمض الستريك علي خامة البولي إستر 100%



رسم بياني رقم (5) يوضح تأثير حمض الستريك علي خامة القطن 100%

تطبيقها علي خامة القطن/بولي إستر 65/35 والتي يوضحها الجدول التالي:

تأثير حمض الستريك علي خامة القطن/ بولي إستر 65/35: تم عمل مقارنة بين تأثير التركيزات المختلفة لحمض الستريك عند


رقم العينة	5	4	3	2	1
بولي إستر/قطن 35/65					

التركيز	10جم/كجم	15جم/كجم	20جم/كجم	25جم/كجم	30جم/كجم
الفقد في الوزن %	صفر %	صفر %	صفر %	صفر %	3.2 %


جدول رقم (8) يوضح تأثير التركيزات المختلفة من حمض الستريك علي خامة القطن/بولي إستر 65/35 تطبيقها علي خامة القطن/بولي إستر 50/50 والتي يوضحها الجدول التالي:

رقم العينة	1	2	3	4	5
بولي إستر/قطن 50/50					
التركيز	10جم/كجم	15جم/كجم	20جم/كجم	25جم/كجم	30جم/كجم
الفقد في الوزن %	3.3 %	5 %	5 %	5 %	10 %

جدول رقم (9) يوضح تأثير التركيزات المختلفة من حمض الستريك علي خامة القطن/بولي إستر 50/50 والرسم البياني التالي يوضح تأثير كبريتات الأمونيوم علي خامتي القطن/بولي إستر 65/35 و القطن/بولي إستر 50/50 .



رسم بياني رقم (8) يوضح تأثير حمض الستريك علي خامة 50/50 قطن/بولي إستر



رسم بياني رقم (7) يوضح تأثير حمض الستريك علي خامة 65/35 قطن/بولي إستر

قوة الشد والإستطالة لخامة القطن 100% والبولي إستر 100% وخامة قطن / بولي إستر بنسب خلط 65/35 و 50/50 .

ثالثا : تأثير الطباعة بعجينة تحتوي علي تركيز 35جم/كجم من كبريتات الأمونيوم وتركيز 30جم/كجم من حمض الستريك علي


المتوسط		Warp 3		Warp 2		Warp 1		المادة الكيميائية المستخدمة في الطباعة	خامة
إستطالة %	قوة الشد								
8.9	473.5	9.12	474.5	8.73	463	8.85	483	Blank	قطن

—	—	—	—	—	—	—	—	كبريتات الأمونيوم 35جم/كجم	100 %
7.84	295.3	7.58	302	8.04	315.6	7.92	268.4	حمض الستريك 30جم/كجم	
24.48	506	23.6	498.1	24.04	506.3	25.82	513.8	Blank	بولي إستر 100 %
33.77	473.1	36.52	496	31.52	453.5	33.28	470	كبريتات الأمونيوم 35جم/كجم	
33.65	479.6	30.6	461	35.88	491	34.48	487	حمض الستريك 30جم/كجم	
21.9	410.6	23.1	418.2	22.2	414	20.5	400.5	Blank	قطن / بولي إستر / 35 / 65
20.23	377.7	20.2	372	20.1	379.2	20.4	382	كبريتات الأمونيوم 35جم/كجم	
14.79	406.9	14.08	403.8	15.28	409.1	15.02	408	حمض الستريك 30جم/كجم	
13.7	442.2	13.4	425	13.8	437.5	13.9	464	Blank	قطن / بولي إستر / 50 50
15.4	395.9	15	384	15.2	398	16.1	405.8	كبريتات الأمونيوم 35جم/كجم	
19.2	398.1	19.7	413	19.5	405.4	18.4	376	حمض الستريك 30جم/كجم	


جدول رقم (10) يوضح تأثير قوة الشد والإستطالة علي الخامات قبل الطباعة والمطبوعة بعجينة تحتوي علي تركيز 35جم/كجم من

كبريتات الأمونيوم وتركيز 30جم/كجم من حمض الستريك


والرسم البياني التالي يوضح متوسط كل من قوة الشد والإستطالة علي خامة القطن 100% والبولي إستر 100% والقطن /بولي إستر
65/35 والقطن بولي إستر 50/50.



رسم بياني رقم (10) يوضح متوسط قوة الشد والإستطالة علي خامة البولي إستر 100%



رسم بياني رقم (9) يوضح متوسط قوة الشد والإستطالة علي خامة القطن 100%



رسم بياني رقم (10) يوضح متوسط قوة الشد والإستهالة علي خامة القطن/بولي إستر 50/50 استخدامها في أقمشة السيدات:



رسم بياني رقم (9) يوضح متوسط قوة الشد والإستهالة علي خامة القطن/بولي إستر 65/35 بعض التصاميم المنفذة بإسلوب الطباعة بالحرق والتي يمكن



صورة رقم (2) توضح تطبيق القماش السابق علي فستان للمساء



صورة رقم (1) نوع الخامة : مخلوط قطن سداء / بولي إستر 80/20 تركيز مادة الحرق المستخدمة في العجينة: كبريتات الأمونيوم 35 جم/كجم



صورة رقم (4) توضح تطبيق القماش السابق علي فستان للمساء



صورة رقم (3) نوع الخامة : كاروه مخلوط قطن / بولي إستر 75/25 تركيز مادة الحرق المستخدمة في العجينة: كبريتات الأمونيوم 35 جم/كجم




صورة رقم (6) توضح
تطبيق القماش السابق علي فستان للصبح



صورة رقم (5)
نوع الخامة : قطن / بولي إستر 65/35
تركيز مادة الحرق المستخدمة في العجينة: كبريتات الأمونيوم 35جم/كجم




صورة رقم (8) توضح
تطبيق القماش السابق علي فستان للمساء



صورة رقم (7)
نوع الخامة :انترلوك مطبوع قطن / بولي إستر 50/50 + ليكرا
تركيز مادة الحرق المستخدمة في العجينة: كبريتات الأمونيوم 35جم/كجم




صورة رقم (10) توضح
تطبيق القماش السابق علي فستان للصبح



صورة رقم (9)
نوع الخامة :كاروه مقلم مخلوط قطن سداء / بولي إستر 80/20
تركيز مادة الحرق المستخدمة في العجينة: كبريتات الأمونيوم 35جم/كجم



صورة رقم (12) توضح تطبيق القماش السابق علي فستان لفترة بعد الظهر



صورة رقم (11) نوع الخامة :سادة مخلوط قطن / بولي إستر 50/50 تركيز مادة الحرق المستخدمة في العجينة: كبريتات الأمونيوم 35جم/كجم

- الألوان وتطبيقاتها في تصميم أقمشة ملابس السيدات"، رسالة ماجستير، كلية الفنون التطبيقية، جامعة حلوان.
5. عبد الحميد ، حاتم محمد (2004م)، "دور الخط العربي في إثراء التصميمات الطباعة للمعلقات الحائطية والإفادة منها في إعداد معلم التربية الفنية"، رسالة ماجستير ، كلية التربية النوعية بدمياط ، جامعة المنصورة .
6. عبد الرؤف ، نشوي (2003م)، "تأثير بعض التراكيب البنائية للأقمشة السيليلوزية والمعالجات الأولية والتجهيز علي بعض خواصها الوظيفية وقابليتها للتنظيف"، رسالة دكتوراة، كلية الاقتصاد المنزلي، جامعة المنوفية.
7. عبدالعظيم ، جيهان إبراهيم فوزي (2007م)، " تصميم بعض أجزاء الملابس الحریمی الملائمة لنمط الوجه والرقبة"، رسالة ماجستير ، كلية التربية النوعية ،جامعة المنصورة.
8. مجاهد ، عيبر كمال محمد (2001م)، "جماليات الشكل التجريدي وعلاقته بالغرض الوظيفي في تصميم طباعة المنسوجات"، رسالة ماجستير ، كلية الفنون التطبيقية ، جامعة حلوان.
9. S., Margo (2007). "Textile Surface Decoration: Silk and Velvet", University of Pennsylvania Press.
10. <https://www.arabsciencepedia.org> 17/1/2019 11am
11. <https://www.scribd.com/document/72495340/Tech3-Sec1-Operation17/1/2019> 11:14am
12. https://en.wikipedia.org/wiki/Ammonium_sulfate17/1/2019 11am
13. https://en.wikipedia.org/wiki/Citric_acid17/1/2019 11:10am

نتائج البحث Results:-

- يوجد علاقة طردية بين زيادة نسبة مادة الحرق في عجينة الطباعة ومعدل الحرق الناتج (نسبة الفقد في الوزن).
- يوجد علاقة طردية بين نسبة القطن الموجود في الخامة المراد الطباعة عليها وبين معدل الحرق الناتج.
- يوجد علاقة عكسية بين تركيز نسبة مادة الحرق في عجينة الطباعة وبين درجة قوة الشد والإستطالة للخامة .
- معدل الحرق الناتج من إستخدام كبريتات الأمونيوم أفضل من معدل الحرق الناتج من حمض الستريك.
- أفضل تركيز بالنسبة لكبريتات الأمونيوم هو 35جم/ك
- أفضل نسبة لتركيز حمض الستريك هو 30جم/ك

التوصيات البحث Recommendations:-

- إجراء مزيد من الأبحاث والتجارب حول تأثير تركيز مادة الحرق علي قوة الشد للأقمشة أثناء الإستخدام.
- إستخدام عجينة الطباعة بالحرق في الحصول علي تأثيرات ملمسية متنوعة.

المراجع References :

1. الشال ، عبد الغني النبوي(1980م)، " مصطلحات في الفن والتربية الفنية"، مطابع جامعة الملك سعود ، الرياض.
2. حجاج ، حسين محمد - حسين ، مصطفى محمد - جودة ، عبد العزيز(1993م)، "تصميم طباعة المنسوجات اليدوية"، مؤسسة دار التعاون للطباعة والنشر ، القاهرة .
3. أحمد ، منال عزيز إبراهيم أحمد (2013م)، " فاعلية برنامج مقترح لتنمية الجانب الجمالي لملابس السيدات الخارجية بإستخدام الحاسب الألي"، رسالة ماجستير ، كلية التربية النوعية ، جامعة المنصورة.
4. السيد ، ريهام عبد الباسط (2004م)، " نظم فصل وإدارة