

إعادة تدوير المنسوجات القطنية والصوفية لإنتاج خيوط مختلفة النمر . Recycling textile cotton and wool waste for producing different of the counting of yarns

وسام أسامة عبد الرؤوف

مدرس الملابس والنسيج - شعبة الاقتصاد المنزلي الريفي - كلية الزراعة - جامعة الزقازيق

كلمات دالة :Keywords

نمر الخيوط

Yarn Count

تدوير عوادم الأقمشة

Recycling Textile

Waste

الخيوط

Yarns

ملخص البحث :Abstract

تهدف الدراسة الحالية الى الاستفادة من عوادم الأقمشة القطنية والصوفية الناتجة من صناعة الملابس الجاهزة وتدويرها لإنتاج ثلاثة أنواع من الخيوط قطنية / بولي استر وخيوط مخلوطة قطن / صوف / بولي استر وتفتيحها وخلطها مع البولي استر الخام بطريقة غزل الطرف المفتوح باستخدام في مجالات متعددة وهي 50% عوادم أقمشة الملابس القطنية : 50% بولي استر خام وانتاج خيوط قطنية من 20% عوادم أقمشة الملابس القطنية : 80% بولي استر نمره 1/8 كذلك تم خلط عوادم أقمشة الملابس الصوفية بنسبة 33 % و عوادم أقمشة الملابس القطنية بنسبة 33% والبولي استر الخام بنسبة 33% بنمرتين مختلفتين 1/6.5 ، 1/8 ، ومعرفة خواص الخيوط المنتجة من بقايا عوادم الأقمشة الناتجة من صناعة الملابس باستخدام نمره سداء 1/20 قطن وباستخدام ماكينات غزل الطرف المفتوح وبعد انتاج عينات التجارب تم اجراء بعض الاختبارات المعملية على الخيوط المنتجة بمعامل احدى الشركات الكبرى لصناعة المنسوجات بالمحلة الكبرى وفقا للمواصفات والمعايير القياسية المعملية للخواص المختبرة وهي اختبار نمره الخيوط - قوة الشد - % للاستطالة - المتانة وبعد جدولة نتائج اختبارات الخيوط وتحليلها احصائيا بمقياس معامل الانحدار والارتباط ثم حساب معامل الجودة باستخدام خرائط الرادار توصلت الدراسة الى الخيوط المنتجة من عوادم الأقمشة الناتجة من صناعة الملابس وتفتيحها وخلطها مع البولي استر الخام بأسلوب غزل الطرف المفتوح بنمره 1/9 بنسبة خلط 50% عوادم قصاصات قطنية : 50% بولي استر هي أفضل الخيوط المنتجة في الخواص المختبرة بليها خيوط نمره 1/8 بنسبة خلط 50% عوادم أقمشة الملابس القطنية : 50% بولي استر بليها الخيوط المنتجة من نسبة خلط 20% عوادم أقمشة قطنية : 80% بولي استر خام بليها خيوط نمره 1/8 بنسبة خلط 33% عوادم أقمشة قطنية : 33% عوادم أقمشة صوفية : 33% بولي استر خام وكانت اقل العينات جودة 1/6.5 بنسبة خلط 33% عوادم أقمشة قطنية : 33% عوادم أقمشة صوفية : 33% بولي استر خام وذلك لاختبارات تأثير نمره الخيوط المنتجة على قوة الشد - % للاستطالة - المتانة - وقت القطع - الشغل المبذول لكل خيط من الخيوط المنتجة. كما أكدت الدراسة على أنه بزيادة نمره الخيط تزداد قوة الشد و % للاستطالة كذلك تزداد المتانة وتوصلت الدراسة في النهاية الى مجموعة من التوصيات والمقترحات ببحوث مستقبلية يمكن في حال تطبيقها تحقيق مستوى متقدم للاستفادة من عوادم الأقمشة الناتجة من صناعة الملابس بعد تفتيحها وخلطها بالبولي استر باستخدام غزل الطرف المفتوح وتوظيفها في تنمية اقتصاديات انتاج خيوط متعددة الأغراض.

Paper received 8th January 2018, accepted 14th March 2018, published 1st of April 2018

(2004). وبالتالي عوادم الأقمشة الناتجة بعد صناعة الملابس يمكن تفتيحها وإعادة تدويرها لتصنيع منتجات جديدة وعليه فان وجود الكميات الكبيرة من عوادم الأقمشة الناتجة من صناعة الملابس يحتاج الى محاولة الوصول لحلول تطبيقية لتقليلها والاستفادة منها لإنتاج أنواع جديدة من الخيوط والأقمشة وهو ما دعت اليه الباحثة لاختيار موضوع الدراسة الحالية والمتمثل في " تدوير عوادم الأقمشة الناتجة من صناعة الملابس وتوظيفها لإنتاج خيوط وأقمشة متعددة الأغراض " .

مشكلة البحث :Statement of the problem

انطلاقاً من نتائج الدراسة الاستطلاعية ببعض مصانع الغزل والنسيج التي قام بها الدارسه ومن خلال دراسة وتحليل نتائج الدراسات المرتبطة بموضوع الدراسة ببعض الشركات المتخصصة في مجال الغزل والنسيج يمكن تحديد عناصر المشكلة البحثية وتمثيلها في :

- ندرة الدراسات والبحوث المتعلقة بإعادة تدوير عوادم الأقمشة الناتجة من صناعة الملابس لإنتاج أقمشة متعددة الأغراض.
- وجود كميات كبيرة من عوادم الأقمشة الناتجة من صناعة الملابس لا يتم الاستفادة منها بما يحقق الجدوى الاقتصادية منها.
- حاجة أصحاب المصانع الصغيرة والمتوسطة الى انتاج أقمشة منخفضة التكاليف بما يتناسب مع القدرة الشرائية للمستهلكين في حدود مستوى جودة مناسب .
- فتح باب عمل جديد للشباب بإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة لتفتيح عوادم وبقايا الأقمشة الناتجة من صناعة الملابس لإعادة تدويرها للمصانع الكبيرة لإنتاج منها أقمشة منخفضة التكاليف

مقدمة :Introduction

تعد صناعة الغزل والنسيج من أقدم الصناعات التي عرفها الإنسان وقد بدأت كصناعة يدوية اهدى اليها الإنسان بفطرته يصنع لنفسه ما يستر به جسده ويقيه برد الشتاء ثم تطورت بعد فترة من الزمن باستخدام العمليات الميكانيكية في هذه الصناعة مجدى (2004) . ولعل من أهم الأقمشة المنسوجة هو ما يعرف بالأقمشة عالية التحمل وهي تلك الأقمشة التي تستخدم في صناعة الملابس العسكرية أو ملابس العمل وفي مقدمة تلك الأنواع من الأقمشة هي أقمشة النديم أو الجينز معروف ، (1999) . ويعتبر القطن من أهم الخامات التي استطاعت أن يحتل مكان الصدارة على امتداد العصور وكان يرجع ذلك لأسباب هامة لا يمكن تجاهلها وهي المتانة والشعور بالارتياح خاصة لذوى الاجسام الحساسة وهو يحتل المركز الرئيسي بين الألياف النسجية ويستهلك منه ضعف ما يستهلك من الألياف الأخرى مجتمعة ويحتل 57% من حجم سوق الخامات النسجية ويتكون القطن من السليلوز بنسبة 84: 96 بالمائة بالإضافة الى البروتين والشمع والمواد المعدنية والأترية وتصل نسبة السليلوز بعد التبييض الى 99% تقريبا أمير (2009). ويقدر الجهاز المركزي للتعينة والاحصاء ان استهلاك البلاد سنة 1995 كان 336 ألف طن من الخامات النسجية منها 200 ألف طن قطن ، 115 ألف طن ألياف صناعية ، 21 ألف طن ألياف أخرى وتقدر نسبة العوادم النسجية بحوالى 18% من تلك الألياف وبقايا الأقمشة بعد انتاج وصناعة الملابس تقدر بمئات الألاف من الأطنان من هدم البقايا اما أن تترك بلا استخدام أو تحرق أو تدفن في التربة وجميعها حولاً غير تقنية وسيئة بيئياً واقتصادياً زينب

تدوير Recycling : نظام يهتم بإدارة العوادم بهدف جمعها وفصلها واسترجاعها وإعادة تدويرها ويشمل أيضا طرق التخلص من العوادم النسجية المختلفة المتولدة عن العملية نفسها والتي لا يمكن الاستفادة منها بعد عمليات الاسترجاع والتدوير زينب ،(2004).

عوادم بقايا الأقمشة Waste of clothes fabrics : هي البقايا المتولدة بعد مراحل قص الأقمشة الناتجة من صناعة الملابس (من اجتهاد الباحث).

الخيوط Yarn: الخيوط هي عبارة عن مجاميع من الألياف على هيئة سلسلة لا نهائية ومرتبطة بطريقة معينة وذات وزن ووحدة طولية ثابتة ، هذه الألياف تكون متماسكة فيما بينها نتيجة لعملية البرم وذلك لتكوين الخيط المستمر والمتجانس في السمك وتتأثر متانة الخيط بعدد البرمات المعطاه للخيط والتي يمكن تحديدها طبقا لاستخدامها النهائي ، وتنقسم الخيوط الى خيوط مسرحة أو خيوط ممشطة حيث تنتج على هيئة خيط مفرد ،ويمكن زوى هذه الخيوط على اثنين أو أكثر طبقا لاستخدامها النهائي مجدى ،(2004).

الدراسات السابقة

بينت دراسة أشرف وآخرون (2016) الاستفادة من عوادم بعض مراحل غزل القطن وتدويرها لانتاج خيوط وأقمشة عالية التحمل متعددة الأغراض .بينت دراسة عبير ، (2008) انتاج غزل مصبوغ بتكلفة منخفضة وجودة مقبولة من خلط بعض أصناف ورتب القطن المصرى بعوادم التمشيط لانتاج خلطات لصنفيين من القطن المصرى جيزة (80) وجيزة (90) ويرتب مختلفة (جود /فولى جود - جود - جودفير) وذلك بخلطهم بعوادم الصنف الفائق الطول جيزه 88 وتم الغزل بماكينه الغزل ذو الطرف المفتوح بنمرة 40 قطن ومعامل برم 4 ثم صباغة وتجهيز هذه الخيوط وتوصلت النتائج الى انخفاض قيمة الميكرونير ووزن الوحدة الطولية بالميلتيكس وطول ومعدل الانتظام للتيلة ومتانة الشلة ومتانة واستطالة الخيط المفرد كما ازدادت قيم معامل اختلاف وانتظام الخيط كما لم يتأثر اللون الخام بانخفاض نسبة القطن الخام ورتبته بينما كان انخفاض المتانه قليلا ولا يوجد انخفاض ملحوظ في صفات التيلة . كما تناولت دراسة طارق ، (2010) امكانية الاستفادة من عوادم الكتان بعد معالجتها لانتاج خيوط مخلوطة مع القطن لانتاج أقمشة يصلح استخدامها في المفروشات (أطقم الأسرة) لمحاولة اضافة قيمة وظيفية لتلك العوادم عن طريق الاستفادة بخلطها مع خيوط القطن الطويلة والتي تعمل كمادة حاملة أثناء مراحل التشغيل بهدف انتاج أقمشة تصلح للاستخدام كاطقم أسرة ونتيجة الخلط بين الخامتين نجد أن الخيوط المنتجة تتميز ببتاين عالي في قيم الانتظام وقيم المناطق الرفيعة والمناطق السمكية والعقدة وهي نتيجة منطقية ومتوقعة وعموما عند خلط القطن مع الكتان لا يتم الانتباه للعيوب والأساس هو انتاج خيوط أكثر جمالا ومتانة كما أكدت دراسة Rania et al, (2011) الاستفادة من بقايا الأقمشة والاكسسوارات وتوظيفها في فن تصميم الديكور . كما بينت دراسة Hanaa and Doaa, (2018) إعادة تدوير البنطلون الجينز في انتاج تصميقات حديثة سهلة التنفيذ بالإضافة الى ترشيد الانفاق على شراء الملابس من خلال إعادة تدوير البنطلون الجينز القديم بابتكار منه خمسة تصميقات حديثة مصممة بأسلوب التصميم على المانيكان. وبينت دراسة Tahany Al Ajajy & Tahany Al KaderySaied (2017) إعادة تدوير بقايا الأقمشة وتوظيفها في تصميم وتجميل الأزياء

التجارب العملية

أولاً: انتاج الخيوط: تم انتاج خيوط ذات نمر 1/8 ، 1/6.5 ، 1/9 بطريقة غزل الطرف المفتوح Open – End Spinning باستخدام بقايا عوادم بقايا الأقمشة الناتجة من صناعة الملابس بعد تقطيعها والتي اشتملت على
- انتاج خيوط قطنية ذات نمر 1/9 ، 1/8 وذلك بنسب خلط 50% عوادم ملابس قطنية : 50% بولى استر خام.

ومتعددة الاستخدامات بما يحقق الجدوى الاقتصادية منها .

أهداف الدراسة Objectives

تهدف الدراسة الى :

- 1- انتاج خيوط ذات نمر مختلفة ناتجة من تدوير عوادم بقايا الأقمشة بعد صناعة الملابس متعددة الوظائف.
- 2- انتاج خيوط من العوادم لبقايا الأقمشة تحقق الأداء الوظيفي للأقمشة متعددة الاستخدامات .
- 3- تحسين خواص الخيوط المنتجة وذلك عن طريق اجراء عليها بعض اختبارات الخيوط لمعرفة مدى ملاءمتها للاستخدام.
- 4- معرفة أفضل المراحل والعمليات التصنيعية لتحسين خواص الخيوط المنتجة بأفضل الخلطات والنمر.

فروض الدراسة Hypothesis

يستند البحث الحالى الى الفروض الأتية :

- 1- عرض وتوصيف بقايا عوادم الأقمشة بعد صناعة الملابس قابلة التدوير يمكن أن يحقق رؤية جديدة لامكانية الاستفادة منها.
- 2- استخدام غزل الطرف المفتوح يمكن أن يساهم في تحسين جودة الخيوط المنتجة من بقايا القصاصات الملبسية بعد تقطيعها واستخدامها في أغراض متعددة .
- 3- إعادة تدوير قصاصات الأقمشة الناتجة من صناعة الملابس وتوظيفها في انتاج خيوط قطنية وصوفية مخلوطة جديدة يمكن أن يحقق قيمة وظيفية ونتاجية جديدة للخيوط متعددة الاستخدامات.

أهمية البحث Significance:

- 1- تزويد المتخصصين في انتاج الخيوط والأقمشة متعددة الاستخدامات بحلول تطبيقية جديدة تحقق الجدوى الاقتصادية لتدوير بقايا عوادم الأقمشة الناتجة من صناعة الملابس.
- 2- الحصول على خيوط جديدة من بقايا قصاصات الأقمشة الناتجة من صناعة الملابس تحقق الأداء الوظيفي للخيوط متعددة الاستخدامات.
- 3- تلبية رغبات المستهلكين في الحصول على منتج متعدد الاستخدامات وباقتصاديات مناسبة للمستوى الاقتصادى السائد في المجتمع .
- 4- اقامة مشروعات صغيرة للشباب لاستغلال بقايا الأقمشة الناتجة من صناعة الملابس وإعادة تقطيعها وتدويرها لانتاج خيوط متعددة الاستخدامات وباقتصاديات مناسبة لجميع المستويات الاقتصادية السائدة في المجتمع.

حدود الدراسة

- 1- استخدام غزل القطن بطريقة الطرف المفتوح Open – End spinning
- 2- استخدام عوادم الأقمشة الناتجة من صناعة الملابس وخلطها بالبولى استر لانتاج خيوط متعددة الاستخدام.
- 3- انتاج خيوط قطنية ذات نمر 1/9 ، 1/8 وذلك بنسب خلط 50% عوادم أقمشة الملابس القطنية : 50% بولى استر خام.
- 4- انتاج خيوط قطنية بنمرة 1/8 وذلك بنسب خلط 20% عوادم أقمشة الملابس القطنية : 80% بولى استر خام.
- 5- انتاج خيوط صوفية مخلوطة بنسب بنمر 1/8 ، 1/6.5 بنسب خلط 33% عوادم أقمشة الملابس الصوفية: 33% عوادم أقمشة الملابس القطنية : 33% بولى استر خام.
- 6- قياس الخواص الميكانيكية المختلفة على تلك الخيوط ثم قياس تقييم معامل الجودة لتلك الخيوط لمعرفة مدى ملاءمتها للاستخدامات المختلفة.

منهج البحث

يعتمد هذا البحث نظرا لطبيعته على المنهج التجريبي لاعتماده على الملاحظة والفرض والتجريب.

الإطار النظرى Theoretical Framework:

مصطلحات البحث

- البرمات $1/9 = 5.6$ ، $1/8 = 5.6$ ، $1/6.5 = 5.6$
 الاختبارات المعملية للخيوط المنتجة : تم اجراء بعض الاختبارات المعملية للخيوط المنتجة وفقا للمواصفات القياسية المعتمدة وهذه الاختبارات هي :
 - قوة الشد والاستطالة طبقا للمواصفة القياسية المصرية رقم 1506 لسنة 2007.
 - المتانة طبقا للمواصفة القياسية المصرية رقم 391 لسنة 2007.
 - نمره الخيوط طبقا للمواصفة القياسية المصرية رقم 391 لسنة 2007.
 وكانت النتائج كما هي موضحة بالجدول الآتى:

التحليل الإحصائي
 تم استخدام معامل الارتباط والانحدار ومعامل تقييم الجودة للخيوط المنتجة لمعرفة مدى جودتها وملاءمتها للاستخدامات المختلفة.
النتائج والمناقشة

- انتاج خيوط قطنية بنمرة 1/8 وذلك بنسب خلط 20% عوامد ملابس قطنية : 80% بولى استر خام.
 - انتاج خيوط صوفية مخلوطة بنسب بنمر 1/8 ، 1/6.5 بنسب خلط 33% عوامد ملابس صوفية: 33% عوامد ملابس قطنية : 33% بولى استر خام.
 -6 قياس الخواص الميكانيكية المختلفة على تلك الخيوط واشتملت على قوة الشد - % للاستطالة - المتانة ثم اجراء عليها التحليلات الاحصائية الارتباط والانحدار ثم قياس تقييم معامل الجودة لتلك الخيوط لمعرفة مدى ملاءمتها للاستخدامات المختلفة.
 بيانات الغزل ونسب عوامد بقايا الأقمشة والبولى استر المستخدمة لانتاج كل نمره من النمر .
 - نوع ماكينة الغزل Sthnashors .
 - سرعة الروتور 132 ألف / دقيقة .
 - قطر الوتر = 46 مللى

جدول (1): تأثير نمره خيوط اللحمه على وقت القطع للخيوط المنتجة 50% عوامد أقمشة الملابس القطنية : 50% بولى استر و20% عوامد أقمشة الملابس القطنية : 80% بولى استر .

Regression statistics					
yR	0.056	R square	0.003		
Course of variance	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	P-value.
Regression	.005	1	.005	.022	.887 ^a
Residual	1.740	7	.249		
Total	1.746	8			
	coefficients	Std. Error	Beta	T	P-value
Intercept	1.828	.306		5.972	.001
X1	-.006-	.041	-.056-	-.148-	.887

0,3 % مما يوضح أن هذه العلاقة لها ارتباط عكسى حيث كانت قيمة p- value لنمره خيط اللحمه تعادل 0,887 حيث كلما زادت النمره قل الوقت الازم للقطع وذلك بمقدار 0,006 وكانت معادلة خط الانحدار للعلاقة السابقة كالتالى $y=1,828-0,006x$

الجدول التالى رقم 1. يوضح تحليل الانحدار والارتباط لوقت القطع للخيوط المنتجة 50% عوامد أقمشة قطنية : 50% بولى استر و20% عوامد أقمشة قطنية : 80% بولى استر من خيط لحمه عوامد ناتجة من قصاصات الملابس القطنية غزل طرف مفتوح ومن الجدول يتضح أن معامل الارتباط 0,056 عند مستوى معنوية

جدول (2): تأثير نمره خيوط اللحمه على الاستطالة للخيوط المنتجة 50% عوامد أقمشة الملابس القطنية : 50% بولى استر خام و20% عوامد أقمشة الملابس القطنية : 80% بولى استر خام .

Regression statistics					
R	0.262	R square	0.069		
Course of variance	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	P-value.
Regression	174250.676	1	174250.676	.516	.496 ^a
Residual	2364121.704	7	337731.672		
Total	2538372.380	8			
	Coefficients	Std. Error	Beta	T	P-value
Intercept	976.347	356.744		2.737	.029
X1	-34.613-	48.188	-.262-	-.718-	.496

% مما يوضح أن هذه العلاقة لها ارتباط عكسى حيث كانت قيمة p- value لنمره خيوط اللحمه تعادل 0,496 حيث كلما زادت النمره قت قوة الشد لخيوط اللحمه وذلك بمقدار 0,887 وكانت معادلة خط الانحدار للعلاقة السابقة كالتالى $y=976.347-34.613x$

الجدول التالى رقم 2. يوضح تحليل الانحدار والارتباط لوقت القطع للخيوط المنتجة 50% عوامد أقمشة قطنية : 50% بولى استر خام و20% عوامد أقمشة قطنية : 80% بولى استر خام من خيط لحمه عوامد ناتجة من عوامد الملابس القطنية غزل طرف مفتوح ومن الجدول يتضح أن معامل الارتباط 0.262 عند مستوى معنوية 6,9

جدول (3) تأثير نمره خيوط اللحمة على الاستطالة للخيوط المنتجة 50% عوادم أقمشة الملابس القطنية : 50% بولى استر خام و 20% عوادم أقمشة الملابس القطنية : 80% بولى استر.

Regression statistics						
R	0.965	R square	0.932			
Course of variance		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	P-value.
Regression	6.785	1	6.785	96.188	.000 ^a	
Residual	.494	7	.071			
Total	7.279	8				
		coefficients	Std. Error	Beta	T	P-value
Intercept	12.781	.163		78.391	.000	
X1	.216	.022		.965	.000	

هذه العلاقة لها تأثير معنوى جيد جدا على الاستطالة حيث كانت قيمة p- value لنمره خيط اللحمة تعادل صفر حيث كلما زادت النمره زادت الاستطالة بمعنوية عالية وذلك بمقدار 0,216 وكانت معادلة خط الانحدار للعلاقة السابقة كالتالى $y=12,281+0,216x$

الجدول التالى رقم 3. يوضح تحليل الانحدار والارتباط على الاستطالة للخيوط المنتجة 50% قطن : 50% بولى استر و 20% قطن : 80% بولى استر من خيط لحمه عوادم ناتجة من عوادم أقمشة الملابس القطنية غزل طرف مفتوح ومن الجدول يتضح أن معامل الارتباط 0,965 عند مستوى معنوية 93 % مما يوضح أن

جدول (4): تأثير نمره خيوط اللحمة على المتانة للخيوط المنتجة 50% عوادم أقمشة الملابس القطنية : 50% بولى استر خام و 20% عوادم أقمشة الملابس القطنية : 80% بولى استر خام .

Regression statistics						
R	0.927	R square	0.860			
Course of variance		Sum of Squares	df	Mean Square	F	P-value.
Regression	77.437	1	77.437	42.894	.000 ^a	
Residual	12.637	7	1.805			
Total	90.074	8				
		Coefficients	Std. Error	Beta	T	P-value
Intercept	11.314	.825		13.717	.000	
X1	.730	.111		.927	.000	

العلاقة لها ارتباط جيد جدا حيث كانت قيمة p- value لنمره خيط اللحمة تعادل صفر اي لها تأثير معنوى على المتانة وذلك بمقدار 0,730 وكانت معادلة خط الانحدار للعلاقة السابقة كالتالى $y=11,314+0,730x$

الجدول التالى رقم 4. يوضح تحليل الانحدار والارتباط لوقت القطع للخيوط المنتجة 50% قطن : 50% بولى استر و 20% قطن : 80% بولى استر من خيط لحمه عوادم ناتجة من قصاصات الملابس القطنية غزل طرف مفتوح ومن الجدول يتضح أن معامل الارتباط 0,927 عند مستوى معنوية 86 % مما يوضح أن هذه

جدول (5): تأثير نمره خيوط اللحمة على الشغل المبذول للخيوط المنتجة 50% عوادم أقمشة الملابس القطنية : 50% بولى استر خام و 20% عوادم أقمشة الملابس القطنية : 80% بولى استر خام.

Regression statistics						
R	0.943	R square	0.889			
Course of variance		Sum of Squares	df	Mean Square	F	P-value.
Regression	1034039.568	1	1034039.568	55.870	.000 ^a	
Residual	129556.442	7	18508.063			
Total	1163596.010	8				
		Coefficients	Std. Error	Beta	T	P-value
Intercept	3328.491	83.512		39.856	.000	
X1	84.318	11.281		.943	.000	

قطن : 80% بولى استر من خيط لحمه عوادم ناتجة من عوادم أقمشة الملابس القطنية غزل طرف مفتوح ومن الجدول يتضح أن

الجدول التالى رقم 5. يوضح تحليل الانحدار والارتباط للشغل المبذول للخيوط المنتجة 50% قطن : 50% بولى استر و 20%

معامل الارتباط 0,943 عند مستوى معنوية 88,9 % مما يوضح أن هذه العلاقة لها ارتباط جيد جدا حيث كانت قيمة p-value | لنمرة خيط اللحمة تعادل صفر وذلك بمقدار 84,318 وكانت معادلة $y=3328,491+84,318x$ خط الانحدار للعلاقة السابقة كالتالي
جدول (6): تأثير نمرة خيوط اللحمة على وقت القطع للخيوط المنتجة 33% عوادم أقمشة صوفية: 33% عوادم أقمشة قطنية : 33% بولي استر خام بنمر 1/6.5، 1/8.

Regression statistics					
R	0.961	R square	0.924		
Course of variance	Sum of Squares	df	Mean Square	F	P-value.
Regression	.066	1	.066	48.953	.002 ^a
Residual	.005	4	.001		
Total	.072	5			
	coefficients	Std. Error	Beta	T	P-value
Intercept	.820	.146		5.622	.005
X1	.140	.020	.961	6.997	.002

الجدول التالي رقم 6. يوضح تحليل الانحدار والارتباط لوقت القطع للخيوط المنتجة من خيط لحمة عوادم غزل طرف مفتوح ناتجة من 33% قصاصات صوفية: 33% عوادم أقمشة الملابس القطنية : 33% بولي استر خام ومن الجدول يتضح أن معامل الارتباط $y=1,820 + 0,140x$ للعلاقة السابقة كالتالي
جدول (7): تأثير نمرة خيوط اللحمة على قوة الشد للخيوط المنتجة 33% عوادم أقمشة صوفية: 33% عوادم أقمشة قطنية : 33% بولي استر خام بنمر 1/6.5، 1/8.

Regression statistics					
R	0.964	R square	0.930		
Course of variance	Sum of Squares	df	Mean Square	F	P-value.
Regression	12778.935	1	12778.935	52.900	.002 ^a
Residual	966.269	4	241.567		
Total	13745.204	5			
	coefficients	Std. Error	Beta	T	P-value
Intercept	1221.867	61.664		19.815	.000
X1	-61.533-	8.460	-.964-	-7.273-	.002

الجدول التالي رقم 7. يوضح تحليل الانحدار والارتباط لقوة الشد للخيوط المنتجة 33% عوادم أقمشة صوفية: 33% عوادم أقمشة قطنية : 33% بولي استر خام بنمر 1/6.5، 1/8 من خيط لحمة عوادم غزل طرف مفتوح ومن الجدول يتضح أن معامل الارتباط 0,964 عند مستوى معنوية 93 % مما يوضح أن هذه العلاقة لها ارتباط جيد جدا حيث كانت قيمة p-value لنمرة خيط اللحمة تعادل 0,002 حيث كلما زادت النمرة قل الوقت اللازم للقطع وذلك بمقدار 61,533 وكانت معادلة خط الانحدار للعلاقة السابقة كالتالي $y=1221,867-61,533x$
جدول (8) تأثير نمرة خيوط اللحمة على الاستطالة للخيوط المنتجة للخيوط المنتجة 33% عوادم أقمشة صوفية: 33% عوادم أقمشة قطنية : 33% بولي استر خام بنمر 1/6.5، 1/8

Regression statistics					
R	0.961	R square	0.924		
Course of variance	Sum of Squares	df	Mean Square	F	P-value.
Regression	2.898	1	2.898	48.720	.002 ^a
Residual	.238	4	.059		
Total	3.136	5			
	coefficients	Std. Error	Beta	T	P-value
Intercept	5.457	.968		5.639	.005
X1	.927	.133	.961	6.980	.002

الجدول التالي رقم 8. يوضح تحليل الانحدار والارتباط لوقت القطع للخيوط المنتجة 50% قطن : 50% بولي استر و20% قطن : 80% بولي استر من خيط لحمة عوادم ناتجة من عوادم أقمشة الملابس القطنية غزل طرف مفتوح ومن الجدول يتضح أن معامل

الارتباط 0,056 عند مستوى معنوية 0,3 % مما يوضح أن هذه العلاقة لها ارتباط عكسي حيث كانت قيمة p- value لنمرة خيط للحممة تعادل 0,887 حيث كلما زادت النمرة قل الوقت اللازم للقطع
 وذلك بمقدار 0,006 وكانت معادلة خط الانحدار للعلاقة السابقة كالتالي $y=1,828-0,006x$
 جدول (9): تأثير نمرة خيوط اللحممة على المتانة للخيوط المنتجة 33% عوادم أقمشة صوفية: 33% عوادم أقمشة قطنية : 33% بولي استر خام بنمر 1/6.5، 1/8.

Regression statistics					
R	0.655	R square	0.429		
Course of variance	Sum of Squares	df	Mean Square	F	P-value.
Regression	.101	1	.101	3.007	.158 ^a
Residual	.135	4	.034		
Total	.236	5			
	coefficients	Std. Error	Beta	T	P-value
Intercept	7.923	.728		10.876	.000
X1	.173	.100	.655	1.734	.158

الجدول التالي رقم 9. يوضح تحليل الانحدار والارتباط المتانة للخيوط المنتجة 33% عوادم أقمشة صوفية: 33% عوادم أقمشة قطنية : 33% بولي استر خام بنمر 1/6.5، 1/8 من خيط لحممة عوادم ناتجة من عوادم أقمشة الملابس القطنية والصوفية غزل طرف مفتوح ومن الجدول يتضح أن معامل الارتباط 0,655 عند مستوى معنوية 42,9 % مما يوضح أن هذه العلاقة لها ارتباط جيد حيث كانت قيمة p- value لنمرة خيط اللحممة تعادل 0,158 وذلك بمقدار 0,173 وكانت معادلة خط الانحدار للعلاقة السابقة كالتالي $y=7,923+0,173x$
 جدول (10): تأثير نمرة خيوط اللحممة على الشغل المبدول للخيوط المنتجة 33% عوادم أقمشة صوفية: 33% عوادم أقمشة قطنية : 33% بولي استر خام بنمر 1/6.5، 1/8.

Regression statistics					
R	0.998	R square	0.996		
Course of variance	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	P-value.
tRegression	4641121.500	1	4641121.500	1.068E3	.000 ^a
Residual	17381.876	4	4345.469		
Total	4658503.376	5			
	coefficients	Std. Error	Beta	T	P-value
Intercept	-5325.333-	261.536		-20.362-	.000
X1	1172.667	35.882	.998	32.681	.000

الجدول التالي رقم 10. يوضح تحليل الانحدار والارتباط لوقت القطع للخيوط المنتجة من خيط لحممة عوادم ناتجة من قصاصات الملابس القطنية غزل 33% عوادم أقمشة صوفية: 33% عوادم أقمشة قطنية : 33% بولي استر خام بنمر 1/6.5، 1/8. طرف مفتوح ومن الجدول يتضح أن معامل الارتباط 861056 عند مستوى معنوية 74 % مما يوضح أن هذه العلاقة لها ارتباط جيد جدا حيث كانت قيمة p- value لنمرة خيط اللحممة تعادل 0,028 حيث كلما قلت النمرة زاد الشغل المبدول لقطع الخيوط المنتجة من العوادم وذلك بمقدار 92,667 وكانت معادلة خط الانحدار للعلاقة السابقة كالتالي $y=3185,333 - 92,677x$
 جدول (11): معامل الجودة للخيوط القطنية المنتجة من 50% عوادم أقمشة قطنية : 50% بولي استر خام و20% عوادم أقمشة قطنية : 80% بولي استر خام والخيوط المنتجة من 33% عوادم أقمشة صوفية: 33% عوادم أقمشة قطنية : 33% بولي استر خام.



رقم العينة	القوة	الإستطالة	المتانة	معامل الجودة	الترتيب
1	11.71	14.9	19.83	15.48	1
2	11.51	14.56	15.6	13.89	2
5	11.01	12.91	12.12	12.01	3
6	7.29	12.87	9.31	9.82	4
7	8.22	11.48	9.05	9.58	5

يوضح جدول 11. معامل الجودة للخيوط المنتجة من 50% عوادم أقمشة قطنية : 50% بولي استر خام و20% عوادم أقمشة قطنية : 80% بولي استر خام والخيوط المنتجة من 33% عوادم أقمشة صوفية: 33% عوادم أقمشة قطنية : 33% بولي استر خام وكانت أعلى قيمة لمعامل الجودة للخيوط المنتجة من 50% قصاصات قطنية : 50% بولي استر خام بنمرة 1/9 يلبيها الخيوط المنتجة من



أقمشة صوفية : 33% عوادم أقمشة قطنية : 33% بولى استر خام بنمرة 1/6.5 وذلك من حيث الخواص الميكانيكية التي تم قياسها على تلك الخيوط والتي اشتملت على قوة الشد - الاستطالة - المتانة - النمره.

50% عوادم أقمشة قطنية : 50% بولى استر خام نمره 1/8 يليها الخيوط المنتجة من 20% عوادم أقمشة قطنية : 80% بولى استر خام نمره 1/8 وكانت أقل القيم لمعامل الجودة للخيوط المنتجة من 33% عوادم أقمشة صوفية : 33% عوادم أقمشة قطنية : 33% بولى استر خام بنمرة 1/8 يليها الخيوط المنتجة من 33% عوادم



شكل (1-5) تقييم معامل الجودة للخيوط القطنية والصوفية المخلوطة المنتجة من بقايا أقمشة الملابس.



شكل (1-2) تقييم معامل الجودة للخيوط المنتجة من 50% عوادم أقمشة قطنية : 50% بولى استر خام بنمرة 1/9 50% عوادم أقمشة قطنية : 50% بولى استر خام بنمرة 1/8



شكل (3-4) تقييم معامل الجودة للخيوط المنتجة من 20% عوادم أقمشة قطنية : 80% بولى استر خام نمره 1/6.5 والخيوط المنتجة من 33% عوادم أقمشة صوفية : 33% عوادم أقمشة قطنية : 33% بولى استر خام بنمرة 1/8.



شكل رقم (5) تقييم الجودة باستخدام خرائط الردار للخيوط المنتجة من 33% عوادم أقمشة صوفية : 33% عوادم أقمشة قطنية

: 33% بولى استر خام بنمرة 1/6.5

وكانت أعلى قيم معامل الجودة للخيوط المنتجة من 50% عوادم أقمشة قطنية : 50% بولى استر خام وذلك مبين بالشكل رقم (1) وأقل قيمة لمعامل الجودة للخيوط المنتجة من 33% عوادم أقمشة

تبين الأشكال من من 1 إلى 5 تقييم معامل الجودة للخيوط القطنية والصوفية المخلوطة المنتجة من عوادم أقمشة الملابس القطنية والصوفية بعد تفتيحها وإنتاج خيوط من من غزل الطرف المفتوح

- 5-6 أبريل.
- أمير حامد أمين الشقنقيري (2009) " برنامج تطبيقي لتنظيم مراحل تجهيز بعض الملابس المصنعة من الأقمشة القطنية - رسالة ماجستير - كلية الاقتصاد المنزلي - جامعة المنوفية .
 - زينب أحمد عبدالعزيز (2004) " اعادة تدوير العوادم النسجية الصلبة فى صناعة الملابس الجاهزة وأثر ذلك على الجانب البيئى والاقتصادى " رسالة دكتوراه - كلية الاقتصاد المنزلي - جامعة المنوفية .
 - طارق صبحى مصطفى هندوى (2010) " امكانية الاستفادة من عوادم الكتان بعد معالجتها لانتاج خيوط مخلوطة مع القطن لانتاج أقمشة يصلح استخدامها فى المقروشات أطقم الأسرة " رسالة ماجستير - كلية الفنون التطبيقية - جامعة حلوان - قسم الغزل والنسيج والتريكو.
 - عبير عرفه منصور (2008) " انتاج غزل مصبوغ بتكلفة منخفضة وجودة مقبولة من خلط بعض أصناف القطن المصرى بعوادم التمشيط - مجلة العلوم الزراعية - جامعة المنصورة العدد 33 ديسمبر.
 - قوة الشد والاستطالة طبقا للمواصفة القياسية المصرية رقم 1506 لسنة 2007.
 - مجدى عبدالنعم المسيرى وآخرون (2004) "تكنولوجيا غزل القطن - صندوق دعم صناعة الغزل والنسيج.
 - معروف أحمد معروف محمد (1999) " تأثير بعض أنواع الحياكات والغرز على الخواص الطبيعية والميكانيكية لبعض الملابس عالية التحمل - رسالة ماجستير - كلية الاقتصاد المنزلي - جامعة المنوفية.
 - نمره الخيوط طبقا للمواصفة القياسية المصرية رقم 391 لسنة 2007.

Hanaa AL Nawawy and Doaa Al Katry (2018) Recycled jeans in innovating women clothing using design on the mannequin technique International design journal Volume (8) p.1-13.
Rania F.El newashy , Marwa A. Ali ,Monalo JRIC/ Utilization of textile clothing accessories and fabrics wastes in functional design of decoration , 1st smartex – Egypt (2011) world textile conference , kafreisheikh university . Egypt , Nov,22nd – 24th.
Tahany Al Ajajy & Tahany Al KaderySaied (2017) Recycling of Cloth leftovers for use in Fashion Design and Decoration International design journal Volume (7) p.1-6.

صوفية: 33% عوادم أقمشة قطنية : 33% بولى استر خام بنمره 1/6.5 وذلك من حيث قياس الخواص المختبرة على تلك الخيوط والتي اشتملت على قوة الشد - الاستطالة - المتانة - النمره.

التوصيات Recommendations:

- 1- اعادة تدوير عوادم بقايا الأقمشة الناتجة من صناعة الملابس لانتاج خيوط بطريقة الغزل ذات الطرف المفتوح ونتاج منها أقمشة ذات استعمالات متعددة.
- 2- التوسع فى الدراسات والأبحاث لعوادم بقايا الأقمشة الناتجة من صناعة الملابس بكافة أنواعها وأشكالها وطرق الاستفادة منها لصناعة الأقمشة.
- 3- انتاج ملابس من عوادم بقايا الأقمشة متعددة الاستخدامات وقيمة اقتصادية منخفضة وذات مظهر جمالى يسمح باستخدامها للأغراض المختلفة.
- 4- تشجيع الشباب على اقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة بالاستفادة من عوادم بقايا الأقمشة ونتاج منها الخيوط والأقمشة متعددة الاستخدامات وبسعر يناسب الفئات المختلفة.
- 5- ضرورة وجود قسم خاص فى كل شركة غزل ونسيج وذلك لعمل احصاء وتقدير لكمية العوادم لبقايا الأقمشة والعمل على تقليلها بالقدر الذى لا يؤثر على جودة المنتج.
- 6- تعميم الأساليب المبتكرة ونتائج هذا البحث على المستوى الانتاجى بمصانع وشركات الغزل والنسيج ومحاولة فتح أسواق خاصة بالأقمشة المنتجة من عوادم بقايا الأقمشة.
- 7- انشاء مراكز بحثية تكون مهمتها امداد الوحدات الانتاجية بالمصانع بنتائج البحوث التطبيقية بهدف النهوض بصناعة المنسوجات بمصر.
- 8- ملاحظة التطور والتقدم فى تكنولوجيا صناعة عوادم الأقمشة والعمل على الاستفادة من نتائج البحوث للنهوض بهذا النوع من انتاج المنسوجات.

مقترحات ببحوث مستقبلية:

- 1- اعادة تدوير عوادم بقايا الأقمشة الناتجة من صناعة الملابس ببعض مصانع الغزل والنسيج للنهوض بصناعة المنسوجات بجمهورية مصر العربية.
- 2- دراسة امكانية تأثير اختلاف نوع التجهيز على جودة وخواص الأداء الوظيفى للأقمشة المنتجة من عوادم بقايا الأقمشة.
- 3- امكانية تحسين الجودة وخواص الأداء الوظيفى للأقمشة المنتجة من عوادم بقايا الأقمشة.
- 4- كيفية التغلب على مشكلات اعادة تدوير عوادم بقايا الأقمشة بمصانع الغزل والنسيج بجمهورية مصر العربية.

المراجع Reference :

- أشرف محمود هاشم - السيد أحمد أحمد النشار - أحمد فتحى محمد علام (2016) " تدوير عوادم بعض مراحل غزل القطن وتوظيفها لانتاج خيوط وأقمشة عالية التحمل متعددة الأغراض " المؤتمر الدولى الرابع - العربى الثامن عشر للاقتصاد المنزلى