

## معالجة أقمشة الشاش بالنانوكيتوزان للإستخدام في المجال الطبي Treatment of Gauze Fabrics with Chitosan Nano Particles for Use in Medical Fields

وسام أسامة عبد الرؤوف

مدرس الملابس والنسيج – شعبة الاقتصاد المنزلي الريفي – كلية الزراعة – جامعة الزقازيق

سمير أحمد مرغني محجوب

أستاذ الميكروبيولوجيا المساعد بقسم الميكروبيولوجيا الزراعية – كلية الزراعة – جامعة الزقازيق

### كلمات دالة: Keywords

تكنولوجيا النانو

Nano technology

الأداء الوظيفي

functional

performance

الشاش الطبي السميك

Gauze

تنشيط نشاط البكتيريا

bacteria inhibition

### ملخص البحث Abstract

يهدف هذا البحث إلي الإستفادة من تقنيه النانو تكنولوجي في تحسين الأداء الوظيفي للشاش السميك وقد أجريت الدراسة بإستخدام ٢% من النانوكيتوزان بثلاثة بتركيزات مختلفة ٢,٥ - ٥ - ١٠ ملي / لتر لمعالجة الشاش السميك القطني ١٠٠% ثم إجراء الإختبارات البحتية المعملية المتمثلة في (وزن المتر المربع – زمن إمتصاص الماء. وكذلك الإختبارات الميكروبية لمقاومة البكتيريا السالبة لجرام والموجبة لجرام وذلك لمعرفة التغير في خواص الأقمشة المعالجة ولتحديد أفضل التركيزات للنانوكيتوزان وقد أظهرت النتائج أن معالجة الشاش الطبي السميك محل الدراسة بالنانو كيتوزان يكسبها مقاومة للبكتيريا السالبة لجرام – Klebsiella SPP – Staphylococcus Acenitobacter SPP – Escherichia coli ومقاومة البكتيريا الموجبة لجرام Staphylococcus aureas – Listeria monocytogenes – Bacillus Cereus وكلما إرتفع تركيز النانوكيتوزان إرتفعت درجة تنشيط نشاط البكتيريا الموجبة والسالبة لجرام ومن ثم تكون ملاءمة أكثر للإستخدام الطبي من الإصابة بالإمراض مقارنة بالشاش الطبي الغير معالج وقد أسفر البحث عن أفضل التركيزات المستخدمة التي تحقق خواص الأداء الوظيفي للشاش الطبي السميك المعالج بجسيمات النانوكيتوزان بتركيز ١٠ ملي / لتر حيث حقق هذا التركيز أعلى قيمة لوزن المتر المربع وزيادة زمن القابلية لأمتصاص الماء للشاش الطبي السميك ويرجع ذلك نتيجة المعالجة بزيادة تركيزها تمتلى المسافات بين ألياف الشاش السميك بالنانوكيتوزان فيزيد من وزن المتر المربع وزمن الامتصاص للماء وأن أقل تركيز هو ٢,٥ ملي/لتر المعالج بالنانوكيتوزان للشاش الطبي السميك والمعالجة بالنانو كيتوزان بتركيزاتها المختلفة يحسن من وزن المتر المربع وزمن إمتصاص الماء وذلك عند المقارنة بالكنترول الذي لم يعامل بجسيمات النانو كيتوزان

Paper received 10<sup>th</sup> May 2017, accepted 26<sup>th</sup> June 2017, published 1<sup>st</sup> of April 2017

### مقدمة Introduction

الدراسات العملية لا بد أن تواكب عصر التكنولوجيا والانفتاح التقني والمعرفي وقد أحدثت تقنيه النانو وتطبيقاتها ثورة علمية حديثة تبشر بقفزة هائلة في فروع العلم قاطبة وبخاصة في مجال الصناعات النسيجية أثناء التصنيع أو التجهيز (Felcher, 2008) وفي هذا الأطار أهتمت الدراسة بتجهيز الشاش الطبي السميك بإستخدام النان كيتوزان للحد من البكتيريا والوقاية من الأمراض في المجال الطبي.

وتعتبر التكنولوجيا النانوميتريّة ثورة صناعية علمية حديثة تهتم بها الآن جميع دول العالم خصوصاً الولايات المتحدة الأمريكية واليابان والصين ودول الإتحاد الأوروبي، وأقتبست التقنيه النانوية إسم النانو تكنولوجي من النانومتر وهو وحدة قياس تبلغ واحد من مليار جزء من المتر وهي أصغر جسيم في الطبيعة، ويستخدم في بناء المنتج النانو ميتري أحد النظاميين الأتيين:- (A. Hebeish and et al., 2011)

١- نظام البناء من القمة إلي القاعدة: ويعني تصغير وحدات البناء حتي مستوي النانومتر.

٢- نظام البناء من القاعدة إلي القمة: ويعني تكبير الوحدات البنائية بإدخال ذرات أو جزيئات فردية في تفاعلات لتكوين مواد كيميائية ومواد بيولوجية ثم إدخال هذه المواد في بناء مكونات نانومترية كما يتضح بالشكل (١) وفي هذا الأطار إهتمت الدراسة بتكنولوجيا النانوكيتوزان لما لها من خصائص تسمح بإستخدامها في تجهيز الشاش الطبي السميك. وتمكنت دراسة (Mahaparta, 2008) من تحضير مواد نانوميتريّة من الكيتوزان وإستخدامها في معالجة الأقمشة الطبية لأكسابها مقاومة للبكتيريا . وأكدت دراسة (علي حبيش، ٢٠٠٩) من إمكانية الإستفادة من تطبيق تكنولوجيا النانو علي المواد المساعدة في عملية البوش لرفع كفاءة قوة الالتصاق بين المواد المستخدمة في خطة البوش وألياف القطن والبولي استر كخيوط سداء. واهتمت دراسة (إيمان رأفت، ٢٠١٢) بتطبيق تكنولوجيا

النانو علي أقمشة الجلود الطبيعية والصناعية لإضافة قيم جمالية ووظيفية جديدة في صناعة الملابس الجاهزة. وقد توصلت دراسة (Qingashan, 2012) إلي إستخدام النانو سلفر والكيتوزان في تجهيز الأقمشة القطنية غير المنسوجة لإعطائها مقدرة عالية علي نفاذية الماء والهواء ومقاومة البكتيريا الإيكولاي. وقامت دراسة (منالي البيسي وآخرون، ٢٠١٤) بإستخدام عسل النحل كمواد أمنية بئياً لإختزال نترات الفضة وتنشيط دقائق الفضة النانوميتريّة المكونة لمعالجة الأقمشة القطنية ضد البكتيريا. وذكرت دراسة (رحاب وآخرون، ٢٠١٥) أهمية معالجة أقمشة الشاش بالكيتوزان المحمل بجسيمات الفضة النانوميتريّة لإستخدامها في المجال الطبي. ووجد (C.J. Park, 2009) أن هناك بعض المشكلات التي تواجه المرضى والأطباء عند استخدام هذه الأقمشة حيث أن هذه الأقمشة تستخدم كإربطة وكمضادات للجروح والتقيحات بعد إجراء العمليات الجراحية وغيرها وبالتالي تواجه أنواع مختلفة من البكتيريا. ومع التطور العلمي الكبير الذي حدث في مجال تجهيزات الأقمشة ومع زيادة الوعي الصحي زادت أهمية تجهيز الأقمشة الطبية لمقاومة نمو الميكروبات وأيضاً الوقاية من نقل وإنتشار الكائنات الدقيقة والتخلص من الروائح التي يسببها تكاثر الميكروبات، بالإضافة إلي تفادي الفقد في خواص الأداء للأقمشة نتيجة التآكل الذي يسببه نمو الكائنات الدقيقة علي المنسوجات لذا يتجه العالم إلي الاهتمام بتجهيز الأقمشة ضد البكتيريا بإستخدام معالجات حديثة وخاصة مع توغل النانو تكنولوجي في جميع المجالات (Youbo, 2012) . ويستخدم الكيتوزان والنانو سلفر للتجهيز ضد البكتيريا حيث يعطوا المنسوجات خواص مضادة للميكروبات ومنع نموها وتقلل النتائج الغير مرغوب فيها. (Chen, C, Y 2008) . وقام (Park, 2009) بمعالجة الأقمشة القطنية بجسيمات الفضة النانوميتريّة لأكسابها خاصية مقاومة البكتيريا السالبة والموجبة لجرام. وتناول (orthue, 2012) التجهيز لمقاومة نمو البكتيريا علي بعض خواص الأداء الوظيفي لبعض الملابس وتم تحديد

السميك للتوصل إلى التركيز الأكثر قابلية في مقاومة البكتيريا.

### أهمية البحث Significance

- مواكبة التقنيات العالمية لتطبيق أبحاث تكنولوجيا النانو في مجال صناعة المنسوجات لاسيما بالمجال الطبي.
- الحد من تعرض الشاش الطبي السميكة للإصابة بالبكتيريا الموجبة أو السالبة لجرام عن طريق الحد من نشاطها وتثبيت نموها باستخدام تكنولوجيا النانو كيتوزان.
- تحسين خواص الأداء الوظيفي لأقمشة الشاش الطبي السميكة باستخدام تكنولوجيا النانو كيتوزان.

### فروض البحث Hypothesis

- توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين تركيز مادة المعالجة والخواص الوظيفية للشاش الطبي السميكة.
- توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين تركيز مادة المعالجة وتثبيت نشاط نمو البكتيريا السالبة.
- توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين تركيز مادة المعالجة وتثبيت نشاط نمو البكتيريا الموجبة لجرام.

### منهج البحث Methodology

#### المنهج التجريبي

### الإطار النظري Theoretical frame work

#### الأقمشة الطبية:-

إن استخدام الأقمشة الطبية يرجع تاريخها إلى عدة قرون ماضية وقد ظهر التطور في الأقمشة الطبية بحيث تلائم التراكيب النسيجية، والأساليب التنفيذية والخامات المستخدمة مع وظيفة المنتج والوضع الاقتصادي القائم، وتصنف الأقمشة الطبية طبقاً لتحللها إلى الألياف التي تتحلل بيولوجياً (Jia, 2007) - تقسيم الأقمشة المستخدمة في المجالات الطبية:-

- \* الأنسجة الغير مزروعة بالجسم مثل الضمادات الجراحية - ضمادات العيون - الشاش الطبي.
- \* الأنسجة المزروعة بالجسم مثل الخيوط الجراحية، الأربطة الصناعية، ترقيع الأوعية الدموية، والمفاصل الصناعية. (Park, 2009).

أقمشة الحماية الطبية: يقصد بمنتجات الحماية الطبية تلك المنتجات المستخدمة ضد العدوي وضد إنتقال الأمراض المعدية كما تعتبر من أهم القطاعات في مجال الطب والجراحة وذلك لأنها تشمل نطاق واسع من المنتجات ذات الاستخدام المستمر والذي لا يمكن الاستغناء عنه حيث أنها تستخدم ككل من المرضى، والعاملين في القطاع الصحي لتوفير الحماية والأمان (مبارك، ٢٠٠٧).

ومن هنا يمكن تقسيم استخدام المنتجات الصحية إلى قسمين كالآتي:-

- استخدام للمرة الواحدة Disposable : وهو الاستخدام الأكثر شيوعاً واتساعاً.
- استخدام المنتج أكثر من مرة بعد الغسيل والتعقيم Durable (عبد الله، ٢٠٠٥).

#### مواصفات الأقمشة الطبية:-

إن إختيار الأقمشة المستخدمة في المنتجات الطبية سواء التي تستخدم لمرة واحدة، أو متعددة الاستخدام يجب أن تمر باختبارات الجودة لتحديد مدى ملاءمتها الوظيفية للاستخدام وتأكيد جودتها.

#### البكتيريا:-

هي كائنات وحيدة الخلية تنتمي إلى مجموعة من البدائيات، وهي صغيرة جداً ويتراوح طول خلية البكتيريا بين ٣-١٠ ميكرون /١ ١٠٠٠ ملم وهي لا ترى بالعين المجردة وتري بالمجهر المركب وتعيش البكتيريا في كل مكان تقريباً علي سطح الأرض وهي ذات أشكال مختلفة فهي إما عصوية أو كروية أو حلزونية وتسبب البكتيريا أمراضاً عديدة للإنسان والحيوان والنبات.

أفضل ظروف تجهيز توفر أعلى مقاومة لبكتيريا *Staphylo Coccus aureus* دون الإقلال بقدرة الأقمشة علي الإمتصاص وذلك في ظروف تجهيز وتركيزات مختلفة من المادة المقاومة للبكتيريا كذلك تحديد تأثير التجهيز علي بعض الخواص الوظيفية للملابس تم إنتاج جيل جديد من المنسوجات لها خصائص دائمة مضادة للميكروبات حيث تم التحكم في العوامل المضادة للجراثيم في التركيب الجزيئي للألياف، وخلق رابطة دائمة بين الألياف بحيث لا تتأثر بالغسل والأرتداء أو تقلل من الفعالية وأكدت الدراسة علي أن عينات النسيج تتغير خواصها مع الكيتوزان حيث تبين أن عينات النسيج تتغير خواصها مع الكيتوزان حيث تبين وجود عامل طبيعي مضادات الميكروبات مصنوعة من الأهداف والسرطانات الأخرى وتصل إلي ٩٠% فعالية ضد ثلاثة من الكائنات الدقيقة (الملبنة، كولاي، المكورات السببية (Mohamed 2012)). توصل

(Sanyakamd, 2013) إلي اعداد جسيمات متناهية الصغر من الكيتوزان حيث الثبات والاستقرار باستخدام تشتت الضوء الحيوي، وتركز الدراسة علي الناحية الفسيولوجية المختارة من الجسيمات النانوية كما وضحت أهمية إستقرار الجسيمات النانوية للكيتوزان. تم تجهيز الأقمشة القطنية الغير منسوجة ضد البكتيريا باستخدام النانو سلفر والكيتوزان وتم إعداد مركب من جسيمات الفضة المحملة بالكيتوزان باستخدام كبسولات ميكرونية من الكيتوزان الهلامية في وسط مائي وفي درجة الحرارة المحيطة وتم إستخدامة في تجهيز الأقمشة وتوصلت الدراسة أن هذه الأقمشة المعالجة تكون لها مقدرة عالية علي نفاذية الماء والهواء ومقاومة بكتيريا الأيكولاوي. (Youbo, 2012) تم علاج الجروح والأنسجة بجسيمات النانو، حيث تم إصلاح الجروح والأنسجة والأعضاء الرخوة، وتوصلت الدراسة إلي إنتاج لاصقاً جيلاتينياً وأنسجة بيولوجية من جسيمات النانو في محلول مائي ليوضع علي الجروح، ويمتزج مع الجيلاتين أو الأنسجة ليقوم بربط الجسيمات ببعض مما يشكل عدة روابط بين السطحين فتحدث عملية التئام الجلد في ثوان عده (Patra, 2012). وأشارت (رحاب وأخرون، ٢٠١٥) عن مدى تأثير معالجة أقمشة الشاش بالكيتوزان المحمل بجسيمات الفضة النانوميتريية والتوصل لأنسب تركيزات المعالجة بكتلاً من الكيتوزان وجسيمات الفضة النانوميتريية وإيضاً أفضل ترتيب للمعالجة لتحسين الخواص الوظيفية لتلك الأقمشة. وتوصلت (سالي، ٢٠١٦) إلي الإستفادة من تقنية النانو تكنولوجيا في تحسين الأداء الوظيفي لملابس الرياضيين الداخلية وأجريت الدراسة باستخدام جسيمات الفضة النانوميتريية.

وتمكن (Laird and Riley, 2016) ان استخدام المواد المضادة للميكروبات على المنسوجات المستخدمة في البيئات الطبية يزداد تقدماً لمكافحة العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية حيث انها تكون قادرة على تقليل نمو الميكروبات والقضاء عليها ولذلك يتم تطبيقها على النسيج سواء على الضمادات أو الفريق الطبي أو المنتجات مثل الستائر. ومما سبق تتحدد مشكلة الدراسة التي تكمن في تعرض الشاش الطبي للإصابة بالأمراض حيث يعد بيئة مناسبة لنمو البكتيريا ومن هذا المنطلق جاءت فكرة الدراسة التي تتشدد في توظيف تكنولوجيا النانو كيتوزان في تحسين الأداء الوظيفي للشاش الطبي السميكة في المجال الطبي.

### أهداف الدراسة Objectives

- دراسة إمكانية تطبيق تكنولوجيا النانو في تجهيز الشاش السميكة في المجال الطبي.
- معالجة الشاش الطبي السميكة بجسيمات النانو كيتوزان للوقاية من البكتيريا والإصابة بالأمراض.
- استخدام تركيزات مختلفة من النانو كيتوزان علي الشاش الطبي

لتر لمدة ١٢ ساعة ثم سحبها علي جهاز البادر وتجفيفها في الهواء ثم وضعها في الفرن عند درجة حرارة ١٢٠م لمدة دقيقتان لتحميصها وذلك بمعامل النسيج بالمحلة الكبرى.

### الاختبارات المعملية The laboratory Tests

أولاً: الإختبارات الوظيفية للشاش السميكة اشتملت علي:-  
١- وزن المتر المربع وذلك طبقاً للمواصفة القياسية.

KARL SCHRODERKG Material Prufma Schinen  
Bergstr./D – 6940 Weinheim

٢- زمن امتصاص الماء

AATCC Test method 79 – 2000. Absorbency of  
Bleached Textiles

وتمت هذه الاختبارات بمعامل النسيج بالمحلة الكبرى.

ثانياً: الإختبارات الميكروبيولوجية اشتملت علي:-

- ١- البكتيريا الموجبة لجرام حيث تم قياس مدي مقاومة البكتيريا الموجبة لجرام لمادة المعالجة بتركيزاتها المختلفة علي الشاش الطبي السميكة واشتملت علي *Staphylo Coccus cereus* (*Bacillus Cereus* – *Listeria monocytogenes*)
  - ٢- مقاومة البكتيريا السالبة لجرام لمادة المعالجة بتركيزاتها المختلفة علي الشاش الطبي السميكة واشتملت علي (*Klebsiella SPP* – *Acenitobacter SPP*)
- Escherichia Coli* وتمت الإختبارات الميكروبيولوجية بمعامل قسم الميكروبيولوجي – كلية الزراعة – جامعة الزقازيق.

### النتائج Results:

يعد تسجيل الإختبارات ومعالجتها إحصائياً باستخدام L.S.D (السياد وآخرون، ١٩٩٨) لكل متغير من متغيرات الدراسة لإختبارات النسيج المختلفة كانت النتائج علي النحو التالي:-

جدول (١) معنوية تأثير تركيز ٢% من النانو كيتوزان ٢,٥ ملي/لتر علي وزن المتر المربع للشاش الطبي السميكة حيث زاد وزن المتر المربع بزيادة تركيز النانو كيتوزان حيث سجل تركيز ١٠ مل/لتر من ٢% من النانو كيتوزان أعلى قيمة لوزن المتر المربع للشاش السميكة الطبي يليها تركيزي ٢,٥، ٥ مل / لتر وذلك عند المقارنة بالعينة الكنترول التي لم تعامل بالنانو كيتوزان وذلك يتفق مع دراسة (Rajendran and Sivalingam,2013) استخدام الشيتوزان مع أكسيد الزنك يعطى متانة أفضل علي النسيج القطنى ويتفق مع (Ahmed and etal,2011) أن استخدام الشيتوزان الفطرية وتطبيقها علي المنسوجات القطنية تعطي متانة لتلك الأقمشة ويتفق مع (Hurfaizey et al,2012) استخدام المواد النانوية الوظيفية انخفاض الوزن الأساسي وتستخدم في تطبيقات الحماية للمنسوجات.

يوضح الشكل (١) أن النانو كيتوزان ٢% بتركيزاته المختلفة يؤثر علي وزن المتر المربع حيث أنه بزيادة تركيز النانو كيتوزان يزداد وزن المتر المربع للشاش الطبي السميكة وذلك عند المقارنة بالعينة الكنترول حيث حقق تركيز ١٠ ملي / لتر أعلى قيمة لوزن المتر المربع وكانت أقل قيمة لوزن المتر المربع عند تركيز ٢,٥ ملي / لتر وذلك يرجع إلي إمتلاء الفراغات بين ألياف الشاش الطبي السميكة بمادة المعالجة.

جدول (١): تأثير النانو كيتوزان علي وزن المتر المربع للشاش الطبي السميكة محل الدراسة.

تركيز النانو كيتوزان	وزن المتر المربع للشاش الطبي السميكة
٢,٥ ملي / لتر	٧٩b
٥ ملي / لتر	٧٨B
١٠ ملي / لتر	٨٣A
كنترول	٤٤,٦
L.S.D	١,٨٩

### التجهيز المقاوم للبكتيريا.

هناك أنواع من البكتيريا مثل *Staphylo Coccus aureus* الموجبة لجرام و (*E-coli*) السالبة لجرام وبعض أنواع من البكتيريا تسبب الأمراض وتنتقل العدوي والفطريات والعفن الفطري كائنات عضوية معقدة ذات معدل نمو بطيء وتلوث القماش كما تؤدي إلي تدهور خصائص المنسوجات وتعتبر التجهيزات المقاومة للميكروبات وسيلة فعالة للتحكم في الكائنات الدقيقة علي الأقمشة لأعطاء الحماية من تعفن الأقمشة وتقليل تكوين الروائح الكريهة العوامل المؤثرة علي نمو البكتيريا.

تؤثر نمو الميكروبات علي المنسوجات أثناء استخدامها وتخزينها تأثيراً سلبياً وكذلك علي الشخص الذي يرتديها وعلي النسيج وهناك العديد من العوامل التي تؤثر علي نمو الميكروبات علي المنسوجات بعضها يشمل نوع خامات المنسوج والبعض الأخر هو الظروف البيئية.

### تأثير الميكروبات علي خصائص الألياف النسيجية.

تستطيع الأنزيمات السليولوزية التي تفرزها بعض البكتيريا والفطريات أن تؤدي إلي تدهور ألياف القطن وتؤدي إلي فقد في قوة الشد والمتانة وتقليل عمر هذه الأقمشة وتدمر الألياف بواسطه بكتيريا (*Staphylo Coccus aureus*) كما يمكن التخلص من البكتيريا أو تقليلها بواسطة الغسيل عند درجات الحرارة العالية أو في وجود الكلورين الذي يستخدم في التبييض، وبالرغم من رفع درجة الحرارة أثناء الغسيل إلا أن هذا لا يعد كافياً للتعقيم التام للأقمشة (الرحمة، ٢٠٠٥).

### - تأثير الميكروبات علي صحة الانسان:-


يعتبر الانسان عاملاً هماً لكثير من الفيروسات والبكتيريا والفطريات كما أنه عرضة للإصابة بالميكروبات التي تعيش طبيعياً علي الجلد وعلي الأغشية المخاطية عند انخفاض قدرات الجسم المناعية، ويختلف تأثير عوامل الجسم المناعية علي الميكروبات باختلاف أنواع هذه الميكروبات فجدد أن الأجسام المضادة في الجسم تلعب دوراً هاماً في الدفاع ضد البكتيريا المرضية، ولقد وجد أن الأفراد اللذين يعانون من نقص إنتاج الأجسام المضادة لهم قابلية للإصابة بأمراض الجهاز التنفسي، للبكتيريا الموجبة لجرام، وتقل أهمية الأجسام المضادة في دفاع الجسم ضد الميكروبات في حالة الإصابة بالفيروسات (إبراهيم، ٢٠٠٦).

### الهدف من معالجة الأقمشة بمواد مقاومة للبكتيريا:-

- منع نقل وانتشار الكائنات الدقيقة المسببة للأمراض.
- الحفاظ علي خواص الأداء الوظيفي.
- التحكم في نمو الميكروبات.
- تجنب انتقال العدوي بواسطة الكائنات الدقيقة المسببة للأمراض.
- حماية مرتديها أو مستعملها لأغراض طبية أو صحية أو جمالية من البكتيريا وفطريات الجلد والخمائر والفيروسات وسائر الكائنات الدقيقة الضارة.
- منع تكوين روائح كريهة عن طريق الميكروبات (علي، ٢٠٠٣).

### التجارب العملية Experimental work

الخامات المستخدمة في الدراسة: الشاش الطبي السميكة.  
- معالجة الشاش الطبي السميكة بجسيمات ٢% من النانو كيتوزان بغمرها في ثلاثة تركيزات مختلفة هي (٢,٥ – ٥ – ١٠) ملي /




شكل (١): تأثير النانو كيتوزان علي وزن المتر المربع للشاش الطبي السميكة.  
جدول (٢): تأثير النانو كيتوزان علي زمن القابلية لإمتصاص الماء للشاش الطبي السميكة

تركيز النانو كيتوزان	زمن القابلية لإمتصاص الماء
٢,٥ ملي / لتر	٤b
٥ ملي / لتر	٣C
١٠ ملي / لتر	٨A
كنترول	٢D
L.S.D	٠,٩٦

استخدام المواد النانوية الوظيفية تعطي مقاومة اختراق عالية وقابلية للتوهية وتستخدم في تطبيقات الحماية للمنسوجات. كذلك يتفق مع (Sundarrajan and Ramakrishna,2013) استخدام المواد النانوية وأكسيد الزنك وثاني أكسيد التيتانيوم على المنسوجات يحسن من الخواص الميكانيكية لتلك المنسوجات . يوضح الشكل أن النانو كيتوزان ٢% بتركيزاته المختلفة يؤثر علي زمن القابلية لإمتصاص الماء للشاش الطبي السميكة حيث أنه بزيادة تركيز النانو كيتوزان يزداد زمن القابلية لإمتصاص الماء وذلك عند المقارنة بالعينة الكنترول التي لم تعامل بمادة المعالجة حيث حقق تركيز ١٠ ملي / لتر أعلى قيمة لزمن القابلية لإمتصاص الماء وذلك يرجع إلي إمتلاء المسافات البينية للشاش الطبي السميكة بمادة المعالجة مما يزيد من زمن القابلية لإمتصاص الماء وكانت أقل قيمه لزمن القابلية لإمتصاص الماء تركيز ٢,٥ ملي / لتر من النانو كيتوزان.

يوضح جدول (٢) معنوية تأثير تركيز ٢% من النانو كيتوزان ٢,٥ ملي / لتر علي زمن القابلية لإمتصاص الماء للشاش الطبي السميكة حيث زاد زمن القابلية لإمتصاص الماء بزيادة تركيز النانو كيتوزان حيث سجل تركيز ١٠ ملي / لتر من ٢% من النانو كيتوزان أعلى قيمة لزمن القابلية لإمتصاص الماء للشاش الطبي السميكة يلدها تركيز ٢,٥ ملي / لتر وذلك عند المقارنة بعينة الكنترول التي لم تعامل بالنانو كيتوزان وذلك يتفق مع (Pereishtein,2016). أن الملابس والمنسوجات بيئة جيدة لنمو الميكروبات والفطريات ولذلك تستخدم مضادات الميكروبات لحماية المنسوجات من الكائنات الدقيقة المسببة للأمراض والروائح الكريهة وكذلك حماية المنسوجات من التغيرات الجمالية الغير مرغوب فيها مما قد يؤدي الى انخفاض الخواص الوظيفية للمنسوجات. وكذلك يتفق مع (Chandra Sekar et al,2014) استخدام الشيتوزان على الأقمشة القطنية يحسن من الخواص الوظيفية لتلك الأقمشة ويتفق مع (Hurfaizey et al,2012)



شكل (٢): تأثير النانو كيتوزان علي زمن القابلية لإمتصاص الماء للشاش الطبي السميكة.


جدول (٣): تأثير النانو كيتوزان ٢% بتركيزاته المختلفة على تثبيط نشاط البكتيريا السالبة لجرام للشاش الطبي السميك.

تركيز المعاملة بالنانو كيتوزان	درجة تثبيط نشاط البكتيريا السالبة لجرام		
	<i>Escherichia coli.</i>	<i>KLebsiella SPP</i>	<i>Acenitobacter SPP</i>
كنترول	صفر	صفر	صفر
٢,٥ ملي / لتر	١٠	١١,٣٣	٩,٣٣
٥ ملي / لتر	١٠,٧٦	١٢,٣٣	١٠,٦٧
١٠ ملي / لتر	١٢,٦٧	١٣	١٢,٣٣

وكانت أقل قيمة لتثبيط نشاط البكتيريا الموجبة لجرام ٢,٥ ملي/لتر من النانو كيتوزان وبلغت أعلى قيمة لتثبيط النشاط عند هذا التركيز لبكتيريا *Bacillus Cereus* يليها *Staphylo Coccus aureus* ، وأقلها في درجة التثبيط بكتيريا *Listeria monocytogenes* وذلك يتفق مع I.R.Hardin and (Kim,2016) حيث تناول البحث استخدام تكنولوجيا النانو سيلفر على المنسوجات كمضادات للميكروبات وذلك باستخدامها بمرشحات الهواء والمياه ويتفق مع (Thila gavathi and S.Viju,2016) أن المنسوجات لها دور في الانتشار الميكروبي سواء البكتيريا أو الفطريات وبالتالي انتقالها الى مرتدى تلك المنسوجات ولذلك يتم استخدام المواد المضادة للبكتيريا ويتفق مع (Hideyuki and Michiko,2015) استخدام المواد النانوية على أسطح المواد تستخدم للحماية من الميكروبات والأمراض المنتشرة. يوضح الشكل (٣) أن النانو كيتوزان بتركيزاته المختلفة يؤثر على نشاط تثبيط كلا من البكتيريا السالبة والموجبة لجرام للشاش الطبي وذلك عند المقارنة بالعينة الكنترول التي لم تعامل بالنانو كيتوزان. حيث أنه بزيادة تركيز النانو كيتوزان يزداد معدل تثبيط نشاط البكتيريا الموجبة والسالبة لجرام للشاش الطبي السميك وذلك عند المقارنة بالعينة الكنترول التي لم تعامل بمادة المعالجة حيث حقق تركيز ١٠ ملي / لتر أعلى قيمة لتثبيط نشاط البكتيريا الموجبة لجرام والتي اشتملت على *Staphylo coccus aureus* – *Bacillus Cereus* – *Listeria monoCytogenes* والبكتيريا السالبة لجرام والتي اشتملت على (*Escherichia coli* – *Acenitobacter SPP*- *KLebsiella SPP*) وكانت أقل قيمة لتثبيط نشاط البكتيريا السالبة أو الموجبة لجرام عند تركيز ٢,٥ ملي / لتر من النانو كيتوزان.

جدول (٤): تأثير النانو كيتوزان ٢% بتركيزاته المختلفة على تثبيط نشاط البكتيريا الموجبة لجرام للشاش الطبي السميك.

تركيز المعاملة بالنانو كيتوزان	درجة تثبيط البكتيريا الموجبة لجرام		
	<i>Bacillus Cereus</i>	<i>Stapylo Coccus Aureus</i>	<i>Listeria monocytogenes</i>
كنترول	صفر	صفر	صفر
٢,٥ ملي / لتر	١٠	٨	٧
٥ ملي / لتر	٩,٦٧	١٠	١٠,٣٣
١٠ ملي / لتر	١٢	١٢	١٢



شكل (٣):- تأثير النانو كيتوزان على تثبيط نشاط البكتيريا السالبة لجرام والبكتيريا الموجبة لجرام للشاش الطبي السميك.

٩. مبارك محمد الصاوي محمد وأخرون "عالم البكتيريا - دار الكتب" القاهرة، ٢٠٠٥م.
١٠. الليسي منال وأخرون (٢٠١٤) "استخدام غسل النحل بطريقة آمنة بيئياً لتحضير دقائق الفضة - المركز القومي للبحوث - شعبة بحوث الصناعات النسيجية.
11. Nurfaizey A.H. N. Tucker J. Stanger, M.P. Staiger (2012) Functional nanofibers in clothing for protection against chemical and biological hazards. Functional Nanofibers and their Applications A volume in Woodhead Publishing Series in Textiles, Pages 236-261..
12. AATCC Test method 79 - 2000. Absorbency of Bleached Textiles
13. Tayela, Ahmed A. , Shaaban H. Moussaa, Wael F. El-Trasb, Nihal M. Elguindyc, Klaus Opwis (2011) Antimicrobial textile treated with chitosan from Aspergillus niger mycelial waste International Journal of Biological Macromolecules Volume 49, Issue 2, 1 August, Pages 241-245
14. Chen C.Y. Li Chiang C., (2008) preparation of cotton fibers with anti bacterial Silver nono particles materials Letters, 62, 3607- 3609.
15. Felcher, E.M. (2008). The consumer product safety commission and nano technology.
16. Thilagavathi, G. S. Viju (2016) Antimicrobials for protective clothing Antimicrobial Textiles A volume in Woodhead Publishing Series in Textiles 2016, Pages 305-317
17. Hideyuki Kanematsu, Michiko Yoshitake (2015) Nanocomposite Coating for Antibacterial Purposes Handbook of Nanoceramic and Nanocomposite Coatings and Materials, Pages 489-513
18. I.R. Hardin, Y. Kim (2016) Nanotechnology for antimicrobial textiles Antimicrobial Textiles A volume in Woodhead Publishing Series in Textiles, Pages 87-97.
19. Ilana Perelshtein<sup>1</sup>, Nina Perkas<sup>1</sup>, \Aharon Gedanken: (2016) Making the hospital a safer place by the sonochemical coating of textiles by antibacterial nanoparticles Surface Chemistry of Nanobiomaterials Applications of Nanobiomaterials Volume 3, Pages 71-105.
20. Jia, J. Duan, Y.Y., Wang, S.H., Zhang, S.F. and Wang, Z.Y. (2007), Preparation. And characterization of Anti bacterial Silver Containing Nano fibers for wound Dressing Applications. J. US- China Med. Sci - 4, 52-54.
21. Laird K. , K. Riley (2016) Antimicrobial textiles for medical environments. A volume in Woodhead Publishing Series in Textiles, Pages 249-262.
22. Patra Maha S.S., and N. Karak, (2008). Silver nano Particle in hyper branched poly amine,

## المناقشة Discussion:

### يتضح من التجارب السابقة عدة نقاط هي:-

- ١- معالجة الشاش الطبي السميك محل الدراسة بـ ٢% من النانو كيتوزان عند تركيز ٢,٥ ملي / لتر مع البكتيريا السالبة والموجبة لجرام عمل علي وجود تأثير بمادة المعالجة علي البكتيريا السالبة والموجبة لجرام مما يؤكد علي مدي تأثير النانو كيتوزان علي البكتيريا السالبة والموجبة لجرام محل الدراسة وبذلك يتحقق فرض الدراسة
- ٢- معالجة الشاش الطبي السميك محل الدراسة بـ ٢% من النانو كيتوزان عند تركيز ٥ ملي / لتر مع البكتيريا السالبة لجرام والبكتيريا الموجبة لجرام عمل علي وجود تأثير بمادة المعالجة علي البكتيريا السالبة والموجبة لجرام مما يؤكد علي مدي تأثير النانو كيتوزان علي البكتيريا السالبة والموجبة لجرام محل الدراسة وبذلك يتحقق فرض الدراسة.
- ٣- معالجة الشاش الطبي السميك محل الدراسة بـ ٢% من النانو كيتوزان عند تركيز ١٠ ملي / لتر مع البكتيريا السالبة لجرام والبكتيريا الموجبة لجرام عمل علي وجود تأثير بمادة المعالجة علي البكتيريا السالبة والموجبة لجرام مما يؤكد علي مدي تأثير النانو كيتوزان علي البكتيريا السالبة والموجبة لجرام محل الدراسة وبذلك يتحقق فرض الدراسة. مما يؤكد علي أن زيادة نسبة المعالجة بمادة ٢% من الكيتوزان عملت علي ارتفاع نسبة التأثير علي البكتيريا محل الدراسة وبذلك يتحقق فرض الدراسة.
- ٤- معالجة الشاش الطبي السميك محل الدراسة بـ ٢% من النانو كيتوزان عند تركيز ١٠ ملي / لتر يحسن من خواص الأداء الوظيفي للشاش الطبي السميك حيث بزيادة تركيز النانو كيتوزان يزداد وزن المتر المربع وزمن القابلية لإمتصاص الماء وبالتالي يتحقق فرض الدراسة.

## المراجع References

١. إبراهيم، رحاب جمعة "تأثير تجهيز الأقمشة الصوفية والمخلوطة لمقاومة الكائنات الحية الدقيقة للألياف بالغرض الوظيفي للمنتج النهائي" رسالة ماجستير - كلية التربية النوعية - جامعة طنطا ٢٠٠٦م.
٢. الرحمة، عبد الله ناصر "أساسيات علم الفطريات جامعة الملك سعود - الرياض - ٢٠٠٥م.
٣. إيمان رافت سعد السيد (٢٠١٢) " معايير توليف أنواع مختلفة من الجلود الطبيعية والصناعية للوصول إلي قيم وظيفية جديدة في تصميم الملابس"- رسالة دكتوراه - كلية الفنون التطبيقية - جامعة حلوان.
٤. جلال مصطفى الصياد، محمد الدسوقي حبيب (١٩٩٨) "مقدمة في للطرق الإحصائية"- دار حافظ للنشر والتوزيع.
٥. رحاب محمد علي - عواطف بهيج محمد - محمد عبدالمنعم رمضان (٢٠١٥) معالجة أقمشة الشاش بالكيتوزان المحمل بجسيمات الفضة النانومترية للاستخدام في المجال الطبي . مجلة التصميم الدولية - مجلد (٢) عدد (٥) الصفحات ٣٦٠-٣٥١
٦. العشماوى سالى أحمد أحمد (٢٠١٦) تكنولوجيا النانو في تحسين الأداء الوظيفي للملابس الداخلية للرياضيين . مجلة التصميم الدولية - مجلد (٢) العدد (٦) -الصفحات ١٧٢-١٧٢.
٧. عبدالله - مروه عاطف علي (٢٠٠٥) تحقيق أفضل المعايير القياسية لإنتاج الحفاضات بما يلائم أداؤها الوظيفي . رسالة ماجستير - كلية الفنون التطبيقية - جامعة حلوان.
٨. علي، إيمان محمد "تحسين خواص الضمادات الجراحية لتفي بغرض الأداء الوظيفي للاستخدام النهائي" رسالة ماجستير كلية الفنون التطبيقية - جامعة حلوان، ٢٠٠٣م

- clothing . Smart Textiles for ProtectionA volume in Woodhead Publishing Series in Textiles, Pages 127–147
29. Sang Jin Lee, Dong Nyoung Heo, Ji-Hoi Moon, Wan-Kyu Ko, Jung Bok Lee, Min Soo Bae, Se Woong Park, Ji Eun Kim, Dong Hyun Lee, Eun-Cheol Kim, Chang Hoon Lee, Il Keun Kwon (2014) Electrospun chitosan nanofibers with controlled levels of silver nanoparticles. Preparation, characterization and antibacterial activity Carbohydrate Polymers Volume 111, 13 October, Pages 530–537
  30. Sanyakamdhorn, S. (2013). Encapsulation of Antitumor Drug Doxorubic in and its Analogue by chitosan nano particles. Bio macro molecules 14 (2) 557 – 563.
  31. Hui X. , H. Zhu, G. Sun (2016) Antimicrobial textiles for treating skin infections and atopic dermatitis Antimicrobial TextilesA volume in Woodhead Publishing Series in Textiles, Pages 287–303
  32. Xux. L. X.P. Zhuang and B.W. Cheng, et al, (2010). Manufacture and properties of cellulose/O-hydroxy ethyle chitosan blend fibers, carbohydr, polym. 81,541 – 544.
  33. Youbo Dil, Qing Shan LiL, Xupin Zhuang, P.H.D., (2012). Antibacterial finishing of Tencel / Cotton nano woven Fabric using Ay nano Particels – chitosan Composite Journal of Engineered fibers and fabrics, volume 7, Issue 2.
23. Mohamed E.I. Badawy, Entsar I. Rabea, (2012). “characterization and anti microbial activity of water – Soluble . N- (4- carboxy /butyroyl) chitosans against Some plant pathogenic bacteria and fungi’ carbohydrate polymer s, volume 87, Issue 1,4 250 – 256. January.
  24. Orthue, P.O., Momoh A.R.M, (2012); The anti biogram Types of staphylo Coccus aureus Isolated from nasal Carriers from irrua Specialist Teaching hospital, Edostate.
  25. Park C.g.,S.G.Clark and C.A.Liichten steiger,(2009) Accelerated wound closure of pressure ulcers in aged mice by chitosan Scaffolds with or without bf GF, Acta Bio materialia,5,1926-1936.
  26. Rajendran Krishnaveni, Sivalingam Thambidurais (2013) with chitosan–ZnO composite for anti-bacterial and thermal stability Industrial method of cotton fabric finishing Industrial Crops and Product Volume 47, May, Pages 160–167
  27. Chandrasekar S., S. Vijayakumar, , R. Rajendran (2014) Application of chitosan and herbal nanocomposites to develop antibacterial medical textile Biomedicine & Aging Pathology Volume 4, Issue 1, January–March, Pages 59–64
  28. Sundarajan S. S. Ramakrishna (2013) The use of nanomaterials in smart protective