

تأثير بعض متغيرات الحياكة على خواص الوصلات لأقمشة الجوخ Effect of Some Sewing Variables on The Seam Properties For the Baize Fabrics

د/ سماح محمد أحمد الصاوي

مدرس الملابس الجاهزة بقسم التعليم الصناعي، كلية التربية، جامعة حلوان

كلمات دالة :Keywords
متغيرات الحياكة
Sewing variables
خواص وصلة الحياكة
Seam Sewing
Properties
أقمشة الجوخ
Baize Fabrics

ملخص البحث Abstract

استهدف البحث دراسة تأثير بعض متغيرات الحياكة المتمثلة في وصلة الحياكة (البسيطة S.Sa-1 ، الفرنسية L.Sr)، وضغط القدم الضاغظ (متوسط ، عالي) ، ومقاس الإبرة (14,16) ، ونمرة خيط الحياكة (2/42,2/40) بوليستر 100% مصبوغ ، كثافة الغرز في السنتيمتر (4,3 غرز/سم) ، وذلك على خواص وصلات الحياكة المتمثلة في (قوة شد الحياكة ، استطالة الحياكة ، النسبة المئوية لكفاءة أداء الحياكة ، انزلاق الحياكة) للتعرف على أفضل متغيرات حياكة تعطي أفضل خواص لوصلات الحياكة . ولتحقيق هذا الهدف تم اختيار صنفين من أقمشة الجوخ (90% صوف/10% نايلون) بأوزان مختلفة من الأسواق المحلية و المتمثلة في (صنف1) بوزن 551 جم/م² ، (صنف2) بوزن 632 جم/م² ، وقد تم التعرف على بعض الخواص الطبيعية والميكانيكية لأقمشة الجوخ والمتمثلة في (وزن المتر المربع ، عدد الخيوط/سم ، السمك ، قوة الشد ، النسبة المئوية للاستطالة) ، وقد تم إجراء الاختبارات المعملية لأقمشة الجوخ ووصلات الحياكة الخاصة بها في معامل المركز القومي للبحوث بالقاهرة ، حيث تم تقسيم التجارب الى (64) تجربة بواقع (32) تجربة لكل صنف من أصناف أقمشة الجوخ باستخدام متغيرات الحياكة التي اشتملت عليها الدراسة . وتوصل البحث الى وجود تأثير لمتغيرات الحياكة محل الدراسة على خواص وصلات الحياكة لأقمشة الجوخ ، فكان أكثرها تأثيرا هي (ضغط القدم الضاغظ ، مقاس الإبرة ، نمرة (الخيط) ، وذلك بالنسبة لصنفى أقمشة الجوخ ووصلتى الحياكة (L.Sr ، S.Sa-1) . كما أكد على وجود علاقة ارتباطية بين كل من متغيرات الحياكة وخواص وصلات الحياكة ،

Paper received 8th May 2017, accepted 4th June 2017, published 1st of July 2017

المقدمة ومشكلة البحث Introduction and Problem

نتيجة للتطورات الحديثة في صناعة الملابس الجاهزة بأنواعها المختلفة وتماشيا مع خطوط الموضة ورغبة الانسان في التجديد والتنوع ، اتجهت صناعة الملابس الجاهزة الى استخدام أقمشة الجوخ لانتاج أنواع عديدة من المنتجات الملبسية رجالي وحریمی وأطفالی ، كالبلاطی والجواكت .. وغيرها ، فأصبحت أكثر الملابس انتشارا في الأونة الأخيرة خلال فصل الشتاء ، حيث تناسب المراحل العمرية المختلفة ، وتلائم مظاهر الحياة اليومية المختلفة من العمل الى الراحة والمناسبات . ويواجه انتاج الملابس الجاهزة من أقمشة الجوخ صعوبات ومشاكل عديدة اثناء مرحلة التشغيل ، وذلك بسبب انفراد أقمشة الجوخ ببعض الخواص الطبيعية مثل السمك والصلابة الزائدة اثناء الحياكة ، وكذلك نوع الوصلات المستخدمة في الملابس.

ويذكر كل من (Carr & Latham:2000) ، (زينب السباعي:2001) ، (غادة أبو عيشة : 2002) أنه من أجل تحقيق التوافق السليم بين الخامة وطريقة الحياكة ونوع الملابس ، فانه يجب اجراء المزج بين عوامل الحياكة المتمثلة في :

- نوع وصلات الحياكة
 - نوع غرز الحياكة وكثافتها في وحدة القياس .
 - الإبرة التي تقوم بادخال الخيط عبر الخامة .
 - الخيط الذي يشكل الغرز التي تقوم بامسك طبقات الخامة معا .
- وعن تأثير استخدام المقاسات المختلفة لابر الحياكة وتوافقها مع طبيعة الخامة ، فيشير كل من(عزة عبد الخالق:2000)،(محمد السيد :2001) ، (صفية ساروخ واخرون:2006) ، (منال البكري:2010) الى ان ابرة الحياكة من أهم العوامل التي لها تأثير على المشاكل الناتجة أثناء الحياكة ، ويذكر (أشرف هاشم واخرون:2004) أن الأقمشة متوسطة السمك يستخدم معها ابر من (14:18) سنجر.

أما عن تأثير خيوط الحياكة ونمرها ، فيؤكد (أشرف هاشم واخرون:2004) ، (منال كشك : 2005) ، (صفاء الصعيدى:2009) أن خيوط الحياكة البوليستر هي الأفضل من حيث قوة شد وصلة الحياكة ، ويمكن

استخدامها مع مختلف الخامات والتركيب النسيجية.

وبالنسبة لعدد الغرز في وحدة القياس فيذكر كل من (غادة أبو عيشة:2002) ، (أشرف هاشم واخرون:2004) ، (Manal A.Seif) (2016): أن عدد الغرز في السنتيمتر للأقمشة متوسطة السمك يتراوح ما بين (2:5) .

وعن تأثير ضغط القدم الدواس فتذكر (سوسن رزق:2003) و(صفية ساروخ:2007) أن القدم الضاغظ من الأجزاء الهامة التي تضمن وصول الخيوط والأقمشة الى وضعها المطلوب أثناء تكوين الغرزة ، ويمكن التحكم في زيادة أو نقص الضغط على عمود الدواسة بواسطة مسمار حلزوني يتم ربطه لأعلى أو فكه ممايسهل عملية التحكم في الضغط المطلوب .

ومما سبق يتضح الارتباط الوثيق بين متغيرات الحياكة وكفاءة أداء المنتج الملبسى سواء أكان بالاجياب أو بالسلب ، لانه من الثابت علميا أن جودة الحياكة جزء لايتجزأ من جودة الملابس . ومن خلال ملاحظة الباحثة للأسواق المحلية وماينتشر فيها من ملابس مصنوعة من أقمشة الجوخ ، فقد وجدت أنها تستخدم وصلات حياكة ذات متانة منخفضة مع ظهور بعض عيوب الحياكة كالغرز العائمة الغير متزنة ، والكشكشة أو الشد في الحياكة، والتي من شأنها التأثير على كفاءة أداء الملابس.

وتتمثل مشكلة البحث الحالي (دراسة تأثير متغيرات الحياكة المتمثلة في "نوع القماش، نوع وصلة الحياكة، ضغط القدم الضاغظ ، مقاس الإبرة ، نمرة الخيط ، كثافة الغرز في السنتيمتر" على خواص وصلات حياكة أقمشة الجوخ المتمثلة في "قوة شد الحياكة ، استطالة الحياكة ، النسبة المئوية لكفاءة الحياكة ، انزلاق الحياكة") ، للوصول الى اسلوب حياكة قد يفى بالأداء الوظيفي والجمالي لها ، ويحافظ على العمر الاستهلاكى للمنتج النهائى .

أهداف البحث Objectives

يهدف البحث الى دراسة تأثير بعض متغيرات الحياكة على خواص وصلات أقمشة الجوخ من خلال الأهداف الفرعية التالية :

1- دراسة الخصائص الطبيعية والميكانيكية لأقمشة الجوخ محل

6- دراسة العلاقة بين متغيرات الحياكة الحالية وخواص وصلات الحياكة لأقمشة الجوخ محل الدراسة .

أهمية البحث Significance

تكمن أهمية البحث في الحصول على حياكات تتلائم مع مجموع الخواص الطبيعية والميكانيكية لأقمشة الجوخ ، وتحقيق أفضل معامل جودة لوصلات الحياكة المنفذة ، ومن ثم زيادة القدرة التنافسية المحلية والعالمية والارتقاء بمستوى جودة المنتج النهائي

حدود البحث Delimitations

يقتصر البحث الحالي على ما يلخصه الجدول (1):

جدول (1) الحدود البحثية لتجارب الحياكة محل الدراسة

متغيرات البحث		الحدود
(90% صوف/10% نايلون) بوزن (2م/632جم)	(90% صوف/10% نايلون) بوزن (2م/551جم)	- نوع القماش
الوصلة الفرنسية L.Sr	الوصلة البسيطة S.Sa-1	- نوع وصلة الحياكة
عالي	متوسط	- ضغط القدم الضاغط
ابرة 16	ابرة 14	- مقاس الابرة
100% بوليستر مصبوغ نمرة 2/42	100% بوليستر مصبوغ نمرة 2/40	- نمرة الخيط
4 غرز/سم	3 غرز/سم	- كثافة الغرز في السنتيمتر

الحياكة تحت حمل معين في ظروف قياسية معينة .
- استطالة وصلة الحياكة : ويعبر عنها بالزيادة في الطول الناتج عن تأثير مقدار الشد الواقع على وصلة الحياكة عموديا .
- النسبة المئوية لكفاءة وصلة الحياكة : يعبر عنها بالعلاقة بين قوة شد وصلة الحياكة وقوة شد أقمشة الجوخ الفعلية ، وتعتبر مرآة للأداء الوظيفي والجمالي لوصلة الحياكة .
- انزلاق الحياكة : هو تحرك خيوط السداء فوق خيوط اللحمة أو العكس كنتيجة لعملية السحب في الأقمشة ، وينتج عن الانزلاق ازاحة على جانبي خط الحياكة يعبر عن فتحة الحياكة .

(ASTM – D1983-909)

* أقمشة الجوخ Baize Fabrics: أقمشة شتوية مصنوعة من خيوط صوفية مسرحة مخلوطة بنسبة لا تزيد عن 12% من ألياف النايلون في السداء واللحمة، أجرى عليها تلييد وحلق وبرة من الوجهين أثناء تجهيزها. (عبد المنعم صبرى: 1975)

• الخطوات الإجرائية للبحث : Procedures تم تقسيم اجراءات البحث الحالي الى أربعة مراحل كالآتي :

المرحلة الأولى : اختيار صنفى أقمشة الجوخ محل الدراسة ، وذلك فقا لما قامت به الباحثة من مسح للاسواق المحلية .

المرحلة الثانية : تحليل خواص الأقمشة محل الدراسة ، حيث تم شراء صنفى أقمشة الجوخ من بعض المحال التجارية ، ثم اجريت عليها الاختبارات المعملية لتحليل خصائصها الطبيعية والميكانيكية بمعامل اختبارات الغزل والنسيج بالمركز القومى للبحوث طبقا للمواصفات القياسية كما فى الجداول (2، 3):

جدول (2) الاختبارات المعملية لأقمشة الجوخ محل الدراسة

م	الاختبارات	المواصفة القياسية
1	نسبة الخلط	م. ق. م: 2005/4839
2	وزن المتر المربع	ASTM-D1910- 64-1970
3	عدد الخيوط/سم	ISO – 7211/2- 1984
4	السبك	ASTM-D1777- 1975
5	قوة الشد والاستطالة	ASTM-D2256- 66T

جدول (3) نتائج الاختبارات المعملية لأقمشة الجوخ محل الدراسة

أقمشة الجوخ	نسب الخلط	عدد الخيوط /سم		الوزن "م/م"	السبك "مم"	قوة الشد "كجم"	الاستطالة "%"
		السداء	اللحمة				
صنف (1)	(90% صوف/10% نايلون)	15	13	551	0.67	58	31
صنف (2)	(90% صوف/10% نايلون)	17	14	632	0.92	66.7	26

خواص وصلات الحياكة بمستويين لكل متغير، وكان عدد التجارب (64) تجربة كما فى الجدول التالى:

الدراسة .
2- تحديد أفضل ضغط للقدم الضاغط يتلائم مع وصلات الحياكة وطبيعة أقمشة الجوخ محل الدراسة .
3- تحديد أفضل مقاس ابرة يتلائم مع وصلات الحياكة وطبيعة أقمشة الجوخ محل الدراسة .
4- تحديد أفضل نمرة خيط حياكة تتلائم مع وصلات الحياكة وطبيعة أقمشة الجوخ محل الدراسة .
5- تحديد أفضل كثافة غرز فى السنتيمتر تتلائم مع وصلات الحياكة وطبيعة أقمشة الجوخ محل الدراسة .

منهج البحث Methodology

اتبع البحث الحالي المنهج التجريبي لمناسبته لتحقيق أهداف البحث .

مصطلحات البحث Terminology

* متغيرات الحياكة Sewing variables : يقصد بها فى هذه الدراسة كل من : وصلة الحياكة ، ضغط القدم الضاغط ، مقاس الابرة ، نمرة الخيط ، عدد الغرز/سم .

- وصلة الحياكة : هى الوحدة البنائية التى تصف العلاقة بين طبقة قماش واخرى وتشمل التفاهم حول بعضهم وعدد صفوف الحياكة

(عادل الحديدى: 2009)

- ضغط القدم الضاغط : هو ذلك القدم الذى يساعد على ضمان وصول الخيوط والأقمشة الى وضعها المطلوب أثناء تكوين الغرزة ، ويمكن التحكم فى زيادة أو نقص الضغط على عمود الدواسة . (سوسن رزق: 2003)

- مقاس الابرة : حيث يتم تصنيف ابر الحياكة وفقا للنظام المترى الذى يعتمد على قطر النقطة التى تقع فى منتصف الساق ، ويقاس قطر النقطة بالمليمتر . وفى هذه الدراسة تم حساب مقاس الابرة بنظام السنجر المقابل لكل رقم مترى .

- نمرة الخيط : وهناك نظامين لتصميم النمرة ، الأول يسمى النظام المباشر (نظام التمسك)، وفيه يعبر عن وزن الخيط بالنسبة لطوله ، أما الثانى وهو النظام الغير مباشر (النظام الانجليزى) وفيه تستخدم الياردة والقدم والبوصة كوحدة للطول والرطل كوحدة للوزن . (صفاء الصعدي: 2009)

- عدد الغرز فى السنتيمتر : ويقصد به عدد الغرز التى تحدثها ابرة الحياكة فى وحدة المسافة (السنتيمتر) .

* خواص وصلة الحياكة Sewing Seams Properties :

يقصد بها الخصائص الميكانيكية لوصلة حياكة أقمشة الجوخ والمتمثلة فى : قوة شد وصلة الحياكة ، استطالة وصلة الحياكة ، النسبة المئوية لكفاءة الحياكة ، انزلاق الحياكة .

- قوة شد وصلة الحياكة : هى مقاومة قطع خيط الحياكة عند وصلة

المرحلة الثالثة : قص وحياكة عينات الأقمشة ، حيث تم تجهيز عينات أقمشة الجوخ لحياكتها ودراسة تأثير متغيرات البحث على

جدول رقم (4) تصميم التجارب لوصلات الحياكة محل الدراسة

صنف (2) لأقمشة الجوخ										صنف (1) لأقمشة الجوخ										
رقم العينة	عدد الغرز / اسم	نمرة الخيط		مقاس الأبرة		ضغط القدم الضاغط		وصلة الحياكة		رقم العينة	عدد الغرز / اسم	نمرة الخيط		مقاس الأبرة		ضغط القدم الضاغط		وصلة الحياكة		رقم العينة
		4	3	2/42	2/40	16	14	على	متوسط			LSr	SSa	4	3	2/42	2/40	16	14	
33	√		√		√		√		√	33	√		√		√		√		√	1
34	√		√		√		√		√	34	√		√		√		√		√	2
35	√	√			√		√		√	35	√	√			√		√		√	3
36	√	√			√		√		√	36	√	√			√		√		√	4
37	√		√		√		√		√	37	√		√		√		√		√	5
38	√		√		√		√		√	38	√		√		√		√		√	6
39	√	√			√		√		√	39	√	√			√		√		√	7
40	√	√			√		√		√	40	√	√			√		√		√	8
41	√		√		√		√		√	41	√		√		√		√		√	9
42	√		√		√		√		√	42	√		√		√		√		√	10
43	√	√			√		√		√	43	√	√			√		√		√	11
44	√	√			√		√		√	44	√	√			√		√		√	12
45	√		√		√		√		√	45	√		√		√		√		√	13
46	√		√		√		√		√	46	√		√		√		√		√	14
47	√	√			√		√		√	47	√	√			√		√		√	15
48	√	√			√		√		√	48	√	√			√		√		√	16
49	√		√		√		√		√	49	√		√		√		√		√	17
50	√		√		√		√		√	50	√		√		√		√		√	18
51	√	√			√		√		√	51	√	√			√		√		√	19
52	√	√			√		√		√	52	√	√			√		√		√	20
53	√		√		√		√		√	53	√		√		√		√		√	21
54	√		√		√		√		√	54	√		√		√		√		√	22
55	√	√			√		√		√	55	√	√			√		√		√	23
56	√	√			√		√		√	56	√	√			√		√		√	24
57	√		√		√		√		√	57	√		√		√		√		√	25
58	√		√		√		√		√	58	√		√		√		√		√	26
59	√	√			√		√		√	59	√	√			√		√		√	27
60	√	√			√		√		√	60	√	√			√		√		√	28
61	√		√		√		√		√	61	√		√		√		√		√	29
62	√		√		√		√		√	62	√		√		√		√		√	30
63	√	√			√		√		√	63	√	√			√		√		√	31
64	√	√			√		√		√	64	√	√			√		√		√	32

(كجم) .

أما بالنسبة لوصلة الحياكة الفرنسية (L.Sr) للصنف (1) بوزن 551 جم/م² ، أفضل قوة شد حققتها التجربة (19) بمقدار 49 كجم) وأقلهم التجربة (30) بقوة شد (13 كجم)، والصنف (2) بوزن 632 جم/م²، كانت أفضل قوة شد للتجربة (23) بمقدار 59 كجم) وأقلهم التجربة (30) بقوة شد (15 كجم) .

والشكل (1) يوضح الفروق في تقييم قوة شد الحياكة للعينات المحاكاة من صنفى أقمشة الجوخ (2,1) :

* استطالة الحياكة :

أظهرت نتائج قياس نسبة الاستطالة لوصلة الحياكة البسيطة (S.Sa-1) بالنسبة للصنف (1) بوزن 551 جم/م²، أفضل نسبة استطالة حققتها التجربة (12) بمقدار (31%) وأقلهم التجربة (16) بمقدار (19%)، وبالنسبة للصنف (2) بوزن 632 جم/م² حققت التجربة (5) أفضل نسبة استطالة (26%) وأقلهم التجربة (12) بنسبة (16%) .

أما بالنسبة لوصلة الحياكة الفرنسية (L.Sr) فأظهر الصنف (1) بوزن 551 جم/م² أفضل نسبة استطالة حققتها التجربة (19) بنسبة (31%) وأقلهم التجربة (32) بنسبة (23%) ، وبالنسبة للصنف (2) بوزن 632 جم/م² ، أفضل نسبة استطالة كانت للتجربة (21) بنسبة (27%) وأقلهم التجربة (26) بنسبة (19%) .

والشكل (2) يوضح الفروق في تقييم استطالة الحياكة للعينات المحاكاة من صنفى أقمشة الجوخ (2,1) :

المرحلة الرابعة : تقييم العينات المحاكاة

بعد أن قامت الباحثة بحياكة العينات وفقا لمتغيرات الدراسة ، تم تقييم العينات من خلال اجراء الاختبارات الاتية عليها:

- اختبار قوة شد واستطالة الحياكة : طبقا للمواصفة القياسية ASTM – D5035 .

- حساب النسبة المئوية لكفاءة الحياكة طبقا للمعادلة:

- انزلاق الحياكة: بطرح استطالة العينة بعد الحياكة من استطالة عينة القماش، طبقا للمواصفة القياسية ASTM-D1983-909.

• النتائج ومناقشتها: Results & Discussion

يوضح جدول (5) نتائج جميع تجارب وصلات الحياكة التجريبية بناءا على الخصائص المختبرة (قوة شد الحياكة، استطالة الحياكة ، النسبة المئوية لكفاءة أداء الحياكة ، انزلاق الحياكة) حيث يتضح النتائج الموضحة في جدول رقم (5)

* قوة شد الحياكة :


يتضح من نتائج قوة الشد أن جميع العينات بمتغيرات الحياكة المختلفة كان لها قيم أقل لقوة شد الحياكة مقارنة بالأقمشة بدون حياكة . كما يتضح من قوة الشد لوصلة الحياكة البسيطة (S.Sa-1) للصنف (1) بوزن 551 جم/م²، أن أفضل قوة شد حققتها التجربة

$$\text{كفاءة أداء الحياكة} = \frac{\text{قوة شد وصلة الحياكة}}{\text{قوة شد القماش}} \times 100$$


(12) بمقدار (47 كجم) وأقلهم التجربة (15) بقوة شد (15 كجم) ، وبالنسبة للصنف (2) بوزن 632 جم/م² ، أفضل قوة شد كانت للتجربة (5) بمقدار (54 كجم) وأقلهم التجربة (11) بقوة شد (24

جدول رقم(5) نتائج خواص وصلات الحياكة لأقمشة الجوخ محل الدراسة

رقم العينة	قوة شد الحياكة كجم		استطالة الحياكة %		كفاءة أداء الحياكة %		انزلاق الحياكة مم	
	صنف (1)	صنف (2)	صنف (1)	صنف (2)	صنف (1)	صنف (2)	صنف (1)	صنف (2)
القماش بدون حياكة	58	66.7	31	26				
1	22	45	20	23	37.93	67.47	11	3
2	23	47	23	23	39.66	70.46	8	3
3	34	41	25	20	58.62	61.47	6	6
4	33	43	26	22	56.90	64.47	5	4
5	37	54	27	26	63.79	80.96	4	0
6	26	51	21	25	44.83	76.46	10	1
7	31	50	24	25	53.45	74.96	7	1
8	40	49	28	24	68.97	73.46	3	2
9	42	30	30	19	72.41	44.98	1	7
10	27	31	22	18	46.55	46.48	9	8
11	41	24	29	17	70.69	35.98	2	9
12	47	27	31	16	81.03	40.48	0	10
13	16	38	20	20	27.59	56.97	11	6
14	20	40	21	21	34.48	59.97	10	5
15	15	33	22	17	25.86	49.48	9	9
16	17	36	19	19	29.31	53.97	12	7
17	44	53	30	25	75.86	79.46	1	1
18	41	43	29	24	70.68	64.47	2	2
19	49	47	31	25	84.48	70.46	0	1
20	47	39	30	24	81.03	58.47	1	2
21	35	57	27	27	60.34	85.46	4	1-
22	30	53	26	27	51.72	79.46	5	1-
23	36	59	29	28	62.07	88.46	2	2-
24	29	55	26	26	50	82.46	5	0
25	22	32	25	23	37.93	47.97	6	3
26	19	17	24	19	32.76	25.49	7	7
27	27	37	25	22	46.55	55.47	6	4
28	25	20	28	21	43.10	29.99	3	5
29	15	26	27	21	25.86	38.98	4	5
30	13	15	25	20	22.41	22.49	6	6
31	16	30	24	22	27.59	44.98	7	4
32	18	22	23	20	31.03	32.98	8	6




شكل (1) التمثيل البياني لنتائج الفروق في تقييم قوة شد الحياكة للعينات المحاكاة من صنفى أقمشة الجوخ (2,1)



شكل (2) التمثيل البياني لنتائج الفروق في تقييم استطالة الحياكة للعينات المحاكاة من صنفى أقمشة الجوخ (2,1)


* كفاءة أداء الحياكة :
 بدراسة كفاءة أداء وصلة الحياكة البسيطة (S.Sa-1) للصف (1) بوزن 551 جم/م²، كانت أفضل نسبة كفاءتها التجريبية (12) بنسبة (81.03%) ، وأقل نسبة كفاءة للتجربة (15) بنسبة (25.86%) ، أما بالنسبة للصف (2) بوزن 632 جم/م² أفضل نسبة كفاءة للتجربة (5) وهى (80.96%) وأقلهم التجربة (11) بنسبة (35.98%) .



شكل (3) التمثيل البياني لنتائج الفروق في تقييم كفاءة أداء الحياكة للعينات المحاكاة من صنفى أقمشة الجوخ (2,1)

بمقدار (0 مم) .
 وبالنسبة لنتائج الانزلاق في الحياكة الفرنسية (L.Sr) للصف (1) بوزن 551 جم/م² أعلى قيمة انزلاق لتجربة (32) بمقدار (8 مم) وأقلهم التجربة (19) بمقدار (0 مم) ، وبالنسبة للصف (2) بوزن 632 جم/م² حققت التجربة (26) أقصى قيمة انزلاق بمقدار (7 مم) وأقلهم التجربة (23) بنسبة (2- %).
 والشكل (4) يوضح الفروق في تقييم انزلاق الحياكة للعينات المحاكاة من صنفى أقمشة الجوخ (2,1):

* انزلاق الحياكة :
 يتضح من نتائج انزلاق الحياكة أن أعلى مقاومة انزلاق كانت للصف (1) عن الصف (2) ويرجع ذلك الى انخفاض النسبة المئوية للاستطالة بها مما يقلل من مقدار فتحة الحياكة ويزيد من مقاومة انزلاق الحياكة ، كما أنه بالنسبة لانزلاق وصلة الحياكة البسيطة (S.Sa-1) للصف (1) بوزن 551 جم/م²، حققت أقصى قيمة انزلاق للتجربة (16) بمقدار (12 مم) وأقل قيمة للتجربة (12) بمقدار (0 مم) ، أما الصف (2) بوزن 632 جم/م² فأقصى قيمة انزلاق كانت للتجربة (12) بمقدار (10 مم) وأقلهم التجربة (5)



شكل (4) التمثيل البياني لنتائج الفروق في تقييم انزلاق الحياكة للعينات المحاكاة من صنفى أقمشة الجوخ (2,1)

خيطة (2/42) ، وعدد غرز (4 غرز/سم) ، أما بالنسبة للوصلة الفرنسية L.Sr حقق أفضل النتائج باستخدام ضغط قدم ضاغط (متوسط) ، ومقاس ابرة (14) ، ونمرة خيطة (2/42) ، وعدد غرز (3 غرز/سم) .

* الصف الثاني (90% صوف/10% نايلون) بوزن (632 جم/م²) حقق أفضل نتائج لخواص الحياكة للوصلة البسيطة S.Sa-1 باستخدام ضغط قدم ضاغط (متوسط) ، ومقاس ابرة (16) ، ونمرة خيطة (2/40) ، وعدد غرز (3 غرز/سم) ، أما بالنسبة للوصلة الفرنسية L.Sr فقد حقق أفضل النتائج باستخدام ضغط قدم ضاغط (متوسط) ، ومقاس ابرة (16) ، ونمرة خيطة (2/42) ، وعدد غرز (3 غرز/سم) .

• توصيات البحث : Recommendation

- 1- ضرورة الاستفادة من نتائج البحث في مجال صناعة الملابس الجاهزة لرفع مستوى جودة المنتجات النهائية من أقمشة الجوخ عن طريق التعرف على أفضل متغيرات الحياكة .
- 2- تعميق وتوسيع الدراسات في اتجاه جودة الحياكات ، والربط بين

الخلاصة : Conclusion

بدراسة تأثير متغيرات الحياكة المتمثلة في (نوع القماش، نوع وصلة الحياكة ، ضغط القدم الضاغط ، مقاس الابرة ، نمرة الخيط ، كثافة الغرز في السننيمتر) على خواص وصلات الحياكة لأقمشة الجوخ محل الدراسة ، فقد أظهرت نتائج البحث الآتي :

- * وجود تأثير لمتغيرات الحياكة محل الدراسة على خواص وصلات الحياكة لأقمشة الجوخ ، فكان أكثرها تأثيراً هي (ضغط القدم الضاغط ، مقاس الابرة ، نمرة الخيط) ، وذلك بالنسبة لصنفى أقمشة الجوخ ووصلتى الحياكة (L.Sr ، S.Sa-1) .
- * وجود علاقة ارتباطية بين كل من متغيرات الحياكة وخواص وصلات الحياكة، وقد تم تمثيلها بالرسوم البيانية.
- * سجلت الوصلة الفرنسية (L.Sr) أعلى القيم لخواص الحياكة المقاسة يليها الوصلة البسيطة (S.Sa-1) .
- * الصف الأول (90% صوف/10% نايلون) بوزن (551 جم/م²) حقق أفضل نتائج لخواص الحياكة للوصلة البسيطة S.Sa-1 باستخدام ضغط قدم ضاغط (عالي) ، ومقاس ابرة (14) ، ونمرة

الابرة على قوة شد حياكة الأنسجة السادة المخلوطة (قطن/بوليستر)، نشرة الاقتصاد المنزلى ، جامعة المنوفية ، مجلد 11، العدد 4 .

14. منال البكرى المتولى (2010) : دراسة تأثير قطر الابرة على بعض الخواص الميكانيكية لوصلات الحياكة فى الأقمشة المنسوجة، المؤتمر السنوى(الدولى الثانى-العربى الخامس)، التربية النوعية، جامعة المنصورة ،14-15 ابريل
15. منال محمد كشك (2005) : "تأثير خصائص الأقمشة والحياكات وخيوط الحياكة على كفاءة أداء الملابس الجاهزة التى تتعرض للاجهادات العالية (الأفرولات) ، دكتوراه ، كلية الزراعة ، جامعة الاسكندرية .
- 16 - ASTM -D5035-95 : **Breaking force and Elongation of textile fabrics (Strip method) .**
- 17 - ASTM -D1777-75 : **Test Method for Thickness of Fabrics.**
- 18 - ASTM -D1910-70 : **Test Method for Weight of Fabrics.**
- 19 - ASTM -D1983-909 : **Test Method for the slippage resistance of yarns at a seam in woven fabrics**
- 20 - ASTM -D2256-66T : **Test Method for Tensile Strength at Break of Textile Fabrics.**
- 21 - Carr.,H & Latham.,B : **The Technology of Clothing Manufacture** , 3rd Ed , B.S.P , Professional Book , London , 2000.
- 22 – Hazem Abdel Moneim Yassen : **Study of the relationship between sewing and fabric parameters and seam strength** , International Design Journal , Vol .7 , Issue 2 , April 2017 .
- 23 - ISO 7211/2 : **Determination of number of threads per unit length** , 1984 .
- 24 – Manal, A . Seif :**Identification of seam performance of Natural Wool Textile fabrics** , International Design Journal , Vol .6 , Issue 4 , October 2016 .
- 25 – Nesreen Nasr Eldeen : **An Examination of the Impact of Interfacing fabric on Woolen clothes Pilling Resistance**, International Design Journal , Vol .6 , Issue 4 , October 2016 .

الهيئات الأكاديمية وبين مصانع الملابس الجاهزة من خلال التطبيقات البحثية للوصول الى أفضل أداء للملابس المصنوعة من أقمشة الجوخ ، والحفاظ على عمرها الاستهلاكى.

المراجع : References

1. أشرف هاشم وآخرون (2004) : تأثير بعض متغيرات الحياكة الصناعية على جودة الحياكات للأقمشة المخلوطة (صوف / بوليستر)، مجلة الاسكندرية للبحوث الزراعية، مجلد 49، العدد الأول، ابريل.
2. الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة (2007): م.ق.م - 205 ، قماش جوخ صوف مخلوط بالنايلون للبلاطى.
3. الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة (2005) : م.ق.م- 4839 ، التحليل الكمي الكيمايى لمخاليط الخامات النسجية .
4. رشا عبد الرحمن محمد النحاس (2015) : تقنيات حياكة أقمشة الساتان مع الأقمشة المثقبة فى ملابس السهرة، مجلة التصميم الدولية، المجلد الخامس ، العدد الأول، يناير .
5. سوسن عبد اللطيف رزق (2003) : الات ومعدات صناعة الملابس، ط1 ، عالم الكتب ، القاهرة .
6. صفاء صبرى الصيدى (2009) : خيوط الحياكة وأثرها على جودة وصلات الأقمشة المحاكاة ، المؤتمر السنوى (الدولى الأول-العربى الرابع) ، كلية التربية النوعية ، جامعة المنصورة، 8- 9 ابريل .
7. صفية عبد العزيز ساروخ (2007) : تأثير بعض متغيرات الحياكة على خواص وصلات حياكة بعض أقمشة البطانات، مجلة الاسكندرية للتبادل العلمى، مجلد 28 ، العدد الأول، مارس .
8. صفية عبد العزيز ساروخ وآخرون (2006) : تأثير بعض متغيرات الحياكة على كفاءة أداء وصلات الحياكة للملابس التى تتعرض للاجهادات العالية (الأفرولات) ، مجلة الاسكندرية للتبادل العلمى، مجلد 28 ، العدد الأول، مارس .
9. عبد المنعم صبرى (2010) : معجم مصطلحات الصناعات النسجية ، ألمانيا الديموقراطية .
10. عزة عبد الخالق (2000) : دراسة لبعض المشكلات التكنولوجية الخاصة بأداء ابر ماكينات الحياكة المختلفة ، ماجستير، كلية الاقتصاد المنزلى ، جامعة المنوفية .
11. على زلط (1995) : تأثير مواصفات خيوط الحياكة على جودة الأقمشة المحاكاة، نشرة بحوث الاقتصاد المنزلى ، جامعة المنوفية ، مجلد 5 ، العدد 2 .
12. غادة أبو عيشة (1992):العوامل المؤثرة على كمية الخيوط المستهلكة فى صناعة الملابس الجاهزة، ماجستير، كلية الفنون التطبيقية ، جامعة حلوان .
13. محمد السيد حسن (2001) : تأثير كل من طول الغرزة وقطر