

## تأثير المواد المضادة لحلم التراب المنزلي علي بعض الخواص الأدائية لبعض المفروشات الأرضية Influence of Anti House Dust Mite on Some Performing Properties of Some Flooring Upholstery

د/ وسام أسامة عبد الرؤوف

مدرس الملابس والنسيج - شعبة الاقتصاد المنزلي الريفي، قسم علوم الأغذية - كلية الزراعة - جامعة الزقازيق

**الكلمات الدالة: Keywords:**  
مواد المضادة لحلم تراب المنازل  
Anti house dust mite  
السجاد  
carpet  
الموكيت  
rugs  
الخواص الأدائية  
Performing properties.

### ملخص البحث Abstract:

يهدف هذا البحث إلي دراسة تأثير المواد المضادة للحلم علي بعض الخواص الأدائية لأنواع مختلفة من المفروشات الأرضية وتمثلت في السجاد والموكيت وتحديد ما هو أفضل أنواع المواد المضادة للحلم استخداما علي أنواع السجاد والموكيت بما لا يؤثر علي الخواص الأدائية للمفروشات الأرضية محل البحث حيث تم تقسيم المفروشات الأرضية في البحث لأجراء التجارب إلي ١٠٠% سجاد صوف - سجاد من البولي اكريلك - موكيت من البولي أميد. وتم إجراء عدد من الاختبارات علي المفروشات الأرضية محل البحث. تم اختبار زمن القابلية لامتناس الماء - درجة مقاومة الاتساخ - قياس مدي التغير في اللون - وتم اختيار ثلاثة أنواع مختلفة من المواد المضادة للحلم وذلك لمعرفة مدي تأثير هذه المواد علي الخواص الأدائية للمفروشات الأرضية محل البحث وتمثلت في ٣% حمض التانيك - ١% بنزوات البنزيل - معطر المفروشات الأرضية. وتم استخدام الأساليب الإحصائية المختلفة والملاءمة لنوع البيانات من أهم هذه الأساليب اختبار تحليل التباين أحادي الاتجاه ومن خلال المعالجة الإحصائية لنتائج التجارب محل البحث تم التوصل إلي النتائج التالية. أثبتت النتائج انخفاض زمن القابلية لامتناس الماء باستخدام المواد المضادة للحلم ١٠٠% سجاد صوف والموكيت البولي أميد بينما كانت النتيجة بالارتفاع للسجاد البولي اكريلك تلك باستخدام كلا من ٣% حمض التانيك، ١% بنزوات البنزيل بينما كانت النتيجة بالانخفاض باستخدام معطر السجاد. أوضحت النتائج انخفاض التغير في اللون للسجاد ١٠٠% صوف والسجاد البولي اكريلك بينما كانت النتيجة بالارتفاع للموكيت البولي أميد. أثبتت النتائج زيادة درجة المقاومة للاتساخ للموكيت البولي أميد وكان أكثر المواد تأثيراً معطر السجاد يليها ١% بنزوات البنزيل وكان أقلها تأثيراً علي درجة المقاومة للاتساخ ٣% حمض التانيك.

Paper received 15<sup>th</sup> May 2016, Accepted 29<sup>th</sup> June 2016, Published 1<sup>st</sup> of July 2016

الكهروستاتيكية لإزالة الغبار ومثيرات الحساسية من السجاد مستخدماً المعطرات التي إمتدت وظيفتها من كونها معطرات للسجاد تكسيها رائحة ذكية للتغطية علي الروائح الكريهة بل تطورت حديثاً لتعطي شحنة كهروستاتيكية أكثر من ١×١٠<sup>٤</sup> (شحنة/ الوزن) وهذه الشحنة لها القدرة علي سحب أكبر كمية من الغبار المنزلي الذي يمكن سحبه بسهولة داخل المكنسة الكهربائية والتي ازدادت بدرجة كبيرة عند إضافة الشحنة الكهروستاتيكية للسجاد المصنوع من الصوف أو البولي بروبيلين وذلك بالمقارنة بالسجاد الذي لم يستخدم عليه هذا المسحوق المشحون كهروستاتيكياً. وأكد (William, 2003) إلي مدي فاعلية استخدام حمض التانيك فهو يعمل علي تكسير المادة المسببة للحساسية التي ينتجها الحلم وذلك برشة علي السجاد وأوضح (Judith et al., 1995) أن استخدام حمض التانيك وبنزوات البنزيل يقوم بخفض مسببات الحساسية الناتجة من القطط وحلم الغبار المنزلي لأكثر من ٦٤% وذكر (Mary et al., 2010) أن استخدام حمض التانيك علي هيئة أسبراي بتركيز ٣% يعمل علي تجنب الحساسية في المنازل الناتجة من حلم الغبار المنزلي والقطط والصراصير. وتؤكد (وسام، ٢٠١٣) أن حمض التانيك ١%، ٣% وبنزوات البنزيل بتركيز ١% ومعطر السجاد يقوموا بخفض حلم الغبار المنزلي من النوع G.destructor علي السجاد القطني ١٠٠% وذلك علي التوالي ٣٦%، ٥٠%، ٩٦%، ١٠٠%. وأكد (William, 2003) أن استخدام بنزوات البنزيل بوضعه علي أسفنجة ومسح سطح السجاد به يقلل من أعداد حلم الغبار المنزلي ويزيل المخلفات والبقايا من داخل وعلي سطح السجاد وأثبتت (وسام، ٢٠١٣) أن بنزوات البنزيل ١% يقوم بالتحكم في حلم التراب المنزلي يليه من بنزوات البنزيل ٠,٧٥% ثم تركيز ٠,٥% ثم تركيز ٢٥% وذلك بالمقارنة بالكنترول وكانت نسب الخفض علي التوالي ٩٦%، ٩٤%، ٨٦%، ٨٤%. ووجد (Vanna Mahakittikun et al., 2006) أن الأغشية الغير

### مقدمة Introduction:

استطاعت مصانع النسيج الشريون أن تنتج السجاد والمتميز بأنواعه المختلفة وتصميماته المتجددة وألوانه الثابتة بحيث يناسب كل الأذواق وبأسعار تناسب كل المستويات كما كان للتطور الكبير في صناعة الموكيت أثره الكبير لفرش الأرضيات لما يضيفه من مظهرية جميلة إلي المنزل الحديث وكل هذا التقدم في صناعة السجاد والموكيت والإقبال المتزايد عليه لم يكن يقابله معرفة واضحة عن الأسلوب السليم للتنظيف والصيانة والمحافظة علي مظهره وألوانه (أحمد فؤاد، ١٩٨٩). وذكر (Haydent et al., 2010) أن استخدام حامض التانيك بتركيز ٣% في الحجرات المفروشة بالسجاد من أهم الإجراءات لتجنب الإصابة بالحساسية المتسببة عن الإصابة بحلم التراب المنزلي في مستشفيات الأطفال مصابي الحساسية كذلك أثبتت (Judith et al., 1995) أن المعاملة الكيميائية للسجاد لتقليل الحساسية وذلك بمقارنة تأثير حمض التانيك وباقي المعاملات علي دنتره بروتين حلم الغبار المنزلي والقطط وكذلك يعمل علي خفض الأكاروس وباقي مستويات الحساسية في السجاد وذلك باستخدام حمض التانيك وبنزوات البنزيل لخفض تركيزات الحساسية المختلفة ووجد (Judith et al., 1994) عن المعاملة الكيميائية للسجاد والموكيت باستخدام حمض التانيك علي هيئة محلول يتركز ١%، ٣% لتقليل الحساسية الداخلية وجد أن حمض التانيك يعتبر عامل مدنتر للبروتين وذلك باختبار تأثير حمض التانيك علي حساسية الغبار بواسطة استخدام Elisa وذلك لحساسية الحلم Derp1 وحساسية القطط Derf1 وأكدت الدراسة علي خفض مستويات الحساسية في غبار السجاد وحيث أن استخدام حمض التانيك بنسبة ٣% يعمل علي انخفاض مستويات الحساسية المختلفة Derp1، Derf1 من ٩٦,٨٩ علي التوالي إلي ٩٢%، ٧٤% كذلك يقوم حمض التانيك بخفض وتدمير حساسية القطط feld1 إلي ٨٠% وأكد (Jerrim et al., 2001) عن المعالجة

أنواع المفروشات الأرضية المختبرة والتي تم إختبارها من شركة ماك بالعاشر من رمضان ومن المحلات التجارية وتتكون من:-

١- ١٠٠% سجاد من الصوف.

٢- سجاد من البولي أكريلك.

٣- موكيت من البولي أميد.

وقدم دراسة تأثير المواد المضادة لحلم التراب المنزلي علي الأنواع المختلفة من المفروشات الأرضية سالفة الذكر بإجراء بعض الاختبارات الخاصة ببعض الخواص الأدائية لتلك المفروشات والتي أجريت بالمركز القومي بالبحوث بالقاهرة وهي كالتالي:-

- زمن القابلية لامتناس الماء:- وتم قياسها طبقاً للمواصفة القياسية AATCC test method 35- 1985 An American National Standard.

- قياس مدي التغير في اللون: وتم قياسها طبقاً.

CIE Lab Coordinates and the derivation of the color ultra Scan Pro Spectrophotometer difference equation de.

- درجة مقاومة الاتساخ وتم قياسها طبقاً لـ (لمياء، ٢٠٠٠).

### التحليل الإحصائي Statistical Analysis:

تم التحليل الإحصائي باستخدام بعض الأساليب الإحصائية المختلفة والملائمة لنوع البيانات المتحصل عليها في الدراسة ومن أهم هذه الأساليب اختبار تحريك التباين أحادي الاتجاه (جلال ومحمد، ١٩٩٨).

### النتائج والمناقشة Results and Discussion

يستدل من نتائج جدول ١ باستخدام اختبار تحليل التباين أحادي الاتجاه لتأثير المواد المضادة لحلم التراب المنزلي علي ١٠٠% سجاد صوف أن استخدام المضادة للحلم يقلل من زمن القابلية لامتناس الماء ١٠٠% سجاد صوف وذلك عند المقارنة بالعينة الكنترول حيث كانت أفضل المواد المضادة للحلم إستخداماً ٣% حمض التانيك يليه إستخدام ١% من بنزوات البنزول بينما أعطي معطر السجاد أقل زمن لقابلية إمتصاص الماء ١٠٠% سجاد صوف.

يستدل من نتائج جدول ٢ باستخدام اختبار التباين أحادي الاتجاه لتأثير المواد المضادة للحلم علي السجاد البولي أكريلك أن استخدام المواد المضادة للحلم يزيد من زمن القابلية لامتناس الماء وذلك عند المقارنة بالعينة الكنترول حيث كانت أفضل النتائج ٣% حمض التانيك يليه ١% بنزوات البنزول بينما كانت أقل النتائج باستخدام معطر السجاد.

يستدل من نتائج جدول ٣ باستخدام اختبار التباين أحادي الاتجاه لتأثير المواد المضادة للحلم علي الموكيت من البولي أميد أن استخدام المواد المضادة للحلم يقلل من زمن القابلية لامتناس الماء وذلك عند المقارنة بالكنترول حيث تساوي تأثير كلا من ٣% من حمض التانيك و ١% من بنزوات البنزول وكانت أقل النتائج المتحصل عليها باستخدام معطر السجاد.

### أنواع المواد المضادة لحلم التراب المنزلي المستخدمة:

يوضح شكل ١ أن أنواع السجاد والموكيت وأنواع المواد المضادة لحلم التراب المنزلي المستخدمة في البحث تؤثر علي زمن القابلية لامتناس الماء حيث زاد زمن القابلية لامتناس الماء للسجاد من البولي أكريلك بينما قل زمن القابلية لامتناس الماء ١٠٠% سجاد صوف والموكيت من البولي أميد.

يستدل من جدول ٤. باستخدام تحليل التباين أحادي الاتجاه أن نوع الخامة من السجاد والموكيت يتأثر بنوع المادة الكيميائية المستخدمة حيث قلل من زمن القابلية لامتناس الماء ١٠٠% سجاد صوف والموكيت من البولي أميد بينما زاد زمن القابلية لامتناس الماء

منسوجة المغلفة بمبيد الحلم والأنواع المختلفة من نفاذ المواد المسببة للحساسية.

### اهداف البحث Objectives:

يهدف البحث إلي دراسة مدي تأثير المواد المضادة لحلم التراب المنزلي علي بعض الخواص الأدائية للسجاد والموكيت محل البحث وذلك لمعرفة أفضل الأنواع التي يمكن استخدامها بما لا يؤثر علي الخواص الأدائية للسجاد والموكيت وذلك للاحتفاظ بالمظهر الجمالي للمفروشات الأرضية لأطول فترة ممكنة وذلك من خلال:-

١- دراسة تأثير ٣% حمض التانيك علي الخواص الأدائية للسجاد والموكيت محل البحث.

٢- دراسة تأثير ١% حمض بنزوات البنزول علي الخواص الأدائية للسجاد والموكيت محل البحث.

٣- دراسة تأثير معطر السجاد علي الخواص الأدائية للسجاد والموكيت محل البحث.

### التعريفات الإجرائية Terminology:

السجاد الصوف ١٠٠%:

يتميز بالقدرة العالية علي تأخير الحريق ولا يساعد علي الاشتعال ولا يضر بصحة الإنسان وله القدرة علي التدفئة المتانة والمرونة العالية التي تساعده علي استعادته شكله بعد الضغط عليه (فاطمة وعبدالله، ٢٠٠٢).

### موكيت من البولي أميد (النيلون)

وهو من أكثر الخامات الصناعية في صناعة السجاد والموكيت نظراً لمقاومته العالية للتآكل والبي والماتنة والمرونة العالية ومقاومته العالية الإحتكاك وطول العمر الإستهلاكي ومن عيوبه توليد الكهرباء الأستاتيكية ولكن بتجهيز الشعيرات أصبح مقاوم للاتساخ (هدير، ٢٠٠٠) (صبري، ١٩٩٩).

### سجاد من البولي اكريلك

يمتاز هذا النوع من السجاد أن أليافه تتميز بإرتفاع درجة ليونتها وتحللها بتأثير الحرارة مما يتيح لها من الأستعمالات ما لم يتح للألياف الفينيلية الأخرى وألياف البولي اكريلك من الخامات المنتشرة الإستعمال في إنتاج السجاد المنسوج أو الموكيت (التفتت) حيث أنها بديل رخيص للصوف في سجاد البولي اكريلك ذو التركيب النسيجي الكثيف وذلك لأن قدرته علي أستعادة شكله (رجوعيته) ومقاومته للتآكل والبي تعتبر جيدة كما أنه يحافظ علي مظهره وكثافة النوعية المنخفضة وبالتالي قدرتها علي التغطية العالية وسهولة صباغتها بالصبغات الكيتونية وبعض أنواع منها بالصبغات الأيونية (الحامضية) (أحمد، ١٩٨٩).

### الدراسة التجريبية Experimental work

لتحديد مدي تأثير مضادات الحلم علي الخواص الأدائية لبعض المفروشات الأرضية محل البحث أشتملت الدراسة علي:-

### استخدام المواد المضادة للحلم والتي تمثلت في:-

\* ٣% حمض التانيك في صورة سائلة.

(وسام، ٢٠١٣)، (Judith et al., 1994), (Hayden, 2010)

\* ١% بنزوات البنزول بتركيز في صورة سائلة

(وسام، ٢٠١٣)، (Judith et al., 1994), (William., 2003)

\* معطر المفروشات الأرضية (وسام، ٢٠١٣) (Jerrim et al., 2001)

وتم إستخدام المواد المضادة للحلم علي قطع من أنواع السجاد والموكيت المختبرة أبعاد كلا منها ١٠×١٠ سم لعدد ثلاث مكررات لكل معاملة من المعاملات الكيميائية علي درجة حرارة ٢٥م ورطوبة نسبية ٨٠% (Updike, 1988). وتم استخدام هذه المواد علي أنواع السجاد والموكيت المختبرة تحت الظروف المعملية لمدة سنة.

للسجاد من البولي أكريلك كذلك وجد أن أفضل المواد الكيميائية استخداما كان ٣% حمض التانيك يليه بنزوات البنزيل وكان أقل تأثير علي زمن القابلية لامتناس الماء استخدام معطر السجاد. يستدل من نتائج جدول ٥. باستخدام اختبار تحليل التباين أحادي الاتجاه لتأثير المواد المضادة لحم التراب المنزلي علي ١٠٠% للاتجاه

للسجاد من البولي أكريلك كذلك وجد أن أفضل المواد الكيميائية استخداما كان ٣% حمض التانيك يليه بنزوات البنزيل وكان أقل تأثير علي زمن القابلية لامتناس الماء استخدام معطر السجاد. يستدل من نتائج جدول ٥. باستخدام اختبار تحليل التباين أحادي الاتجاه لتأثير المواد المضادة لحم التراب المنزلي علي ١٠٠% للاتجاه

جدول ١. تأثير المواد المضادة لحم التراب المنزلي علي زمن القابلية لامتناس الماء ١٠٠% سجاد الصوف.


نوع الخامة	المادة المستخدمة	زمن القابلية لامتناس الماء
١٠٠% سجاد صوف	الكنترول	٣٢,٣ a دقيقة
	٣% حمض التانيك	١٠,٤ b دقيقة
	١% بنزوات البنزيل	٥,٧ c دقيقة
	معطر السجاد	٢d ثانية
L.S.D		٠,٥١

جدول ٢. تأثير المواد المضادة لحم التراب المنزلي علي زمن القابلية لامتناس الماء للسجاد البولي أكريلك.

نوع الخامة	المادة المستخدمة	زمن القابلية لامتناس الماء
سجاد ومن البولي أكريلك	الكنترول	٣٢ c ثواني
	٣% حمض التانيك	٧,٢ a دقيقة
	١% بنزوات البنزيل	٤ b ثانية
	معطر السجاد	٢d ثانية
L.S.D		٠,١٩

جدول ٣. تأثير المواد المضادة لحم التراب المنزلي علي زمن القابلية لامتناس الماء للموكيت البولي أميد.

نوع الخامة	المادة المستخدمة	زمن القابلية لامتناس الماء
موكيت من البولي أميد	الكنترول	٦,٤ c دقيقة
	٣% حمض التانيك	٦,٥ c دقيقة
	١% بنزوات البنزيل	٤ d ثانية
	معطر السجاد الكنترول	١٧,٦ a دقيقة
L.S.D		٠,٥٨



شكل ١. تأثير المواد المضادة لحم التراب المنزلي علي زمن القابلية لامتناس الماء لأنواع المختلفة للسجاد الشكل البياني والموكيت محل البحث.

جدول ٤. تأثير المواد المضادة لحلم التراب المنزلي علي زمن القابلية لامتصاص الماء لأنواع المختلفة للسجاد والموكيت محل البحث.

نوع الخامة	المادة المستخدمة	زمن القابلية لامتصاص الماء
سجاد صوف %١٠٠	الكنترول	٣٢,٣ a دقيقة
	%٣ حمض التانيك	١٠,٤ c دقيقة
	%١ بنزوات البنزويل	٥,٧ e دقيقة
	معطر السجاد	٢r ثانية
L.S.D		٠,٥١
سجاد ومن البولي أكريلك	الكنترول	٣ثواني
	%٣ حمض التانيك	٧,٢d دقيقة
	%١ بنزوات البنزويل	٤ f ثانية
	معطر السجاد	٢r ثانية
L.S.D		٠,١٩
موكيت من البولي أميد	الكنترول	١٧,٦ b دقيقة
	%٣ حمض التانيك	٦,٤ d دقيقة
	%١ بنزوات البنزويل	٦,٥ d ثانية
	معطر السجاد الكنترول	٤f ثانية
L.S.D		٠,٥٨
L.S.D		٠,٤١

جدول ٥. تأثير المواد المضادة لحلم التراب المنزلي علي اختبار التغير في اللون %١٠٠ سجاد صوف

نوع الخامة	المادة المستخدمة	اختبار التغير في اللون
%١٠٠ سجاد صوف	الكنترول	-
	%٣ حمض التانيك	٥,٩٨ c
	%١ بنزوات البنزويل	٢,٩٦ a
	معطر السجاد	٤,٨٥ b
L.S.D		٠,١٤

يستدل من نتائج جدول ٦ باستخدام اختبار تحليك التباين أحادي الاتجاه أن نوع الخامة من السجاد والموكيت يتأثر بنوع المادة الكيميائية المستخدمة حيث كانت أقل قيمة للتغير في اللون %١٠٠ سجاد صوف والسجاد من البولي اكريلك بينما زادت قيمة التغير في اللون للموكيت البولي أميد كذلك وجد أن أفضل المواد الكيميائية استخداما %١ بنزوات البنزويل وذلك %١٠٠ سجاد صوف بينما كانت أفضل المواد الكيميائية استخداما %٣ حمض التانيك ومعطر السجاد وذلك للسجاد من البولي اكريلك بينما كانت أفضل المواد الكيميائية استخداما %١ بنزوات البنزويل وذلك للموكيت من البولي أميد وبالتالي نجد أن المادة الكيميائية ونوع الخامة لهما تأثير علي قيمة التغير في اللون.

يستدل من نتائج جدول ٦ باستخدام اختبار تحليك التباين أحادي الاتجاه أن استخدام المواد المضادة لحلم التراب المنزلي تؤثر علي اختبار التغير في اللون للسجاد البولي اكريلك حيث كانت أفضل النتائج استخدام %٣ من حمض التانيك ومعطر السجاد حيث قللا من قيمة التغير في اللون للسجاد من البولي اكريلك بينما أعطي %١ بنزوات البنزويل أعلى قيمة للتغير في اللون بالنسبة للسجاد البولي اكريلك.

يستدل من نتائج جدول ٧ باستخدام اختبار تحليل التباين أحادي الاتجاه أن استخدام المواد المضادة لحلم التراب المنزلي تؤثر علي اختبار التغير في اللون للموكيت البولي أميد حيث قل معدل التغير في اللون باستخدام %١ بنزوات البنزويل يليه استخدام معطر السجاد بينما زادت قيمة التغير في اللون باستخدام %٣ حمض التانيك.

جدول ٦. تأثير المواد المضادة لحلم التراب المنزلي علي اختبار التغير في اللون علي السجاد من البولي اكريلك.

نوع الخامة	المادة المستخدمة	اختبار التغير في اللون
سجاد من البولي اكريلك	كنترول	-
	%٣ حمض التانيك	٤,٨٩ A
	%١ بنزوات البنزويل	٥,٣٠ b
	معطر السجاد	٤,٨٣ a
L.S.D		٠,٠٩

جدول ٧. تأثير المواد المضادة لحلم التراب المنزلي علي اختبار التغير في اللون للموكيت البولي أميد.


نوع الخامة	المادة المستخدمة	اختبار التغير في اللون
موكيت من البولي أميد	كنترول	-
	%٣ حمض التانيك	١٩,٨٩ c
	%١ بنزوات البنزويل	٧,٠٨ a
	معطر السجاد	١١,٠٣ b
L.S.D		٠,١٣

جدول ٨. تأثير المواد المضادة لحلم التراب المنزلي علي إختبار التغير في اللون للأنواع المختلفة للسجاد والموكيت محل البحث.

اختبار التغير في اللون	المادة المستخدمة	نوع الخامة
-	الكنترول	١٠٠% سجاد صوف
c٥,٩٨	٣% حمض التانيك	
a٢,٩٦	١% بنزوات البنزيل	
b٤,٨٥	معطر السجاد	
٠,١٤		L.S.D
-	الكنترول	سجاد من البولي اكريلك
b ٤,٨٩	٣% حمض التانيك	
c٥,٣٠	١% بنزوات البنزيل	
b٤,٨٣	معطر السجاد	
٠,٠٩		L.S.D
-	الكنترول	موكيت من البولي أميد
f١٩,٨٩	٣% حمض التانيك	
d٧,٠٨	١% بنزوات البنزيل	
e١١,٠٣	معطر السجاد الكنترول	
٠,١٣		L.S.D
٠,١١		L.S.D

ويليه السجاد البولي اكريلك بينما زادت قيمة التغير في اللون بالنسبة للموكيت البولي أميد باستخدام المواد المضادة للحلم وكانت أكثر هذه المواد تأثيراً علي زيادة قيمة التغير في اللون ٣% حمض التانيك وأقلها تأثيراً ١% بنزوات البنزيل.

يوضح شكل ٢ أن أنواع السجاد والموكيت وأنواع المواد المضادة لحلم التراب المنزلي تؤثر علي مدى التغير في اللون لأنواع السجاد والموكيت المستخدمة في البحث حيث كان أقل تغير في اللون ١٠٠% سجاد الصوف وذلك باستخدام ١% من بنزوات البنزيل




شكل ٢. تأثير المواد المضادة لحلم التراب المنزلي علي اختبار التغير في اللون للأنواع المختلفة للسجاد والموكيت محل البحث

يوضح شكل ٣. أن الموكيت البولي أميد يتأثر بنوع المادة المستخدمة المضادة لحلم التراب المنزلي حيث كانت أفضل النتائج لدرجة مقاومه الاتساخ استخدام معطر السجاد يليه استخدام ١% بنزوات البنزيل وكانت أقل النتائج لدرجة مقاومة الاتساخ استخدام ٣% حمض التانيك.

يستدل من جدول ٩ باستخدام تحليل التباين أحادي الاتجاه أن الموكيت البولي أميد يتأثر بنوع مضادات الحلم المستخدم حيث زادت درجة مقاومة الاتساخ باستخدام معطر السجاد يليه استخدام ١% بنزوات البنزيل بينما قلت درجة مقاومة الاتساخ عند استخدام ٣% حمض التانيك وذلك عند المقاومة بالكنترول.

جدول ٩. تأثير المواد المضادة لحلم التراب المنزلي علي درجة مقاومة الاتساخ للموكيت البولي أميد.

نوع الخامة	المادة المستخدمة	درجة مقاومة الاتساخ
موكيت من البولي أميد	كنترول	٤,٥A
	٣% حمض التانيك	٣ C
	١% بنزوات البنزيل	٤ b
L.S.D	معطر السجاد	٤,٥A
		٠,١٤



شكل ٣. تأثير المواد المضادة لحلم التراب المنزلي علي درجة مقاومة الاتساخ للموكيت البولي أميد.

- ومن استعراض النتائج البحثية السابقة توصي الدراسة بما يلي.
- ١- توعية المستهلك بأهمية معرفة نوع الخامة المستخدمة في صناعة السجاد والموكيت عند شراء المفروشات الأرضية لمعرفة كيفية العناية بها.
  - ٢- توعية المستهلك بأهمية التعرف علي الخواص الأدائية للسجاد والموكيت لمعرفة كيفية العناية بها بما لا يؤثر علي هذه الخواص.
  - ٣- توعية المستهلك بأهمية معرفة نوع المادة المستخدمة في مكافحة حلم تراب المنازل ونوع الخامة المستخدم عليها المادة الكيميائية بما لا يؤثر علي الخواص الأدائية للمفروشات الأرضية.
- المراجع**
١. أحمد فؤاد النجاري ١٩٨٩. "السجاد والموكيت تنظيف - صيانة - إزالة البقع" الناشر منشأة المعارف - الأسكندرية.
  ٢. مصطفى الصياد ومحمد الدسوقي حبيب (١٩٩٨). مقدمة في الطرق الإحصائية - دار حافظ للنشر والتوزيع.
  ٣. صبري عباس السيد (١٩٩٩). دراسة الأساليب التطبيقية للسجاد الميكانيكي والاستفادة منها في إنتاج تصميمات من الوحدات الهندسية الإسلامية - رسالة ماجستير - كلية الفنون التطبيقية - جامعة حلوان.
  ٤. فاطمة علي متولي وحماد عبد الله حماد (٢٠٠٢). دراسة تحليلية لبعض العناصر التي تؤثر علي تسويق وجودة
٥. لمياء كمال عبد القادر الجابري ٢٠٠٠. "دراسات علي تحويل خصائص عديد الأكريلك ومخلوطاتها من خلال بعض المعالجات - رسالة دكتوراه - كلية الفنون التطبيقية - قسم طباعة المنسوجات والصباغة والتجهيز - جامعة حلوان.
  ٦. هدير علي رجب ماهر (٢٠٠٠). تأثير تطبيق اتفاقية الجات علي التسويق المحلي والعالمي للموكيت المنسوج ميكانيكا - رسالة ماجستير - كلية الفنون التطبيقية - جامعة حلوان.
  ٧. وسام أسامة عبد الرؤوف (٢٠١٣). "دراسات علي أقمشة المفروشات المصنوعة ببعض الألياف" رسالة دكتوراه - كلية الزراعة - جامعة الزقازيق.
  8. A Atcc test method 35- 1985 An American National Standard.
  9. CIE Lab Coordinates and The derivation of the color ultra Scan pro Spectrophotometer difference equation de.
  10. Hayden, M., M. Mathew per zanowski, L. Matheson, P. Scott, Rober Tsscall and T.A.E. plotts - mills (2010). Dust mite allergen a voidance in the treatment of hospitalized children with Asthma. Annals of Allergy,



14. Mary, L., R. N. Hayden, M.S. Matthew, B.S. perzanowski, B.S. Lee Matheson, M.D. peter Scott, M.D. Robert Scall and T.A.E. Platts. Mills, M.D., PHD (2010). Dust Mite allergen Avoidance in the treatment of hospitalized children with Asthma. *Annals of Allergy, Asthma & immunology* 79, (5):437 - 442.
15. Updike, J. (1988). *Method in house dust mite ecology and biology new york*, 256 - 271.
16. Vanna Mohakittikun, Msc, John Joseph Boitano, PHD, Euan Tovey, PHD. chaweewan Bunnage, M.D., Prapakorn Ninsanit , B.B.A. Matsumoto, M.D. and Cluade Andre, pd (2006). Mite penetration of different types of materials claimed as mite proof by the siriraj chamber method. *Journal of Allergy and Clinical Immunology*, 117, (2): 527.
17. William F.N. (2003). *Tips to control and reduce Dust Mite Allergy University of Nebraska Cooperative extension.* *Asthma Immunology*, 79 (5): 437 - 442.
11. Jerrim, K.F. Hughes and M. Mckechnie (2001). Electrostatic enhancement of dust and allergen removal from Carpet. *J. Electrostatics*, 53(1): 39 - 51.
12. Judith, A. Wood Folk, Mary L. Hayden; Jeffrey D. Millers; Gail Rose, Martin D. champan and T.A.E. Platts - Mills (1994). Chemical treatment of carpets to reduce allergen: A detailed study of the effect of tannic acid on indoor allergen. *Journal of Allergy. And clinical Immunology*, 94, (1),: 19 - 26.
13. Juidith, A., M.B. wood Folk, C.H.B. Mary, L. Hayden, R.N.M.S Nicolle, B.A. Couture and A.E. Thomas, M.D. platts - Mills (1995). Chemical treatment of carpets to reduce allergen comparison of the effect of tannic acid and other treatments on proteins derived from dust mites and cats. *Journal of allergy and clinical immunology*, 96, (3): 325- 333.