

## تكنولوجيا النانو في تحسين الأداء الوظيفي للملابس الداخلية للرياضيين

## A nanotechnology approach to improve the functional performance of athletes underwear

سالى أحمد أحمد العشموى

أستاذ مساعد بقسم الملابس والنسيج - كلية الاقتصاد المنزلى - جامعة المنوفية

## الكلمات الدالة: Keywords


تكنولوجيا النانو  
Nano Technology  
جسيمات الفضة النانومترية  
Silver Nanoparticles  
الملابس الداخلية للرياضيين  
Athletes Underwear  
الأداء الوظيفي  
Functional Performance

## ملخص البحث Abstract

يهدف هذا البحث إلى الاستفادة من تقنية النانوتكنولوجى في تحسين الأداء الوظيفي للملابس الرياضية الداخلية، وقد أجريت الدراسة باستخدام جسيمات الفضة النانومترية بثلاثة تركيزات مختلفة (10 / 30 / 50 ميكروجرام / مل) لمعالجة أقمشة تريكو اللحمية قطن 100% بثلاثة تركيبات بنائية هي (الانترلوك - الجرسية - الريب) ثم إجراء الاختبارات المعملية المتمثلة في: وزن المتر المربع - نفاذية الأقمشة للهواء - نفاذية الأقمشة للماء - مقاومة الانفجار - مقاومة البكتيريا وذلك لمعرفة التغير في خواص الأقمشة المعالجة ولتحديد أفضل التركيب البنائية وتركيز نترات الفضة النانومترية، وقد أظهرت النتائج أن معالجة الأقمشة محل الدراسة بجسيمات الفضة النانومترية يكسبها خاصية مقاومة البكتيريا ومن ثم تكون ملائمة لحماية الرياضيين من الإصابة بالأمراض الجلدية مقارنة بالأقمشة الداخلية غير المعالجة. وقد أسفر البحث عن أن أفضل التركيب البنائية التي تحقق خواص الأداء الوظيفي للملابس الرياضية الداخلية هو (الجرسية المعالج بجسيمات الفضة النانومترية بتركيز 30 ميكروجرام / مل) وأن أقل التركيب البنائية هو الريب المعالج بجسيمات الفضة النانومترية بتركيز 30 ميكروجرام / مل).

Paper received 5<sup>th</sup> February 2016, accepted 9<sup>th</sup> March 2016, published 1<sup>st</sup> of April 2016

الكريات متناهية الصغر وتتيح تعلق عدد أيونات أكبر بها، فضلاً عن قابليتها للحركة وقدرتها على التسلسل من الأنسجة واختراق جدران الخلايا الحية، ويتم تحضيرها عبر طرق مختلفة أهمها: زرع الأيونات، والكيمياء الرطبة وهذه الطريقة الأخيرة هي التي تم استخدامها في هذا البحث. (Y.Duan 2007).



## أقمشة الملابس الداخلية Underwear Fabrics :

تعد أقمشة التريكو الأكثر استخداماً في الملابس الداخلية، وأقمشة التريكو نوعان هما: تريكو السداء وتريكو اللحمية، وفي هذه الدراسة تم استخدام أقمشة تريكو اللحمية بتركيب بنائية مختلفة هي: (الانترلوك - الجرسية - الريب) (زينب برهام - 2003) بعد معالجتها ضد البكتيريا التي تؤثر على الصحة العامة للرياضيين أثناء فترات التدريب، والتي يعقبها خلع الملابس ووضعها مبتلة داخل الحقائب مما يضاعف من نمو البكتيريا، ويزيد من فرص الإصابة بالالتهابات الجلدية المختلفة ويجعل الملابس الداخلية وسيلة لنقل وانتشار الأمراض.

وقد أوضحت الدراسات خطورة استخدام الرياضيين للملابس الداخلية التقليدية أثناء ارتداء الملابس الرياضية المنتجة من الأقمشة الصناعية لأن ذلك يحول دون أداء وظائفها (صناعة الملابس الرياضية - 1992).

## مقدمة Introduction :

لا مراء في أن الدراسات العلمية الجادة لا بد أن تواكب عصر التكنولوجيا والانفجارات التكنية والمعرفى، وقد أحدثت تقنية النانو وتطبيقاتها ثورة علمية حديثة تبشر بقفزة هائلة في فروع العلم قاطبة وبخاصة في مجال الصناعات النسيجية بما تتضمنه من إدخال أو خلق جسيمات نانومترية في المواد النسيجية أثناء التصنيع أو التجهيز.

وقد حظيت نترات الفضة النانومترية بتطبيقات متعددة لاسيما في المجال الطبى والوقائى، فهي تستخدم كدواء مضاد للعدوى وعامل مطهر في الضمادات الرطبة لتساعد على التئام الجروح السطحية المتقشرة كما تستخدم كمادة كويبة لإزالة الثآليل وغيره من الأمراض الجلدية الصغيرة (Duan 2007).

وفي هذا الإطار اهتمت الدراسة بتجهيز أقمشة الملابس الداخلية للرياضيين باستخدام جسيمات الفضة النانومترية لحد من البكتيريا والوقاية من الأمراض الجلدية التي تنتشر بين الرياضيين.

## النانو تكنولوجيا Nano Technology :

هي تكنولوجيا تقوم على تصغير جسيمات المادة لتكون دون المائة نانومتر وهي أصغر وحدة قياس للبعد استطاع الإنسان قياسها حتى الآن، وعند تصنيع المواد بحجم النانو فإن التركيب الكيميائى والفيزيائى للمواد الخام المستخدمة في التصنيع تلعب دوراً مهماً في خصائص المادة النانومترية الناتجة، وهناك طريقتان لتصنيع حجم نانو من المادة:

الطريقة الأولى من الأعلى إلى الأسفل Top-Down: وفيها يتم تصغير وحدات البناء حتى مستوى النانومتر.

والطريقة الثانية من الأسفل إلى الأعلى Bottom-up: وفيها يتم تكبير الوحدات البنائية بإدخال ذرات أوجزيئات فردية في تفاعلات لتكوين مواد كيميائية ومواد بيولوجية، ثم إدخال هذه المواد في بناء مكونات نانومترية كما يتضح في الشكل التالى (عبد الله الضويان - 2007)

## جسيمات الفضة النانومترية: Silver Nanoparticles

تمة فرق كبير من الناحية التكنية والتكنولوجيا بين الفضة النانومترية والفضة العادية، فالأولى متأينة وتأخذ شكل

### فروض البحث Hypothesis :

- توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين التركيب النسجي للقماش والأداء الوظيفي للأقمشة المنتجة .
- توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين تركيز مادة المعالجة والخواص الوظيفية للأقمشة المنتجة .
- معالجة الأقمشة بجسيمات الفضة النانومترية يساهم في الوقاية من الأمراض الجلدية التي يتعرض لها الرياضيون .

### منهج البحث Methodology:

المنهج التجريبي.

### التجارب العملية Experimental Work :

- الخامات المستخدمة في الدراسة : تم إنتاج قماش تريكو للحملة (قطن 100%) بثلاث تراكيب بنائية هي (الأنترلوك - الجرسية - الريب) .
- معالجة الأقمشة المنتجة بجسيمات الفضة النانومترية بغمرها في ثلاث تركيزات مختلفة هي (10 ، 30 ، 50 ميكروجرام/مل) لمدة 12 ساعة ثم سحبها على جهاز البادر وتجفيفها في الهواء ثم وضعها في الفرن عند درجة حرارة (120°) لمدة دقيقتان لتحميصها ، ثم غسل العينات بما يعادل 30 غسلة للتأكد من ثبات المعالجة باستخدام الماسح الإلكتروني وذلك بمعامل المركز القومي للبحوث.

### الاختبارات المعملية : The Laboratory Tests

- أجريت الاختبارات المعملية على الأقمشة محل الدراسة بمعامل المركز القومي للبحوث وتتمثل في :
- وزن المتر المربع طبقاً للمواصفة القياسية الأمريكية (ASTM 1970)
- نفاذية الأقمشة للهواء طبقاً للمواصفة القياسية المصرية (م.ق.م 1963/392)
- امتصاص الأقمشة للماء طبقاً للمواصفة القياسية الأمريكية (ASTM 1682)
- مقاومة الانفجار طبقاً للمواصفة القياسية الأمريكية (ASTM 3786)
- مقاومة البكتيريا طبقاً للمواصفة القياسية الأمريكية (A ATTCC 1998) حيث تم إنماء نوعين من البكتيريا وهما بكتيريا موجبة الجرام (Staphy Lecoccus aureus) وبكتيريا سالبة الجرام (Escherichia Coli) على أقمشة التريكو محل الدراسة .
- الماسح الإلكتروني طبقاً للمواصفة القياسية (SEM SU 5000, 2005).

### النتائج والمناقشة Results and Discussion :

بعد تنفيذ عينات الأقمشة محل الدراسة واختبارها معملياً وبعد تسجيل الاختبارات ومعالجتها إحصائياً باستخدام تحليل التباين وحساب المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لكل متغير من متغيرات الدراسة للاختبارات المختلفة كانت النتائج على النحو التالي :

تأثير متغيرات البحث على الخواص الوظيفية للأقمشة المنتجة محل الدراسة :

تم حساب المتوسط الحسابي والانحراف المعياري واستخدام أسلوب تحليل التباين (One-Way Anova) لدراسة معنوية تأثير متغيرات البحث المختلفة على الخواص الوظيفية للأقمشة المنتجة والتي تشمل ( التركيب البنائي وتركيز نترات الفضة النانومترية ) .

تأثير متغيرات البحث على الزيادة في الوزن بعد المعالجة (%):

وأشارت دراسة (زينب محمود 2003) إلى الأسلوب المتبع في معاملة قماش التريكو أثناء تشغيله في الملابس الداخلية داخل المصانع يسبب بعض المشاكل الخاصة بتلك النوعية من الملابس وإمكانية التغلب عليها.

وحاولت دراسة (H. El-Din 2006) إلقاء الضوء على أفضل التجهيزات التي توفر أعلى مقاومة لنمو البكتيريا ببطنات الملابس الرياضية باستخدام التينوسان في ظل ظروف تجهيز مختلفة .

وركزت دراسة (أحمد عبد الدايم - 2008) على تحديد بعض مشاكل إنتاج ملابس التريكو الداخلية للرجال ومحاوله التوصل إلى حلول مناسبة لرفع مستوى جودة إنتاج الملابس الداخلية الخاصة بالرجال .

وتمكنت دراسة (S.Mahapatra 2008) من تحضير مواد نانومترية من الكيتوزان واستخدامها في معالجة الأقمشة الطبية لإكسابها مقاومة البكتيريا.

وأكدت دراسة (على حبيب - 2009) إمكانية الاستفادة من تطبيق تكنولوجيا النانو على المواد المساعدة في عملية البوش لرفع كفاءة قوة الالتصاق بين المواد المستخدمة في خلطة البوش واللياف القطن والبولي أستر كخيوط سداء .

واهتمت دراسة (إيمان رأفت - 2012) بتطبيق تكنولوجيا النانو على أقمشة الجلود الطبيعية والصناعية لإضافة قيم جمالية ووظيفية جديدة في صناعة الملابس الجاهزة .

وقد توصلت دراسة (L.Qingshan 2012) إلى استخدام النانوسلفر والكيتوزان في تجهيز الأقمشة القطنية غير المنسوجة لإعطائها مقدرة عالية على نفاذية الماء والهواء ومقاومة بكتيريا الإيكولاى.

وقامت دراسة (منال البيسى وآخرون - 2014) باستخدام عسل النحل كمادة آمنة بيئياً لاختزال نترات الفضة وتثبيت دقائق الفضة النانومترية المكونة لمعالجة الأقمشة القطنية ضد البكتيريا .

وذكرت دراسة (رحاب محمد وآخرون - 2015) أهمية معالجة أقمشة الشاش بالكيتوزان المحمل بجسيمات الفضة النانومترية لاستخدامها في المجال الطبى .

ومما سبق تتحدد مشكلة الدراسة التي تكمن في تعرض الرياضيين للإصابة بالأمراض الجلدية التي تسببها الملابس الداخلية حيث تعد بيئة مناسبة لنمو البكتيريا التي تتغذى على مكونات العرق وتقوم بإفراز مواد ذات رائحة كريهة وتسبب الإصابة بالأمراض الجلدية والحساسية .

ومن هذا المنطلق جاءت فكرة الدراسة التي تنشد (توظيف تكنولوجيا النانو في تحسين الأداء الوظيفي للملابس الداخلية للرياضيين) .

### أهداف البحث Objectives :

- دراسة إمكانية تطبيق تكنولوجيا النانو في تجهيز الملابس الداخلية للرياضيين.
- معالجة أقمشة تريكو للحملة بجسيمات الفضة النانومترية لوقاية الرياضيين من مخاطر الأمراض الجلدية.
- استخدام تراكيب بنائية مختلفة لأقمشة التريكو للتوصل إلى التركيب الأكثر فاعلية في مقاومة البكتيريا .

### أهمية البحث Significance :

- مواكبة التقنيات العالمية لتطبيق أبحاث تكنولوجيا النانو في مجال صناعة الملابس الجاهزة لاسيما الملابس الداخلية للرياضيين .
- تحقيق الراحة الملبسية والحد من تعرض الرياضيين للإصابة بالأمراض الجلدية.

جدول (1) المتوسطات والانحرافات المعيارية لكل من التركيب البنائي ، تركيز نترات الفضة النانومترية على الزيادة في الوزن بعد المعالجة (%)

| الترتيب | الانحراف المعياري | المتوسط الحسابي | المتغيرات                             |                               |
|---------|-------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| 1       | 0.7506            | 4.933           | الإنترلوك                             | التركيب البنائي               |
| 2       | 0.4163            | 5.267           | الجرسيه                               |                               |
| 3       | 1.3229            | 5.6             | الريب                                 |                               |
| 2       | 0.6028            | 5.533           | (10 ميكروجرام/مل) نترات فضة نانومترية | تركيز نترات الفضة النانومترية |
| 3       | 0.6245            | 5.9             | (30 ميكروجرام/مل) نترات فضة نانومترية |                               |
| 1       | 0.3786            | 4.367           | (50 ميكروجرام/مل) نترات فضة نانومترية |                               |

تم إجراء اختبار تحليل التباين لمعنوية تأثير متغيرات البحث المختلفة على الزيادة في الوزن بعد المعالجة (%).  
جدول (2) تحليل التباين الأحادي لتأثير متغيرات البحث على الزيادة في الوزن بعد المعالجة (%)

| مصدر التباين                  | مجموع المربعات | درجات الحرية | متوسط المربعات | قيمة " ف " | مستوى المعنوية |
|-------------------------------|----------------|--------------|----------------|------------|----------------|
| التركيب البنائي               | 0.667          | 2            | 0.333          | 0.402      | 0.686          |
| تركيز نترات الفضة النانومترية | 3.847          | 2            | 1.923          | 6.435      | 0.032          |
| الخطأ                         | 1.126          | 4            | 0.2815         |            |                |
| المجموع                       | 5.64           | 8            |                |            |                |

الوزن بعد المعالجة (%) حيث بلغت قيمة " ف " (6.435) وهي دالة إحصائياً عند مستوى 0.05 .  
ويمكن ترتيب تركيزات نترات الفضة النانومترية وفق تأثيرها على الزيادة في الوزن بعد المعالجة (%) في ضوء المتوسطات كالتالي : (50 ميكروجرام/مل) نترات فضة نانومترية، ثم (10 ميكروجرام/مل) نترات فضة نانومترية ، وأخيراً (30 ميكروجرام/مل) نترات فضة نانومترية.

من الجدول (1) ، (2) يتضح أن :  
1- عدم معنوية نوع التركيب البنائي على الزيادة في الوزن بعد المعالجة (%) حيث بلغت قيمة " ف " (0.402) وهي غير دالة إحصائياً عند مستوى 0.05 .  
ويمكن ترتيب التراكيب البنائية وفق تأثيرها على الزيادة في الوزن بعد المعالجة (%) في ضوء المتوسطات كالتالي : الإنترلوك ثم الجيرسيه وأخيراً الريب .  
2- معنوية وتركيز نترات الفضة النانومترية على الزيادة في تأثير متغيرات البحث على نفاذية الأقمشة للهواء (سم<sup>3</sup>/سم<sup>2</sup>.ث):

جدول (3) المتوسطات والانحرافات المعيارية لكل من التركيب البنائي ، تركيز نترات الفضة النانومترية على نفاذية الأقمشة للهواء (سم<sup>3</sup>/سم<sup>2</sup>.ث)

| الترتيب | الانحراف المعياري | المتوسط الحسابي | المتغيرات                             |                               |
|---------|-------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| 1       | 9.7677            | 106.153         | الإنترلوك                             | التركيب البنائي               |
| 2       | 8.6072            | 82.733          | الجرسيه                               |                               |
| 3       | 9.1529            | 75.64           | الريب                                 |                               |
| 2       | 11.377            | 88              | (10 ميكروجرام/مل) نترات فضة نانومترية | تركيز نترات الفضة النانومترية |
| 1       | 18.39             | 96.053          | (30 ميكروجرام/مل) نترات فضة نانومترية |                               |
| 3       | 19.195            | 80.473          | (50 ميكروجرام/مل) نترات فضة نانومترية |                               |

تم إجراء اختبار تحليل التباين لمعنوية تأثير متغيرات البحث المختلفة على نفاذية الأقمشة للهواء (سم<sup>3</sup>/سم<sup>2</sup>.ث).  
جدول (4) تحليل التباين الأحادي لتأثير متغيرات البحث على نفاذية الأقمشة للهواء (سم<sup>3</sup>/سم<sup>2</sup>.ث)

| مصدر التباين                  | مجموع المربعات | درجات الحرية | متوسط المربعات | قيمة " ف " | مستوى المعنوية |
|-------------------------------|----------------|--------------|----------------|------------|----------------|
| التركيب البنائي               | 1529.875       | 2            | 764.938        | 9.061      | 0.015          |
| تركيز نترات الفضة النانومترية | 364.243        | 2            | 182.122        | 0.653      | 0.554          |
| الخطأ                         | 142.291        | 4            | 35.57275       |            |                |
| المجموع                       | 2036.409       | 8            |                |            |                |

ويمكن للباحثة ترتيب التراكيب البنائية وفق تأثيرها على نفاذية الأقمشة للهواء (سم<sup>3</sup>/سم<sup>2</sup>.ث) في ضوء المتوسطات كالتالي : الإنترلوك ثم الجيرسيه وأخيراً الريب .  
2- معنوية وتركيز نترات الفضة النانومترية على نفاذية الأقمشة

من الجدول (3)، (4) يتضح أن :  
1- معنوية نوع التركيب البنائي على نفاذية الأقمشة للهواء (سم<sup>3</sup>/سم<sup>2</sup>.ث) حيث بلغت قيمة " ف " (9.061) وهي دالة إحصائياً عند مستوى 0,05 .

المتوسطات كالتالي : (30 ميكروجرام/مل) نترات فضة نانومترية ، ثم (10 ميكروجرام/مل) نترات فضة نانومترية ، وأخيرا (50 ميكروجرام/مل) نترات فضة نانومترية.

للوهاء (سم<sup>3</sup>/سم<sup>2</sup>بث) حيث بلغت قيمة " ف " (0.653) وهي دالة إحصائيا عند مستوى 0,05 . ويمكن للباحثة ترتيب تركيزات نترات الفضة النانومترية وفق تأثيرها على نفاذية الأقمشة للهواء (سم<sup>3</sup>/سم<sup>2</sup>بث) في ضوء تأثير متغيرات البحث على نفاذية الأقمشة للماء (ل/م<sup>2</sup>بث):

جدول (5) المتوسطات والانحرافات المعيارية لكل من التركيب البنائي ، تركيز نترات الفضة النانومترية على نفاذية الأقمشة للماء (ل/م<sup>2</sup>بث)

| الترتيب | الانحراف المعياري | المتوسط الحسابي | المتغيرات                             |
|---------|-------------------|-----------------|---------------------------------------|
| 2       | 0.02371           | 0.617667        | الإنترلوك                             |
| 1       | 0.0065            | 0.655333        | الجرسيه                               |
| 3       | 0.01595           | 0.580333        | الريب                                 |
| 1       | 0.03859           | 0.631333        | (10 ميكروجرام/مل) نترات فضة نانومترية |
| 3       | 0.04362           | 0.607333        | (30 ميكروجرام/مل) نترات فضة نانومترية |
| 2       | 0.035105          | 0.614667        | (50 ميكروجرام/مل) نترات فضة نانومترية |

تم إجراء اختبار تحليل التباين لمعنوية تأثير متغيرات البحث المختلفة على نفاذية الأقمشة للماء (ل/م<sup>2</sup>بث) . جدول (6) تحليل التباين الأحادي لتأثير متغيرات البحث على نفاذية الأقمشة للماء (ل/م<sup>2</sup>بث)

| مصدر التباين                  | مجموع المربعات | درجات الحرية | متوسط المربعات | قيمة " ف " | مستوى المعنوية |
|-------------------------------|----------------|--------------|----------------|------------|----------------|
| التركيب البنائي               | 0.008          | 2            | 0.004          | 14.734     | 0.005          |
| تركيز نترات الفضة النانومترية | 0.001          | 2            | 0.0005         | 0.294      | 0.755          |
| الخطأ                         | 0.001          | 4            | 0.00025        |            |                |
| المجموع                       | 0.010          | 8            |                |            |                |

نفاذية الأقمشة للماء (ل/م<sup>2</sup>بث) حيث بلغت قيمة " ف " (0.294) وهي غير دالة إحصائيا عند مستوى 0,05 . ويمكن ترتيب تركيزات نترات الفضة النانومترية وفق تأثيرها على نفاذية الأقمشة للماء (ل/م<sup>2</sup>بث) في ضوء المتوسطات كالتالي : (10 ميكروجرام/مل) نترات فضة نانومترية، ثم (50 ميكروجرام/مل) نترات فضة نانومترية ، وأخيرا (30 ميكروجرام/مل) نترات فضة نانومترية.

من الجدول (5)، (6) يتضح أن :  
1- معنوية نوع التركيب البنائي على نفاذية الأقمشة للماء (ل/م<sup>2</sup>بث) حيث بلغت قيمة " ف " (14.734) وهي دالة إحصائيا عند مستوى 0,05 . ويمكن ترتيب التراكيب البنائية وفق تأثيرها على نفاذية الأقمشة للماء (ل/م<sup>2</sup>بث) في ضوء المتوسطات كالتالي : الجيرسيه ، ثم الإنترلوك ، وأخيرا الريب .  
2- عدم معنوية وتركيز نترات الفضة النانومترية على

تأثير متغيرات البحث على مقاومة الانفجار (كيلوبسكال):

جدول (7) المتوسط والانحراف المعياري للتركيب البنائي وتركيز نترات الفضة النانومترية على مقاومة الانفجار (كيلوبسكال)

| الترتيب | الانحراف المعياري | المتوسط الحسابي | المتغيرات                             |
|---------|-------------------|-----------------|---------------------------------------|
| 1       | 16.3707           | 1116            | الإنترلوك                             |
| 2       | 26.4575           | 920             | الجرسيه                               |
| 3       | 45.8258           | 750             | الريب                                 |
| 2       | 16.9              | 929.333         | (10 ميكروجرام/مل) نترات فضة نانومترية |
| 1       | 16.5              | 950             | (30 ميكروجرام/مل) نترات فضة نانومترية |
| 3       | 21.5              | 906.667         | (50 ميكروجرام/مل) نترات فضة نانومترية |

تم إجراء اختبار تحليل التباين لمعنوية تأثير متغيرات البحث المختلفة على مقاومة الانفجار (كيلوبسكال) . جدول (8) تحليل التباين الأحادي لتأثير متغيرات البحث على مقاومة الانفجار (كيلوبسكال)

| مصدر التباين                  | مجموع المربعات | درجات الحرية | متوسط المربعات | قيمة " ف " | مستوى المعنوية |
|-------------------------------|----------------|--------------|----------------|------------|----------------|
| التركيب البنائي               | 201272         | 2            | 100636         | 98.405     | 0.000          |
| تركيز نترات الفضة النانومترية | 2818.667       | 2            | 1409.333       | 0.041      | 0.96           |
| الخطأ                         | 3318           | 4            | 829.5          |            |                |
| المجموع                       | 207408         | 8            |                |            |                |

إحصائيا عند مستوى 0,05 . ويمكن ترتيب التراكيب البنائية وفق تأثيرها على مقاومة الانفجار (كيلوبسكال) في ضوء المتوسطات كالتالي : الإنترلوك ثم

من الجدول (7)، (8) يتضح أن :  
1- معنوية نوع التركيب البنائي على مقاومة الانفجار (كيلوبسكال) حيث بلغت قيمة " ف " (98.405) وهي دالة

على مقاومة الانفجار (كيلوبسكال) في ضوء المتوسطات كالتالي :  
 (30 ميكروجرام/مل) نترات فضة نانومترية، ثم (10 ميكروجرام/مل) نترات فضة نانومترية، وأخيرا (50 ميكروجرام/مل) نترات فضة نانومترية.

الجيرسيه وأخيرا الريب .  
 2- عدم معنوية وتركيز نترات الفضة النانومترية على مقاومة الانفجار (كيلوبسكال) حيث بلغت قيمة " ف " (0.041) وهي غير دالة إحصائيا عند مستوى 0,05 .  
 ويمكن ترتيب تركيزات نترات الفضة النانومترية وفق تأثيرها

تأثير متغيرات البحث على معدل نمو الفطر:

جدول (9) المتوسطات والانحرافات المعيارية لكل من التركيب البنائي ، تركيز نترات الفضة النانومترية على معدل نمو الفطر

| الترتيب | الانحراف المعياري | المتوسط الحسابي | المتغيرات                             |
|---------|-------------------|-----------------|---------------------------------------|
| 1       | 0                 | 0               | الإنترلوك                             |
| 1       | 0                 | 0               | الجريسيه                              |
| 1       | 0                 | 0               | الريب                                 |
| 1       | 0                 | 0               | (10 ميكروجرام/مل) نترات فضة نانومترية |
| 1       | 0                 | 0               | (30 ميكروجرام/مل) نترات فضة نانومترية |
| 1       | 0                 | 0               | (50 ميكروجرام/مل) نترات فضة نانومترية |

تم إجراء اختبار تحليل التباين لمعنوية تأثير متغيرات البحث المختلفة على معدل نمو الفطر .

جدول (10) تحليل التباين الأحادي لتأثير متغيرات البحث على معدل نمو الفطر

| مصدر التباين                  | مجموع المربعات | درجات الحرية | متوسط المربعات | قيمة " ف " | مستوى المعنوية |
|-------------------------------|----------------|--------------|----------------|------------|----------------|
| التركيب البنائي               | 0.000          | 2            | 0.000          | 0.000      | 0.000          |
| تركيز نترات الفضة النانومترية | 0.000          | 2            | 0.000          | 0.000      | 0.000          |
| الخطأ                         | 0.000          | 4            | 0.000          |            |                |
| المجموع                       | 0.000          | 8            |                |            |                |

نمو الفطر ، حيث بلغت قيمة " ف " (0.000) وهي غير دالة إحصائيا عند مستوى 0,05 .  
 ويمكن ترتيب تركيزات نترات الفضة النانومترية وفق تأثيرها على معدل نمو الفطر ، في ضوء المتوسطات كالتالي : (10 ميكروجرام/مل) نترات فضة نانومترية ، و (30 ميكروجرام/مل) نترات فضة نانومترية، و (50 ميكروجرام/مل) نترات فضة نانومترية بنفس الرتبة .

من الجدول (9)، (10) يتضح أن :  
 1- عدم معنوية نوع التركيب البنائي على معدل نمو الفطر ، حيث بلغت قيمة " ف " (0.000) وهي غير دالة إحصائيا عند مستوى 0,05 .  
 ويمكن ترتيب التراكيب البنائية وفق تأثيرها على معدل نمو الفطر ، في ضوء المتوسطات كالتالي : الإنترلوك والجريسيه والريب بنفس الرتبة

2- عدم معنوية وتركيز نترات الفضة النانومترية على معدل

تأثير متغيرات البحث على مقاومة البكتريا موجبا (ملليمتر):

جدول (11) المتوسط والانحراف المعياري للتركيب البنائي وتركيز نترات الفضة النانومترية على مقاومة البكتريا موجبا (ملليمتر)

| الترتيب | الانحراف المعياري | المتوسط الحسابي | المتغيرات                             |
|---------|-------------------|-----------------|---------------------------------------|
| 2       | 2.3459            | 11.9667         | الإنترلوك                             |
| 1       | 1.4731            | 7.3             | الجريسيه                              |
| 3       | 1.5099            | 14.4            | الريب                                 |
| 1       | 3.666             | 10.2            | (10 ميكروجرام/مل) نترات فضة نانومترية |
| 2       | 5.074             | 11.5            | (30 ميكروجرام/مل) نترات فضة نانومترية |
| 3       | 2.702             | 11.9667         | (50 ميكروجرام/مل) نترات فضة نانومترية |

تم إجراء اختبار تحليل التباين لمعنوية تأثير متغيرات البحث المختلفة على مقاومة البكتريا موجبا (ملليمتر) .

جدول (12) تحليل التباين الأحادي لتأثير متغيرات البحث على مقاومة البكتريا موجبا (ملليمتر)

| مصدر التباين                  | مجموع المربعات | درجات الحرية | متوسط المربعات | قيمة " ف " | مستوى المعنوية |
|-------------------------------|----------------|--------------|----------------|------------|----------------|
| التركيب البنائي               | 78.109         | 2            | 39.054         | 11.771     | 0.008          |
| تركيز نترات الفضة النانومترية | 5.029          | 2            | 2.514          | 0.162      | 0.854          |
| الخطأ                         | 14.878         | 4            | 3.7195         |            |                |
| المجموع                       | 98.016         | 8            |                |            |                |

البكتريا موجبا (ملليمتر) في ضوء المتوسطات كالتالي : الجيرسيه ، ثم الإنترلوك ، وأخيرا الريب .  
 2- عدم معنوية وتركيز نترات الفضة النانومترية على مقاومة البكتريا موجبا (ملليمتر) حيث بلغت قيمة " ف " (0.162) وهي غير دالة إحصائيا عند مستوى 0,05 .

من الجدول (11)، (12) يتضح أن :  
 1- معنوية نوع التركيب البنائي على مقاومة البكتريا موجبا (ملليمتر) حيث بلغت قيمة " ف " (11.771) وهي دالة إحصائيا عند مستوى 0,05 .  
 ويمكن ترتيب التراكيب البنائية وفق تأثيرها على مقاومة

ويمكن ترتيب تركيزات نترات الفضة النانومترية وفق تأثيرها على مقاومة البكتريا موجبا (ملليمتر) في ضوء المتوسطات كالتالي : (10 ميكروجرام/مل) نترات فضة نانومترية، ثم تأثير متغيرات البحث على مقاومة البكتريا سالبا (ملليمتر):  
جدول (13) المتوسط والانحراف المعياري للتركيب البنائي وتركيز نترات الفضة النانومترية على مقاومة البكتريا سالبا (ملليمتر)

| الترتيب | الانحراف المعياري | المتوسط الحسابي | المتغيرات                            |
|---------|-------------------|-----------------|--------------------------------------|
| 3       | 2.2546            | 6.1667          | الإنترلوك                            |
| 2       | 3.6056            | 14              | الجرسيه                              |
| 1       | 2.5166            | 20.667          | الريب                                |
| 3       | 8.6217            | 11.667          | 10 ميكروجرام/مل) نترات فضة نانومترية |
| 2       | 6.6583            | 13.667          | 30 ميكروجرام/مل) نترات فضة نانومترية |
| 1       | 7.2629            | 15.5            | 50 ميكروجرام/مل) نترات فضة نانومترية |

تم إجراء اختبار تحليل التباين لمعنوية تأثير متغيرات البحث المختلفة على مقاومة البكتريا سالبا (ملليمتر) .  
جدول (14) تحليل التباين الأحادي لتأثير متغيرات البحث على مقاومة البكتريا سالبا (ملليمتر)

| مصدر التباين                  | مجموع المربعات | درجات الحرية | متوسط المربعات | قيمة " ف " | مستوى المعنوية |
|-------------------------------|----------------|--------------|----------------|------------|----------------|
| التركيب البنائي               | 316.056        | 2            | 158.028        | 19.416     | 0.002          |
| تركيز نترات الفضة النانومترية | 22.056         | 2            | 11.028         | 0.193      | 0.829          |
| الخطأ                         | 26.777         | 4            | 6.69425        |            |                |
| المجموع                       | 364.889        | 8            |                |            |                |

من الجدول (13)، (14) يتضح أن :  
1- معنوية نوع التركيب البنائي على مقاومة البكتريا سالبا (ملليمتر) حيث بلغت قيمة " ف " (19.416) وهي دالة إحصائيا عند مستوى 0.05 .  
ويمكن ترتيب التراكيب البنائية وفق تأثيرها على مقاومة البكتريا سالبا (ملليمتر) في ضوء المتوسطات كالتالي : الريب ثم الجرسية وأخيرا الإنترلوك .  
2- عدم معنوية وتركيز نترات الفضة النانومترية على مقاومة البكتريا سالبا (ملليمتر) حيث بلغت قيمة " ف " (0.193) وهي غير دالة إحصائيا عند مستوى 0.05 .  
ويمكن ترتيب تركيزات نترات الفضة النانومترية وفق تأثيرها على مقاومة البكتريا سالبا (ملليمتر) في ضوء المتوسطات كالتالي : (50 ميكروجرام/مل) نترات فضة نانومترية ، ثم (30 ميكروجرام/مل) نترات فضة نانومترية، وأخيرا (10 ميكروجرام/مل) نترات فضة نانومترية.

البنائية وأفضل التركيزات المستخدمة من نترات الفضة النانومترية ، ثم استخدام أشكال الرادار (Radar Chart) متعدد المحاور ليعبر عن تقييم الجودة الكلية للأقمشة المنتجة تحت البحث حيث استخدمت الخواص الآتية:

- 1- نفاذية الأقمشة للهواء
- 2- نفاذية الأقمشة للماء
- 3- مقاومة الانفجار
- 4- معدل نمو الفطر
- 5- مقاومة البكتريا موجبا
- 6- مقاومة البكتريا سالبا

ويتم تحويل نتائج قياسات هذه الخواص إلى قيم مقارنة نسبية ( بدون وحدات ) تتراوح بين (صفر : 100) حيث أن :


- القيمة الأكبر تكون الأفضل بالنسبة لاختبارات ( نفاذية الأقمشة للهواء - نفاذية الأقمشة للماء - مقاومة الانفجار - معدل نمو الفطر - مقاومة البكتريا سالبا) .
- والقيمة الأقل تكون الأفضل بالنسبة لاختبار (مقاومة البكتريا موجبا) .

جدول (15) تقييم الجودة الكلية للأقمشة المنتجة محل البحث.

| رقم العينة | نوع التركيب البنائي | نسبة تركيز نترات الفضة النانومترية | معامل الجودة الكلي (%) | الترتيب |
|------------|---------------------|------------------------------------|------------------------|---------|
| 1          | الانترلوك           | (10 ميكروجرام/مل)                  | 79.16                  | 5       |
| 2          |                     | (30 ميكروجرام/مل)                  | 79.48                  | 4       |
| 3          |                     | (50 ميكروجرام/مل)                  | 77.42                  | 6       |
| 4          | الجرسيه             | (10 ميكروجرام/مل)                  | 82.56                  | 2       |
| 5          |                     | (30 ميكروجرام/مل)                  | 88.14                  | 1       |
| 6          |                     | (50 ميكروجرام/مل)                  | 81.16                  | 3       |
| 7          | الريب               | (10 ميكروجرام/مل)                  | 76.85                  | 8       |
| 8          |                     | (30 ميكروجرام/مل)                  | 73.77                  | 9       |
| 9          |                     | (50 ميكروجرام/مل)                  | 77.32                  | 7       |


أقمشة الإنترلوك :

تقييم الجودة لاختبارات البحث للقماش (الإنترلوك) وبتركيز  
(10ميكروجرام/مل) نترات فضة نانو مترية




شكل راداري (1) تقييم الجودة لاختبارات البحث لقماش الإنترلوك وبتركيز 10 ميكروجرام/مل نترات فضة نانو مترية

تقييم الجودة لاختبارات البحث للقماش (الإنترلوك) وبتركيز  
(30ميكروجرام/مل) نترات فضة نانو مترية



شكل راداري (2) تقييم الجودة لاختبارات البحث لقماش الإنترلوك وبتركيز 30 ميكروجرام/مل نترات فضة نانو مترية

تقييم الجودة لاختبارات البحث للقماش (الإنترلوك) وبتركيز  
(50ميكروجرام/مل) نترات فضة نانو مترية




شكل راداري (3) تقييم الجودة لاختبارات البحث لقماش الإنترلوك وبتركيز 50 ميكروجرام/مل نترات فضة نانو مترية

النانومترية بتركيز (10 ميكروجرام/مل) ومعامل جودته 79.16 % ، وأخيرا قماش الإنترلوك المضاف إليه نترات الفضة النانومترية بتركيز (50 ميكروجرام/مل) ومعامل جودته 77.42 % .


من الجدول (15) والأشكال الرادارية (1)،(2)،(3) نستخلص ما يلي :  
أن قماش الإنترلوك المضاف إليه نترات الفضة النانومترية بتركيز (30 ميكروجرام/مل) هو الأفضل وذلك بمعامل جودة 79.48 % يليه قماش الإنترلوك المضاف إليه نترات الفضة أقمشة الجرسية :

### تقييم الجودة لاختبارات البحث للقماش (الجرسية) وبتركيز (10ميكروجرام/مل) نترات فضة نانو مترية




شكل راداري (4) تقييم الجودة لاختبارات البحث لقماش الجرسية وبتركيز 10 ميكروجرام/مل نترات فضة نانومترية

### تقييم الجودة لاختبارات البحث للقماش (الجرسية) وبتركيز (30ميكروجرام/مل) نترات فضة نانو مترية



شكل راداري (5) تقييم الجودة لاختبارات البحث لقماش الجرسية وبتركيز 30 ميكروجرام/مل نترات فضة نانومترية

### تقييم الجودة لاختبارات البحث للقماش (الجرسية) وبتركيز (50ميكروجرام/مل) نترات فضة نانو مترية




شكل راداري (6) تقييم الجودة لاختبارات البحث لقماش الجرسية وبتركيز 50 ميكروجرام/مل نترات فضة نانومترية



النانومترية بتركيز (10 ميكروجرام/مل) ومعامل جودته 82.56% ، وأخيرا قماش الجرسية المضاف إليه نترات الفضة النانومترية بتركيز (50 ميكروجرام/مل) ومعامل جودته 81.16% .

من الجدول (15) والأشكال الرادارية (4)،(5)،(6) نستخلص ما يلي :  
أن قماش الجرسية المضاف إليه نترات الفضة النانومترية بتركيز (30 ميكروجرام/مل) هو الأفضل وذلك بمعامل جودة 88.14% يليه قماش الجرسية المضاف إليه نترات الفضة أقمشة الريب :

### تقييم الجودة لاختبارات البحث للقماش (الريب) وبتركيز (10ميكروجرام/مل) نترات فضة نانو مترية




شكل راداري (7) تقييم الجودة لاختبارات البحث لقماش الريب وبتركيز 10 ميكروجرام/مل نترات فضة نانومترية


مستخلص النتائج :  
أظهرت النتائج أن أفضل التراكيب البنائية التي تحقق خواص الأداء الوظيفي لملايس الرياضيين الداخلية هو (الجرسية المعالج بجسيمات الفضة النانومترية بتركيز 30 ميكروجرام / مل ) وذلك بمعامل جودة 88.14% لجميع الاختبارات المختلفة التي تم إجراؤها، وأن أقل التراكيب البنائية هو (الريب المعالج بجسيمات الفضة النانومترية بتركيز 30 ميكروجرام / مل) وذلك بمعامل جودة 73.77%

من الجدول (15) والأشكال الرادارية (7)،(8)،(9) نستخلص ما يلي :  
أن قماش الريب المضاف إليه نترات الفضة النانومترية بتركيز (50 ميكروجرام/مل) هو الأفضل وذلك بمعامل جودة 77.32% يليه قماش الريب المضاف إليه نترات الفضة النانومترية بتركيز (10 ميكروجرام/مل) ومعامل جودته 76.85% ، وأخيرا قماش الريب المضاف إليه نترات الفضة النانومترية بتركيز (30 ميكروجرام/مل) ومعامل جودته 73.77% .

### تقييم الجودة لاختبارات البحث للقماش (الريب) وبتركيز (30ميكروجرام/مل) نترات فضة نانو مترية



شكل راداري (8) تقييم الجودة لاختبارات البحث لقماش الريب وبتركيز 30 ميكروجرام/مل نترات فضة نانومترية



شكل راداري (9) تقييم الجودة لاختبارات البحث للقماش الريب وبتريز 50 ميكروجرام/مل نترات فضة نانومترية

الإعلامية للصناعات النسيجية - 2009.

8- منال البيسي وآخرون - استخدام عسل النحل بطريقة آمنة بيئياً لتحضير دقائق الفضة - المركز القومي للبحوث - شعبة بحوث الصناعات النسيجية - 2014.

9- Husein El-Din – The Effect of Anti-Bacterial-Finishes on some Functional Performance Properties of some Knitted Sports Wear, Ph.D, Faculty of Home Economic, Menoufia University , 2006.

10- Qing shan L., D.Youbo, Antibacterial Finishing of Tencel cotton Nonwoven fabric using Nanoparticle-chitosan composite, Journal of fibers and fabrics Engineered, 2012 .

11- Mahapatra S. and N.Karak, silver Nanoparticle in hyperbranched polyamine, Synthesis, characterization and antibacterial activity, Mater. Chem, phys, 2008 .

12- Duan Y., Preparation of Antimicrobial Poly Electrospun Nanofibers containing Silver-Loaded Zirconium Phosphate Nanoparticles, J. App L. Polym, 2007.

### المراجع References :

- 1- أحمد محمد عبد الدايم – إمكانية وضع معايير للجودة الإنتاجية لحل مشكلات تصنيع ملابس التريكو الداخلية الرجالي – ماجستير – كلية الاقتصاد المنزلي – جامعة المنوفية – 2008.
- 2- إيمان رأفت سعد السيد – معايير توليف أنواع مختلفة من الجلود الطبيعية والصناعية للوصول إلى قيم وظيفية جديدة في تصميم الملابس – دكتوراه – كلية الفنون التطبيقية – جامعة حلوان – 2012 .
- 3- رحاب محمد علي – عواطف بهيج – محمد رمضان – معالجة أقمشة الشاش بالكيتوزان المحمل بجسيمات الفضة النانومترية للاستخدام في المجال الطبي – مجلة التصميم الدولية – المجلد 5 – العدد 2 – إبريل 2015 .
- 4- زينب محمود برهام - تطوير أسلوب معالجة قماش التريكو لإنتاج الملابس الداخلية - مجلة علوم وفنون - المجلد الخامس عشر - العدد الثاني - إبريل 2003 .
- 5- صناعة الملابس الرياضية - دورية عالم الاقتصاد- السعودية- ملحق أكتوبر 1992.
- 6- عبد الله الضويان ، محمد الصالحى ، تقنية النانو أين ستقودنا؟ - بحث منشور - كلية العلوم - جامعة الملك سعود - السعودية - 2007 .
- 7- على حبيش - تأثير استخدام النانو تكنولوجيا في خلطة ثاني أكسيد السيلكون مع النشا على قوة التصاق الشعيرات - النشرة